

折射率	n_d	1.589 13 1.589 130	阿贝数	ν_d	61.15	色散	$n_F - n_C$	0.009 634
折射率	n_e	1.591 428	阿贝数	ν_e	60.93	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.009 706

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.557 75
n_{1970}	1.970 09	1.564 07
n_{1530}	1.529 58	1.570 69
n_{1129}	1.128 64	1.576 22
n_t	1.013 98	1.577 95
n_s	0.852 11	1.580 85
$n_{A'}$	0.768 19	1.582 76
n_F	0.706 52	1.584 48
n_C	0.656 27	1.586 18
$n_{C'}$	0.643 85	1.586 65
n_{He-Ne}	0.632 8	1.587 09
n_D	0.589 29	1.589 04
n_d	0.587 56	1.589 13
n_e	0.546 07	1.591 43
n_F	0.486 13	1.595 81
$n_{F'}$	0.479 99	1.596 36
n_{He-Cd}	0.441 57	1.600 31
n_g	0.435 835	1.601 00
n_h	0.404 656	1.605 28
n_i	0.365 015	1.612 56

色散公式的参数	
A_1	1.162 626 30E+00
A_2	3.256 610 51E-01
A_3	1.351 324 86E+00
B_1	1.259 574 37E-02
B_2	-3.269 110 50E-03
B_3	1.192 145 96E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	100.8
刚性率 G (GPa)	40.3
泊松比 σ	0.252
努普硬度 Hk [Class]	640 6
磨损度 Aa	100

部分色散	
$n_C - n_t$	0.008 230
$n_C - n_{A'}$	0.003 418
$n_d - n_C$	0.002 952
$n_e - n_C$	0.005 250
$n_g - n_d$	0.011 867
$n_g - n_F$	0.005 185
$n_h - n_g$	0.004 288
$n_i - n_g$	0.011 567
$n_{C'} - n_t$	0.008 702
$n_e - n_{C'}$	0.004 778
$n_{F'} - n_e$	0.004 928
$n_i - n_{F'}$	0.016 208

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.854 3
$\theta_{C,A'}$	0.354 8
$\theta_{d,C}$	0.306 4
$\theta_{e,C}$	0.544 9
$\theta_{g,d}$	1.231 8
$\theta_{g,F}$	0.538 2
$\theta_{h,g}$	0.445 1
$\theta_{i,g}$	1.200 6
$\theta'_{C,t}$	0.896 6
$\theta'_{e,C'}$	0.492 3
$\theta'_{F,e}$	0.507 7
$\theta'_{i,F'}$	1.669 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.020 7
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.004 8
$\Delta\theta_{g,d}$	-0.005 9
$\Delta\theta_{g,F}$	-0.004 3
$\Delta\theta_{i,g}$	-0.012 4

着色度			
λ_{80}	345	λ_5	295
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	336	$\lambda_{0.05}$	300
CCI			
B	G	R	
0.00	0.23	0.20	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	0.06
310	0.27
320	0.53
330	0.73
340	0.85
350	0.922
360	0.956
370	0.975
380	0.984
390	0.989
400	0.992
420	0.993
440	0.993
460	0.995
480	0.996
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.991
1 600	0.994
1 800	0.989
2 000	0.978
2 200	0.934
2 400	0.81

热学特性	
应变点 StP (°C)	489
退火点 AP (°C)	520
转变点 Tg (°C)	530
弛垂温度 At (°C)	573
软化点 SP (°C)	619
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	66
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	85
热传导率 λ (W/(mK))	1.13

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	49
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	52
-70 ~ -60	54
-60 ~ -50	55
-50 ~ -40	57
-40 ~ -30	58
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	61
-10 ~ 0	63
0 ~ 10	64
10 ~ 20	66
20 ~ 30	67
30 ~ 40	68
40 ~ 50	69
50 ~ 60	71
60 ~ 70	72
70 ~ 80	73
80 ~ 90	74
90 ~ 100	75
100 ~ 110	77
110 ~ 120	78
120 ~ 130	79
130 ~ 140	80
140 ~ 150	81
150 ~ 160	82
160 ~ 170	82
170 ~ 180	83
180 ~ 190	84
190 ~ 200	85
200 ~ 210	86
210 ~ 220	87
220 ~ 230	87
230 ~ 240	88
240 ~ 250	89
250 ~ 260	89
260 ~ 270	90
270 ~ 280	90
280 ~ 290	91
290 ~ 300	92

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.29
比重 d	2.82
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.3	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	4.1	4.3	4.3	4.7	5.0	5.5
-60 ~ -40	3.2	3.3	3.5	3.7	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.8	5.4
-40 ~ -20	3.1	3.3	3.5	3.6	3.6	3.9	4.0	4.2	4.3	4.6	4.8	5.4
-20 ~ 0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8	4.1	4.3	4.4	4.6	4.9	5.5
0 ~ 20	3.2	3.5	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.4	4.4	4.7	5.0	5.6
20 ~ 40	3.4	3.6	3.8	3.9	3.9	4.1	4.2	4.5	4.5	4.8	5.1	5.7
40 ~ 60	3.5	3.6	3.9	4.0	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.9	5.3	5.8
60 ~ 80	3.6	3.7	4.0	4.1	4.1	4.3	4.4	4.7	4.7	5.0	5.3	5.9
80 ~ 100	3.6	3.7	4.1	4.2	4.2	4.3	4.5	4.8	4.8	5.1	5.4	6.0
100 ~ 120	3.6	3.9	4.2	4.3	4.3	4.4	4.6	4.8	4.9	5.2	5.5	6.1
120 ~ 140	3.7	3.9	4.2	4.3	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9	5.2	5.5	6.1
140 ~ 160	3.7	3.9	4.2	4.3	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9	5.2	5.5	6.2
160 ~ 180	3.7	3.8	4.1	4.3	4.3	4.5	4.5	4.9	5.0	5.3	5.6	6.2

L-BAL35P

Code(d) 592610
Code(e) 594608

折射率	n_{d}	1.592 08 1.592 080	阿贝数	ν_{d}	61.00	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 707
折射率	n_{e}	1.594 396	阿贝数	ν_{e}	60.77	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 781

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.560 51
n_{1970}	1.970 09	1.566 87
n_{1530}	1.529 58	1.573 53
n_{1129}	1.128 64	1.579 08
n_{t}	1.013 98	1.580 82
n_{s}	0.852 11	1.583 73
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.585 66
n_{F}	0.706 52	1.587 40
n_{C}	0.656 27	1.589 11
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.589 58
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.590 02
n_{D}	0.589 29	1.591 99
n_{d}	0.587 56	1.592 08
n_{e}	0.546 07	1.594 40
n_{F}	0.486 13	1.598 81
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.599 36
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.603 35
n_{g}	0.435 835	1.604 04
n_{h}	0.404 656	1.608 36
n_{i}	0.365 015	1.615 70

色散公式的参数	
A_1	8.067 421 94E-01
A_2	6.904 886 48E-01
A_3	1.264 779 47E+00
B_1	1.488 362 31E-02
B_2	2.519 430 58E-03
B_3	1.113 145 70E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	3
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	100.8
刚性率 G (GPa)	40.3
泊松比 σ	0.252
努普硬度 Hk [Class]	630
磨损度 Aa	100

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 288
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 444
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 974
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 290
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.011 957
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 224
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 322
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 660
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 763
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 815
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 966
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 335

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.853 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.354 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.306 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.545 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.231 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.538 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.445 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.201 2
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.895 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.492 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.507 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.670 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.020 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.006 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.004 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.013 0

着色度			
λ_{80}	345	λ_5	295
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	336	$\lambda_{0.05}$	300
CCI			
B	G	R	
0.00	0.23	0.20	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	0.06
310	0.27
320	0.53
330	0.73
340	0.85
350	0.922
360	0.956
370	0.975
380	0.984
390	0.989
400	0.992
420	0.993
440	0.993
460	0.995
480	0.996
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.991
1 600	0.994
1 800	0.989
2 000	0.978
2 200	0.934
2 400	0.81

热学特性	
应变点 StP (°C)	489
退火点 AP (°C)	520
转变点 Tg (°C)	531
弛垂温度 At (°C)	575
软化点 SP (°C)	619
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 66
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 86
热传导率 λ (W/(mK))	1.13

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	49
-90 ~ -80	51
-80 ~ -70	52
-70 ~ -60	54
-60 ~ -50	56
-50 ~ -40	57
-40 ~ -30	59
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	62
-10 ~ 0	63
0 ~ 10	64
10 ~ 20	66
20 ~ 30	67
30 ~ 40	69
40 ~ 50	70
50 ~ 60	71
60 ~ 70	72
70 ~ 80	74
80 ~ 90	75
90 ~ 100	76
100 ~ 110	77
110 ~ 120	78
120 ~ 130	79
130 ~ 140	80
140 ~ 150	81
150 ~ 160	82
160 ~ 170	83
170 ~ 180	84
180 ~ 190	85
190 ~ 200	86
200 ~ 210	87
210 ~ 220	88
220 ~ 230	88
230 ~ 240	89
240 ~ 250	90
250 ~ 260	91
260 ~ 270	91
270 ~ 280	92
280 ~ 290	93
290 ~ 300	93

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.29
比重 d	2.82
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.3	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.5	4.8	5.2
-60 ~ -40	3.2	3.3	3.5	3.7	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6	5.2
-40 ~ -20	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.7	5.3
-20 ~ 0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6	3.8	4.0	4.2	4.2	4.5	4.8	5.3
0 ~ 20	3.2	3.4	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.3	4.3	4.6	4.9	5.5
20 ~ 40	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.4	4.4	4.7	5.0	5.7
40 ~ 60	3.4	3.5	3.8	3.9	3.9	4.0	4.2	4.5	4.5	4.9	5.2	5.8
60 ~ 80	3.5	3.6	3.9	4.0	4.0	4.2	4.3	4.6	4.7	5.0	5.3	5.9
80 ~ 100	3.5	3.6	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	6.1
100 ~ 120	3.6	3.8	4.1	4.2	4.2	4.4	4.5	4.8	4.9	5.2	5.6	6.2
120 ~ 140	3.6	3.8	4.1	4.2	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9	5.3	5.7	6.4
140 ~ 160	3.6	3.8	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6	5.0	5.0	5.4	5.8	6.6
160 ~ 180	3.6	3.8	4.1	4.3	4.4	4.5	4.7	5.0	5.1	5.5	5.9	6.6

折射率	n_{d}	1.583 13 1.583 126	阿贝数	ν_{d}	59.38	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 820
折射率	n_{e}	1.585 468	阿贝数	ν_{e}	59.13	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 901

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.554 02
n_{1970}	1.970 09	1.559 49
n_{1530}	1.529 58	1.565 33
n_{1129}	1.128 64	1.570 38
n_{t}	1.013 98	1.572 01
n_{s}	0.852 11	1.574 82
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.576 71
n_{F}	0.706 52	1.578 43
n_{C}	0.656 27	1.580 13
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.580 61
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.581 06
n_{D}	0.589 29	1.583 04
n_{d}	0.587 56	1.583 13
n_{e}	0.546 07	1.585 47
n_{F}	0.486 13	1.589 95
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.590 51
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.594 57
n_{g}	0.435 835	1.595 28
n_{h}	0.404 656	1.599 69
n_{i}	0.365 015	1.607 19

色散公式的参数	
A_1	1.395 280 97E+00
A_2	7.255 195 20E-02
A_3	1.663 358 48E+00
B_1	1.118 620 30E-02
B_2	-2.467 485 75E-02
B_3	1.677 179 58E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	5.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	89.1
刚性率 G (GPa)	35.7
泊松比 σ	0.247
努普硬度 Hk [Class]	590
6	
磨损度 Aa	117

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 122
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 426
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 992
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 334
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 153
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 325
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 412
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 910
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 599
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 857
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 044
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 677

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.827 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.348 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.237 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.542 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.449 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.212 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.868 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.684 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.001 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.015 0

着色度			
λ_{80}	340	λ_5	285
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	326	$\lambda_{0.05}$	282
CCI			
B	G	R	
0.00	0.17	0.14	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.03
290	0.14
300	0.32
310	0.55
320	0.73
330	0.85
340	0.924
350	0.960
360	0.978
370	0.987
380	0.992
390	0.994
400	0.995
420	0.996
440	0.996
460	0.996
480	0.998
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.988
1 600	0.993
1 800	0.983
2 000	0.968
2 200	0.901
2 400	0.83

热学特性	
应变点 StP (°C)	467
退火点 AP (°C)	494
转变点 Tg (°C)	502
弛垂温度 At (°C)	551
软化点 SP (°C)	607
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 72
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 92
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	55
-90 ~ -80	57
-80 ~ -70	58
-70 ~ -60	60
-60 ~ -50	61
-50 ~ -40	63
-40 ~ -30	64
-30 ~ -20	66
-20 ~ -10	67
-10 ~ 0	69
0 ~ 10	70
10 ~ 20	72
20 ~ 30	73
30 ~ 40	74
40 ~ 50	75
50 ~ 60	77
60 ~ 70	78
70 ~ 80	79
80 ~ 90	80
90 ~ 100	82
100 ~ 110	83
110 ~ 120	84
120 ~ 130	85
130 ~ 140	86
140 ~ 150	87
150 ~ 160	88
160 ~ 170	89
170 ~ 180	90
180 ~ 190	91
190 ~ 200	92
200 ~ 210	93
210 ~ 220	94
220 ~ 230	94
230 ~ 240	95
240 ~ 250	96
250 ~ 260	97
260 ~ 270	98
270 ~ 280	98
280 ~ 290	99
290 ~ 300	100

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.19
比重 d	3.05
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.5	3.5	3.9	4.1	4.6
-60 ~ -40	2.3	2.5	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.7	4.0	4.6
-40 ~ -20	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.7	4.0	4.5
-20 ~ 0	2.3	2.4	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.4	3.8	4.1	4.6
0 ~ 20	2.2	2.5	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4	3.5	3.8	4.1	4.8
20 ~ 40	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	3.6	3.9	4.2	5.0
40 ~ 60	2.4	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.6	3.6	4.0	4.4	5.1
60 ~ 80	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.8	3.8	4.2	4.5	5.2
80 ~ 100	2.5	2.7	3.1	3.2	3.2	3.4	3.6	3.9	3.9	4.3	4.7	5.4
100 ~ 120	2.5	2.8	3.2	3.3	3.3	3.5	3.6	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5
120 ~ 140	2.7	2.9	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7	4.1	4.1	4.5	4.9	5.6
140 ~ 160	2.7	2.9	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	4.1	4.2	4.6	5.0	5.8
160 ~ 180	2.7	2.9	3.2	3.3	3.4	3.7	3.9	4.2	4.3	4.7	5.1	5.9

折射率	n_{d}	1.585 93 1.585 930	阿贝数	ν_{d}	59.24	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 890
折射率	n_{e}	1.588 288	阿贝数	ν_{e}	58.99	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 972

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.556 71
n_{1970}	1.970 09	1.562 22
n_{1530}	1.529 58	1.568 06
n_{1129}	1.128 64	1.573 11
n_{t}	1.013 98	1.574 75
n_{s}	0.852 11	1.577 57
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.579 47
n_{F}	0.706 52	1.581 20
n_{C}	0.656 27	1.582 92
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.583 40
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.583 85
n_{D}	0.589 29	1.585 84
n_{d}	0.587 56	1.585 93
n_{e}	0.546 07	1.588 29
n_{F}	0.486 13	1.592 81
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.593 37
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.597 46
n_{g}	0.435 835	1.598 17
n_{h}	0.404 656	1.602 62
n_{i}	0.365 015	1.610 20

色散公式的参数	
A_1	8.810 900 17E-01
A_2	5.950 388 59E-01
A_3	1.225 820 98E+00
B_1	1.484 966 55E-02
B_2	1.635 773 71E-03
B_3	1.251 137 20E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	5.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	89.1
刚性率 G (GPa)	35.7
泊松比 σ	0.247
努普硬度 Hk [Class]	590
磨损度 Aa	117

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 169
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 449
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 013
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 371
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 242
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 365
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 451
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.012 026
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 649
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 891
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 081
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 829

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.826 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.348 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.237 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.542 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.450 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.216 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.867 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.687 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.001 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.013 0

着色度			
λ_{80}	340	λ_5	285
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	326	$\lambda_{0.05}$	282
CCI			
B	G	R	
0.00	0.17	0.14	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.03
290	0.14
300	0.32
310	0.55
320	0.73
330	0.85
340	0.924
350	0.960
360	0.978
370	0.987
380	0.992
390	0.994
400	0.995
420	0.996
440	0.996
460	0.996
480	0.998
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.988
1 600	0.993
1 800	0.983
2 000	0.968
2 200	0.901
2 400	0.83

热学特性	
应变点 StP (°C)	467
退火点 AP (°C)	494
转变点 Tg (°C)	502
弛垂温度 At (°C)	551
软化点 SP (°C)	607
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 73
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 93
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	56
-90 ~ -80	57
-80 ~ -70	59
-70 ~ -60	61
-60 ~ -50	62
-50 ~ -40	64
-40 ~ -30	65
-30 ~ -20	67
-20 ~ -10	68
-10 ~ 0	70
0 ~ 10	71
10 ~ 20	72
20 ~ 30	74
30 ~ 40	75
40 ~ 50	77
50 ~ 60	78
60 ~ 70	79
70 ~ 80	80
80 ~ 90	82
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	85
120 ~ 130	86
130 ~ 140	87
140 ~ 150	88
150 ~ 160	89
160 ~ 170	90
170 ~ 180	91
180 ~ 190	92
190 ~ 200	93
200 ~ 210	94
210 ~ 220	95
220 ~ 230	96
230 ~ 240	97
240 ~ 250	98
250 ~ 260	98
260 ~ 270	99
270 ~ 280	100
280 ~ 290	100
290 ~ 300	101

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.19
比重 d	3.05
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.6	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	3.5	3.5	3.9	4.2	4.7
-60 ~ -40	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	3.7	4.0	4.7
-40 ~ -20	2.3	2.4	2.7	2.7	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.7	4.0	4.6
-20 ~ 0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.4	3.4	3.8	4.1	4.7
0 ~ 20	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	3.0	3.2	3.4	3.5	3.8	4.1	4.8
20 ~ 40	2.3	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.9	4.2	5.0
40 ~ 60	2.4	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.6	3.6	4.0	4.4	5.1
60 ~ 80	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	5.2
80 ~ 100	2.5	2.7	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	3.9	4.3	4.6	5.3
100 ~ 120	2.6	2.8	3.2	3.3	3.3	3.5	3.6	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5
120 ~ 140	2.7	2.9	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	4.0	4.1	4.5	4.8	5.6
140 ~ 160	2.7	2.9	3.2	3.4	3.4	3.5	3.7	4.1	4.1	4.5	4.9	5.8
160 ~ 180	2.7	2.9	3.2	3.4	3.4	3.7	3.8	4.2	4.2	4.7	5.1	5.8

L-BAL43

Code(d) 586597
Code(e) 588594

折射率	n_{d}	1.585 73 1.585 730	阿贝数	ν_{d}	59.70	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 812
折射率	n_{e}	1.588 070	阿贝数	ν_{e}	59.45	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 892

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.556 21
n_{1970}	1.970 09	1.561 85
n_{1530}	1.529 58	1.567 81
n_{1129}	1.128 64	1.572 93
n_{t}	1.013 98	1.574 58
n_{s}	0.852 11	1.577 40
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.579 30
n_{F}	0.706 52	1.581 03
n_{C}	0.656 27	1.582 74
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.583 21
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.583 66
n_{D}	0.589 29	1.585 64
n_{d}	0.587 56	1.585 73
n_{e}	0.546 07	1.588 07
n_{F}	0.486 13	1.592 55
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.593 11
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.597 16
n_{g}	0.435 835	1.597 86
n_{h}	0.404 656	1.602 27
n_{i}	0.365 015	1.609 76

色散公式的参数	
A_1	1.047 452 91E+00
A_2	4.284 528 73E-01
A_3	1.141 113 03E+00
B_1	5.632 097 56E-03
B_2	1.883 214 16E-02
B_3	1.141 970 69E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	51.4
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	90.4	
刚性率 G (GPa)	36.2	
泊松比 σ	0.250	
努普硬度 Hk [Class]	600	6
磨损度 Aa	118	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 157
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 435
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 993
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 333
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 132
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 313
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 404
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 900
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 634
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 856
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 036
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 656

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.831 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.350 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.305 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.236 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.541 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.448 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.212 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.872 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.683 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.004 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 9
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.004 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.012 3

着色度			
λ_{80}	340	λ_5	285
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	328	$\lambda_{0.05}$	289
CCI			
B	G	R	
0.00	0.10	0.10	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	0.29
310	0.51
320	0.70
330	0.83
340	0.906
350	0.949
360	0.971
370	0.983
380	0.988
390	0.990
400	0.996
420	0.997
440	0.996
460	0.998
480	0.999
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.993
1 600	0.997
1 800	0.988
2 000	0.975
2 200	0.914
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	451
退火点 AP (°C)	482
转变点 Tg (°C)	506
弛垂温度 At (°C)	549
软化点 SP (°C)	596
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 73
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 93
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	56
-90 ~ -80	58
-80 ~ -70	59
-70 ~ -60	61
-60 ~ -50	63
-50 ~ -40	64
-40 ~ -30	66
-30 ~ -20	67
-20 ~ -10	68
-10 ~ 0	70
0 ~ 10	71
10 ~ 20	73
20 ~ 30	74
30 ~ 40	75
40 ~ 50	77
50 ~ 60	78
60 ~ 70	79
70 ~ 80	80
80 ~ 90	81
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	85
120 ~ 130	86
130 ~ 140	87
140 ~ 150	88
150 ~ 160	89
160 ~ 170	90
170 ~ 180	91
180 ~ 190	92
190 ~ 200	93
200 ~ 210	94
210 ~ 220	95
220 ~ 230	96
230 ~ 240	96
240 ~ 250	97
250 ~ 260	98
260 ~ 270	99
270 ~ 280	99
280 ~ 290	100
290 ~ 300	101

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.18
比重 d	3.05
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.6	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.8	4.2	4.6
-60 ~ -40	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	4.0	4.6
-40 ~ -20	2.3	2.4	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.7	4.0	4.5
-20 ~ 0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.8	3.0	3.2	3.5	3.5	3.8	4.1	4.7
0 ~ 20	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	3.5	3.9	4.2	4.9
20 ~ 40	2.3	2.6	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.6	3.7	4.0	4.3	4.9
40 ~ 60	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	4.1	4.5	5.2
60 ~ 80	2.6	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.6	3.9	3.9	4.3	4.7	5.3
80 ~ 100	2.6	2.8	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7	4.0	4.1	4.4	4.8	5.5
100 ~ 120	2.7	2.8	3.3	3.4	3.4	3.6	3.8	4.1	4.2	4.6	5.0	5.7
120 ~ 140	2.8	3.0	3.4	3.5	3.5	3.7	3.9	4.2	4.3	4.7	5.1	5.8
140 ~ 160	2.8	3.0	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.3	4.4	4.8	5.2	6.0
160 ~ 180	2.8	3.0	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.5	4.5	5.0	5.4	6.2

折射率	n_{d}	1.516 33	阿贝数	ν_{d}	64.06	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.008 060
		1.516 330						
折射率	n_{e}	1.518 253	阿贝数	ν_{e}	63.87	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.008 114

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.488 10
n_{1970}	1.970 09	1.494 04
n_{1530}	1.529 58	1.500 20
n_{1129}	1.128 64	1.505 23
n_{t}	1.013 98	1.506 77
n_{s}	0.852 11	1.509 30
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.510 94
n_{r}	0.706 52	1.512 41
n_{C}	0.656 27	1.513 85
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.514 24
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.514 62
n_{D}	0.589 29	1.516 26
n_{d}	0.587 56	1.516 33
n_{e}	0.546 07	1.518 25
n_{F}	0.486 13	1.521 91
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.522 36
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.525 64
n_{g}	0.435 835	1.526 20
n_{h}	0.404 656	1.529 75
n_{i}	0.365 015	1.535 74

色散公式的参数	
A_1	9.174 739 18E-01
A_2	3.526 876 65E-01
A_3	1.055 797 88E+00
B_1	5.277 014 11E-03
B_2	1.708 094 97E-02
B_3	1.043 025 83E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	79.3
刚性率 G (GPa)	32.7
泊松比 σ	0.214
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	72

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.007 081
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.002 904
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 484
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.004 407
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.009 874
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.004 298
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 544
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.009 541
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.007 479
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 009
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 105
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.013 387

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.878 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.360 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.308 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.546 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.225 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.533 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.439 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.183 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.921 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.494 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.505 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.649 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.031 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.006 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.006 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.004 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.004 9

着色度			
λ_{80}	330	λ_5	295
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	326	$\lambda_{0.05}$	299
CCI			
B	G	R	
0.00	0.08	0.09	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	0.08
310	0.40
320	0.71
330	0.87
340	0.942
350	0.973
360	0.986
370	0.992
380	0.994
390	0.996
400	0.997
420	0.997
440	0.997
460	0.997
480	0.998
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.974
1 600	0.994
1 800	0.988
2 000	0.974
2 200	0.87
2 400	0.80

热学特性	
应变点 StP (°C)	464
退火点 AP (°C)	488
转变点 Tg (°C)	497
弛垂温度 At (°C)	560
软化点 SP (°C)	630
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 59
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 72
热传导率 λ (W/(mK))	1.17

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	45
-90 ~ -80	46
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	52
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	58
10 ~ 20	59
20 ~ 30	60
30 ~ 40	61
40 ~ 50	62
50 ~ 60	63
60 ~ 70	63
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	66
100 ~ 110	67
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	70
170 ~ 180	71
180 ~ 190	71
190 ~ 200	72
200 ~ 210	72
210 ~ 220	73
220 ~ 230	73
230 ~ 240	73
240 ~ 250	73
250 ~ 260	74
260 ~ 270	74
270 ~ 280	74
280 ~ 290	74
290 ~ 300	74

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	2.93
比重 d	2.38
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	4.1	4.3	4.3	4.5	4.7	5.1
-60 ~ -40	3.4	3.5	3.7	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	4.4	4.6	5.0
-40 ~ -20	3.4	3.5	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.4	4.6	5.0
-20 ~ 0	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.3	4.5	4.7	5.2
0 ~ 20	3.5	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.3	4.3	4.6	4.9	5.4
20 ~ 40	3.6	3.7	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.5	4.5	4.8	5.1	5.6
40 ~ 60	3.7	3.8	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.7	4.7	5.0	5.2	5.7
60 ~ 80	3.8	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.8	4.9	5.2	5.4	6.0
80 ~ 100	4.0	4.1	4.3	4.4	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2	5.5	6.2
100 ~ 120	4.1	4.2	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	5.1	5.1	5.4	5.7	6.4
120 ~ 140	4.1	4.3	4.5	4.6	4.6	4.9	4.9	5.3	5.3	5.6	5.9	6.5
140 ~ 160	4.3	4.4	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	5.4	5.4	5.7	6.1	6.7
160 ~ 180	4.3	4.5	4.8	4.9	4.9	5.0	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	6.8

折射率	n_{d}	1.806 25 1.806 250	阿贝数	ν_{d}	40.91	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 709
折射率	n_{e}	1.810 931	阿贝数	ν_{e}	40.66	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 946

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.760 94
n_{1970}	1.970 09	1.767 97
n_{1530}	1.529 58	1.775 69
n_{1129}	1.128 64	1.783 03
n_{t}	1.013 98	1.785 66
n_{s}	0.852 11	1.790 48
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.793 91
n_{r}	0.706 52	1.797 13
n_{C}	0.656 27	1.800 39
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.801 32
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.802 18
n_{D}	0.589 29	1.806 08
n_{d}	0.587 56	1.806 25
n_{e}	0.546 07	1.810 93
n_{F}	0.486 13	1.820 10
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.821 26
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.829 81
n_{g}	0.435 835	1.831 32
n_{h}	0.404 656	1.840 90
n_{i}	0.365 015	1.857 83

色散公式的参数	
A_1	1.874 099 91E+00
A_2	2.979 214 02E-01
A_3	1.350 642 85E+00
B_1	9.933 183 44E-03
B_2	4.055 018 25E-02
B_3	1.005 022 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	115.1	
刚性率 G (GPa)	44.3	
泊松比 σ	0.298	
努普硬度 Hk [Class]	660	7
磨损度 Aa	83	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 736
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 484
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 856
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 537
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.025 070
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 217
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 578
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.026 514
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 658
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 615
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 331
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.036 572

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.747 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.329 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.272 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.569 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.486 0
$\theta_{\text{i,g}}$	1.345 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.785 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.482 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.517 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.833 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.009 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.007 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.037 2

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	335
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	367	$\lambda_{0.05}$	338
CCI			
B	G	R	
0.00	0.88	0.94	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.16
350	0.47
360	0.70
370	0.83
380	0.89
390	0.929
400	0.950
420	0.970
440	0.979
460	0.985
480	0.989
500	0.993
550	0.997
600	0.997
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.988
2 000	0.969
2 200	0.919
2 400	0.73

热学特性	
应变点 StP (°C)	534
退火点 AP (°C)	558
转变点 Tg (°C)	573
弛垂温度 At (°C)	610
软化点 SP (°C)	646
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 59
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 75
热传导率 λ (W/(mK))	0.862

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	45
-90 ~ -80	46
-80 ~ -70	47
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	61
40 ~ 50	62
50 ~ 60	63
60 ~ 70	64
70 ~ 80	65
80 ~ 90	66
90 ~ 100	67
100 ~ 110	67
110 ~ 120	68
120 ~ 130	69
130 ~ 140	70
140 ~ 150	71
150 ~ 160	72
160 ~ 170	73
170 ~ 180	73
180 ~ 190	74
190 ~ 200	75
200 ~ 210	75
210 ~ 220	76
220 ~ 230	77
230 ~ 240	77
240 ~ 250	78
250 ~ 260	78
260 ~ 270	79
270 ~ 280	80
280 ~ 290	80
290 ~ 300	80

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.88
比重 d	4.49
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	5.2	5.5	6.0	6.2	6.2	6.5	6.7	7.4	7.4	8.1	8.9	10.3
-60 ~ -40	5.1	5.5	6.0	6.1	6.2	6.4	6.7	7.4	7.4	8.1	8.9	10.4
-40 ~ -20	5.1	5.4	5.9	6.1	6.2	6.5	6.8	7.4	7.5	8.2	9.0	10.6
-20 ~ 0	5.2	5.4	6.1	6.3	6.3	6.6	6.9	7.5	7.6	8.5	9.3	10.9
0 ~ 20	5.2	5.6	6.2	6.4	6.4	6.8	7.1	7.7	7.8	8.7	9.5	11.2
20 ~ 40	5.4	5.7	6.4	6.6	6.6	6.9	7.3	7.9	8.0	8.9	9.7	11.6
40 ~ 60	5.5	5.9	6.5	6.7	6.7	7.1	7.4	8.1	8.2	9.1	10.0	11.9
60 ~ 80	5.6	5.9	6.6	6.8	6.9	7.2	7.6	8.3	8.5	9.4	10.3	12.2
80 ~ 100	5.7	6.1	6.7	6.9	7.0	7.4	7.7	8.5	8.6	9.5	10.5	12.5
100 ~ 120	5.8	6.1	6.8	7.1	7.1	7.5	7.9	8.7	8.8	9.7	10.7	12.7
120 ~ 140	5.8	6.2	6.9	7.1	7.2	7.6	8.0	8.8	8.9	9.9	10.9	13.0
140 ~ 160	5.8	6.2	6.9	7.2	7.2	7.6	8.0	8.9	9.0	10.0	11.1	13.3
160 ~ 180	5.8	6.2	6.9	7.2	7.2	7.6	8.1	8.9	9.1	10.2	11.3	13.5

折射率	n_{d}	1.808 35 1.808 350	阿贝数	ν_{d}	40.55	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 936
折射率	n_{e}	1.813 086	阿贝数	ν_{e}	40.30	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.020 178

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.763 97
n_{1970}	1.970 09	1.770 59
n_{1530}	1.529 58	1.777 93
n_{1129}	1.128 64	1.785 05
n_{t}	1.013 98	1.787 65
n_{s}	0.852 11	1.792 45
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.795 90
n_{r}	0.706 52	1.799 14
n_{C}	0.656 27	1.802 43
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.803 36
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.804 24
n_{D}	0.589 29	1.808 18
n_{d}	0.587 56	1.808 35
n_{e}	0.546 07	1.813 09
n_{F}	0.486 13	1.822 37
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.823 54
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.832 19
n_{g}	0.435 835	1.833 72
n_{h}	0.404 656	1.843 40
n_{i}	0.365 015	1.860 48

色散公式的参数	
A_1	1.836 061 27E+00
A_2	3.417 200 32E-01
A_3	1.352 801 73E+00
B_1	9.819 699 03E-03
B_2	3.856 362 64E-02
B_3	1.070 455 30E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	51.3
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.2

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	111.6	
刚性率 G (GPa)	42.8	
泊松比 σ	0.303	
努普硬度 Hk [Class]	640	6
磨损度 Aa	88	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 785
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 535
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 918
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 654
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.025 366
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 348
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 680
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.026 762
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 716
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 723
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 455
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.036 937

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.741 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.272 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.569 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.485 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.342 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.778 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.830 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.004 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.008 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.043 1

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	335
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	364	$\lambda_{0.05}$	336
CCI			
B	G	R	
0.00	0.75	0.77	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.20
350	0.54
360	0.76
370	0.87
380	0.922
390	0.950
400	0.965
420	0.979
440	0.985
460	0.990
480	0.993
500	0.996
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.992
2 000	0.975
2 200	0.942
2 400	0.79

热学特性	
应变点 StP (°C)	491
退火点 AP (°C)	515
转变点 Tg (°C)	531
弛垂温度 At (°C)	577
软化点 SP (°C)	603
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 64
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 81
热传导率 λ (W/(mK))	0.875

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	49
-90 ~ -80	51
-80 ~ -70	52
-70 ~ -60	53
-60 ~ -50	55
-50 ~ -40	56
-40 ~ -30	57
-30 ~ -20	58
-20 ~ -10	60
-10 ~ 0	61
0 ~ 10	62
10 ~ 20	63
20 ~ 30	64
30 ~ 40	66
40 ~ 50	67
50 ~ 60	68
60 ~ 70	69
70 ~ 80	70
80 ~ 90	71
90 ~ 100	72
100 ~ 110	73
110 ~ 120	74
120 ~ 130	75
130 ~ 140	76
140 ~ 150	77
150 ~ 160	78
160 ~ 170	79
170 ~ 180	80
180 ~ 190	80
190 ~ 200	81
200 ~ 210	82
210 ~ 220	83
220 ~ 230	84
230 ~ 240	84
240 ~ 250	85
250 ~ 260	86
260 ~ 270	87
270 ~ 280	87
280 ~ 290	88
290 ~ 300	89

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.35
比重 d	4.62
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	5.7	6.0	6.6	6.7	6.8	7.1	7.3	8.0	8.1	8.8	9.7	11.2
-60 ~ -40	5.7	6.1	6.6	6.8	6.8	7.1	7.4	8.1	8.2	8.9	9.7	11.4
-40 ~ -20	5.8	6.1	6.6	6.8	6.9	7.3	7.6	8.2	8.3	9.0	10.0	11.6
-20 ~ 0	5.8	6.1	6.8	7.0	7.0	7.3	7.6	8.3	8.4	9.2	10.1	11.8
0 ~ 20	6.0	6.3	6.9	7.1	7.2	7.5	7.8	8.5	8.6	9.5	10.4	12.1
20 ~ 40	6.0	6.4	7.1	7.3	7.3	7.7	8.0	8.7	8.8	9.6	10.5	12.4
40 ~ 60	6.2	6.5	7.2	7.4	7.4	7.8	8.1	8.8	8.9	9.8	10.7	12.7
60 ~ 80	6.2	6.5	7.2	7.4	7.5	7.8	8.2	8.9	9.1	10.0	10.9	12.9
80 ~ 100	6.3	6.6	7.3	7.5	7.5	7.9	8.2	9.0	9.1	10.0	11.0	13.1
100 ~ 120	6.2	6.6	7.2	7.5	7.5	7.9	8.3	9.0	9.2	10.1	11.1	13.1
120 ~ 140	6.1	6.5	7.2	7.4	7.5	7.9	8.2	9.0	9.1	10.1	11.1	13.2
140 ~ 160	6.0	6.4	7.1	7.3	7.4	7.8	8.1	9.0	9.1	10.1	11.1	13.3
160 ~ 180	5.8	6.1	6.9	7.1	7.2	7.6	8.0	8.8	9.0	10.0	11.1	13.2

L-LAH85V

Code(d) 854404
Code(e) 859401

折射率	n_{d}	1.854 00 1.854 000	阿贝数	ν_{d}	40.38	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.021 151
折射率	n_{e}	1.859 025	阿贝数	ν_{e}	40.13	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 407

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.807 40
n_{1970}	1.970 09	1.814 25
n_{1530}	1.529 58	1.821 88
n_{1129}	1.128 64	1.829 34
n_{t}	1.013 98	1.832 07
n_{s}	0.852 11	1.837 14
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.840 79
n_{r}	0.706 52	1.844 23
n_{C}	0.656 27	1.847 72
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.848 71
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.849 64
n_{D}	0.589 29	1.853 81
n_{d}	0.587 56	1.854 00
n_{e}	0.546 07	1.859 03
n_{F}	0.486 13	1.868 87
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.870 12
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.879 29
n_{g}	0.435 835	1.880 90
n_{h}	0.404 656	1.891 16
n_{i}	0.365 015	1.909 23

色散公式的参数	
A_1	1.974 605 03E+00
A_2	3.619 035 92E-01
A_3	1.384 332 41E+00
B_1	1.018 542 58E-02
B_2	3.848 291 18E-02
B_3	1.037 136 27E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	4
耐酸作用稳定性 SR	3.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	111.5	
刚性率 G (GPa)	42.7	
泊松比 σ	0.306	
努普硬度 Hk [Class]	670	7
磨损度 Aa	65	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 652
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 929
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 279
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 304
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.026 903
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 031
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 254
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.028 327
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 640
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 316
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 091
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.039 114

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.740 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.271 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.568 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.484 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.339 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.777 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.827 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.008 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.007 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.047 6

着色度			
λ_{80}		λ_5	340
λ_{70}	380		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	373	$\lambda_{0.05}$	340
CCI			
B	G	R	
0.00	1.17	1.20	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.05
350	0.30
360	0.58
370	0.77
380	0.86
390	0.915
400	0.944
420	0.971
440	0.981
460	0.987
480	0.992
500	0.995
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.992
2 000	0.973
2 200	0.933
2 400	0.77

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	616
弛垂温度 At (°C)	658
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	65
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	77
热传导率 λ (W/(mK))	0.819

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	54
-90 ~ -80	55
-80 ~ -70	55
-70 ~ -60	56
-60 ~ -50	57
-50 ~ -40	58
-40 ~ -30	59
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	61
-10 ~ 0	62
0 ~ 10	63
10 ~ 20	63
20 ~ 30	64
30 ~ 40	65
40 ~ 50	66
50 ~ 60	67
60 ~ 70	67
70 ~ 80	68
80 ~ 90	69
90 ~ 100	70
100 ~ 110	70
110 ~ 120	71
120 ~ 130	72
130 ~ 140	73
140 ~ 150	73
150 ~ 160	74
160 ~ 170	75
170 ~ 180	75
180 ~ 190	76
190 ~ 200	77
200 ~ 210	77
210 ~ 220	78
220 ~ 230	79
230 ~ 240	79
240 ~ 250	80
250 ~ 260	81
260 ~ 270	81
270 ~ 280	82
280 ~ 290	82
290 ~ 300	83

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.83
比重 d	5.25
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.8	5.1	5.6	5.8	5.8	6.1	6.3	7.0	7.1	7.7	8.5	9.9
-60 ~ -40	4.6	4.9	5.5	5.6	5.7	6.0	6.2	6.8	6.9	7.7	8.4	10.0
-40 ~ -20	4.5	4.9	5.4	5.6	5.6	5.9	6.2	6.9	7.0	7.7	8.5	10.2
-20 ~ 0	4.6	4.9	5.4	5.6	5.7	6.1	6.4	7.0	7.1	7.9	8.7	10.4
0 ~ 20	4.6	4.9	5.5	5.7	5.7	6.2	6.5	7.2	7.2	8.1	8.9	10.8
20 ~ 40	4.7	5.0	5.6	5.8	5.9	6.2	6.6	7.3	7.4	8.3	9.2	11.1
40 ~ 60	4.8	5.1	5.8	6.0	6.0	6.4	6.7	7.5	7.6	8.6	9.5	11.4
60 ~ 80	4.9	5.2	6.0	6.2	6.2	6.6	7.0	7.8	7.9	8.8	9.8	11.8
80 ~ 100	5.0	5.4	6.1	6.3	6.4	6.7	7.1	8.0	8.0	9.1	10.1	12.2
100 ~ 120	5.1	5.5	6.2	6.4	6.5	6.9	7.3	8.1	8.3	9.3	10.5	12.6
120 ~ 140	5.2	5.6	6.3	6.6	6.7	7.1	7.5	8.3	8.5	9.5	10.6	13.0
140 ~ 160	5.2	5.6	6.4	6.7	6.8	7.2	7.6	8.6	8.6	9.8	11.0	13.3
160 ~ 180	5.3	5.7	6.5	6.9	7.0	7.4	7.8	8.8	8.9	10.0	11.2	13.6

折射率	n_{d}	1.832 20 1.832 200	阿贝数	ν_{d}	40.10	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.020 755
折射率	n_{e}	1.837 128	阿贝数	ν_{e}	39.84	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 011

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.786 02
n_{1970}	1.970 09	1.792 93
n_{1530}	1.529 58	1.800 58
n_{1129}	1.128 64	1.808 00
n_{t}	1.013 98	1.810 69
n_{s}	0.852 11	1.815 68
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.819 26
n_{F}	0.706 52	1.822 62
n_{C}	0.656 27	1.826 05
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.827 01
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.827 92
n_{D}	0.589 29	1.832 02
n_{d}	0.587 56	1.832 20
n_{e}	0.546 07	1.837 13
n_{F}	0.486 13	1.846 80
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.848 03
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.857 07
n_{g}	0.435 835	1.858 66
n_{h}	0.404 656	1.868 81
n_{i}	0.365 015	1.886 83

色散公式的参数	
A_1	1.975 953 01E+00
A_2	2.839 249 85E-01
A_3	1.351 763 68E+00
B_1	1.042 763 95E-02
B_2	4.277 082 22E-02
B_3	1.014 537 10E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	5.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.2

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	114.8	
刚性率 G (GPa)	44.0	
泊松比 σ	0.304	
努普硬度 Hk [Class]	660	7
磨损度 Aa	80	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 354
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 789
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 153
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 081
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.026 462
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 860
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 152
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.028 165
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 322
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 113
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 898
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.038 801

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.739 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.533 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.275 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.571 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.489 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.357 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.776 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.846 7

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.005 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.006 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.005 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.032 2

着色度			
λ_{80}	410	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	376	$\lambda_{0.05}$	340
CCI			
B	G	R	
0.00	1.32	1.36	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.05
350	0.26
360	0.55
370	0.73
380	0.84
390	0.903
400	0.936
420	0.966
440	0.978
460	0.985
480	0.990
500	0.994
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.996
1 600	0.994
1 800	0.988
2 000	0.969
2 200	0.925
2 400	0.75

热学特性	
应变点 StP (°C)	578
退火点 AP (°C)	597
转变点 Tg (°C)	615
弛垂温度 At (°C)	654
软化点 SP (°C)	677
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 62 (100 °C ~ 300 °C) 76
热传导率 λ (W/(mK))	0.839

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	49
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	52
-70 ~ -60	53
-60 ~ -50	54
-50 ~ -40	55
-40 ~ -30	56
-30 ~ -20	57
-20 ~ -10	58
-10 ~ 0	59
0 ~ 10	60
10 ~ 20	61
20 ~ 30	62
30 ~ 40	63
40 ~ 50	64
50 ~ 60	65
60 ~ 70	66
70 ~ 80	67
80 ~ 90	68
90 ~ 100	69
100 ~ 110	69
110 ~ 120	70
120 ~ 130	71
130 ~ 140	72
140 ~ 150	73
150 ~ 160	73
160 ~ 170	74
170 ~ 180	75
180 ~ 190	75
190 ~ 200	76
200 ~ 210	76
210 ~ 220	77
220 ~ 230	78
230 ~ 240	78
240 ~ 250	79
250 ~ 260	79
260 ~ 270	80
270 ~ 280	80
280 ~ 290	81
290 ~ 300	81

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.93
比重 d	4.65
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.0	4.2	4.7	4.9	4.9	5.3	5.6	6.2	6.3	7.1	7.9	9.6
-60 ~ -40	3.9	4.2	4.7	4.9	4.9	5.3	5.6	6.2	6.3	7.1	8.0	9.7
-40 ~ -20	4.0	4.2	4.9	5.1	5.1	5.4	5.7	6.4	6.4	7.3	8.2	9.9
-20 ~ 0	4.1	4.4	5.0	5.2	5.2	5.5	5.9	6.6	6.7	7.5	8.4	10.3
0 ~ 20	4.2	4.5	5.1	5.3	5.4	5.7	6.0	6.8	6.9	7.8	8.7	10.5
20 ~ 40	4.3	4.7	5.3	5.5	5.6	5.9	6.3	7.0	7.1	8.0	9.0	10.9
40 ~ 60	4.5	4.9	5.5	5.7	5.8	6.1	6.4	7.2	7.3	8.2	9.2	11.2
60 ~ 80	4.6	5.0	5.6	5.8	5.9	6.4	6.7	7.5	7.6	8.5	9.5	11.5
80 ~ 100	4.8	5.1	5.8	6.0	6.0	6.4	6.8	7.6	7.7	8.7	9.7	11.8
100 ~ 120	4.8	5.2	5.9	6.1	6.2	6.5	6.9	7.7	7.8	8.8	9.8	12.0
120 ~ 140	4.9	5.2	5.9	6.2	6.2	6.6	7.0	7.8	7.9	8.9	10.0	12.2
140 ~ 160	4.9	5.2	6.0	6.2	6.3	6.7	7.0	7.9	8.0	9.0	10.2	12.4
160 ~ 180	4.8	5.2	5.9	6.3	6.3	6.7	7.2	8.0	8.1	9.2	10.3	12.5

折射率	n_{d}	1.764 50 1.764 500	阿贝数	ν_{d}	49.09	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 572
折射率	n_{e}	1.768 208	阿贝数	ν_{e}	48.85	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 726

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.724 04
n_{1970}	1.970 09	1.731 03
n_{1530}	1.529 58	1.738 52
n_{1129}	1.128 64	1.745 27
n_{t}	1.013 98	1.747 58
n_{s}	0.852 11	1.751 68
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.754 53
n_{F}	0.706 52	1.757 16
n_{C}	0.656 27	1.759 81
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.760 55
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.761 25
n_{D}	0.589 29	1.764 36
n_{d}	0.587 56	1.764 50
n_{e}	0.546 07	1.768 21
n_{F}	0.486 13	1.775 38
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.776 28
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.782 84
n_{g}	0.435 835	1.783 99
n_{h}	0.404 656	1.791 20
n_{i}	0.365 015	1.803 60

色散公式的参数	
A_1	1.261 441 28E+00
A_2	7.821 152 73E-01
A_3	1.158 236 45E+00
B_1	5.725 125 82E-03
B_2	2.198 297 52E-02
B_3	8.804 822 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	114.4
刚性率 G (GPa)	43.9
泊松比 σ	0.301
努普硬度 Hk [Class]	680
7	
磨损度 Aa	68

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 232
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 282
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 692
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 400
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.019 488
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 608
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 208
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.019 614
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 975
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 657
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 069
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.027 325

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.785 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.339 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.251 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.552 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.462 9
$\theta_{\text{i,g}}$	1.259 6
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.825 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.486 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.513 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.737 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.008 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.054 4

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	275
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	333	$\lambda_{0.05}$	274
CCI			
B	G	R	
0.00	0.30	0.31	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.15
290	0.32
300	0.46
310	0.59
320	0.69
330	0.78
340	0.85
350	0.902
360	0.937
370	0.954
380	0.973
390	0.981
400	0.986
420	0.991
440	0.993
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.988
2 000	0.963
2 200	0.905
2 400	0.67

热学特性	
应变点 StP (°C)	578
退火点 AP (°C)	599
转变点 Tg (°C)	620
弛垂温度 At (°C)	650
软化点 SP (°C)	676
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 59
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 73
热传导率 λ (W/(mK))	0.841

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	45
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	52
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	66
100 ~ 110	67
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	70
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	72
180 ~ 190	72
190 ~ 200	73
200 ~ 210	74
210 ~ 220	74
220 ~ 230	75
230 ~ 240	75
240 ~ 250	76
250 ~ 260	76
260 ~ 270	77
270 ~ 280	77
280 ~ 290	78
290 ~ 300	78

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.71
比重 d	4.29
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.2	4.5	5.0	5.1	5.2	5.4	5.8	6.2	6.3	6.9	7.5	8.5
-60 ~ -40	4.4	4.6	5.1	5.3	5.3	5.5	5.9	6.4	6.4	7.0	7.5	8.7
-40 ~ -20	4.5	4.9	5.4	5.5	5.5	5.8	6.0	6.5	6.6	7.3	7.8	8.9
-20 ~ 0	4.8	5.0	5.5	5.7	5.7	6.0	6.3	6.8	6.9	7.5	8.1	9.2
0 ~ 20	5.0	5.2	5.7	6.0	6.1	6.3	6.6	7.1	7.1	7.7	8.3	9.4
20 ~ 40	5.2	5.5	6.0	6.2	6.2	6.5	6.7	7.3	7.4	8.0	8.6	9.7
40 ~ 60	5.4	5.7	6.2	6.5	6.5	6.8	7.0	7.6	7.6	8.2	8.8	9.9
60 ~ 80	5.6	5.9	6.4	6.5	6.6	6.9	7.1	7.6	7.7	8.3	8.9	10.1
80 ~ 100	5.7	6.1	6.6	6.8	6.8	7.1	7.3	7.9	8.0	8.6	9.2	10.3
100 ~ 120	5.7	6.0	6.6	6.8	6.9	7.1	7.4	7.9	8.0	8.6	9.2	10.3
120 ~ 140	5.7	6.0	6.6	6.8	6.9	7.1	7.4	7.9	8.0	8.6	9.2	10.3
140 ~ 160	5.9	6.1	6.7	6.9	6.9	7.2	7.4	8.0	8.1	8.7	9.3	10.4
160 ~ 180	5.7	6.0	6.6	6.7	6.8	7.1	7.3	7.9	7.9	8.6	9.2	10.3

折射率	n_{d}	1.861 00 1.861 000	阿贝数	ν_{d}	37.10	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.023 209
折射率	n_{e}	1.866 504	阿贝数	ν_{e}	36.85	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.023 517

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.812 15
n_{1970}	1.970 09	1.819 04
n_{1530}	1.529 58	1.826 77
n_{1129}	1.128 64	1.834 49
n_{t}	1.013 98	1.837 36
n_{s}	0.852 11	1.842 76
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.846 67
n_{F}	0.706 52	1.850 38
n_{C}	0.656 27	1.854 16
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.855 23
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.856 24
n_{D}	0.589 29	1.860 80
n_{d}	0.587 56	1.861 00
n_{e}	0.546 07	1.866 50
n_{F}	0.486 13	1.877 37
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.878 75
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.888 99
n_{g}	0.435 835	1.890 80
n_{h}	0.404 656	1.902 38
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.006 214 20E+00
A_2	3.470 298 88E-01
A_3	1.416 883 82E+00
B_1	1.054 992 38E-02
B_2	4.458 450 13E-02
B_3	1.059 952 50E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	112.1	
刚性率 G (GPa)	43.0	
泊松比 σ	0.305	
努普硬度 Hk [Class]	650	7
磨损度 Aa	81	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 800
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 490
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 839
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.012 343
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.029 797
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.013 427
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 584
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 873
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.011 270
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.012 247
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.723 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.322 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.531 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.283 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.578 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.499 1
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.760 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.479 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.520 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 9
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.002 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	350
λ_{70}	390		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	385	$\lambda_{0.05}$	349
CCI			
B	G	R	
0.00	1.80	1.88	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.06
360	0.31
370	0.58
380	0.75
390	0.85
400	0.908
420	0.957
440	0.975
460	0.983
480	0.989
500	0.993
550	0.998
600	0.998
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.998
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.970
2 200	0.923
2 400	0.74

热学特性	
应变点 StP (°C)	560
退火点 AP (°C)	583
转变点 Tg (°C)	595
弛垂温度 At (°C)	635
软化点 SP (°C)	664
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 66
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 81
热传导率 λ (W/(mK))	0.817

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	53
-90 ~ -80	54
-80 ~ -70	55
-70 ~ -60	57
-60 ~ -50	58
-50 ~ -40	59
-40 ~ -30	60
-30 ~ -20	61
-20 ~ -10	62
-10 ~ 0	64
0 ~ 10	65
10 ~ 20	66
20 ~ 30	67
30 ~ 40	68
40 ~ 50	69
50 ~ 60	70
60 ~ 70	71
70 ~ 80	72
80 ~ 90	73
90 ~ 100	73
100 ~ 110	74
110 ~ 120	75
120 ~ 130	76
130 ~ 140	77
140 ~ 150	77
150 ~ 160	78
160 ~ 170	79
170 ~ 180	79
180 ~ 190	80
190 ~ 200	81
200 ~ 210	81
210 ~ 220	82
220 ~ 230	82
230 ~ 240	83
240 ~ 250	83
250 ~ 260	84
260 ~ 270	84
270 ~ 280	85
280 ~ 290	85
290 ~ 300	86

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.71
比重 d	4.89
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.8	4.0	4.6	4.8	4.9	5.2	5.5	6.2	6.3	7.2	8.3	-
-60 ~ -40	3.8	4.1	4.7	4.9	4.9	5.2	5.6	6.3	6.4	7.3	8.4	-
-40 ~ -20	3.8	4.2	4.8	5.0	5.0	5.3	5.7	6.5	6.6	7.5	8.6	-
-20 ~ 0	4.0	4.3	4.9	5.1	5.2	5.6	5.9	6.7	6.8	7.8	8.9	-
0 ~ 20	4.2	4.5	5.1	5.3	5.3	5.8	6.2	6.9	7.1	8.1	9.2	-
20 ~ 40	4.3	4.7	5.3	5.5	5.6	5.9	6.3	7.2	7.3	8.4	9.6	-
40 ~ 60	4.5	4.8	5.4	5.7	5.7	6.1	6.5	7.4	7.6	8.7	9.9	-
60 ~ 80	4.5	4.9	5.7	5.9	6.0	6.3	6.7	7.6	7.7	8.9	10.1	-
80 ~ 100	4.6	5.0	5.7	5.9	6.0	6.4	6.8	7.8	7.9	9.1	10.4	-
100 ~ 120	4.7	5.1	5.8	6.0	6.1	6.5	7.0	7.9	8.0	9.2	10.7	-
120 ~ 140	4.7	5.1	5.8	6.1	6.1	6.6	7.0	8.0	8.1	9.3	10.8	-
140 ~ 160	4.6	5.0	5.8	6.1	6.1	6.6	7.0	8.0	8.1	9.5	10.9	-
160 ~ 180	4.5	4.9	5.8	6.1	6.2	6.6	7.1	8.1	8.2	9.5	11.0	-

折射率	n_{d}	1.693 50 1.693 500	阿贝数	ν_{d}	53.18	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 040
折射率	n_{e}	1.696 607	阿贝数	ν_{e}	52.93	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 160

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.657 37
n_{1970}	1.970 09	1.663 92
n_{1530}	1.529 58	1.670 89
n_{1129}	1.128 64	1.677 02
n_{t}	1.013 98	1.679 06
n_{s}	0.852 11	1.682 63
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.685 07
n_{r}	0.706 52	1.687 31
n_{C}	0.656 27	1.689 55
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.690 18
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.690 76
n_{D}	0.589 29	1.693 38
n_{d}	0.587 56	1.693 50
n_{e}	0.546 07	1.696 61
n_{F}	0.486 13	1.702 59
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.703 34
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.708 79
n_{g}	0.435 835	1.709 74
n_{h}	0.404 656	1.715 70
n_{i}	0.365 015	1.725 92

色散公式的参数	
A_1	1.177 761 46E+00
A_2	6.345 913 45E-01
A_3	1.204 356 49E+00
B_1	5.576 182 43E-03
B_2	2.068 214 69E-02
B_3	9.963 227 76E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	53.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	107.8	
刚性率 G (GPa)	41.9	
泊松比 σ	0.285	
努普硬度 Hk [Class]	640	6
磨损度 Aa	108	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 490
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 481
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 949
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 056
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 239
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 148
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 962
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 179
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 117
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 429
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 731
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.022 580

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.804 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.343 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.302 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.245 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.548 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.457 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.240 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.844 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.715 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.008 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.009 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.007 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.039 0

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	285
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	346	$\lambda_{0.05}$	288
CCI			
B	G	R	
0.00	0.35	0.32	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.01
290	0.06
300	0.15
310	0.28
320	0.45
330	0.61
340	0.74
350	0.84
360	0.913
370	0.949
380	0.969
390	0.979
400	0.984
420	0.989
440	0.991
460	0.993
480	0.995
500	0.997
550	0.998
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.995
1 800	0.988
2 000	0.969
2 200	0.918
2 400	0.72

热学特性	
应变点 StP (°C)	503
退火点 AP (°C)	522
转变点 Tg (°C)	538
弛垂温度 At (°C)	583
软化点 SP (°C)	615
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 75
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 93
热传导率 λ (W/(mK))	0.887

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	58
-90 ~ -80	60
-80 ~ -70	62
-70 ~ -60	63
-60 ~ -50	65
-50 ~ -40	66
-40 ~ -30	68
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	71
-10 ~ 0	72
0 ~ 10	73
10 ~ 20	75
20 ~ 30	76
30 ~ 40	77
40 ~ 50	78
50 ~ 60	80
60 ~ 70	81
70 ~ 80	82
80 ~ 90	83
90 ~ 100	84
100 ~ 110	85
110 ~ 120	86
120 ~ 130	87
130 ~ 140	88
140 ~ 150	89
150 ~ 160	90
160 ~ 170	91
170 ~ 180	92
180 ~ 190	93
190 ~ 200	93
200 ~ 210	94
210 ~ 220	95
220 ~ 230	96
230 ~ 240	96
240 ~ 250	97
250 ~ 260	98
260 ~ 270	98
270 ~ 280	99
280 ~ 290	99
290 ~ 300	100

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.91
比重 d	3.69
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.9	2.1	2.5	2.5	2.6	2.7	2.9	3.2	3.3	3.7	4.1	4.9
-60 ~ -40	1.8	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.2	3.5	3.9	4.8
-40 ~ -20	1.6	1.9	2.2	2.3	2.3	2.5	2.7	3.0	3.0	3.5	4.0	4.7
-20 ~ 0	1.7	1.8	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.1	3.5	3.9	4.8
0 ~ 20	1.7	1.9	2.3	2.4	2.4	2.6	2.7	3.1	3.2	3.6	4.1	4.9
20 ~ 40	1.8	1.9	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2	3.3	3.7	4.1	5.1
40 ~ 60	1.9	2.1	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.3	3.4	3.8	4.3	5.2
60 ~ 80	2.0	2.1	2.5	2.7	2.6	2.8	3.1	3.5	3.6	4.0	4.5	5.3
80 ~ 100	2.1	2.3	2.6	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	3.6	4.2	4.6	5.5
100 ~ 120	2.2	2.4	2.7	2.9	2.9	3.1	3.3	3.7	3.7	4.2	4.8	5.7
120 ~ 140	2.2	2.4	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4	3.8	3.8	4.4	4.9	5.8
140 ~ 160	2.3	2.5	3.0	3.1	3.1	3.3	3.6	4.0	4.0	4.5	5.0	6.0
160 ~ 180	2.4	2.6	3.0	3.2	3.2	3.4	3.6	4.0	4.1	4.6	5.1	6.0

折射率	n_{d}	1.693 04 1.693 040	阿贝数	ν_{d}	52.93	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 093
折射率	n_{e}	1.696 160	阿贝数	ν_{e}	52.70	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 210

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.654 55
n_{1970}	1.970 09	1.661 89
n_{1530}	1.529 58	1.669 60
n_{1129}	1.128 64	1.676 21
n_{t}	1.013 98	1.678 35
n_{s}	0.852 11	1.682 03
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.684 53
n_{F}	0.706 52	1.686 80
n_{C}	0.656 27	1.689 06
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.689 70
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.690 29
n_{D}	0.589 29	1.692 92
n_{d}	0.587 56	1.693 04
n_{e}	0.546 07	1.696 16
n_{F}	0.486 13	1.702 16
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.702 91
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.708 37
n_{g}	0.435 835	1.709 32
n_{h}	0.404 656	1.715 28
n_{i}	0.365 015	1.725 50

色散公式的参数	
A_1	1.079 596 34E+00
A_2	7.318 721 34E-01
A_3	1.171 111 07E+00
B_1	4.700 475 43E-03
B_2	1.986 157 58E-02
B_3	8.703 599 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	53.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	110.3	
刚性率 G (GPa)	42.7	
泊松比 σ	0.291	
努普硬度 Hk [Class]	660	7
磨损度 Aa	82	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 719
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 537
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 975
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 095
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 276
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 158
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 966
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 189
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 351
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 463
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 747
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.022 598

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.818 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.346 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.243 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.546 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.455 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.236 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.859 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.710 7

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.023 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.006 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.045 3

着色度			
λ_{80}	345	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	320	$\lambda_{0.05}$	
CCI			
B	G	R	
0.00	0.14	0.14	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.39
290	0.53
300	0.64
310	0.73
320	0.80
330	0.87
340	0.916
350	0.948
360	0.968
370	0.980
380	0.987
390	0.991
400	0.993
420	0.995
440	0.997
460	0.997
480	0.998
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.990
1 600	0.991
1 800	0.979
2 000	0.949
2 200	0.85
2 400	0.59

热学特性	
应变点 StP (°C)	494
退火点 AP (°C)	515
转变点 Tg (°C)	537
弛垂温度 At (°C)	570
软化点 SP (°C)	596
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 57
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 74
热传导率 λ (W/(mK))	0.923

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	42
-90 ~ -80	43
-80 ~ -70	44
-70 ~ -60	46
-60 ~ -50	47
-50 ~ -40	49
-40 ~ -30	50
-30 ~ -20	51
-20 ~ -10	52
-10 ~ 0	54
0 ~ 10	55
10 ~ 20	56
20 ~ 30	57
30 ~ 40	58
40 ~ 50	60
50 ~ 60	61
60 ~ 70	62
70 ~ 80	63
80 ~ 90	64
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	70
150 ~ 160	71
160 ~ 170	72
170 ~ 180	73
180 ~ 190	73
190 ~ 200	74
200 ~ 210	75
210 ~ 220	76
220 ~ 230	77
230 ~ 240	77
240 ~ 250	78
250 ~ 260	79
260 ~ 270	79
270 ~ 280	80
280 ~ 290	81
290 ~ 300	81

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.44
比重 d	3.66
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	5.6	5.8	6.2	6.3	6.3	6.5	6.6	7.0	7.1	7.5	7.8	8.6
-60 ~ -40	5.5	5.7	6.0	6.2	6.2	6.4	6.5	7.0	7.0	7.4	7.8	8.6
-40 ~ -20	5.4	5.7	6.1	6.2	6.2	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	7.9	8.7
-20 ~ 0	5.5	5.7	6.2	6.3	6.3	6.5	6.7	7.1	7.1	7.6	8.0	8.9
0 ~ 20	5.5	5.8	6.2	6.3	6.4	6.6	6.8	7.2	7.2	7.7	8.1	9.1
20 ~ 40	5.6	5.8	6.3	6.5	6.5	6.7	6.9	7.4	7.4	7.9	8.4	9.4
40 ~ 60	5.8	6.0	6.4	6.6	6.6	6.8	7.1	7.5	7.6	8.1	8.6	9.6
60 ~ 80	5.8	6.1	6.5	6.7	6.7	7.0	7.3	7.7	7.8	8.3	8.9	9.9
80 ~ 100	5.9	6.2	6.6	6.8	6.8	7.1	7.3	7.8	7.9	8.5	9.1	10.1
100 ~ 120	6.0	6.3	6.8	6.9	7.0	7.2	7.5	8.0	8.0	8.6	9.3	10.4
120 ~ 140	6.1	6.3	6.9	7.0	7.1	7.3	7.6	8.1	8.2	8.9	9.5	10.6
140 ~ 160	6.1	6.4	7.0	7.2	7.2	7.5	7.8	8.3	8.4	9.0	9.6	10.8
160 ~ 180	6.2	6.5	7.0	7.2	7.3	7.5	7.8	8.4	8.5	9.1	9.8	11.0

折射率	n_{d}	1.743 20 1.743 198	阿贝数	ν_{d}	49.29	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 077
折射率	n_{e}	1.746 788	阿贝数	ν_{e}	49.05	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 226

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.704 09
n_{1970}	1.970 09	1.710 82
n_{1530}	1.529 58	1.718 04
n_{1129}	1.128 64	1.724 58
n_{t}	1.013 98	1.726 81
n_{s}	0.852 11	1.730 78
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.733 54
n_{F}	0.706 52	1.736 09
n_{C}	0.656 27	1.738 66
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.739 37
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.740 05
n_{D}	0.589 29	1.743 06
n_{d}	0.587 56	1.743 20
n_{e}	0.546 07	1.746 79
n_{F}	0.486 13	1.753 73
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.754 60
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.760 96
n_{g}	0.435 835	1.762 07
n_{h}	0.404 656	1.769 05
n_{i}	0.365 015	1.781 08

色散公式的参数	
A_1	1.475 741 84E+00
A_2	4.961 327 43E-01
A_3	1.237 962 36E+00
B_1	7.369 500 00E-03
B_2	2.518 917 46E-02
B_3	9.803 066 51E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	114.7	
刚性率 G (GPa)	44.5	
泊松比 σ	0.289	
努普硬度 Hk [Class]	670	7
磨损度 Aa	92	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 847
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 115
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 543
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 133
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.018 870
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 336
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 984
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.019 016
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 567
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 413
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 813
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.026 483

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.785 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.339 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.251 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.552 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.463 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.261 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.825 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.486 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.513 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.739 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.007 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.051 0

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	310
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	347	$\lambda_{0.05}$	308
CCI			
B	G	R	
0.00	0.37	0.38	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.09
320	0.33
330	0.56
340	0.72
350	0.83
360	0.904
370	0.944
380	0.965
390	0.977
400	0.983
420	0.988
440	0.991
460	0.993
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.991
2 000	0.974
2 200	0.936
2 400	0.75

热学特性	
应变点 StP (°C)	511
退火点 AP (°C)	533
转变点 Tg (°C)	541
弛垂温度 At (°C)	587
软化点 SP (°C)	623
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 75
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 92
热传导率 λ (W/(mK))	0.876

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	58
-90 ~ -80	59
-80 ~ -70	61
-70 ~ -60	63
-60 ~ -50	64
-50 ~ -40	66
-40 ~ -30	67
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	70
-10 ~ 0	71
0 ~ 10	73
10 ~ 20	74
20 ~ 30	75
30 ~ 40	76
40 ~ 50	78
50 ~ 60	79
60 ~ 70	80
70 ~ 80	81
80 ~ 90	82
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	85
120 ~ 130	86
130 ~ 140	87
140 ~ 150	88
150 ~ 160	89
160 ~ 170	90
170 ~ 180	91
180 ~ 190	92
190 ~ 200	92
200 ~ 210	93
210 ~ 220	94
220 ~ 230	95
230 ~ 240	95
240 ~ 250	96
250 ~ 260	96
260 ~ 270	97
270 ~ 280	98
280 ~ 290	98
290 ~ 300	99

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.83
比重 d	4.20
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.7	2.8	3.2	3.4	3.4	3.6	3.7	4.1	4.1	4.6	5.0	5.9
-60 ~ -40	2.4	2.7	3.0	3.2	3.2	3.4	3.6	4.0	4.1	4.5	4.9	5.8
-40 ~ -20	2.4	2.5	2.9	3.0	3.2	3.4	3.5	3.9	4.0	4.4	4.9	5.8
-20 ~ 0	2.4	2.6	3.0	3.1	3.1	3.3	3.5	4.0	4.1	4.6	5.0	5.9
0 ~ 20	2.4	2.6	3.0	3.1	3.1	3.4	3.6	4.1	4.1	4.6	5.1	6.1
20 ~ 40	2.4	2.6	3.1	3.2	3.2	3.5	3.7	4.1	4.2	4.8	5.3	6.3
40 ~ 60	2.5	2.7	3.1	3.3	3.3	3.5	3.8	4.3	4.4	4.9	5.5	6.5
60 ~ 80	2.6	2.8	3.3	3.4	3.5	3.7	3.9	4.4	4.5	5.0	5.6	6.7
80 ~ 100	2.5	2.8	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.6	4.6	5.2	5.8	6.9
100 ~ 120	2.6	2.8	3.3	3.5	3.5	3.8	4.2	4.7	4.8	5.4	6.0	7.1
120 ~ 140	2.6	2.9	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	4.8	4.9	5.5	6.1	7.3
140 ~ 160	2.7	3.0	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	4.8	4.9	5.6	6.2	7.4
160 ~ 180	2.7	3.0	3.5	3.7	3.7	3.8	4.0	4.3	4.9	5.0	5.7	6.3
												7.6

折射率	n_{d}	1.730 77 1.730 770	阿贝数	ν_{d}	40.51	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.018 040
折射率	n_{e}	1.735 051	阿贝数	ν_{e}	40.25	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.018 262

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.688 05
n_{1970}	1.970 09	1.694 88
n_{1530}	1.529 58	1.702 37
n_{1129}	1.128 64	1.709 39
n_{t}	1.013 98	1.711 85
n_{s}	0.852 11	1.716 32
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.719 48
n_{r}	0.706 52	1.722 43
n_{C}	0.656 27	1.725 42
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.726 26
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.727 05
n_{D}	0.589 29	1.730 61
n_{d}	0.587 56	1.730 77
n_{e}	0.546 07	1.735 05
n_{F}	0.486 13	1.743 46
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.744 52
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.752 40
n_{g}	0.435 835	1.753 79
n_{h}	0.404 656	1.762 67
n_{i}	0.365 015	1.778 58

色散公式的参数	
A_1	1.740 389 60E+00
A_2	1.769 969 17E-01
A_3	1.767 754 13E+00
B_1	1.033 988 70E-02
B_2	4.848 227 65E-02
B_3	1.366 719 96E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗湿态大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.1

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	113.3	
刚性率 G (GPa)	44.5	
泊松比 σ	0.273	
努普硬度 Hk [Class]	630	6
磨损度 Aa	121	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 567
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 939
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 354
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 635
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.023 019
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 333
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 885
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.024 789
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 410
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 792
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 470
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.034 057

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.752 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.329 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.276 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.572 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.492 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.374 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.789 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.864 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.015 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.004 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.004 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.011 7

着色度			
λ_{80}	410	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	379	$\lambda_{0.05}$	340
CCI			
B	G	R	
0.00	1.88	1.91	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.04
350	0.26
360	0.53
370	0.71
380	0.81
390	0.87
400	0.910
420	0.947
440	0.963
460	0.974
480	0.983
500	0.989
550	0.995
600	0.994
650	0.994
700	0.996
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.971
2 200	0.925
2 400	0.76

热学特性	
应变点 StP (°C)	461
退火点 AP (°C)	489
转变点 Tg (°C)	500
弛垂温度 At (°C)	539
软化点 SP (°C)	574
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 87
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 109
热传导率 λ (W/(mK))	1.11

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	68
-80 ~ -70	70
-70 ~ -60	72
-60 ~ -50	73
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	77
-30 ~ -20	79
-20 ~ -10	81
-10 ~ 0	82
0 ~ 10	84
10 ~ 20	86
20 ~ 30	87
30 ~ 40	89
40 ~ 50	90
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	95
80 ~ 90	96
90 ~ 100	97
100 ~ 110	99
110 ~ 120	100
120 ~ 130	101
130 ~ 140	103
140 ~ 150	104
150 ~ 160	105
160 ~ 170	106
170 ~ 180	107
180 ~ 190	108
190 ~ 200	109
200 ~ 210	110
210 ~ 220	111
220 ~ 230	112
230 ~ 240	113
240 ~ 250	114
250 ~ 260	115
260 ~ 270	116
270 ~ 280	116
280 ~ 290	117
290 ~ 300	118

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	2.03
比重 d	3.24
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.5	1.7	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.3	3.4	4.1	4.8	6.2
-60 ~ -40	1.3	1.5	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	3.2	3.2	4.0	4.7	6.1
-40 ~ -20	1.2	1.4	1.8	2.0	2.0	2.4	2.6	3.2	3.3	3.9	4.7	6.3
-20 ~ 0	1.1	1.4	1.9	2.0	2.1	2.3	2.6	3.2	3.3	4.1	4.9	6.5
0 ~ 20	1.1	1.4	1.9	2.1	2.1	2.4	2.7	3.4	3.4	4.2	5.0	6.7
20 ~ 40	1.2	1.4	2.0	2.1	2.2	2.5	2.8	3.4	3.5	4.4	5.2	7.0
40 ~ 60	1.2	1.5	2.0	2.2	2.3	2.6	2.9	3.6	3.7	4.6	5.4	7.3
60 ~ 80	1.2	1.6	2.2	2.4	2.4	2.7	3.1	3.7	3.8	4.7	5.6	7.5
80 ~ 100	1.3	1.6	2.2	2.4	2.6	2.8	3.2	3.9	4.0	4.9	5.9	7.9
100 ~ 120	1.4	1.7	2.3	2.5	2.6	2.9	3.4	4.1	4.2	5.1	6.1	8.2
120 ~ 140	1.4	1.7	2.5	2.6	2.7	3.1	3.4	4.2	4.3	5.3	6.3	8.5
140 ~ 160	1.6	1.9	2.5	2.8	2.8	3.2	3.6	4.4	4.5	5.5	6.5	8.7
160 ~ 180	1.6	1.9	2.6	2.8	2.9	3.3	3.6	4.5	4.6	5.6	6.7	9.0

折射率	n_{d}	1.689 48 1.689 480	阿贝数	ν_{d}	31.02	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.022 225
折射率	n_{e}	1.694 731	阿贝数	ν_{e}	30.78	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.022 569

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.646 32
n_{1970}	1.970 09	1.651 89
n_{1530}	1.529 58	1.658 32
n_{1129}	1.128 64	1.665 00
n_{t}	1.013 98	1.667 56
n_{s}	0.852 11	1.672 45
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.676 05
n_{F}	0.706 52	1.679 49
n_{C}	0.656 27	1.683 03
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.684 03
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.684 98
n_{D}	0.589 29	1.689 29
n_{d}	0.587 56	1.689 48
n_{e}	0.546 07	1.694 73
n_{F}	0.486 13	1.705 25
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.706 60
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.716 74
n_{g}	0.435 835	1.718 56
n_{h}	0.404 656	1.730 34
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.527 808 29E+00
A_2	2.327 763 67E-01
A_3	1.716 387 81E+00
B_1	1.141 358 83E-02
B_2	5.590 685 66E-02
B_3	1.715 118 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WIS)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	84.5
刚性率 G (GPa)	33.7
泊松比 σ	0.254
努普硬度 Hk [Class]	530
5	
磨损度 Aa	217

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 462
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 973
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 454
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 705
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.029 076
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.013 305
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 789
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 470
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 697
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 872
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.695 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.313 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.290 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.526 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.308 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.598 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.530 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.729 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.474 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.008 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.007 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	355
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	379	$\lambda_{0.05}$	352
CCI			
B	G	R	
0.00	1.29	1.27	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.01
360	0.21
370	0.60
380	0.82
390	0.903
400	0.940
420	0.969
440	0.979
460	0.984
480	0.988
500	0.991
550	0.997
600	0.996
650	0.995
700	0.997
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.995
1 800	0.980
2 000	0.962
2 200	0.927
2 400	0.89

热学特性	
应变点 StP (°C)	453
退火点 AP (°C)	484
转变点 Tg (°C)	503
弛垂温度 At (°C)	542
软化点 SP (°C)	582
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 106
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 134
热传导率 λ (W/(mK))	1.02

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	82
-90 ~ -80	85
-80 ~ -70	87
-70 ~ -60	89
-60 ~ -50	91
-50 ~ -40	93
-40 ~ -30	96
-30 ~ -20	98
-20 ~ -10	100
-10 ~ 0	102
0 ~ 10	104
10 ~ 20	106
20 ~ 30	107
30 ~ 40	109
40 ~ 50	111
50 ~ 60	113
60 ~ 70	115
70 ~ 80	116
80 ~ 90	118
90 ~ 100	120
100 ~ 110	121
110 ~ 120	123
120 ~ 130	125
130 ~ 140	126
140 ~ 150	128
150 ~ 160	129
160 ~ 170	130
170 ~ 180	132
180 ~ 190	133
190 ~ 200	134
200 ~ 210	136
210 ~ 220	137
220 ~ 230	138
230 ~ 240	139
240 ~ 250	141
250 ~ 260	142
260 ~ 270	143
270 ~ 280	144
280 ~ 290	145
290 ~ 300	146

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.62
比重 d	2.88
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.6	-1.4	-0.9	-0.7	-0.7	-0.4	-0.1	0.5	0.7	1.7	2.7	-
-60 ~ -40	-1.8	-1.6	-1.1	-0.9	-0.9	-0.6	-0.3	0.5	0.6	1.6	2.8	-
-40 ~ -20	-1.9	-1.7	-1.1	-1.0	-0.9	-0.6	-0.3	0.5	0.6	1.7	2.9	-
-20 ~ 0	-2.0	-1.7	-1.2	-1.0	-1.0	-0.5	-0.2	0.6	0.7	1.8	3.1	-
0 ~ 20	-2.0	-1.7	-1.1	-0.9	-0.9	-0.5	-0.2	0.7	0.8	1.9	3.4	-
20 ~ 40	-2.0	-1.8	-1.1	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1	0.8	0.9	2.1	3.5	-
40 ~ 60	-2.0	-1.7	-1.1	-0.9	-0.8	-0.4	0.0	0.9	1.0	2.3	3.9	-
60 ~ 80	-2.1	-1.8	-1.0	-0.9	-0.8	-0.4	0.1	1.0	1.2	2.5	4.0	-
80 ~ 100	-2.1	-1.8	-1.1	-0.9	-0.8	-0.4	0.1	1.1	1.3	2.7	4.3	-
100 ~ 120	-2.1	-1.8	-1.1	-0.9	-0.8	-0.3	0.1	1.1	1.3	2.7	4.5	-
120 ~ 140	-2.2	-1.9	-1.2	-0.9	-0.8	-0.4	0.1	1.2	1.3	2.9	4.6	-
140 ~ 160	-2.3	-2.0	-1.2	-1.0	-0.9	-0.3	0.2	1.3	1.4	2.9	4.7	-
160 ~ 180	-2.4	-2.1	-1.3	-1.0	-0.9	-0.4	0.1	1.2	1.4	3.0	4.8	-

折射率	n_{d}	1.666 72 1.666 718	阿贝数	ν_{d}	48.32	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 797
折射率	n_{e}	1.670 000	阿贝数	ν_{e}	48.04	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 948

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.633 28
n_{1970}	1.970 09	1.638 66
n_{1530}	1.529 58	1.644 56
n_{1129}	1.128 64	1.650 08
n_{t}	1.013 98	1.652 01
n_{s}	0.852 11	1.655 51
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.657 98
n_{r}	0.706 52	1.660 27
n_{C}	0.656 27	1.662 59
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.663 24
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.663 85
n_{D}	0.589 29	1.666 60
n_{d}	0.587 56	1.666 72
n_{e}	0.546 07	1.670 00
n_{F}	0.486 13	1.676 39
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.677 19
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.683 09
n_{g}	0.435 835	1.684 12
n_{h}	0.404 656	1.690 67
n_{i}	0.365 015	1.702 13

色散公式的参数	
A_1	1.571 388 60E+00
A_2	1.478 693 13E-01
A_3	1.280 928 46E+00
B_1	9.108 079 36E-03
B_2	4.024 016 84E-02
B_3	1.303 993 67E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	92.9
刚性率 G (GPa)	36.5
泊松比 σ	0.274
努普硬度 Hk [Class]	590
磨损度 Aa	153

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 576
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 611
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 129
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 411
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 407
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 739
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 549
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.018 002
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 228
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 759
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 189
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.024 938

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.766 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.334 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.299 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.537 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.261 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.560 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.474 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.304 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.805 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.484 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.515 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.787 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.006 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.002 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.002 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.015 6

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	375	$\lambda_{0.05}$	340
CCI			
B	G	R	
0.00	0.98	0.94	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.04
350	0.27
360	0.56
370	0.75
380	0.86
390	0.922
400	0.952
420	0.975
440	0.982
460	0.987
480	0.991
500	0.994
550	0.997
600	0.995
650	0.995
700	0.996
800	0.997
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.995
1 800	0.988
2 000	0.976
2 200	0.936
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	593
退火点 AP (°C)	617
转变点 Tg (°C)	626
弛垂温度 At (°C)	682
软化点 SP (°C)	738
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	70
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	84
热传导率 λ (W/(mK))	0.858

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	57
-90 ~ -80	58
-80 ~ -70	59
-70 ~ -60	61
-60 ~ -50	62
-50 ~ -40	63
-40 ~ -30	64
-30 ~ -20	65
-20 ~ -10	66
-10 ~ 0	68
0 ~ 10	69
10 ~ 20	70
20 ~ 30	71
30 ~ 40	72
40 ~ 50	73
50 ~ 60	74
60 ~ 70	75
70 ~ 80	76
80 ~ 90	76
90 ~ 100	77
100 ~ 110	78
110 ~ 120	79
120 ~ 130	80
130 ~ 140	80
140 ~ 150	81
150 ~ 160	82
160 ~ 170	83
170 ~ 180	83
180 ~ 190	84
190 ~ 200	85
200 ~ 210	85
210 ~ 220	86
220 ~ 230	86
230 ~ 240	87
240 ~ 250	87
250 ~ 260	88
260 ~ 270	88
270 ~ 280	89
280 ~ 290	89
290 ~ 300	90

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.06
比重 d	3.59
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	3.3	3.6	3.9	4.0	4.4	5.0	5.9
-60 ~ -40	2.3	2.5	2.9	3.0	3.0	3.2	3.4	3.8	3.9	4.4	4.9	5.8
-40 ~ -20	2.3	2.5	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	3.9	3.9	4.4	4.9	6.0
-20 ~ 0	2.3	2.5	2.9	3.0	3.1	3.3	3.5	4.0	4.0	4.6	5.1	6.1
0 ~ 20	2.4	2.6	3.1	3.2	3.2	3.5	3.7	4.1	4.2	4.7	5.2	6.2
20 ~ 40	2.5	2.7	3.1	3.2	3.3	3.5	3.8	4.3	4.3	4.9	5.4	6.5
40 ~ 60	2.7	2.8	3.3	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	4.5	5.0	5.6	6.7
60 ~ 80	2.8	3.0	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.5	4.7	5.3	5.9	7.0
80 ~ 100	2.9	3.1	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.7	4.8	5.4	6.0	7.3
100 ~ 120	3.0	3.2	3.7	3.8	3.9	4.1	4.4	4.9	5.0	5.6	6.2	7.5
120 ~ 140	3.1	3.3	3.8	4.0	4.0	4.3	4.5	5.0	5.1	5.7	6.4	7.7
140 ~ 160	3.1	3.4	3.9	4.0	4.1	4.3	4.7	5.2	5.3	6.0	6.6	7.9
160 ~ 180	3.3	3.5	4.0	4.2	4.2	4.5	4.8	5.3	5.4	6.1	6.7	8.1

折射率	n_d	1.701 54 1.701 536	阿贝数	ν_d	41.24	色散	$n_F - n_C$	0.017 012
折射率	n_e	1.705 571	阿贝数	ν_e	40.95	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.017 228

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.662 53
n_{1970}	1.970 09	1.668 58
n_{1530}	1.529 58	1.675 26
n_{1129}	1.128 64	1.681 60
n_t	1.013 98	1.683 86
n_s	0.852 11	1.688 00
$n_{A'}$	0.768 19	1.690 94
n_f	0.706 52	1.693 70
n_C	0.656 27	1.696 50
$n_{C'}$	0.643 85	1.697 29
n_{He-Ne}	0.632 8	1.698 04
n_D	0.589 29	1.701 39
n_d	0.587 56	1.701 54
n_e	0.546 07	1.705 57
n_F	0.486 13	1.713 51
$n_{F'}$	0.479 99	1.714 52
n_{He-Cd}	0.441 57	1.722 00
n_g	0.435 835	1.723 32
n_h	0.404 656	1.731 80
n_i	0.365 015	1.747 12

色散公式的参数	
A_1	1.689 390 52E+00
A_2	1.330 810 13E-01
A_3	1.411 655 15E+00
B_1	1.035 981 93E-02
B_2	5.339 822 39E-02
B_3	1.265 155 03E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	93.6
刚性率 G (GPa)	36.8
泊松比 σ	0.272
努普硬度 Hk [Class]	580
磨损度 Aa	138

部分色散	
$n_C - n_t$	0.012 641
$n_C - n_{A'}$	0.005 561
$n_d - n_C$	0.005 033
$n_e - n_C$	0.009 068
$n_g - n_d$	0.021 787
$n_g - n_F$	0.009 808
$n_h - n_g$	0.008 480
$n_i - n_g$	0.023 797
$n_{C'} - n_t$	0.013 433
$n_e - n_{C'}$	0.008 276
$n_{F'} - n_e$	0.008 952
$n_i - n_{F'}$	0.032 597

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.743 1
$\theta_{C,A'}$	0.326 9
$\theta_{d,C}$	0.295 8
$\theta_{e,C}$	0.533 0
$\theta_{g,d}$	1.280 7
$\theta_{g,F}$	0.576 5
$\theta_{h,g}$	0.498 5
$\theta_{i,g}$	1.398 8
$\theta'_{C,t}$	0.779 7
$\theta'_{e,C'}$	0.480 4
$\theta'_{F',e}$	0.519 6
$\theta'_{i,F'}$	1.892 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.002 9
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.001 1
$\Delta\theta_{g,d}$	0.001 6
$\Delta\theta_{g,F}$	0.001 8
$\Delta\theta_{i,g}$	0.019 1

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	388	$\lambda_{0.05}$	356
CCI			
B	G	R	
0.00	1.99	2.01	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.16
370	0.47
380	0.70
390	0.83
400	0.89
420	0.955
440	0.971
460	0.979
480	0.985
500	0.989
550	0.995
600	0.994
650	0.994
700	0.996
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.993
1 600	0.994
1 800	0.987
2 000	0.974
2 200	0.921
2 400	0.81

热学特性	
应变点 StP (°C)	611
退火点 AP (°C)	636
转变点 Tg (°C)	647
弛垂温度 At (°C)	700
软化点 SP (°C)	749
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	65
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	77
热传导率 λ (W/(mK))	0.869

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	52
-90 ~ -80	53
-80 ~ -70	55
-70 ~ -60	56
-60 ~ -50	57
-50 ~ -40	58
-40 ~ -30	59
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	61
-10 ~ 0	62
0 ~ 10	63
10 ~ 20	64
20 ~ 30	65
30 ~ 40	66
40 ~ 50	67
50 ~ 60	68
60 ~ 70	69
70 ~ 80	70
80 ~ 90	70
90 ~ 100	71
100 ~ 110	72
110 ~ 120	73
120 ~ 130	73
130 ~ 140	74
140 ~ 150	75
150 ~ 160	75
160 ~ 170	76
170 ~ 180	77
180 ~ 190	77
190 ~ 200	78
200 ~ 210	78
210 ~ 220	79
220 ~ 230	79
230 ~ 240	80
240 ~ 250	80
250 ~ 260	80
260 ~ 270	81
270 ~ 280	81
280 ~ 290	82
290 ~ 300	82

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.18
比重 d	3.67
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.2	2.4	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4	4.0	4.0	4.6	5.3	6.9
-60 ~ -40	2.2	2.4	2.8	2.9	2.9	3.1	3.5	4.0	4.0	4.6	5.3	7.0
-40 ~ -20	2.2	2.5	2.9	3.0	3.1	3.3	3.5	4.0	4.2	4.8	5.5	7.1
-20 ~ 0	2.3	2.5	3.0	3.2	3.2	3.5	3.7	4.2	4.3	5.0	5.7	7.4
0 ~ 20	2.4	2.7	3.2	3.3	3.4	3.6	3.9	4.4	4.5	5.2	6.0	7.7
20 ~ 40	2.6	2.8	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.6	4.7	5.4	6.2	8.0
40 ~ 60	2.8	3.1	3.5	3.7	3.7	4.0	4.2	4.8	4.9	5.6	6.5	8.3
60 ~ 80	2.9	3.2	3.7	3.9	3.8	4.2	4.5	5.1	5.1	5.9	6.7	8.5
80 ~ 100	3.1	3.3	3.8	4.0	4.0	4.3	4.6	5.3	5.3	6.1	7.0	8.9
100 ~ 120	3.2	3.4	3.9	4.1	4.1	4.4	4.7	5.3	5.4	6.2	7.2	9.1
120 ~ 140	3.3	3.5	4.0	4.2	4.2	4.5	4.8	5.5	5.6	6.5	7.4	9.3
140 ~ 160	3.3	3.5	4.2	4.3	4.4	4.7	5.0	5.6	5.7	6.6	7.5	9.5
160 ~ 180	3.4	3.6	4.2	4.4	4.4	4.7	5.0	5.7	5.8	6.6	7.6	9.6

折射率	n_{d}	1.723 42 1.723 420	阿贝数	ν_{d}	37.95	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 060
折射率	n_{e}	1.727 935	阿贝数	ν_{e}	37.68	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 320

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.681 98
n_{1970}	1.970 09	1.688 08
n_{1530}	1.529 58	1.694 90
n_{1129}	1.128 64	1.701 54
n_{t}	1.013 98	1.703 96
n_{s}	0.852 11	1.708 44
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.711 67
n_{F}	0.706 52	1.714 71
n_{C}	0.656 27	1.717 82
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.718 70
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.719 52
n_{D}	0.589 29	1.723 25
n_{d}	0.587 56	1.723 42
n_{e}	0.546 07	1.727 94
n_{F}	0.486 13	1.736 88
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.738 02
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.746 49
n_{g}	0.435 835	1.748 00
n_{h}	0.404 656	1.757 69
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.694 934 84E+00
A_2	1.928 902 98E-01
A_3	1.563 859 48E+00
B_1	1.027 231 90E-02
B_2	5.211 876 40E-02
B_3	1.378 180 35E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	91.1	
刚性率 G (GPa)	37.5	
泊松比 σ	0.213	
努普硬度 Hk [Class]	600	6
磨损度 Aa	131	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 857
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 146
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 604
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 119
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.024 580
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 124
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 689
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 736
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 240
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 080
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.727 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.322 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.530 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.289 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.583 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.508 3
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.762 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.478 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.521 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.002 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.003 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.003 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	415	λ_5	355
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	395	$\lambda_{0.05}$	360
CCI			
B	G	R	
0.00	2.78	2.88	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.06
370	0.32
380	0.58
390	0.75
400	0.85
420	0.934
440	0.963
460	0.975
480	0.982
500	0.987
550	0.994
600	0.995
650	0.995
700	0.996
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.995
1 800	0.990
2 000	0.979
2 200	0.938
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	599
退火点 AP (°C)	626
转变点 Tg (°C)	636
弛垂温度 At (°C)	691
软化点 SP (°C)	739
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 65
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 79
热传导率 λ (W/(mK))	0.889

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	51
-90 ~ -80	53
-80 ~ -70	54
-70 ~ -60	55
-60 ~ -50	56
-50 ~ -40	57
-40 ~ -30	59
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	61
-10 ~ 0	62
0 ~ 10	63
10 ~ 20	64
20 ~ 30	65
30 ~ 40	66
40 ~ 50	67
50 ~ 60	68
60 ~ 70	69
70 ~ 80	70
80 ~ 90	71
90 ~ 100	71
100 ~ 110	72
110 ~ 120	73
120 ~ 130	74
130 ~ 140	75
140 ~ 150	75
150 ~ 160	76
160 ~ 170	77
170 ~ 180	78
180 ~ 190	78
190 ~ 200	79
200 ~ 210	80
210 ~ 220	80
220 ~ 230	81
230 ~ 240	81
240 ~ 250	82
250 ~ 260	82
260 ~ 270	83
270 ~ 280	83
280 ~ 290	84
290 ~ 300	84

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.31
比重 d	3.67
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.3	3.5	3.8	3.9	3.9	4.2	4.4	4.9	5.0	5.6	6.5	-
-60 ~ -40	3.2	3.3	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.8	6.6	-
-40 ~ -20	3.2	3.4	3.8	3.9	3.9	4.2	4.5	5.0	5.1	5.9	6.8	-
-20 ~ 0	3.2	3.4	3.9	4.0	4.1	4.3	4.6	5.2	5.2	6.1	7.1	-
0 ~ 20	3.3	3.5	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	5.3	5.4	6.3	7.3	-
20 ~ 40	3.4	3.7	4.1	4.3	4.3	4.6	4.9	5.5	5.6	6.5	7.7	-
40 ~ 60	3.5	3.8	4.3	4.4	4.5	4.8	5.1	5.8	5.8	6.9	8.0	-
60 ~ 80	3.6	3.9	4.5	4.6	4.7	5.0	5.3	6.0	6.1	7.1	8.2	-
80 ~ 100	3.7	4.0	4.5	4.7	4.7	5.2	5.5	6.2	6.3	7.4	8.6	-
100 ~ 120	3.8	4.1	4.6	4.8	4.9	5.2	5.7	6.4	6.5	7.6	8.9	-
120 ~ 140	3.8	4.1	4.7	4.9	5.0	5.3	5.7	6.6	6.7	7.8	9.1	-
140 ~ 160	3.9	4.2	4.9	5.1	5.1	5.5	5.9	6.7	6.8	8.0	9.3	-
160 ~ 180	3.9	4.3	4.9	5.1	5.2	5.5	5.9	6.8	6.9	8.1	9.5	-

S-BAL 3

Code(d) 571530
Code(e) 574527

折射率	n_{d}	1.571 35 1.571 351	阿贝数	ν_{d}	52.95	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.010 790
折射率	n_{e}	1.573 920	阿贝数	ν_{e}	52.65	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.010 900

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.543 61
n_{1970}	1.970 09	1.548 31
n_{1530}	1.529 58	1.553 41
n_{1129}	1.128 64	1.558 06
n_{t}	1.013 98	1.559 65
n_{s}	0.852 11	1.562 48
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.564 45
n_{F}	0.706 52	1.566 27
n_{C}	0.656 27	1.568 10
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.568 62
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.569 10
n_{D}	0.589 29	1.571 26
n_{d}	0.587 56	1.571 35
n_{e}	0.546 07	1.573 92
n_{F}	0.486 13	1.578 89
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.579 52
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.584 09
n_{g}	0.435 835	1.584 89
n_{h}	0.404 656	1.589 93
n_{i}	0.365 015	1.598 67

色散公式的参数	
A_1	1.293 668 90E+00
A_2	1.324 402 52E-01
A_3	1.101 972 93E+00
B_1	8.003 679 62E-03
B_2	3.547 111 96E-02
B_3	1.345 174 31E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	71.9
刚性率 G (GPa)	28.8
泊松比 σ	0.249
努普硬度 Hk [Class]	510
5	
磨损度 Aa	172

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 456
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 653
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 246
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 815
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.013 536
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 992
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 041
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.013 784
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 970
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 301
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 599
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.019 152

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.783 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.338 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.538 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.254 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.555 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.467 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.277 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.822 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.486 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.513 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.757 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.011 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.000 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.004 1

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	330
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	358	$\lambda_{0.05}$	332
CCI			
B	G	R	
0.00	0.24	0.25	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.01
340	0.26
350	0.63
360	0.84
370	0.928
380	0.963
390	0.979
400	0.988
420	0.994
440	0.994
460	0.995
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.996
1 400	0.991
1 600	0.990
1 800	0.972
2 000	0.945
2 200	0.88
2 400	0.83

热学特性	
应变点 StP (°C)	483
退火点 AP (°C)	516
转变点 Tg (°C)	532
弛垂温度 At (°C)	587
软化点 SP (°C)	652
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 97
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 116
热传导率 λ (W/(mK))	0.864

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	82
-90 ~ -80	84
-80 ~ -70	85
-70 ~ -60	86
-60 ~ -50	87
-50 ~ -40	89
-40 ~ -30	90
-30 ~ -20	91
-20 ~ -10	92
-10 ~ 0	94
0 ~ 10	95
10 ~ 20	96
20 ~ 30	97
30 ~ 40	98
40 ~ 50	100
50 ~ 60	101
60 ~ 70	102
70 ~ 80	103
80 ~ 90	104
90 ~ 100	105
100 ~ 110	106
110 ~ 120	107
120 ~ 130	109
130 ~ 140	110
140 ~ 150	111
150 ~ 160	112
160 ~ 170	113
170 ~ 180	114
180 ~ 190	115
190 ~ 200	116
200 ~ 210	117
210 ~ 220	118
220 ~ 230	119
230 ~ 240	120
240 ~ 250	121
250 ~ 260	122
260 ~ 270	123
270 ~ 280	124
280 ~ 290	125
290 ~ 300	126

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.18
比重 d	2.98
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.5	-1.4	-1.2	-1.2	-1.0	-0.9	-0.8	-0.5	-0.5	-0.2	0.3	1.0
-60 ~ -40	-1.6	-1.5	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-0.9	-0.6	-0.5	-0.2	0.2	0.9
-40 ~ -20	-1.6	-1.5	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-0.9	-0.6	-0.5	-0.2	0.2	1.0
-20 ~ 0	-1.6	-1.5	-1.3	-1.2	-1.2	-1.0	-0.9	-0.5	-0.5	-0.1	0.3	1.1
0 ~ 20	-1.5	-1.4	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.4	-0.4	0.0	0.4	1.2
20 ~ 40	-1.5	-1.4	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.4	-0.3	0.1	0.5	1.3
40 ~ 60	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	-0.9	-0.7	-0.6	-0.3	-0.3	0.1	0.6	1.5
60 ~ 80	-1.4	-1.2	-0.9	-0.8	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	0.3	0.7	1.6
80 ~ 100	-1.3	-1.2	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.4	0.8	1.7
100 ~ 120	-1.3	-1.2	-0.9	-0.7	-0.7	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.4	0.9	1.8
120 ~ 140	-1.2	-1.1	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.4	0.9	1.8
140 ~ 160	-1.3	-1.1	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.4	0.9	1.8
160 ~ 180	-1.4	-1.2	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.5	-0.1	0.0	0.4	0.9	1.9

S-BAL12

折射率	n_{d}	1.539 96	阿贝数	ν_{d}	59.46	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 081
		1.539 956						
折射率	n_{e}	1.542 121	阿贝数	ν_{e}	59.20	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 158

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.513 58
n_{1970}	1.970 09	1.518 48
n_{1530}	1.529 58	1.523 70
n_{1129}	1.128 64	1.528 25
n_{t}	1.013 98	1.529 74
n_{s}	0.852 11	1.532 30
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.534 04
n_{F}	0.706 52	1.535 62
n_{C}	0.656 27	1.537 19
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.537 63
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.538 04
n_{D}	0.589 29	1.539 88
n_{d}	0.587 56	1.539 96
n_{e}	0.546 07	1.542 12
n_{F}	0.486 13	1.546 27
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.546 79
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.550 56
n_{g}	0.435 835	1.551 22
n_{h}	0.404 656	1.555 32
n_{i}	0.365 015	1.562 32

色散公式的参数	
A_1	7.146 052 58E-01
A_2	6.219 932 89E-01
A_3	1.225 376 81E+00
B_1	3.017 639 13E-03
B_2	1.665 054 50E-02
B_3	1.435 063 14E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	71.0
刚性率 G (GPa)	30.6
泊松比 σ	0.161
努普硬度 Hk [Class]	530
5	
磨损度 Aa	112

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.007 456
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 156
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 762
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.004 927
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.011 260
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.004 941
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 105
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 107
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.007 896
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 487
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 671
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.015 531

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.821 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.347 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.240 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.544 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.452 0
$\theta_{\text{i,g}}$	1.223 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.862 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.695 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.004 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.004 0

着色度			
λ_{80}	330	λ_5	300
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	330	$\lambda_{0.05}$	301
CCI			
B	G	R	
0.00	0.09	0.06	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	0.02
310	0.23
320	0.57
330	0.80
340	0.914
350	0.959
360	0.979
370	0.989
380	0.992
390	0.995
400	0.997
420	0.997
440	0.997
460	0.997
480	0.998
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.993
1 600	0.995
1 800	0.983
2 000	0.966
2 200	0.920
2 400	0.89

热学特性	
应变点 StP (°C)	432
退火点 AP (°C)	468
转变点 Tg (°C)	483
弛垂温度 At (°C)	543
软化点 SP (°C)	624
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 84
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 105
热传导率 λ (W/(mK))	0.982

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	68
-90 ~ -80	70
-80 ~ -70	71
-70 ~ -60	73
-60 ~ -50	74
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	77
-30 ~ -20	78
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	82
10 ~ 20	84
20 ~ 30	85
30 ~ 40	86
40 ~ 50	87
50 ~ 60	89
60 ~ 70	90
70 ~ 80	91
80 ~ 90	92
90 ~ 100	94
100 ~ 110	95
110 ~ 120	96
120 ~ 130	97
130 ~ 140	98
140 ~ 150	99
150 ~ 160	101
160 ~ 170	102
170 ~ 180	103
180 ~ 190	104
190 ~ 200	105
200 ~ 210	106
210 ~ 220	107
220 ~ 230	108
230 ~ 240	109
240 ~ 250	110
250 ~ 260	111
260 ~ 270	112
270 ~ 280	113
280 ~ 290	114
290 ~ 300	115

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.60
比重 d	2.75
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.6	2.0	2.2	2.7
-60 ~ -40	0.6	0.7	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.2	2.7
-40 ~ -20	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.2	2.8
-20 ~ 0	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.9	2.2	2.9
0 ~ 20	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.7	1.8	2.1	2.4	3.0
20 ~ 40	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3	1.6	1.8	1.9	2.2	2.5	3.1
40 ~ 60	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	1.9	2.3	2.6	3.2
60 ~ 80	0.9	1.0	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	2.0	2.1	2.4	2.8	3.4
80 ~ 100	0.9	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	2.0	2.2	2.5	2.9	3.6
100 ~ 120	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.2	2.3	2.6	3.0	3.7
120 ~ 140	0.9	1.1	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.2	2.3	2.7	3.0	3.8
140 ~ 160	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	2.2	2.3	2.7	3.1	3.8
160 ~ 180	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	2.2	2.3	2.7	3.1	3.8

S-BAL14

Code(d) 569563
Code(e) 571561

折射率	n_{d}	1.568 83 1.568 832	阿贝数	ν_{d}	56.36	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.010 092
折射率	n_{e}	1.571 237	阿贝数	ν_{e}	56.09	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.010 185

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.540 50
n_{1970}	1.970 09	1.545 65
n_{1530}	1.529 58	1.551 16
n_{1129}	1.128 64	1.556 01
n_{t}	1.013 98	1.557 61
n_{s}	0.852 11	1.560 40
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.562 30
n_{F}	0.706 52	1.564 04
n_{C}	0.656 27	1.565 77
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.566 26
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.566 71
n_{D}	0.589 29	1.568 74
n_{d}	0.587 56	1.568 83
n_{e}	0.546 07	1.571 24
n_{F}	0.486 13	1.575 87
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.576 45
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.580 67
n_{g}	0.435 835	1.581 41
n_{h}	0.404 656	1.586 04
n_{i}	0.365 015	1.594 00

色散公式的参数	
A_1	1.275 536 96E+00
A_2	1.460 833 93E-01
A_3	1.167 546 99E+00
B_1	7.496 923 59E-03
B_2	3.104 215 30E-02
B_3	1.289 470 92E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2~3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	81.1
刚性率 G (GPa)	32.7
泊松比 σ	0.240
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	140

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 164
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 476
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 057
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 462
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 574
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 539
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 629
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.012 595
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 650
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 976
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 209
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.017 555

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.809 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.344 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.302 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.245 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.548 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.458 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.248 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.849 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.723 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.002 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.005 1

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	325
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	354	$\lambda_{0.05}$	329
CCI			
B	G	R	
0.00	0.26	0.24	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.09
340	0.44
350	0.74
360	0.88
370	0.946
380	0.970
390	0.983
400	0.989
420	0.992
440	0.993
460	0.994
480	0.995
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.989
1 600	0.993
1 800	0.983
2 000	0.967
2 200	0.914
2 400	0.86

热学特性	
应变点 StP (°C)	533
退火点 AP (°C)	562
转变点 Tg (°C)	582
弛垂温度 At (°C)	640
软化点 SP (°C)	700
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 79
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 94
热传导率 λ (W/(mK))	0.967

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	67
-80 ~ -70	68
-70 ~ -60	69
-60 ~ -50	71
-50 ~ -40	72
-40 ~ -30	73
-30 ~ -20	74
-20 ~ -10	75
-10 ~ 0	76
0 ~ 10	77
10 ~ 20	78
20 ~ 30	79
30 ~ 40	80
40 ~ 50	81
50 ~ 60	82
60 ~ 70	83
70 ~ 80	84
80 ~ 90	85
90 ~ 100	86
100 ~ 110	87
110 ~ 120	88
120 ~ 130	89
130 ~ 140	90
140 ~ 150	90
150 ~ 160	91
160 ~ 170	92
170 ~ 180	93
180 ~ 190	94
190 ~ 200	94
200 ~ 210	95
210 ~ 220	96
220 ~ 230	96
230 ~ 240	97
240 ~ 250	98
250 ~ 260	98
260 ~ 270	99
270 ~ 280	100
280 ~ 290	100
290 ~ 300	101

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.32
比重 d	2.89
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.9	2.3	2.9
-60 ~ -40	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.9	2.2	2.8
-40 ~ -20	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	1.9	2.2	2.9
-20 ~ 0	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	1.6	2.0	2.4	3.0
0 ~ 20	0.6	0.7	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	3.1
20 ~ 40	0.7	0.8	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9	1.9	2.2	2.6	3.3
40 ~ 60	0.9	1.0	1.3	1.4	1.4	1.5	1.7	2.0	2.0	2.4	2.7	3.6
60 ~ 80	0.9	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.6	2.9	3.7
80 ~ 100	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.3	2.4	2.7	3.1	3.9
100 ~ 120	1.2	1.3	1.6	1.8	1.8	2.0	2.1	2.4	2.5	2.9	3.3	4.1
120 ~ 140	1.3	1.5	1.8	1.9	1.9	2.1	2.2	2.6	2.6	3.0	3.4	4.2
140 ~ 160	1.4	1.5	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.6	2.7	3.1	3.5	4.3
160 ~ 180	1.4	1.5	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.7	2.8	3.2	3.7	4.5

S-BAL35

Code(d) 589612
Code(e) 591609

折射率	n_d	1.589 13 1.589 130	阿贝数	ν_d	61.14	色散	$n_F - n_C$	0.009 636
折射率	n_e	1.591 429	阿贝数	ν_e	60.88	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.009 714

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.559 59
n_{1970}	1.970 09	1.565 31
n_{1530}	1.529 58	1.571 34
n_{1129}	1.128 64	1.576 48
n_t	1.013 98	1.578 13
n_s	0.852 11	1.580 93
$n_{A'}$	0.768 19	1.582 80
n_F	0.706 52	1.584 50
n_C	0.656 27	1.586 19
$n_{C'}$	0.643 85	1.586 66
n_{He-Ne}	0.632 8	1.587 10
n_D	0.589 29	1.589 04
n_d	0.587 56	1.589 13
n_e	0.546 07	1.591 43
n_F	0.486 13	1.595 82
$n_{F'}$	0.479 99	1.596 37
n_{He-Cd}	0.441 57	1.600 34
n_g	0.435 835	1.601 03
n_h	0.404 656	1.605 35
n_i	0.365 015	1.612 68

色散公式的参数	
A_1	9.413 572 73E-01
A_2	5.461 748 95E-01
A_3	1.161 689 17E+00
B_1	1.403 339 96E-02
B_2	9.066 356 83E-04
B_3	1.141 637 58E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2~3
耐酸作用稳定性 SR	4.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	83.2
刚性率 G (GPa)	33.3
泊松比 σ	0.250
努普硬度 Hk [Class]	590
磨损度 Aa	116

部分色散	
$n_C - n_t$	0.008 061
$n_C - n_{A'}$	0.003 384
$n_d - n_C$	0.002 942
$n_e - n_C$	0.005 241
$n_g - n_d$	0.011 904
$n_g - n_F$	0.005 210
$n_h - n_g$	0.004 314
$n_i - n_g$	0.011 647
$n_{C'} - n_t$	0.008 530
$n_e - n_{C'}$	0.004 772
$n_{F'} - n_e$	0.004 942
$n_i - n_{F'}$	0.016 310

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.836 6
$\theta_{C,A'}$	0.351 2
$\theta_{d,C}$	0.305 3
$\theta_{e,C}$	0.543 9
$\theta_{g,d}$	1.235 4
$\theta_{g,F}$	0.540 7
$\theta_{h,g}$	0.447 7
$\theta_{i,g}$	1.208 7
$\theta'_{C,t}$	0.878 1
$\theta'_{e,C'}$	0.491 2
$\theta'_{F,e}$	0.508 8
$\theta'_{i,F'}$	1.679 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.003 0
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.001 2
$\Delta\theta_{g,d}$	-0.002 4
$\Delta\theta_{g,F}$	-0.001 8
$\Delta\theta_{i,g}$	-0.004 4

着色度			
λ_{80}	345	λ_5	300
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	339	$\lambda_{0.05}$	303
CCI			
B	G	R	
0.00	0.17	0.15	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	0.01
310	0.16
320	0.43
330	0.67
340	0.82
350	0.904
360	0.949
370	0.972
380	0.983
390	0.989
400	0.993
420	0.995
440	0.995
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.984
1 600	0.994
1 800	0.987
2 000	0.972
2 200	0.89
2 400	0.80

热学特性	
应变点 StP (°C)	619
退火点 AP (°C)	646
转变点 Tg (°C)	668
弛垂温度 At (°C)	715
软化点 SP (°C)	768
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 57
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 69
热传导率 λ (W/(mK))	0.915

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	47
-90 ~ -80	48
-80 ~ -70	49
-70 ~ -60	50
-60 ~ -50	51
-50 ~ -40	52
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	55
0 ~ 10	56
10 ~ 20	57
20 ~ 30	58
30 ~ 40	59
40 ~ 50	60
50 ~ 60	60
60 ~ 70	61
70 ~ 80	62
80 ~ 90	63
90 ~ 100	63
100 ~ 110	64
110 ~ 120	65
120 ~ 130	65
130 ~ 140	66
140 ~ 150	67
150 ~ 160	67
160 ~ 170	68
170 ~ 180	68
180 ~ 190	69
190 ~ 200	69
200 ~ 210	70
210 ~ 220	70
220 ~ 230	71
230 ~ 240	71
240 ~ 250	71
250 ~ 260	72
260 ~ 270	72
270 ~ 280	72
280 ~ 290	73
290 ~ 300	73

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	2.15
比重 d	3.31
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.2	2.3	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.4	3.6	4.0
-60 ~ -40	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.5	4.1
-40 ~ -20	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	3.1	3.1	3.4	3.6	4.1
-20 ~ 0	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	4.2
0 ~ 20	2.4	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.9	4.5
20 ~ 40	2.6	2.8	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.8	4.1	4.7
40 ~ 60	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9	4.3	4.8
60 ~ 80	2.8	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.2	4.4	5.0
80 ~ 100	3.0	3.1	3.4	3.5	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.6	5.2
100 ~ 120	3.2	3.3	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.2	4.2	4.5	4.8	5.4
120 ~ 140	3.3	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.3	4.3	4.6	4.9	5.5
140 ~ 160	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.4	4.4	4.7	5.0	5.7
160 ~ 180	3.4	3.5	3.8	4.0	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.9	5.2	5.8

折射率	n_{d}	1.583 13 1.583 126	阿贝数	ν_{d}	59.38	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 821
折射率	n_{e}	1.585 468	阿贝数	ν_{e}	59.11	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 905

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.554 63
n_{1970}	1.970 09	1.559 92
n_{1530}	1.529 58	1.565 57
n_{1129}	1.128 64	1.570 48
n_{t}	1.013 98	1.572 08
n_{s}	0.852 11	1.574 85
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.576 73
n_{F}	0.706 52	1.578 44
n_{C}	0.656 27	1.580 14
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.580 61
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.581 06
n_{D}	0.589 29	1.583 04
n_{d}	0.587 56	1.583 13
n_{e}	0.546 07	1.585 47
n_{F}	0.486 13	1.589 96
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.590 52
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.594 59
n_{g}	0.435 835	1.595 30
n_{h}	0.404 656	1.599 72
n_{i}	0.365 015	1.607 24

色散公式的参数	
A_1	1.395 706 15E+00
A_2	7.185 050 70E-02
A_3	1.271 292 67E+00
B_1	1.122 188 43E-02
B_2	-2.521 174 22E-02
B_3	1.344 978 60E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	84.7	
刚性率 G (GPa)	34.0	
泊松比 σ	0.246	
努普硬度 Hk [Class]	580	6
磨损度 Aa	121	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 056
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 413
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 987
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 329
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 171
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 337
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 424
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 946
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 531
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 854
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 051
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 724

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.820 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.347 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.239 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.543 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.450 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.216 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.861 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.688 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.005 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.002 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.002 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.011 4

着色度			
λ_{80}	340	λ_5	290
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	335	$\lambda_{0.05}$	292
CCI			
B	G	R	
0.00	0.16	0.14	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	0.03
300	0.15
310	0.36
320	0.58
330	0.75
340	0.86
350	0.932
360	0.964
370	0.979
380	0.986
390	0.991
400	0.993
420	0.995
440	0.995
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.987
1 600	0.994
1 800	0.985
2 000	0.973
2 200	0.917
2 400	0.86

热学特性	
应变点 StP (°C)	503
退火点 AP (°C)	534
转变点 Tg (°C)	553
弛垂温度 At (°C)	606
软化点 SP (°C)	672
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 67
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 82
热传导率 λ (W/(mK))	0.974

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	54
-90 ~ -80	55
-80 ~ -70	56
-70 ~ -60	57
-60 ~ -50	59
-50 ~ -40	60
-40 ~ -30	61
-30 ~ -20	62
-20 ~ -10	63
-10 ~ 0	64
0 ~ 10	66
10 ~ 20	67
20 ~ 30	68
30 ~ 40	69
40 ~ 50	70
50 ~ 60	71
60 ~ 70	72
70 ~ 80	73
80 ~ 90	74
90 ~ 100	74
100 ~ 110	75
110 ~ 120	76
120 ~ 130	77
130 ~ 140	78
140 ~ 150	79
150 ~ 160	79
160 ~ 170	80
170 ~ 180	81
180 ~ 190	82
190 ~ 200	82
200 ~ 210	83
210 ~ 220	84
220 ~ 230	84
230 ~ 240	85
240 ~ 250	85
250 ~ 260	86
260 ~ 270	87
270 ~ 280	87
280 ~ 290	88
290 ~ 300	88

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.20
比重 d	3.19
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.2	2.3	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.1	3.4	3.8	4.3
-60 ~ -40	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.1	3.1	3.4	3.6	4.3
-40 ~ -20	2.2	2.3	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	3.1	3.1	3.4	3.7	4.3
-20 ~ 0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	3.2	3.2	3.5	3.8	4.4
0 ~ 20	2.2	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.3	3.3	3.6	3.9	4.5
20 ~ 40	2.3	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.4	3.4	3.7	4.0	4.7
40 ~ 60	2.5	2.6	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.5	3.5	3.8	4.3	4.9
60 ~ 80	2.5	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	4.0	4.3	5.0
80 ~ 100	2.6	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	3.8	4.1	4.5	5.2
100 ~ 120	2.7	2.9	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.9	3.9	4.3	4.6	5.3
120 ~ 140	2.8	3.0	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.9	4.0	4.3	4.7	5.4
140 ~ 160	2.9	3.0	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	4.0	4.0	4.4	4.7	5.5
160 ~ 180	2.8	3.0	3.3	3.4	3.4	3.5	3.8	4.1	4.1	4.5	4.8	5.6

S-BAM 4

Code(d) 606437
Code(e) 609434

折射率	n_{d}	1.605 62 1.605 620	阿贝数	ν_{d}	43.70	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 857
折射率	n_{e}	1.608 909	阿贝数	ν_{e}	43.41	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 026

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.573 51
n_{1970}	1.970 09	1.578 50
n_{1530}	1.529 58	1.584 02
n_{1129}	1.128 64	1.589 26
n_{t}	1.013 98	1.591 13
n_{s}	0.852 11	1.594 53
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.596 95
n_{r}	0.706 52	1.599 21
n_{C}	0.656 27	1.601 51
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.602 15
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.602 76
n_{D}	0.589 29	1.605 50
n_{d}	0.587 56	1.605 62
n_{e}	0.546 07	1.608 91
n_{F}	0.486 13	1.615 36
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.616 18
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.622 22
n_{g}	0.435 835	1.623 29
n_{h}	0.404 656	1.630 10
n_{i}	0.365 015	1.642 28

色散公式的参数	
A_1	1.410 593 17E+00
A_2	1.112 013 06E-01
A_3	1.341 489 39E+00
B_1	9.633 121 92E-03
B_2	4.987 782 10E-02
B_3	1.522 376 96E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	76.2
刚性率 G (GPa)	30.6
泊松比 σ	0.244
努普硬度 Hk [Class]	530
5	
磨损度 Aa	159

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 380
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 557
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 113
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 402
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 671
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 927
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 811
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.018 992
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 028
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 754
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 272
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.026 102

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.749 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.328 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.275 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.572 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.491 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.370 6
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.786 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.861 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.002 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.001 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.001 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.011 5

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	345
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	375	$\lambda_{0.05}$	350
CCI			
B	G	R	
0.00	0.69	0.65	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.06
360	0.41
370	0.72
380	0.87
390	0.938
400	0.965
420	0.986
440	0.991
460	0.991
480	0.993
500	0.995
550	0.998
600	0.997
650	0.996
700	0.997
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.980
2 000	0.962
2 200	0.919
2 400	0.89

热学特性	
应变点 StP (°C)	548
退火点 AP (°C)	577
转变点 Tg (°C)	603
弛垂温度 At (°C)	650
软化点 SP (°C)	722
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	85
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	101
热传导率 λ (W/(mK))	0.931

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	71
-90 ~ -80	73
-80 ~ -70	74
-70 ~ -60	75
-60 ~ -50	76
-50 ~ -40	77
-40 ~ -30	78
-30 ~ -20	79
-20 ~ -10	81
-10 ~ 0	82
0 ~ 10	83
10 ~ 20	84
20 ~ 30	85
30 ~ 40	86
40 ~ 50	87
50 ~ 60	88
60 ~ 70	89
70 ~ 80	90
80 ~ 90	91
90 ~ 100	92
100 ~ 110	93
110 ~ 120	94
120 ~ 130	95
130 ~ 140	96
140 ~ 150	96
150 ~ 160	97
160 ~ 170	98
170 ~ 180	99
180 ~ 190	100
190 ~ 200	101
200 ~ 210	102
210 ~ 220	102
220 ~ 230	103
230 ~ 240	104
240 ~ 250	105
250 ~ 260	105
260 ~ 270	106
270 ~ 280	107
280 ~ 290	108
290 ~ 300	108

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	2.41
比重 d	2.91
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.5	1.5	2.0	2.5	3.7
-60 ~ -40	0.0	0.1	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.3	1.4	2.0	2.5	3.6
-40 ~ -20	-0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.3	1.4	1.9	2.5	3.7
-20 ~ 0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.4	1.5	2.0	2.6	3.9
0 ~ 20	0.1	0.2	0.6	0.7	0.7	0.9	1.1	1.5	1.6	2.1	2.8	4.0
20 ~ 40	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.6	1.7	2.2	2.8	4.3
40 ~ 60	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	1.1	1.3	1.8	1.9	2.5	3.1	4.4
60 ~ 80	0.3	0.5	0.8	1.0	1.0	1.2	1.4	1.9	2.0	2.6	3.2	4.6
80 ~ 100	0.4	0.5	0.9	1.1	1.1	1.3	1.5	2.0	2.1	2.7	3.4	4.8
100 ~ 120	0.4	0.6	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	2.1	2.2	2.8	3.5	5.0
120 ~ 140	0.5	0.6	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7	2.2	2.3	2.9	3.6	5.2
140 ~ 160	0.4	0.6	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	2.3	2.3	3.0	3.8	5.4
160 ~ 180	0.4	0.6	1.1	1.3	1.3	1.6	1.8	2.4	2.5	3.1	3.9	5.5

S-BAM12

Code(d) 639449
Code(e) 643446

折射率	n_{d}	1.639 30 1.639 300	阿贝数	ν_{d}	44.87	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 247
折射率	n_{e}	1.642 684	阿贝数	ν_{e}	44.59	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 414

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.604 80
n_{1970}	1.970 09	1.610 40
n_{1530}	1.529 58	1.616 53
n_{1129}	1.128 64	1.622 23
n_{t}	1.013 98	1.624 22
n_{s}	0.852 11	1.627 81
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.630 33
n_{F}	0.706 52	1.632 68
n_{C}	0.656 27	1.635 06
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.635 73
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.636 35
n_{D}	0.589 29	1.639 17
n_{d}	0.587 56	1.639 30
n_{e}	0.546 07	1.642 68
n_{F}	0.486 13	1.649 30
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.650 14
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.656 31
n_{g}	0.435 835	1.657 40
n_{h}	0.404 656	1.664 33
n_{i}	0.365 015	1.676 65

色散公式的参数	
A_1	1.501 616 05E+00
A_2	1.269 874 45E-01
A_3	1.435 440 52E+00
B_1	9.407 618 26E-03
B_2	4.726 021 95E-02
B_3	1.416 664 99E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	3.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	90.4
刚性率 G (GPa)	36.1
泊松比 σ	0.253
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	154

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 836
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 725
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 243
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 627
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.018 101
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 097
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 929
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.019 244
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 505
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 958
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 456
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.026 505

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.760 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.331 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.535 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.270 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.568 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.486 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.350 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.798 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.482 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.517 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.838 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.000 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.001 4

着色度			
λ_{80}	385	λ_5	345
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	374	$\lambda_{0.05}$	348
CCI			
B	G	R	
0.00	0.93	0.93	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.13
360	0.49
370	0.75
380	0.87
390	0.928
400	0.955
420	0.977
440	0.983
460	0.987
480	0.990
500	0.993
550	0.997
600	0.996
650	0.996
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.992
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.976
2 200	0.932
2 400	0.86

热学特性	
应变点 StP (°C)	565
退火点 AP (°C)	592
转变点 Tg (°C)	605
弛垂温度 At (°C)	659
软化点 SP (°C)	717
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	76
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	91
热传导率 λ (W/(mK))	0.954

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	63
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	66
-60 ~ -50	68
-50 ~ -40	69
-40 ~ -30	70
-30 ~ -20	71
-20 ~ -10	72
-10 ~ 0	73
0 ~ 10	74
10 ~ 20	75
20 ~ 30	77
30 ~ 40	78
40 ~ 50	79
50 ~ 60	80
60 ~ 70	80
70 ~ 80	81
80 ~ 90	82
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	85
120 ~ 130	86
130 ~ 140	87
140 ~ 150	87
150 ~ 160	88
160 ~ 170	89
170 ~ 180	90
180 ~ 190	90
190 ~ 200	91
200 ~ 210	92
210 ~ 220	92
220 ~ 230	93
230 ~ 240	93
240 ~ 250	94
250 ~ 260	94
260 ~ 270	95
270 ~ 280	95
280 ~ 290	96
290 ~ 300	96

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.30
比重 d	3.18
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.4	1.5	1.9	2.0	2.0	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3	3.8	4.9
-60 ~ -40	1.3	1.5	1.8	1.9	1.9	2.1	2.2	2.7	2.8	3.2	3.7	4.9
-40 ~ -20	1.3	1.4	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.8	2.8	3.3	3.9	5.0
-20 ~ 0	1.3	1.5	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.8	2.9	3.5	4.1	5.3
0 ~ 20	1.3	1.5	1.9	2.0	2.1	2.3	2.5	3.0	3.1	3.6	4.2	5.5
20 ~ 40	1.4	1.6	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.1	3.2	3.8	4.5	5.7
40 ~ 60	1.5	1.7	2.2	2.3	2.4	2.6	2.9	3.3	3.4	4.0	4.7	6.0
60 ~ 80	1.7	1.9	2.3	2.4	2.5	2.7	3.0	3.5	3.5	4.2	5.0	6.4
80 ~ 100	1.8	2.0	2.4	2.6	2.6	2.9	3.1	3.7	3.7	4.4	5.1	6.6
100 ~ 120	1.9	2.1	2.6	2.7	2.8	3.0	3.3	3.8	3.9	4.6	5.3	6.8
120 ~ 140	1.9	2.2	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	4.0	4.1	4.8	5.5	7.1
140 ~ 160	2.0	2.2	2.7	2.9	2.9	3.2	3.5	4.2	4.2	5.0	5.8	7.4
160 ~ 180	2.1	2.3	2.9	3.0	3.1	3.4	3.7	4.3	4.3	5.1	5.9	7.6

折射率	n_{d}	1.516 33 1.516 330	阿贝数	ν_{d}	64.14	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.008 050
折射率	n_{e}	1.518 251	阿贝数	ν_{e}	63.93	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.008 107

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.488 99
n_{1970}	1.970 09	1.494 62
n_{1530}	1.529 58	1.500 50
n_{1129}	1.128 64	1.505 36
n_{t}	1.013 98	1.506 86
n_{s}	0.852 11	1.509 35
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.510 97
n_{F}	0.706 52	1.512 43
n_{C}	0.656 27	1.513 86
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.514 25
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.514 62
n_{D}	0.589 29	1.516 26
n_{d}	0.587 56	1.516 33
n_{e}	0.546 07	1.518 25
n_{F}	0.486 13	1.521 91
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.522 36
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.525 64
n_{g}	0.435 835	1.526 21
n_{h}	0.404 656	1.529 77
n_{i}	0.365 015	1.535 78

色散公式的参数	
A_1	1.151 501 90E+00
A_2	1.185 836 12E-01
A_3	1.263 013 59E+00
B_1	1.059 841 30E-02
B_2	-1.182 251 90E-02
B_3	1.296 176 62E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	80.0
刚性率 G (GPa)	33.2
泊松比 σ	0.205
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	94

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.006 993
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.002 882
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 475
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.004 396
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.009 884
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.004 309
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 554
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.009 571
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.007 389
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 000
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 107
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.013 427

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.868 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.358 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.307 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.546 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.227 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.535 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.441 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.188 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.911 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.493 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.506 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.656 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.021 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.004 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.002 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.001 0

着色度			
λ_{80}	320	λ_5	280
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	315	$\lambda_{0.05}$	278
CCI			
B	G	R	
0.00	0.06	0.04	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.06
290	0.25
300	0.52
310	0.74
320	0.87
330	0.936
340	0.969
350	0.984
360	0.991
370	0.994
380	0.995
390	0.997
400	0.998
420	0.998
440	0.997
460	0.997
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.973
1 600	0.989
1 800	0.968
2 000	0.933
2 200	0.82
2 400	0.77

热学特性	
应变点 StP (°C)	532
退火点 AP (°C)	563
转变点 Tg (°C)	569
弛垂温度 At (°C)	641
软化点 SP (°C)	718
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 73
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 89
热传导率 λ (W/(mK))	1.13

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	58
-90 ~ -80	59
-80 ~ -70	61
-70 ~ -60	62
-60 ~ -50	64
-50 ~ -40	65
-40 ~ -30	67
-30 ~ -20	68
-20 ~ -10	69
-10 ~ 0	70
0 ~ 10	72
10 ~ 20	73
20 ~ 30	74
30 ~ 40	75
40 ~ 50	76
50 ~ 60	77
60 ~ 70	78
70 ~ 80	79
80 ~ 90	80
90 ~ 100	81
100 ~ 110	82
110 ~ 120	83
120 ~ 130	84
130 ~ 140	85
140 ~ 150	85
150 ~ 160	86
160 ~ 170	87
170 ~ 180	88
180 ~ 190	88
190 ~ 200	89
200 ~ 210	89
210 ~ 220	90
220 ~ 230	90
230 ~ 240	91
240 ~ 250	91
250 ~ 260	92
260 ~ 270	92
270 ~ 280	93
280 ~ 290	93
290 ~ 300	93

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.79
比重 d	2.52
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.6	2.8	3.3
-60 ~ -40	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.3	2.3	2.5	2.7	3.1
-40 ~ -20	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3	2.5	2.7	3.2
-20 ~ 0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.6	2.8	3.3
0 ~ 20	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.7	3.0	3.5
20 ~ 40	1.8	1.8	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	3.2	3.7
40 ~ 60	1.8	1.9	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.8	2.8	3.1	3.3	3.9
60 ~ 80	2.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.9	3.0	3.3	3.6	4.1
80 ~ 100	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.4	3.7	4.3
100 ~ 120	2.2	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.2	3.2	3.5	4.0	4.6
120 ~ 140	2.3	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.4	3.5	3.8	4.1	4.8
140 ~ 160	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.6	3.6	3.9	4.3	4.9
160 ~ 180	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	4.1	4.4	5.1

折射率	n_{d}	1.607 38 1.607 379	阿贝数	ν_{d}	56.81	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.010 691
折射率	n_{e}	1.609 927	阿贝数	ν_{e}	56.53	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.010 790

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.578 74
n_{1970}	1.970 09	1.583 74
n_{1530}	1.529 58	1.589 13
n_{1129}	1.128 64	1.593 98
n_{t}	1.013 98	1.595 61
n_{s}	0.852 11	1.598 49
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.600 48
n_{F}	0.706 52	1.602 31
n_{C}	0.656 27	1.604 14
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.604 66
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.605 14
n_{D}	0.589 29	1.607 28
n_{d}	0.587 56	1.607 38
n_{e}	0.546 07	1.609 93
n_{F}	0.486 13	1.614 83
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.615 45
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.619 92
n_{g}	0.435 835	1.620 70
n_{h}	0.404 656	1.625 58
n_{i}	0.365 015	1.633 94

色散公式的参数	
A_1	8.671 686 76E-01
A_2	6.728 483 43E-01
A_3	1.184 561 07E+00
B_1	3.693 110 03E-03
B_2	1.816 528 04E-02
B_3	1.323 761 47E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	5.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	78.0
刚性率 G (GPa)	30.9
泊松比 σ	0.264
努普硬度 Hk [Class]	550
磨损度 Aa	139

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 534
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 662
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 235
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 783
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.013 318
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 862
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 885
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.013 244
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.009 048
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 269
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 521
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.018 493

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.798 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.342 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.302 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.540 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.245 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.548 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.456 9
$\theta_{\text{i,g}}$	1.238 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.838 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.713 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.015 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.002 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.010 5

着色度			
λ_{80}	350	λ_5	300
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	343	$\lambda_{0.05}$	310
CCI			
B	G	R	
0.00	0.26	0.25	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.04
320	0.27
330	0.57
340	0.77
350	0.88
360	0.941
370	0.967
380	0.981
390	0.987
400	0.991
420	0.991
440	0.990
460	0.991
480	0.993
500	0.995
550	0.997
600	0.997
650	0.996
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.997
1 800	0.992
2 000	0.984
2 200	0.951
2 400	0.89

热学特性	
应变点 StP (°C)	612
退火点 AP (°C)	643
转变点 Tg (°C)	659
弛垂温度 At (°C)	716
软化点 SP (°C)	778
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 64 (100 °C ~ 300 °C) 76
热传导率 λ (W/(mK))	0.802

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	52
-90 ~ -80	54
-80 ~ -70	55
-70 ~ -60	56
-60 ~ -50	57
-50 ~ -40	58
-40 ~ -30	59
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	60
-10 ~ 0	61
0 ~ 10	62
10 ~ 20	63
20 ~ 30	64
30 ~ 40	65
40 ~ 50	66
50 ~ 60	66
60 ~ 70	67
70 ~ 80	68
80 ~ 90	69
90 ~ 100	70
100 ~ 110	70
110 ~ 120	71
120 ~ 130	72
130 ~ 140	72
140 ~ 150	73
150 ~ 160	74
160 ~ 170	74
170 ~ 180	75
180 ~ 190	75
190 ~ 200	76
200 ~ 210	76
210 ~ 220	77
220 ~ 230	77
230 ~ 240	78
240 ~ 250	78
250 ~ 260	79
260 ~ 270	79
270 ~ 280	80
280 ~ 290	80
290 ~ 300	80

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.26
比重 d	3.53
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.6	3.6	3.9	4.2	4.8
-60 ~ -40	2.4	2.5	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.9	4.2	4.8
-40 ~ -20	2.4	2.5	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.5	3.8	4.3	4.9
-20 ~ 0	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.6	3.6	4.0	4.3	5.0
0 ~ 20	2.6	2.8	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.7	3.7	4.1	4.5	5.2
20 ~ 40	2.8	2.9	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9	4.2	4.6	5.4
40 ~ 60	2.8	3.0	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	4.1	4.1	4.5	4.8	5.5
60 ~ 80	3.0	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.2	4.2	4.6	4.9	5.6
80 ~ 100	3.1	3.3	3.6	3.7	3.7	3.8	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	5.9
100 ~ 120	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.5	4.5	4.9	5.3	6.0
120 ~ 140	3.3	3.4	3.8	3.9	3.9	4.1	4.2	4.6	4.6	5.0	5.4	6.2
140 ~ 160	3.3	3.5	3.8	3.9	3.9	4.1	4.3	4.6	4.7	5.1	5.5	6.4
160 ~ 180	3.3	3.5	3.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.8	4.8	5.2	5.6	6.5

折射率	n_{d}	1.622 80 1.622 799	阿贝数	ν_{d}	57.05	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.010 916
折射率	n_{e}	1.625 401	阿贝数	ν_{e}	56.78	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.011 014

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.592 71
n_{1970}	1.970 09	1.598 09
n_{1530}	1.529 58	1.603 86
n_{1129}	1.128 64	1.608 98
n_{t}	1.013 98	1.610 69
n_{s}	0.852 11	1.613 68
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.615 73
n_{F}	0.706 52	1.617 61
n_{C}	0.656 27	1.619 49
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.620 01
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.620 51
n_{D}	0.589 29	1.622 70
n_{d}	0.587 56	1.622 80
n_{e}	0.546 07	1.625 40
n_{F}	0.486 13	1.630 41
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.631 03
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.635 58
n_{g}	0.435 835	1.636 37
n_{h}	0.404 656	1.641 33
n_{i}	0.365 015	1.649 80

色散公式的参数	
A_1	9.454 430 81E-01
A_2	6.432 373 76E-01
A_3	1.177 529 68E+00
B_1	1.572 637 98E-02
B_2	1.619 240 66E-03
B_3	1.213 617 48E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	83.5	
刚性率 G (GPa)	33.0	
泊松比 σ	0.266	
努普硬度 Hk [Class]	570	6
磨损度 Aa	134	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 800
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 759
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 310
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 912
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.013 570
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 964
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 960
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.013 428
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.009 326
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 386
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 628
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.018 768

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.806 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.344 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.243 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.546 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.454 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.230 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.846 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.704 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.008 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.002 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.017 2

着色度			
λ_{80}	350	λ_5	305
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	345	$\lambda_{0.05}$	309
CCI			
B	G	R	
0.00	0.17	0.15	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.08
320	0.31
330	0.57
340	0.75
350	0.86
360	0.929
370	0.962
380	0.977
390	0.986
400	0.991
420	0.994
440	0.995
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.998
600	0.998
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.990
1 600	0.993
1 800	0.985
2 000	0.971
2 200	0.913
2 400	0.82

热学特性	
应变点 StP (°C)	622
退火点 AP (°C)	650
转变点 Tg (°C)	674
弛垂温度 At (°C)	724
软化点 SP (°C)	773
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 65
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 77
热传导率 λ (W/(mK))	0.822

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	54
-90 ~ -80	55
-80 ~ -70	56
-70 ~ -60	57
-60 ~ -50	58
-50 ~ -40	59
-40 ~ -30	60
-30 ~ -20	61
-20 ~ -10	62
-10 ~ 0	63
0 ~ 10	64
10 ~ 20	65
20 ~ 30	66
30 ~ 40	66
40 ~ 50	67
50 ~ 60	68
60 ~ 70	69
70 ~ 80	70
80 ~ 90	70
90 ~ 100	71
100 ~ 110	72
110 ~ 120	73
120 ~ 130	73
130 ~ 140	74
140 ~ 150	74
150 ~ 160	75
160 ~ 170	76
170 ~ 180	76
180 ~ 190	77
190 ~ 200	77
200 ~ 210	78
210 ~ 220	78
220 ~ 230	78
230 ~ 240	79
240 ~ 250	79
250 ~ 260	80
260 ~ 270	80
270 ~ 280	80
280 ~ 290	81
290 ~ 300	81

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.88
比重 d	3.60
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.5	1.6	1.8	1.9	1.9	2.2	2.3	2.5	2.5	2.8	3.1	3.6
-60 ~ -40	1.3	1.5	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.7	3.0	3.5
-40 ~ -20	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.8	3.0	3.5
-20 ~ 0	1.3	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.8	3.1	3.7
0 ~ 20	1.5	1.6	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.5	2.5	3.0	3.3	3.8
20 ~ 40	1.6	1.7	2.0	2.1	2.1	2.2	2.4	2.7	2.7	3.0	3.4	4.0
40 ~ 60	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.6	2.9	2.9	3.3	3.6	4.2
60 ~ 80	1.8	2.0	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	3.0	3.0	3.4	3.7	4.4
80 ~ 100	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2	3.2	3.6	3.9	4.6
100 ~ 120	2.1	2.2	2.5	2.7	2.7	2.8	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1	4.8
120 ~ 140	2.1	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	3.1	3.5	3.5	3.9	4.3	4.9
140 ~ 160	2.2	2.4	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2	3.6	3.6	4.0	4.5	5.2
160 ~ 180	2.3	2.6	2.8	3.0	3.1	3.2	3.4	3.8	3.8	4.2	4.6	5.3

S-BSM14

Code(d) 603607
Code(e) 605604

折射率	n_{d}	1.603 11 1.603 112	阿贝数	ν_{d}	60.64	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 945
折射率	n_{e}	1.605 484	阿贝数	ν_{e}	60.39	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.010 027

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.573 00
n_{1970}	1.970 09	1.578 80
n_{1530}	1.529 58	1.584 91
n_{1129}	1.128 64	1.590 13
n_{t}	1.013 98	1.591 80
n_{s}	0.852 11	1.594 67
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.596 60
n_{F}	0.706 52	1.598 35
n_{C}	0.656 27	1.600 08
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.600 56
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.601 01
n_{D}	0.589 29	1.603 02
n_{d}	0.587 56	1.603 11
n_{e}	0.546 07	1.605 48
n_{F}	0.486 13	1.610 02
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.610 59
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.614 70
n_{g}	0.435 835	1.615 41
n_{h}	0.404 656	1.619 87
n_{i}	0.365 015	1.627 45

色散公式的参数	
A_1	1.282 862 70E+00
A_2	2.476 474 29E-01
A_3	1.103 839 99E+00
B_1	1.229 023 99E-02
B_2	-6.131 423 61E-03
B_3	1.068 833 78E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	3
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	84.9
刚性率 G (GPa)	33.8
泊松比 σ	0.257
努普硬度 Hk [Class]	580
磨损度 Aa	126

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 275
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 482
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 033
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 405
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 297
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 385
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 461
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.012 043
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 758
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 922
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 105
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 863

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.832 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.350 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.305 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.236 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.541 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.448 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.211 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.873 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.681 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.000 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.002 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.006 2

着色度			
λ_{80}	350	λ_5	295
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	339	$\lambda_{0.05}$	306
CCI			
B	G	R	
0.00	0.19	0.20	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.17
320	0.45
330	0.68
340	0.82
350	0.906
360	0.948
370	0.968
380	0.980
390	0.987
400	0.991
420	0.994
440	0.994
460	0.995
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.990
1 600	0.995
1 800	0.988
2 000	0.976
2 200	0.919
2 400	0.81

热学特性	
应变点 StP (°C)	614
退火点 AP (°C)	641
转变点 Tg (°C)	661
弛垂温度 At (°C)	704
软化点 SP (°C)	757
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 61
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 73
热传导率 λ (W/(mK))	0.891

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	50
-90 ~ -80	51
-80 ~ -70	52
-70 ~ -60	53
-60 ~ -50	54
-50 ~ -40	55
-40 ~ -30	56
-30 ~ -20	57
-20 ~ -10	58
-10 ~ 0	59
0 ~ 10	60
10 ~ 20	61
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	63
50 ~ 60	64
60 ~ 70	65
70 ~ 80	66
80 ~ 90	66
90 ~ 100	67
100 ~ 110	68
110 ~ 120	68
120 ~ 130	69
130 ~ 140	70
140 ~ 150	70
150 ~ 160	71
160 ~ 170	71
170 ~ 180	72
180 ~ 190	73
190 ~ 200	73
200 ~ 210	74
210 ~ 220	74
220 ~ 230	75
230 ~ 240	75
240 ~ 250	75
250 ~ 260	76
260 ~ 270	76
270 ~ 280	77
280 ~ 290	77
290 ~ 300	77

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.01
比重 d	3.43
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.6	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.5	2.5	2.7	3.0	3.5
-60 ~ -40	1.6	1.7	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.6	3.0	3.4
-40 ~ -20	1.6	1.7	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5	2.5	2.7	3.0	3.5
-20 ~ 0	1.7	1.8	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6	2.9	3.1	3.6
0 ~ 20	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7	2.7	3.0	3.4	3.9
20 ~ 40	2.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.9	2.9	3.2	3.4	4.1
40 ~ 60	2.1	2.2	2.5	2.5	2.5	2.7	2.8	3.0	3.0	3.4	3.7	4.2
60 ~ 80	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.2	3.5	3.8	4.4
80 ~ 100	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.4	3.4	3.7	4.0	4.6
100 ~ 120	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.5	3.8	4.2	4.8
120 ~ 140	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.6	3.6	3.9	4.3	4.9
140 ~ 160	2.6	2.8	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.7	3.7	4.0	4.4	5.1
160 ~ 180	2.6	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	3.8	4.2	4.5	5.2

折射率	n_{d}	1.622 99 1.622 992	阿贝数	ν_{d}	58.16	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.010 711
折射率	n_{e}	1.625 545	阿贝数	ν_{e}	57.89	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.010 805

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.592 36
n_{1970}	1.970 09	1.597 97
n_{1530}	1.529 58	1.603 99
n_{1129}	1.128 64	1.609 27
n_{t}	1.013 98	1.611 00
n_{s}	0.852 11	1.613 99
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.616 03
n_{F}	0.706 52	1.617 89
n_{C}	0.656 27	1.619 74
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.620 26
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.620 74
n_{D}	0.589 29	1.622 90
n_{d}	0.587 56	1.622 99
n_{e}	0.546 07	1.625 55
n_{F}	0.486 13	1.630 45
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.631 06
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.635 52
n_{g}	0.435 835	1.636 30
n_{h}	0.404 656	1.641 16
n_{i}	0.365 015	1.649 48

色散公式的参数	
A_1	9.531 283 28E-01
A_2	6.376 139 77E-01
A_3	1.652 456 47E+00
B_1	3.876 389 85E-03
B_2	1.850 946 32E-02
B_3	1.594 423 67E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2～3
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	85.4
刚性率 G (GPa)	33.8
泊松比 σ	0.265
努普硬度 Hk [Class]	560
磨损度 Aa	150

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 741
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 709
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 253
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 806
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.013 304
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 846
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 866
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.013 186
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.009 259
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 288
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 517
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.018 420

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.816 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.346 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.242 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.545 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.454 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.231 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.856 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.704 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.003 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.006 9

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	320
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	357	$\lambda_{0.05}$	327
CCI			
B	G	R	
0.00	0.32	0.30	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.13
340	0.44
350	0.70
360	0.85
370	0.926
380	0.959
390	0.976
400	0.985
420	0.991
440	0.992
460	0.994
480	0.995
500	0.997
550	0.998
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.991
1 600	0.994
1 800	0.987
2 000	0.973
2 200	0.918
2 400	0.81

热学特性	
应变点 StP (°C)	615
退火点 AP (°C)	639
转变点 Tg (°C)	661
弛垂温度 At (°C)	704
软化点 SP (°C)	746
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 66
	(100 °C ~ 300 °C) 79
热传导率 λ (W/(mK))	0.845

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	55
-90 ~ -80	56
-80 ~ -70	57
-70 ~ -60	58
-60 ~ -50	59
-50 ~ -40	60
-40 ~ -30	61
-30 ~ -20	62
-20 ~ -10	63
-10 ~ 0	64
0 ~ 10	65
10 ~ 20	66
20 ~ 30	67
30 ~ 40	68
40 ~ 50	69
50 ~ 60	70
60 ~ 70	70
70 ~ 80	71
80 ~ 90	72
90 ~ 100	73
100 ~ 110	73
110 ~ 120	74
120 ~ 130	75
130 ~ 140	76
140 ~ 150	76
150 ~ 160	77
160 ~ 170	77
170 ~ 180	78
180 ~ 190	79
190 ~ 200	79
200 ~ 210	80
210 ~ 220	80
220 ~ 230	81
230 ~ 240	81
240 ~ 250	82
250 ~ 260	82
260 ~ 270	83
270 ~ 280	83
280 ~ 290	83
290 ~ 300	84

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.80
比重 d	3.60
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.8
-60 ~ -40	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	1.7	2.0	2.2	2.8
-40 ~ -20	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	2.3	2.9
-20 ~ 0	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	2.1	2.4	3.0
0 ~ 20	1.0	1.1	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	1.9	2.3	2.6	3.2
20 ~ 40	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.4	2.8	3.4
40 ~ 60	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.9	2.0	2.3	2.3	2.6	3.0	3.6
60 ~ 80	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.4	2.4	2.7	3.1	3.9
80 ~ 100	1.5	1.6	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.5	2.6	2.9	3.3	4.0
100 ~ 120	1.6	1.7	2.0	2.1	2.1	2.2	2.4	2.7	2.7	3.1	3.4	4.2
120 ~ 140	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.5	2.8	2.8	3.2	3.6	4.3
140 ~ 160	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.6	2.9	2.9	3.3	3.8	4.5
160 ~ 180	1.8	2.0	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	3.0	3.1	3.5	3.9	4.7

S-BSM16

Code(d) 620603
Code(e) 623601

折射率	n_{d}	1.620 41 1.620 411	阿贝数	ν_{d}	60.29	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.010 290
折射率	n_{e}	1.622 865	阿贝数	ν_{e}	60.03	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.010 376

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.589 57
n_{1970}	1.970 09	1.595 45
n_{1530}	1.529 58	1.601 68
n_{1129}	1.128 64	1.607 02
n_{t}	1.013 98	1.608 74
n_{s}	0.852 11	1.611 70
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.613 68
n_{F}	0.706 52	1.615 49
n_{C}	0.656 27	1.617 28
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.617 78
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.618 24
n_{D}	0.589 29	1.620 32
n_{d}	0.587 56	1.620 41
n_{e}	0.546 07	1.622 87
n_{F}	0.486 13	1.627 57
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.628 15
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.632 41
n_{g}	0.435 835	1.633 15
n_{h}	0.404 656	1.637 78
n_{i}	0.365 015	1.645 67

色散公式的参数	
A_1	1.144 903 83E+00
A_2	4.395 639 11E-01
A_3	1.276 880 79E+00
B_1	1.370 349 16E-02
B_2	-1.865 142 05E-03
B_3	1.195 355 85E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	3
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	5
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2~3
耐酸作用稳定性 SR	53.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	87.8
刚性率 G (GPa)	34.8
泊松比 σ	0.262
努普硬度 Hk [Class]	570
6	
磨损度 Aa	155

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 531
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 595
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 135
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 589
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 739
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 584
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 632
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.012 520
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.009 030
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 090
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 286
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.017 519

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.829 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.349 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.238 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.542 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.450 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.216 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.870 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.688 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.003 5

着色度			
λ_{80}	350	λ_5	305
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	346	$\lambda_{0.05}$	312
CCI			
B	G	R	
0.00	0.28	0.23	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.01
320	0.18
330	0.49
340	0.72
350	0.85
360	0.924
370	0.959
380	0.976
390	0.984
400	0.989
420	0.992
440	0.993
460	0.994
480	0.996
500	0.997
550	0.999
600	0.998
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.992
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.972
2 200	0.911
2 400	0.79

热学特性	
应变点 StP (°C)	606
退火点 AP (°C)	634
转变点 Tg (°C)	657
弛垂温度 At (°C)	699
软化点 SP (°C)	738
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	67
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	80
热传导率 λ (W/(mK))	0.835

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	54
-90 ~ -80	56
-80 ~ -70	57
-70 ~ -60	58
-60 ~ -50	59
-50 ~ -40	60
-40 ~ -30	61
-30 ~ -20	62
-20 ~ -10	63
-10 ~ 0	64
0 ~ 10	65
10 ~ 20	66
20 ~ 30	67
30 ~ 40	68
40 ~ 50	69
50 ~ 60	70
60 ~ 70	71
70 ~ 80	71
80 ~ 90	72
90 ~ 100	73
100 ~ 110	74
110 ~ 120	75
120 ~ 130	75
130 ~ 140	76
140 ~ 150	77
150 ~ 160	78
160 ~ 170	78
170 ~ 180	79
180 ~ 190	79
190 ~ 200	80
200 ~ 210	81
210 ~ 220	81
220 ~ 230	82
230 ~ 240	82
240 ~ 250	83
250 ~ 260	83
260 ~ 270	84
270 ~ 280	84
280 ~ 290	85
290 ~ 300	85

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	1.81
比重 d	3.59
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.4	1.6	2.0	2.4
-60 ~ -40	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3
-40 ~ -20	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.6	1.9	2.4
-20 ~ 0	0.5	0.6	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	2.0	2.6
0 ~ 20	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.9	2.2	2.7
20 ~ 40	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.7	2.0	2.4	2.9
40 ~ 60	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	2.5	3.1
60 ~ 80	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.4	2.6	3.3
80 ~ 100	1.2	1.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.2	2.2	2.5	2.8	3.4
100 ~ 120	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.7	3.0	3.6
120 ~ 140	1.4	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2	2.5	2.5	2.8	3.1	3.7
140 ~ 160	1.5	1.6	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.9	3.3	3.9
160 ~ 180	1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4	2.7	2.7	3.0	3.4	4.0

折射率	n_{d}	1.638 54 1.638 539	阿贝数	ν_{d}	55.38	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.011 531
折射率	n_{e}	1.641 287	阿贝数	ν_{e}	55.10	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.011 638

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.607 79
n_{1970}	1.970 09	1.613 14
n_{1530}	1.529 58	1.618 92
n_{1129}	1.128 64	1.624 11
n_{t}	1.013 98	1.625 86
n_{s}	0.852 11	1.628 96
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.631 11
n_{F}	0.706 52	1.633 08
n_{C}	0.656 27	1.635 05
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.635 60
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.636 12
n_{D}	0.589 29	1.638 44
n_{d}	0.587 56	1.638 54
n_{e}	0.546 07	1.641 29
n_{F}	0.486 13	1.646 58
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.647 24
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.652 07
n_{g}	0.435 835	1.652 91
n_{h}	0.404 656	1.658 18
n_{i}	0.365 015	1.667 20

色散公式的参数	
A_1	9.278 860 25E-01
A_2	7.088 585 26E-01
A_3	1.186 108 97E+00
B_1	4.175 491 99E-03
B_2	1.846 918 38E-02
B_3	1.222 104 16E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	88.5	
刚性率 G (GPa)	34.9	
泊松比 σ	0.268	
努普硬度 Hk [Class]	570	6
磨损度 Aa	155	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.009 188
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 946
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 488
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 236
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.014 367
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 324
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 271
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.014 291
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.009 742
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 682
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 956
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.019 954

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.796 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.342 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.302 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.540 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.245 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.548 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.457 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.239 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.837 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.714 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.009 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.021 9

着色度			
λ_{80}	350	λ_5	305
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	345	$\lambda_{0.05}$	309
CCI			
B	G	R	
0.00	0.21	0.22	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.08
320	0.31
330	0.57
340	0.75
350	0.86
360	0.929
370	0.961
380	0.977
390	0.985
400	0.990
420	0.993
440	0.994
460	0.995
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.993
1 600	0.994
1 800	0.986
2 000	0.973
2 200	0.924
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	567
退火点 AP (°C)	600
转变点 Tg (°C)	617
弛垂温度 At (°C)	661
软化点 SP (°C)	717
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	70
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	82
热传导率 λ (W/(mK))	0.815

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	57
-90 ~ -80	59
-80 ~ -70	60
-70 ~ -60	61
-60 ~ -50	62
-50 ~ -40	63
-40 ~ -30	64
-30 ~ -20	65
-20 ~ -10	66
-10 ~ 0	67
0 ~ 10	68
10 ~ 20	69
20 ~ 30	70
30 ~ 40	71
40 ~ 50	71
50 ~ 60	72
60 ~ 70	73
70 ~ 80	74
80 ~ 90	75
90 ~ 100	76
100 ~ 110	76
110 ~ 120	77
120 ~ 130	78
130 ~ 140	78
140 ~ 150	79
150 ~ 160	80
160 ~ 170	80
170 ~ 180	81
180 ~ 190	82
190 ~ 200	82
200 ~ 210	83
210 ~ 220	83
220 ~ 230	84
230 ~ 240	84
240 ~ 250	85
250 ~ 260	85
260 ~ 270	85
270 ~ 280	86
280 ~ 290	86
290 ~ 300	87

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.79
比重 d	3.69
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.4	1.5	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3	2.6	3.0	3.5
-60 ~ -40	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.3	2.3	2.6	2.9	3.6
-40 ~ -20	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.3	2.3	2.7	3.0	3.6
-20 ~ 0	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.7	3.1	3.7
0 ~ 20	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.5	2.6	2.9	3.2	3.9
20 ~ 40	1.4	1.6	1.9	1.9	2.0	2.1	2.3	2.6	2.6	3.1	3.4	4.1
40 ~ 60	1.5	1.7	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.8	2.8	3.2	3.6	4.3
60 ~ 80	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.5	2.9	2.9	3.3	3.8	4.5
80 ~ 100	1.8	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	3.0	3.1	3.5	3.9	4.6
100 ~ 120	1.8	2.0	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	3.1	3.2	3.6	4.0	4.8
120 ~ 140	1.9	2.0	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2	3.3	3.7	4.1	5.0
140 ~ 160	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.3	3.3	3.9	4.3	5.2
160 ~ 180	2.0	2.1	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0	3.4	3.4	3.9	4.4	5.2

折射率	n_{d}	1.658 44 1.658 441	阿贝数	ν_{d}	50.88	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.012 942
折射率	n_{e}	1.661 522	阿贝数	ν_{e}	50.59	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 076

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.626 13
n_{1970}	1.970 09	1.631 45
n_{1530}	1.529 58	1.637 27
n_{1129}	1.128 64	1.642 64
n_{t}	1.013 98	1.644 50
n_{s}	0.852 11	1.647 85
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.650 19
n_{F}	0.706 52	1.652 37
n_{C}	0.656 27	1.654 55
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.655 17
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.655 74
n_{D}	0.589 29	1.658 33
n_{d}	0.587 56	1.658 44
n_{e}	0.546 07	1.661 52
n_{F}	0.486 13	1.667 49
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.668 24
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.673 73
n_{g}	0.435 835	1.674 69
n_{h}	0.404 656	1.680 74
n_{i}	0.365 015	1.691 21

色散公式的参数	
A_1	1.348 142 57E+00
A_2	3.475 303 19E-01
A_3	1.387 983 68E+00
B_1	6.953 643 66E-03
B_2	2.778 634 78E-02
B_3	1.421 381 22E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	5.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	95.1	
刚性率 G (GPa)	37.4	
泊松比 σ	0.272	
努普硬度 Hk [Class]	620	6
磨损度 Aa	136	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 049
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 361
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 888
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 969
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 250
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 196
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 049
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 516
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 664
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 354
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 722
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.022 963

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.776 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.337 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.538 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.255 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.556 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.467 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.276 2
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.815 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.485 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.514 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.756 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.008 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.022 8

着色度			
λ_{80}	375	λ_5	330
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	367	$\lambda_{0.05}$	331
CCI			
B	G	R	
0.00	0.71	0.70	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.03
340	0.19
350	0.48
360	0.71
370	0.84
380	0.910
390	0.945
400	0.964
420	0.980
440	0.984
460	0.988
480	0.991
500	0.994
550	0.996
600	0.995
650	0.995
700	0.996
800	0.997
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.997
1 400	0.995
1 600	0.995
1 800	0.989
2 000	0.980
2 200	0.947
2 400	0.87

热学特性	
应变点 StP (°C)	605
退火点 AP (°C)	630
转变点 Tg (°C)	637
弛垂温度 At (°C)	697
软化点 SP (°C)	760
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 68
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 82
热传导率 λ (W/(mK))	0.891

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	54
-90 ~ -80	56
-80 ~ -70	57
-70 ~ -60	58
-60 ~ -50	59
-50 ~ -40	61
-40 ~ -30	62
-30 ~ -20	63
-20 ~ -10	64
-10 ~ 0	65
0 ~ 10	66
10 ~ 20	67
20 ~ 30	68
30 ~ 40	69
40 ~ 50	70
50 ~ 60	71
60 ~ 70	72
70 ~ 80	73
80 ~ 90	74
90 ~ 100	75
100 ~ 110	76
110 ~ 120	76
120 ~ 130	77
130 ~ 140	78
140 ~ 150	79
150 ~ 160	79
160 ~ 170	80
170 ~ 180	81
180 ~ 190	81
190 ~ 200	82
200 ~ 210	83
210 ~ 220	83
220 ~ 230	84
230 ~ 240	84
240 ~ 250	85
250 ~ 260	85
260 ~ 270	86
270 ~ 280	86
280 ~ 290	87
290 ~ 300	87

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.08
比重 d	3.50
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.8	3.0	3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	4.2	4.2	4.6	5.0	5.9
-60 ~ -40	2.7	2.9	3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	4.1	4.1	4.5	5.0	5.8
-40 ~ -20	2.7	2.9	3.2	3.3	3.3	3.6	3.8	4.1	4.2	4.6	5.0	5.9
-20 ~ 0	2.7	2.9	3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	4.1	4.2	4.7	5.1	6.0
0 ~ 20	2.8	3.0	3.3	3.5	3.6	3.7	3.9	4.3	4.4	4.8	5.3	6.2
20 ~ 40	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.5	4.5	5.0	5.5	6.4
40 ~ 60	2.9	3.2	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.6	4.6	5.1	5.6	6.6
60 ~ 80	3.1	3.3	3.7	3.8	3.8	4.1	4.3	4.7	4.8	5.3	5.9	6.9
80 ~ 100	3.2	3.4	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.8	4.9	5.4	6.0	7.1
100 ~ 120	3.3	3.5	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	5.0	5.0	5.6	6.1	7.2
120 ~ 140	3.3	3.6	4.0	4.1	4.2	4.4	4.6	5.1	5.1	5.7	6.3	7.5
140 ~ 160	3.3	3.6	4.0	4.2	4.2	4.4	4.7	5.3	5.3	5.9	6.5	7.6
160 ~ 180	3.4	3.7	4.1	4.3	4.3	4.6	4.8	5.3	5.4	5.9	6.5	7.7

折射率	n_{d}	1.617 72 1.617 722	阿贝数	ν_{d}	49.81	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.012 401
折射率	n_{e}	1.620 671	阿贝数	ν_{e}	49.52	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.012 534

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.586 52
n_{1970}	1.970 09	1.591 73
n_{1530}	1.529 58	1.597 40
n_{1129}	1.128 64	1.602 60
n_{t}	1.013 98	1.604 39
n_{s}	0.852 11	1.607 60
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.609 84
n_{r}	0.706 52	1.611 92
n_{C}	0.656 27	1.614 01
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.614 59
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.615 14
n_{D}	0.589 29	1.617 61
n_{d}	0.587 56	1.617 72
n_{e}	0.546 07	1.620 67
n_{F}	0.486 13	1.626 41
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.627 13
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.632 42
n_{g}	0.435 835	1.633 35
n_{h}	0.404 656	1.639 24
n_{i}	0.365 015	1.649 53

色散公式的参数	
A_1	1.438 228 41E+00
A_2	1.281 000 17E-01
A_3	1.343 555 30E+00
B_1	8.597 797 50E-03
B_2	4.086 178 54E-02
B_3	1.437 098 90E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	85.3
刚性率 G (GPa)	33.9
泊松比 σ	0.258
努普硬度 Hk [Class]	560
磨损度 Aa	176

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.009 612
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 166
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 717
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 666
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.015 632
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 948
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 882
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 179
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 200
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 078
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 456
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.022 406

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.775 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.335 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.299 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.537 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.260 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.560 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.474 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.304 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.813 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.484 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.515 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.787 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.005 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.000 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.003 2

着色度			
λ_{80}	385	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	375	$\lambda_{0.05}$	341
CCI			
B	G	R	
0.00	1.01	1.02	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.02
350	0.24
360	0.54
370	0.74
380	0.85
390	0.918
400	0.950
420	0.975
440	0.982
460	0.987
480	0.990
500	0.993
550	0.997
600	0.996
650	0.996
700	0.997
800	0.997
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.994
1 600	0.995
1 800	0.988
2 000	0.978
2 200	0.944
2 400	0.88

热学特性	
应变点 StP (°C)	530
退火点 AP (°C)	559
转变点 Tg (°C)	579
弛垂温度 At (°C)	620
软化点 SP (°C)	680
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 84
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 100
热传导率 λ (W/(mK))	0.878

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	70
-90 ~ -80	71
-80 ~ -70	73
-70 ~ -60	74
-60 ~ -50	75
-50 ~ -40	76
-40 ~ -30	78
-30 ~ -20	79
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	82
10 ~ 20	83
20 ~ 30	84
30 ~ 40	86
40 ~ 50	87
50 ~ 60	88
60 ~ 70	89
70 ~ 80	90
80 ~ 90	91
90 ~ 100	91
100 ~ 110	92
110 ~ 120	93
120 ~ 130	94
130 ~ 140	95
140 ~ 150	96
150 ~ 160	97
160 ~ 170	98
170 ~ 180	98
180 ~ 190	99
190 ~ 200	100
200 ~ 210	101
210 ~ 220	101
220 ~ 230	102
230 ~ 240	103
240 ~ 250	103
250 ~ 260	104
260 ~ 270	105
270 ~ 280	105
280 ~ 290	106
290 ~ 300	106

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.05
比重 d	3.23
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.3	1.6	2.1	2.9
-60 ~ -40	-0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.2	1.7	2.1	2.9
-40 ~ -20	-0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	1.2	1.2	1.6	2.1	3.0
-20 ~ 0	-0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1.3	1.3	1.8	2.2	3.2
0 ~ 20	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.4	1.4	2.0	2.4	3.4
20 ~ 40	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	1.0	1.1	1.5	1.6	2.0	2.6	3.6
40 ~ 60	0.2	0.4	0.7	0.9	0.9	1.1	1.3	1.8	1.8	2.3	2.8	3.8
60 ~ 80	0.4	0.6	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.9	1.9	2.4	2.9	4.1
80 ~ 100	0.5	0.7	1.0	1.2	1.2	1.4	1.6	2.0	2.1	2.6	3.1	4.2
100 ~ 120	0.6	0.8	1.1	1.3	1.3	1.5	1.7	2.2	2.2	2.8	3.3	4.4
120 ~ 140	0.6	0.8	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.3	2.3	2.9	3.4	4.6
140 ~ 160	0.7	0.9	1.3	1.4	1.4	1.7	1.9	2.3	2.4	3.0	3.6	4.8
160 ~ 180	0.7	0.9	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.5	2.5	3.1	3.7	4.9

折射率	n_{d}	1.648 50 1.648 498	阿贝数	ν_{d}	53.02	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.012 231
折射率	n_{e}	1.651 410	阿贝数	ν_{e}	52.73	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.012 353

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.616 57
n_{1970}	1.970 09	1.622 05
n_{1530}	1.529 58	1.627 99
n_{1129}	1.128 64	1.633 36
n_{t}	1.013 98	1.635 18
n_{s}	0.852 11	1.638 42
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.640 67
n_{F}	0.706 52	1.642 74
n_{C}	0.656 27	1.644 82
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.645 40
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.645 95
n_{D}	0.589 29	1.648 39
n_{d}	0.587 56	1.648 50
n_{e}	0.546 07	1.651 41
n_{F}	0.486 13	1.657 05
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.657 75
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.662 93
n_{g}	0.435 835	1.663 83
n_{h}	0.404 656	1.669 54
n_{i}	0.365 015	1.679 43

色散公式的参数	
A_1	1.508 478 85E+00
A_2	1.580 998 26E-01
A_3	1.368 153 68E+00
B_1	8.127 690 76E-03
B_2	3.542 008 98E-02
B_3	1.361 100 38E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2~3
耐酸作用稳定性 SR	53.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	86.2	
刚性率 G (GPa)	33.9	
泊松比 σ	0.273	
努普硬度 Hk [Class]	570	6
磨损度 Aa	170	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.009 631
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 150
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 683
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 595
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.015 333
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 785
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 706
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.015 599
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 215
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 011
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 342
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.021 678

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.787 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.339 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.253 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.554 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.466 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.275 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.826 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.486 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.513 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.754 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.008 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.005 7

着色度			
λ_{80}	375	λ_5	335
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	366	$\lambda_{0.05}$	337
CCI			
B	G	R	
0.00	0.59	0.55	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.15
350	0.47
360	0.72
370	0.86
380	0.926
390	0.958
400	0.973
420	0.985
440	0.988
460	0.990
480	0.993
500	0.995
550	0.998
600	0.997
650	0.996
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.993
1 600	0.993
1 800	0.985
2 000	0.972
2 200	0.925
2 400	0.82

热学特性	
应变点 StP (°C)	607
退火点 AP (°C)	635
转变点 Tg (°C)	654
弛垂温度 At (°C)	697
软化点 SP (°C)	737
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	73
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	86
热传导率 λ (W/(mK))	0.773

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	61
-90 ~ -80	62
-80 ~ -70	63
-70 ~ -60	65
-60 ~ -50	66
-50 ~ -40	67
-40 ~ -30	68
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	69
-10 ~ 0	70
0 ~ 10	71
10 ~ 20	72
20 ~ 30	73
30 ~ 40	74
40 ~ 50	75
50 ~ 60	76
60 ~ 70	77
70 ~ 80	78
80 ~ 90	78
90 ~ 100	79
100 ~ 110	80
110 ~ 120	81
120 ~ 130	82
130 ~ 140	82
140 ~ 150	83
150 ~ 160	84
160 ~ 170	85
170 ~ 180	85
180 ~ 190	86
190 ~ 200	87
200 ~ 210	87
210 ~ 220	88
220 ~ 230	88
230 ~ 240	89
240 ~ 250	90
250 ~ 260	90
260 ~ 270	91
270 ~ 280	91
280 ~ 290	92
290 ~ 300	92

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.81
比重 d	3.74
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	3.4
-60 ~ -40	0.7	0.8	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	2.2	2.5	3.3
-40 ~ -20	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	2.3	2.6	3.3
-20 ~ 0	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9	1.9	2.4	2.8	3.5
0 ~ 20	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1	2.1	2.5	2.9	3.7
20 ~ 40	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.2	2.3	2.7	3.1	3.9
40 ~ 60	1.0	1.2	1.6	1.7	1.7	1.9	2.0	2.4	2.4	2.8	3.3	4.1
60 ~ 80	1.2	1.3	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1	2.5	2.5	3.0	3.5	4.4
80 ~ 100	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.7	2.7	3.2	3.6	4.5
100 ~ 120	1.4	1.6	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.8	2.9	3.3	3.8	4.7
120 ~ 140	1.5	1.7	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	3.0	3.0	3.5	4.0	5.0
140 ~ 160	1.6	1.7	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	3.1	3.1	3.7	4.2	5.1
160 ~ 180	1.7	1.9	2.2	2.4	2.4	2.6	2.8	3.2	3.3	3.7	4.3	5.2

S-BSM81

Code(d) 640601
Code(e) 643599

折射率	n_{d}	1.640 00 1.639 999	阿贝数	ν_{d}	60.08	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.010 653
折射率	n_{e}	1.642 540	阿贝数	ν_{e}	59.88	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.010 730

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.603 85
n_{1970}	1.970 09	1.611 38
n_{1530}	1.529 58	1.619 17
n_{1129}	1.128 64	1.625 55
n_{t}	1.013 98	1.627 52
n_{s}	0.852 11	1.630 78
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.632 93
n_{F}	0.706 52	1.634 84
n_{C}	0.656 27	1.636 73
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.637 25
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.637 74
n_{D}	0.589 29	1.639 90
n_{d}	0.587 56	1.640 00
n_{e}	0.546 07	1.642 54
n_{F}	0.486 13	1.647 38
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.647 98
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.652 35
n_{g}	0.435 835	1.653 10
n_{h}	0.404 656	1.657 83
n_{i}	0.365 015	1.665 86

色散公式的参数	
A_1	9.963 568 44E-01
A_2	6.513 928 37E-01
A_3	1.224 326 22E+00
B_1	1.448 215 87E-02
B_2	1.548 263 89E-03
B_3	8.998 186 04E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	4
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	53.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	105.7
刚性率 G (GPa)	41.6
泊松比 σ	0.271
努普硬度 Hk [Class]	660
7	
磨损度 Aa	81

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.009 210
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 802
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 271
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 812
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.013 103
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 721
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 730
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.012 761
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.009 734
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 288
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 442
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.017 881

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.864 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.356 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.307 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.545 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.230 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.537 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.444 0
$\theta_{\text{i,g}}$	1.197 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.907 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.492 8
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.507 2
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.666 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.035 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.008 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.007 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.024 0

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	305
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	358	$\lambda_{0.05}$	303
CCI			
B	G	R	
0.00	0.55	0.49	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	0.01
300	0.03
310	0.10
320	0.21
330	0.38
340	0.56
350	0.71
360	0.82
370	0.89
380	0.934
390	0.957
400	0.970
420	0.981
440	0.985
460	0.989
480	0.992
500	0.995
550	0.995
600	0.992
650	0.993
700	0.995
800	0.997
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.993
1 600	0.994
1 800	0.985
2 000	0.961
2 200	0.87
2 400	0.61

热学特性	
应变点 StP (°C)	604
退火点 AP (°C)	624
转变点 Tg (°C)	662
弛垂温度 At (°C)	688
软化点 SP (°C)	721
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	58
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	73
热传导率 λ (W/(mK))	1.00

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	44
-90 ~ -80	45
-80 ~ -70	47
-70 ~ -60	48
-60 ~ -50	49
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	52
-30 ~ -20	53
-20 ~ -10	54
-10 ~ 0	55
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	66
100 ~ 110	67
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	70
150 ~ 160	71
160 ~ 170	71
170 ~ 180	72
180 ~ 190	73
190 ~ 200	73
200 ~ 210	74
210 ~ 220	75
220 ~ 230	75
230 ~ 240	76
240 ~ 250	76
250 ~ 260	77
260 ~ 270	77
270 ~ 280	78
280 ~ 290	78
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.00
比重 d	3.06
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.7	4.2
-60 ~ -40	2.2	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	3.0	3.1	3.3	3.6	4.1
-40 ~ -20	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	3.1	3.1	3.4	3.6	4.2
-20 ~ 0	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.8	4.3
0 ~ 20	2.5	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.3	3.4	3.6	3.9	4.5
20 ~ 40	2.6	2.7	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.8	4.1	4.7
40 ~ 60	2.7	2.8	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9	4.2	4.8
60 ~ 80	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.1	4.5	5.0
80 ~ 100	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	4.2	4.5	5.2
100 ~ 120	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.1	4.1	4.4	4.7	5.3
120 ~ 140	3.3	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.2	4.2	4.5	4.8	5.4
140 ~ 160	3.3	3.5	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.4	4.3	4.7	5.0	5.7
160 ~ 180	3.4	3.6	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.4	4.4	4.7	5.1	5.7

折射率	n_{d}	1.497 00 1.496 999	阿贝数	ν_{d}	81.54	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.006 095
折射率	n_{e}	1.498 455	阿贝数	ν_{e}	81.14	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.006 143

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.479 52
n_{1970}	1.970 09	1.482 69
n_{1530}	1.529 58	1.486 10
n_{1129}	1.128 64	1.489 11
n_{t}	1.013 98	1.490 10
n_{s}	0.852 11	1.491 83
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.493 00
n_{F}	0.706 52	1.494 07
n_{C}	0.656 27	1.495 14
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.495 43
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.495 71
n_{D}	0.589 29	1.496 94
n_{d}	0.587 56	1.497 00
n_{e}	0.546 07	1.498 45
n_{F}	0.486 13	1.501 23
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.501 58
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.504 07
n_{g}	0.435 835	1.504 51
n_{h}	0.404 656	1.507 20
n_{i}	0.365 015	1.511 76

色散公式的参数	
A_1	1.170 105 05E+00
A_2	4.757 107 83E-02
A_3	7.638 324 45E-01
B_1	6.162 039 24E-03
B_2	2.633 728 76E-02
B_3	1.418 826 42E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	52.1
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	72.7	
刚性率 G (GPa)	28.0	
泊松比 σ	0.299	
努普硬度 Hk [Class]	360	4
磨损度 Aa	493	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.005 033
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.002 134
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.001 863
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.003 319
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.007 508
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.003 276
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.002 698
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.007 253
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.005 330
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.003 022
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.003 121
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.010 184

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.825 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.350 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.305 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.544 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.231 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.537 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.442 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.190 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.867 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.491 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.508 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.657 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.103 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.024 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.036 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.028 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.147 8

着色度			
λ_{80}	340	λ_5	290
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	333	$\lambda_{0.05}$	290
CCI			
B	G	R	
0.00	0.16	0.13	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.01
290	0.05
300	0.17
310	0.37
320	0.60
330	0.77
340	0.88
350	0.947
360	0.975
370	0.988
380	0.994
390	0.996
400	0.995
420	0.994
440	0.994
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.999
1 800	0.999
2 000	0.999
2 200	0.997
2 400	0.996

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	459
弛垂温度 At (°C)	488
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 133 (100 °C ~ 300 °C) 157
热传导率 λ (W/(mK))	0.780

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	110
-90 ~ -80	112
-80 ~ -70	114
-70 ~ -60	116
-60 ~ -50	118
-50 ~ -40	120
-40 ~ -30	122
-30 ~ -20	124
-20 ~ -10	126
-10 ~ 0	128
0 ~ 10	130
10 ~ 20	131
20 ~ 30	133
30 ~ 40	135
40 ~ 50	137
50 ~ 60	138
60 ~ 70	140
70 ~ 80	141
80 ~ 90	143
90 ~ 100	145
100 ~ 110	146
110 ~ 120	147
120 ~ 130	149
130 ~ 140	150
140 ~ 150	151
150 ~ 160	153
160 ~ 170	154
170 ~ 180	155
180 ~ 190	156
190 ~ 200	158
200 ~ 210	159
210 ~ 220	160
220 ~ 230	161
230 ~ 240	162
240 ~ 250	163
250 ~ 260	164
260 ~ 270	165
270 ~ 280	165
280 ~ 290	166
290 ~ 300	167

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.74
比重 d	3.62
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-5.3	-5.3	-5.2	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-4.9	-4.9	-4.7	-4.6	-4.3
-60 ~ -40	-5.7	-5.7	-5.6	-5.6	-5.6	-5.5	-5.5	-5.3	-5.3	-5.1	-5.0	-4.7
-40 ~ -20	-6.0	-6.0	-5.9	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.5	-5.5	-5.4	-5.2	-5.0
-20 ~ 0	-6.2	-6.2	-6.1	-6.1	-6.1	-6.0	-6.0	-5.8	-5.7	-5.6	-5.4	-5.2
0 ~ 20	-6.4	-6.4	-6.3	-6.2	-6.2	-6.2	-6.1	-6.0	-6.0	-5.8	-5.7	-5.3
20 ~ 40	-6.5	-6.5	-6.4	-6.4	-6.4	-6.3	-6.2	-6.1	-6.1	-5.9	-5.8	-5.4
40 ~ 60	-6.7	-6.7	-6.6	-6.5	-6.4	-6.3	-6.3	-6.2	-6.1	-6.0	-5.8	-5.5
60 ~ 80	-6.8	-6.7	-6.6	-6.6	-6.6	-6.5	-6.5	-6.3	-6.3	-6.1	-6.0	-5.6
80 ~ 100	-6.9	-6.8	-6.7	-6.7	-6.7	-6.6	-6.5	-6.4	-6.4	-6.2	-6.0	-5.7
100 ~ 120	-6.9	-6.9	-6.8	-6.8	-6.7	-6.7	-6.6	-6.5	-6.5	-6.3	-6.1	-5.8
120 ~ 140	-7.1	-7.0	-6.9	-6.9	-6.9	-6.8	-6.7	-6.6	-6.6	-6.3	-6.1	-5.8
140 ~ 160	-7.1	-7.1	-6.9	-6.9	-6.9	-6.8	-6.7	-6.6	-6.6	-6.4	-6.2	-5.9
160 ~ 180	-7.2	-7.2	-7.1	-7.0	-7.0	-6.9	-6.9	-6.7	-6.7	-6.5	-6.4	-6.0

折射率	n_{d}	1.438 75 1.438 750	阿贝数	ν_{d}	94.93	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.004 622
折射率	n_{e}	1.439 854	阿贝数	ν_{e}	94.49	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.004 655

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.425 12
n_{1970}	1.970 09	1.427 62
n_{1530}	1.529 58	1.430 32
n_{1129}	1.128 64	1.432 69
n_{t}	1.013 98	1.433 46
n_{s}	0.852 11	1.434 80
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.435 70
n_{r}	0.706 52	1.436 52
n_{C}	0.656 27	1.437 33
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.437 56
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.437 77
n_{D}	0.589 29	1.438 71
n_{d}	0.587 56	1.438 75
n_{e}	0.546 07	1.439 85
n_{F}	0.486 13	1.441 95
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.442 21
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.444 10
n_{g}	0.435 835	1.444 42
n_{h}	0.404 656	1.446 45
n_{i}	0.365 015	1.449 86

色散公式的参数	
A_1	9.835 323 27E-01
A_2	6.956 881 40E-02
A_3	1.114 092 38E+00
B_1	4.922 349 55E-03
B_2	1.935 810 91E-02
B_3	2.642 752 94E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	52.3
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.3

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	69.1	
刚性率 G (GPa)	26.5	
泊松比 σ	0.303	
努普硬度 Hk [Class]	330	3
磨损度 Aa	480	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.003 870
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.001 631
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.001 417
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.002 521
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.005 673
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.002 468
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.002 028
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.005 437
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.004 097
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.002 294
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.002 361
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.007 645

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.837 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.352 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.306 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.545 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.227 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.534 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.438 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.176 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.880 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.492 8
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.507 2
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.642 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.154 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.038 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.059 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.046 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.246 2

着色度			
λ_{80}	330	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	324	$\lambda_{0.05}$	276
CCI			
B	G	R	
0.00	0.06	0.04	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.09
290	0.21
300	0.39
310	0.59
320	0.76
330	0.87
340	0.943
350	0.973
360	0.987
370	0.994
380	0.997
390	0.998
400	0.998
420	0.997
440	0.997
460	0.998
480	0.998
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.998
1 600	0.998
1 800	0.998
2 000	0.998
2 200	0.997
2 400	0.997

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	428
弛垂温度 At (°C)	456
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 143 (100 °C ~ 300 °C) 171
热传导率 λ (W/(mK))	0.857

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	116
-90 ~ -80	119
-80 ~ -70	121
-70 ~ -60	124
-60 ~ -50	126
-50 ~ -40	128
-40 ~ -30	131
-30 ~ -20	133
-20 ~ -10	135
-10 ~ 0	138
0 ~ 10	140
10 ~ 20	142
20 ~ 30	144
30 ~ 40	146
40 ~ 50	148
50 ~ 60	150
60 ~ 70	152
70 ~ 80	153
80 ~ 90	155
90 ~ 100	157
100 ~ 110	159
110 ~ 120	160
120 ~ 130	162
130 ~ 140	163
140 ~ 150	165
150 ~ 160	166
160 ~ 170	168
170 ~ 180	169
180 ~ 190	170
190 ~ 200	172
200 ~ 210	173
210 ~ 220	174
220 ~ 230	175
230 ~ 240	176
240 ~ 250	177
250 ~ 260	178
260 ~ 270	179
270 ~ 280	180
280 ~ 290	181
290 ~ 300	181

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.57
比重 d	3.62
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-5.3	-5.3	-5.2	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-5.0	-5.0	-4.9	-4.7	-4.5
-60 ~ -40	-5.8	-5.8	-5.7	-5.7	-5.7	-5.6	-5.6	-5.5	-5.5	-5.3	-5.2	-5.0
-40 ~ -20	-6.2	-6.2	-6.1	-6.1	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.6	-5.4
-20 ~ 0	-6.5	-6.5	-6.3	-6.3	-6.3	-6.2	-6.2	-6.1	-6.1	-6.0	-5.9	-5.7
0 ~ 20	-6.7	-6.7	-6.6	-6.6	-6.6	-6.5	-6.5	-6.4	-6.4	-6.2	-6.1	-5.9
20 ~ 40	-6.9	-6.9	-6.8	-6.7	-6.7	-6.7	-6.6	-6.5	-6.5	-6.4	-6.3	-6.1
40 ~ 60	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-6.9	-6.9	-6.9	-6.8	-6.8	-6.6	-6.5	-6.3
60 ~ 80	-7.2	-7.2	-7.1	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-6.9	-6.8	-6.7	-6.6	-6.4
80 ~ 100	-7.3	-7.3	-7.2	-7.2	-7.2	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-6.9	-6.8	-6.5
100 ~ 120	-7.5	-7.5	-7.4	-7.3	-7.3	-7.3	-7.2	-7.1	-7.1	-7.0	-6.9	-6.7
120 ~ 140	-7.6	-7.6	-7.5	-7.5	-7.5	-7.4	-7.3	-7.3	-7.2	-7.1	-7.0	-6.8
140 ~ 160	-7.8	-7.8	-7.7	-7.6	-7.6	-7.6	-7.5	-7.3	-7.3	-7.2	-7.1	-6.9
160 ~ 180	-7.8	-7.8	-7.7	-7.7	-7.7	-7.6	-7.6	-7.5	-7.5	-7.3	-7.2	-7.0

折射率	n_{d}	1.438 75 1.438 750	阿贝数	ν_{d}	94.66	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.004 635
折射率	n_{e}	1.439 857	阿贝数	ν_{e}	94.23	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.004 668

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.424 92
n_{1970}	1.970 09	1.427 47
n_{1530}	1.529 58	1.430 23
n_{1129}	1.128 64	1.432 64
n_{t}	1.013 98	1.433 43
n_{s}	0.852 11	1.434 78
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.435 69
n_{F}	0.706 52	1.436 51
n_{C}	0.656 27	1.437 33
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.437 55
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.437 77
n_{D}	0.589 29	1.438 71
n_{d}	0.587 56	1.438 75
n_{e}	0.546 07	1.439 86
n_{F}	0.486 13	1.441 96
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.442 22
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.444 11
n_{g}	0.435 835	1.444 44
n_{h}	0.404 656	1.446 47
n_{i}	0.365 015	1.449 88

色散公式的参数	
A_1	8.390 676 82E-01
A_2	2.140 835 03E-01
A_3	1.479 146 77E+00
B_1	7.952 866 39E-03
B_2	-2.325 817 17E-03
B_3	3.400 437 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.1
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.1

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	69.8	
刚性率 G (GPa)	26.8	
泊松比 σ	0.302	
努普硬度 Hk [Class]	330	3
磨损度 Aa	470	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.003 898
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.001 639
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.001 422
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.002 529
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.005 688
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.002 475
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.002 031
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.005 445
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.004 125
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.002 302
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.002 366
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.007 660

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.841 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.353 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.306 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.545 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.227 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.534 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.438 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.174 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.883 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.493 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.506 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.641 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.149 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.037 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.059 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.045 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.242 4

着色度			
λ_{80}	330	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	324	$\lambda_{0.05}$	275
CCI			
B	G	R	
0.00	0.04	0.04	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.10
290	0.22
300	0.39
310	0.59
320	0.76
330	0.87
340	0.941
350	0.972
360	0.987
370	0.994
380	0.997
390	0.998
400	0.998
420	0.998
440	0.998
460	0.998
480	0.999
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.998
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.998
1 400	0.998
1 600	0.998
1 800	0.997
2 000	0.997
2 200	0.996
2 400	0.996

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	439
弛垂温度 At (°C)	462
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 141
	(100 °C ~ 300 °C) 168
热传导率 λ (W/(mK))	0.876

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	115
-90 ~ -80	118
-80 ~ -70	120
-70 ~ -60	122
-60 ~ -50	125
-50 ~ -40	127
-40 ~ -30	129
-30 ~ -20	131
-20 ~ -10	133
-10 ~ 0	135
0 ~ 10	138
10 ~ 20	140
20 ~ 30	142
30 ~ 40	143
40 ~ 50	145
50 ~ 60	147
60 ~ 70	149
70 ~ 80	151
80 ~ 90	152
90 ~ 100	154
100 ~ 110	156
110 ~ 120	157
120 ~ 130	159
130 ~ 140	160
140 ~ 150	162
150 ~ 160	163
160 ~ 170	165
170 ~ 180	166
180 ~ 190	167
190 ~ 200	168
200 ~ 210	170
210 ~ 220	171
220 ~ 230	172
230 ~ 240	173
240 ~ 250	174
250 ~ 260	175
260 ~ 270	176
270 ~ 280	177
280 ~ 290	178
290 ~ 300	179

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.59
比重 d	3.59
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-5.0	-4.9	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	-4.5	-4.4	-4.3
-60 ~ -40	-5.4	-5.4	-5.4	-5.3	-5.3	-5.3	-5.3	-5.2	-5.2	-5.0	-4.9	-4.8
-40 ~ -20	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.7	-5.6	-5.5	-5.5	-5.4	-5.3	-5.2
-20 ~ 0	-6.2	-6.2	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.6	-5.4
0 ~ 20	-6.5	-6.4	-6.4	-6.3	-6.3	-6.3	-6.2	-6.1	-6.1	-5.9	-5.8	-5.6
20 ~ 40	-6.7	-6.7	-6.6	-6.5	-6.5	-6.4	-6.4	-6.3	-6.2	-6.1	-6.0	-5.8
40 ~ 60	-6.8	-6.8	-6.7	-6.7	-6.7	-6.6	-6.6	-6.4	-6.4	-6.3	-6.2	-6.0
60 ~ 80	-7.0	-6.9	-6.8	-6.8	-6.8	-6.7	-6.7	-6.6	-6.5	-6.4	-6.3	-6.1
80 ~ 100	-7.1	-7.1	-7.0	-6.9	-6.9	-6.9	-6.8	-6.7	-6.7	-6.5	-6.4	-6.1
100 ~ 120	-7.3	-7.2	-7.1	-7.1	-7.1	-7.0	-6.9	-6.8	-6.8	-6.6	-6.5	-6.2
120 ~ 140	-7.4	-7.3	-7.2	-7.2	-7.2	-7.1	-7.0	-6.9	-6.9	-6.7	-6.6	-6.3
140 ~ 160	-7.6	-7.5	-7.4	-7.3	-7.3	-7.3	-7.2	-6.9	-6.9	-6.7	-6.6	-6.3
160 ~ 180	-7.6	-7.5	-7.4	-7.4	-7.3	-7.3	-7.2	-7.0	-7.0	-6.8	-6.7	-6.4

折射率	n_{d}	1.595 22 1.595 220	阿贝数	ν_{d}	67.74	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.008 787
折射率	n_{e}	1.597 316	阿贝数	ν_{e}	67.37	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.008 866

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.572 52
n_{1970}	1.970 09	1.576 31
n_{1530}	1.529 58	1.580 45
n_{1129}	1.128 64	1.584 26
n_{t}	1.013 98	1.585 57
n_{s}	0.852 11	1.587 91
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.589 54
n_{F}	0.706 52	1.591 05
n_{C}	0.656 27	1.592 55
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.592 98
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.593 37
n_{D}	0.589 29	1.595 14
n_{d}	0.587 56	1.595 22
n_{e}	0.546 07	1.597 32
n_{F}	0.486 13	1.601 34
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.601 84
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.605 49
n_{g}	0.435 835	1.606 12
n_{h}	0.404 656	1.610 08
n_{i}	0.365 015	1.616 81

色散公式的参数	
A_1	7.612 427 85E-01
A_2	7.470 333 75E-01
A_3	9.389 289 47E-01
B_1	3.211 740 95E-03
B_2	1.402 344 23E-02
B_3	1.395 235 30E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	2
耐酸作用稳定性 SR	51.3
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.1

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	75.7	
刚性率 G (GPa)	29.4	
泊松比 σ	0.287	
努普硬度 Hk [Class]	400	4
磨损度 Aa	521	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.006 988
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 015
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 665
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.004 761
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.010 904
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.004 782
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 960
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.010 681
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.007 411
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 338
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 528
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.014 961

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.795 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.343 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.240 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.544 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.450 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.215 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.835 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.687 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.069 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.014 9
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.016 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.012 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.057 7

着色度			
λ_{80}	355	λ_5	295
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	347	$\lambda_{0.05}$	302
CCI			
B	G	R	
0.00	0.32	0.27	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.18
320	0.35
330	0.54
340	0.72
350	0.84
360	0.917
370	0.958
380	0.980
390	0.988
400	0.991
420	0.989
440	0.989
460	0.992
480	0.994
500	0.996
550	0.998
600	0.997
650	0.996
700	0.996
800	0.995
900	0.995
1 000	0.996
1 200	0.997
1 400	0.997
1 600	0.997
1 800	0.995
2 000	0.992
2 200	0.989
2 400	0.983

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	569
弛垂温度 At (°C)	594
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	117
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	137
热传导率 λ (W/(mK))	0.624

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	100
-90 ~ -80	101
-80 ~ -70	103
-70 ~ -60	104
-60 ~ -50	106
-50 ~ -40	108
-40 ~ -30	109
-30 ~ -20	111
-20 ~ -10	112
-10 ~ 0	113
0 ~ 10	115
10 ~ 20	116
20 ~ 30	118
30 ~ 40	119
40 ~ 50	120
50 ~ 60	122
60 ~ 70	123
70 ~ 80	124
80 ~ 90	125
90 ~ 100	126
100 ~ 110	128
110 ~ 120	129
120 ~ 130	130
130 ~ 140	131
140 ~ 150	132
150 ~ 160	133
160 ~ 170	134
170 ~ 180	135
180 ~ 190	136
190 ~ 200	137
200 ~ 210	138
210 ~ 220	138
220 ~ 230	139
230 ~ 240	140
240 ~ 250	141
250 ~ 260	142
260 ~ 270	142
270 ~ 280	143
280 ~ 290	144
290 ~ 300	144

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.51
比重 d	4.17
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-5.9	-5.8	-5.7	-5.6	-5.6	-5.6	-5.5	-5.4	-5.3	-5.1	-4.9	-4.7
-60 ~ -40	-6.1	-6.1	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.7	-5.5	-5.5	-5.3	-5.2	-4.8
-40 ~ -20	-6.2	-6.2	-6.1	-5.9	-5.9	-5.8	-5.7	-5.6	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8
-20 ~ 0	-6.3	-6.2	-6.1	-6.0	-6.0	-5.8	-5.8	-5.6	-5.6	-5.4	-5.2	-4.9
0 ~ 20	-6.3	-6.2	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.6	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8
20 ~ 40	-6.3	-6.2	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.6	-5.6	-5.4	-5.2	-4.7
40 ~ 60	-6.3	-6.2	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.6	-5.6	-5.2	-5.0	-4.7
60 ~ 80	-6.2	-6.2	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.7	-5.5	-5.5	-5.3	-5.0	-4.6
80 ~ 100	-6.3	-6.2	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.7	-5.5	-5.4	-5.2	-5.0	-4.6
100 ~ 120	-6.2	-6.2	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.7	-5.4	-5.4	-5.2	-4.9	-4.5
120 ~ 140	-6.3	-6.2	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.7	-5.5	-5.4	-5.2	-4.9	-4.5
140 ~ 160	-6.3	-6.3	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.7	-5.5	-5.5	-5.2	-4.9	-4.4
160 ~ 180	-6.4	-6.4	-6.1	-6.0	-5.9	-5.8	-5.7	-5.5	-5.4	-5.2	-4.9	-4.4

折射率	n_{d}	1.537 75 1.537 750	阿贝数	ν_{d}	74.70	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.007 199
折射率	n_{e}	1.539 469	阿贝数	ν_{e}	74.34	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.007 257

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.517 38
n_{1970}	1.970 09	1.521 05
n_{1530}	1.529 58	1.525 00
n_{1129}	1.128 64	1.528 49
n_{t}	1.013 98	1.529 65
n_{s}	0.852 11	1.531 67
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.533 04
n_{F}	0.706 52	1.534 30
n_{C}	0.656 27	1.535 55
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.535 90
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.536 23
n_{D}	0.589 29	1.537 69
n_{d}	0.587 56	1.537 75
n_{e}	0.546 07	1.539 47
n_{F}	0.486 13	1.542 75
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.543 16
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.546 12
n_{g}	0.435 835	1.546 64
n_{h}	0.404 656	1.549 84
n_{i}	0.365 015	1.555 25

色散公式的参数	
A_1	8.094 072 86E-01
A_2	5.270 070 33E-01
A_3	9.091 277 04E-01
B_1	3.760 723 89E-03
B_2	1.356 548 95E-02
B_3	1.425 036 12E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	5.1
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.1

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	80.6	
刚性率 G (GPa)	31.2	
泊松比 σ	0.291	
努普硬度 Hk [Class]	400	4
磨损度 Aa	418	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.005 905
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.002 510
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 196
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.003 915
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.008 885
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.003 882
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 203
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.008 618
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.006 255
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.003 565
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.003 692
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.012 092

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.820 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.348 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.305 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.234 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.539 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.444 9
$\theta_{\text{i,g}}$	1.197 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.861 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.491 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.508 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.666 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.076 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.017 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.024 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.018 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.097 6

着色度			
λ_{80}	345	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	336	$\lambda_{0.05}$	284
CCI			
B	G	R	
0.00	0.28	0.23	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.03
290	0.08
300	0.19
310	0.36
320	0.55
330	0.72
340	0.85
350	0.924
360	0.962
370	0.981
380	0.990
390	0.992
400	0.992
420	0.989
440	0.990
460	0.992
480	0.995
500	0.996
550	0.998
600	0.997
650	0.996
700	0.996
800	0.994
900	0.995
1 000	0.996
1 200	0.997
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.995
2 000	0.993
2 200	0.987
2 400	0.984

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	505
弛垂温度 At (°C)	533
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	117
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	138
热传导率 λ (W/(mK))	0.805

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	96
-90 ~ -80	98
-80 ~ -70	100
-70 ~ -60	102
-60 ~ -50	104
-50 ~ -40	105
-40 ~ -30	107
-30 ~ -20	109
-20 ~ -10	111
-10 ~ 0	112
0 ~ 10	114
10 ~ 20	116
20 ~ 30	117
30 ~ 40	119
40 ~ 50	120
50 ~ 60	122
60 ~ 70	123
70 ~ 80	124
80 ~ 90	126
90 ~ 100	127
100 ~ 110	128
110 ~ 120	130
120 ~ 130	131
130 ~ 140	132
140 ~ 150	133
150 ~ 160	134
160 ~ 170	135
170 ~ 180	136
180 ~ 190	137
190 ~ 200	138
200 ~ 210	139
210 ~ 220	140
220 ~ 230	141
230 ~ 240	142
240 ~ 250	143
250 ~ 260	143
260 ~ 270	144
270 ~ 280	145
280 ~ 290	146
290 ~ 300	146

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.85
比重 d	3.64
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-3.8	-3.8	-3.6	-3.6	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.4	-3.2	-3.0	-2.7
-60 ~ -40	-4.2	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.7	-3.7	-3.6	-3.4	-3.0
-40 ~ -20	-4.5	-4.4	-4.3	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.2
-20 ~ 0	-4.7	-4.6	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-4.3	-4.1	-4.1	-3.9	-3.7	-3.3
0 ~ 20	-4.8	-4.7	-4.6	-4.6	-4.6	-4.5	-4.4	-4.3	-4.2	-4.0	-3.8	-3.4
20 ~ 40	-4.9	-4.9	-4.7	-4.7	-4.7	-4.5	-4.4	-4.3	-4.2	-4.0	-3.9	-3.5
40 ~ 60	-4.9	-4.9	-4.7	-4.7	-4.6	-4.6	-4.5	-4.3	-4.3	-4.1	-3.9	-3.5
60 ~ 80	-5.0	-5.0	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	-4.5	-4.3	-4.3	-4.1	-3.8	-3.4
80 ~ 100	-5.1	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.4	-4.4	-4.0	-3.8	-3.4
100 ~ 120	-5.1	-5.0	-4.9	-4.8	-4.8	-4.7	-4.5	-4.4	-4.4	-4.0	-3.8	-3.3
120 ~ 140	-5.1	-5.1	-4.8	-4.7	-4.7	-4.6	-4.5	-4.3	-4.3	-4.0	-3.8	-3.3
140 ~ 160	-5.1	-5.0	-4.8	-4.7	-4.7	-4.6	-4.5	-4.3	-4.3	-4.0	-3.8	-3.3
160 ~ 180	-5.1	-5.1	-4.9	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.3	-4.3	-4.0	-3.8	-3.2

折射率	n_{d}	1.528 41 1.528 410	阿贝数	ν_{d}	76.46	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.006 911
折射率	n_{e}	1.530 060	阿贝数	ν_{e}	76.07	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.006 968

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.509 11
n_{1970}	1.970 09	1.512 54
n_{1530}	1.529 58	1.516 25
n_{1129}	1.128 64	1.519 55
n_{t}	1.013 98	1.520 65
n_{s}	0.852 11	1.522 58
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.523 90
n_{F}	0.706 52	1.525 10
n_{C}	0.656 27	1.526 30
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.526 64
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.526 95
n_{D}	0.589 29	1.528 35
n_{d}	0.587 56	1.528 41
n_{e}	0.546 07	1.530 06
n_{F}	0.486 13	1.533 21
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.533 61
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.536 45
n_{g}	0.435 835	1.536 94
n_{h}	0.404 656	1.540 02
n_{i}	0.365 015	1.545 22

色散公式的参数	
A_1	6.855 850 84E-01
A_2	6.233 802 15E-01
A_3	9.141 783 86E-01
B_1	2.881 720 10E-03
B_2	1.247 017 07E-02
B_3	1.535 772 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.3
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.3

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	74.7	
刚性率 G (GPa)	28.9	
泊松比 σ	0.295	
努普硬度 Hk [Class]	380	4
磨损度 Aa	506	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.005 650
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.002 406
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 107
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.003 757
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.008 533
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.003 729
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 076
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.008 275
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.005 985
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.003 422
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.003 546
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.011 612

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.817 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.348 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.234 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.539 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.445 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.197 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.858 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.491 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.508 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.666 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.087 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.020 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.028 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.021 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.112 6

着色度			
λ_{80}	340	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	335	$\lambda_{0.05}$	283
CCI			
B	G	R	
0.00	0.14	0.11	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.03
290	0.09
300	0.20
310	0.37
320	0.58
330	0.75
340	0.86
350	0.934
360	0.968
370	0.984
380	0.992
390	0.995
400	0.996
420	0.995
440	0.995
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.997
800	0.997
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.998
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.998
2 000	0.998
2 200	0.996
2 400	0.995

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	487
弛垂温度 At (°C)	515
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 125 (100 °C ~ 300 °C) 148
热传导率 λ (W/(mK))	0.746

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	104
-90 ~ -80	106
-80 ~ -70	108
-70 ~ -60	110
-60 ~ -50	112
-50 ~ -40	114
-40 ~ -30	116
-30 ~ -20	117
-20 ~ -10	119
-10 ~ 0	121
0 ~ 10	122
10 ~ 20	124
20 ~ 30	126
30 ~ 40	127
40 ~ 50	129
50 ~ 60	130
60 ~ 70	132
70 ~ 80	133
80 ~ 90	135
90 ~ 100	136
100 ~ 110	137
110 ~ 120	139
120 ~ 130	140
130 ~ 140	141
140 ~ 150	142
150 ~ 160	144
160 ~ 170	145
170 ~ 180	146
180 ~ 190	147
190 ~ 200	148
200 ~ 210	149
210 ~ 220	150
220 ~ 230	151
230 ~ 240	152
240 ~ 250	153
250 ~ 260	154
260 ~ 270	154
270 ~ 280	155
280 ~ 290	156
290 ~ 300	157

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.72
比重 d	3.76
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-5.1	-5.1	-4.9	-4.8	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.6	-4.5	-4.3	-4.1
-60 ~ -40	-5.5	-5.4	-5.3	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-5.0	-4.9	-4.8	-4.7	-4.3
-40 ~ -20	-5.8	-5.7	-5.5	-5.5	-5.5	-5.4	-5.3	-5.2	-5.2	-5.1	-4.9	-4.6
-20 ~ 0	-5.9	-5.9	-5.7	-5.6	-5.6	-5.6	-5.5	-5.4	-5.3	-5.2	-5.0	-4.8
0 ~ 20	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.7	-5.5	-5.5	-5.2	-5.1	-4.8
20 ~ 40	-6.2	-6.1	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.5	-5.5	-5.3	-5.2	-4.9
40 ~ 60	-6.2	-6.1	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.6	-5.6	-5.4	-5.2	-4.9
60 ~ 80	-6.3	-6.2	-6.1	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.7	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8
80 ~ 100	-6.3	-6.3	-6.1	-6.1	-6.0	-6.0	-5.9	-5.7	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8
100 ~ 120	-6.4	-6.3	-6.1	-6.1	-6.1	-6.0	-5.9	-5.7	-5.7	-5.5	-5.2	-4.8
120 ~ 140	-6.4	-6.4	-6.1	-6.1	-6.1	-5.9	-5.9	-5.6	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8
140 ~ 160	-6.4	-6.3	-6.1	-6.1	-6.1	-6.0	-5.8	-5.6	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8
160 ~ 180	-6.5	-6.4	-6.2	-6.1	-6.1	-6.0	-5.9	-5.7	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8

折射率	n_{d}	1.552 00 1.552 000	阿贝数	ν_{d}	70.70	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.007 808
折射率	n_{e}	1.553 863	阿贝数	ν_{e}	70.33	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.007 875

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.530 66
n_{1970}	1.970 09	1.534 41
n_{1530}	1.529 58	1.538 45
n_{1129}	1.128 64	1.542 08
n_{t}	1.013 98	1.543 30
n_{s}	0.852 11	1.545 45
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.546 92
n_{F}	0.706 52	1.548 28
n_{C}	0.656 27	1.549 63
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.550 00
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.550 36
n_{D}	0.589 29	1.551 93
n_{d}	0.587 56	1.552 00
n_{e}	0.546 07	1.553 86
n_{F}	0.486 13	1.557 43
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.557 88
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.561 11
n_{g}	0.435 835	1.561 67
n_{h}	0.404 656	1.565 17
n_{i}	0.365 015	1.571 11

色散公式的参数	
A_1	8.398 997 64E-01
A_2	5.377 213 12E-01
A_3	9.532 477 59E-01
B_1	3.764 482 95E-03
B_2	1.480 226 22E-02
B_3	1.456 755 50E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WIS)	1
耐酸作用稳定性 SR	52.1
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	76.9	
刚性率 G (GPa)	29.7	
泊松比 σ	0.296	
努普硬度 Hk [Class]	390	4
磨损度 Aa	413	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.006 321
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.002 702
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 375
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.004 238
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.009 666
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.004 233
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 502
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.009 440
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.006 699
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.003 860
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 015
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.013 228

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.809 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.346 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.238 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.542 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.448 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.209 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.850 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.679 7

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.068 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.015 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.020 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.015 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.076 0

着色度			
λ_{80}	345	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	335	$\lambda_{0.05}$	282
CCI			
B	G	R	
0.00	0.14	0.12	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.04
290	0.10
300	0.20
310	0.35
320	0.56
330	0.73
340	0.86
350	0.929
360	0.967
370	0.984
380	0.992
390	0.995
400	0.996
420	0.995
440	0.995
460	0.996
480	0.998
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.998
2 000	0.997
2 200	0.994
2 400	0.993

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	474
弛垂温度 At (°C)	501
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 111 (100 °C ~ 300 °C) 132
热传导率 λ (W/(mK))	0.765

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	91
-90 ~ -80	93
-80 ~ -70	94
-70 ~ -60	96
-60 ~ -50	98
-50 ~ -40	100
-40 ~ -30	102
-30 ~ -20	103
-20 ~ -10	105
-10 ~ 0	107
0 ~ 10	108
10 ~ 20	110
20 ~ 30	111
30 ~ 40	113
40 ~ 50	114
50 ~ 60	116
60 ~ 70	117
70 ~ 80	118
80 ~ 90	120
90 ~ 100	121
100 ~ 110	122
110 ~ 120	124
120 ~ 130	125
130 ~ 140	126
140 ~ 150	127
150 ~ 160	128
160 ~ 170	129
170 ~ 180	130
180 ~ 190	131
190 ~ 200	132
200 ~ 210	133
210 ~ 220	134
220 ~ 230	135
230 ~ 240	136
240 ~ 250	136
250 ~ 260	137
260 ~ 270	138
270 ~ 280	139
280 ~ 290	139
290 ~ 300	140

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.29
比重 d	3.74
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.4	-2.3	-2.3	-2.0	-2.0	-1.8	-1.6	-1.2
-60 ~ -40	-3.0	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.6	-2.5	-2.3	-2.3	-2.0	-1.8	-1.4
-40 ~ -20	-3.0	-3.0	-2.9	-2.8	-2.8	-2.7	-2.6	-2.4	-2.4	-2.2	-1.9	-1.5
-20 ~ 0	-3.2	-3.1	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-2.7	-2.5	-2.5	-2.3	-2.1	-1.5
0 ~ 20	-3.3	-3.2	-3.1	-2.9	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.5	-2.3	-2.0	-1.6
20 ~ 40	-3.3	-3.3	-3.1	-3.0	-2.9	-2.8	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.0	-1.6
40 ~ 60	-3.3	-3.2	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.8	-2.6	-2.6	-2.3	-2.1	-1.5
60 ~ 80	-3.4	-3.3	-3.1	-3.0	-3.1	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.0	-1.5
80 ~ 100	-3.4	-3.3	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.0	-1.4
100 ~ 120	-3.5	-3.4	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.0	-1.4
120 ~ 140	-3.5	-3.3	-3.1	-3.1	-3.0	-2.9	-2.8	-2.6	-2.6	-2.3	-2.0	-1.4
140 ~ 160	-3.5	-3.4	-3.2	-3.2	-3.1	-3.0	-2.9	-2.7	-2.6	-2.3	-2.0	-1.4
160 ~ 180	-3.6	-3.5	-3.3	-3.3	-3.2	-3.1	-3.0	-2.8	-2.7	-2.4	-2.1	-1.4

折射率	n_{d}	1.487 49 1.487 490	阿贝数	ν_{d}	70.23	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.006 941
折射率	n_{e}	1.489 147	阿贝数	ν_{e}	70.04	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.006 984

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.462 27
n_{1970}	1.970 09	1.467 65
n_{1530}	1.529 58	1.473 24
n_{1129}	1.128 64	1.477 78
n_{t}	1.013 98	1.479 15
n_{s}	0.852 11	1.481 38
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.482 82
n_{F}	0.706 52	1.484 10
n_{C}	0.656 27	1.485 34
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.485 69
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.486 01
n_{D}	0.589 29	1.487 43
n_{d}	0.587 56	1.487 49
n_{e}	0.546 07	1.489 15
n_{F}	0.486 13	1.492 28
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.492 67
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.495 48
n_{g}	0.435 835	1.495 96
n_{h}	0.404 656	1.498 98
n_{i}	0.365 015	1.504 06

色散公式的参数	
A_1	1.174 470 43E+00
A_2	1.400 561 54E-02
A_3	1.192 724 35E+00
B_1	8.418 551 81E-03
B_2	-5.817 907 67E-02
B_3	1.295 997 26E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	3
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	1~2
耐酸作用稳定性 SR	3.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	62.3
刚性率 G (GPa)	25.4
泊松比 σ	0.227
努普硬度 Hk [Class]	520
5	
磨损度 Aa	117

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.006 194
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.002 522
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 146
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.003 803
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.008 474
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.003 679
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 019
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.008 099
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.006 539
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.003 458
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.003 526
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.011 390

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.892 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.363 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.309 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.547 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.220 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.530 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.435 0
$\theta_{\text{i,g}}$	1.166 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.936 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.495 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.504 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.630 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.016 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.002 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.029 9

着色度			
λ_{80}	300	λ_5	265
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	304	$\lambda_{0.05}$	277
CCI			
B	G	R	
0.00	0.00	0.00	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.13
290	0.43
300	0.73
310	0.89
320	0.961
330	0.984
340	0.992
350	0.995
360	0.995
370	0.998
380	0.998
390	0.999
400	0.999
420	0.999
440	0.999
460	0.999
480	0.999
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.982
1 600	0.992
1 800	0.985
2 000	0.971
2 200	0.88
2 400	0.87

热学特性	
应变点 StP (°C)	457
退火点 AP (°C)	491
转变点 Tg (°C)	497
弛垂温度 At (°C)	592
软化点 SP (°C)	679
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 90
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 98
热传导率 λ (W/(mK))	1.01

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	81
-90 ~ -80	82
-80 ~ -70	82
-70 ~ -60	83
-60 ~ -50	84
-50 ~ -40	85
-40 ~ -30	86
-30 ~ -20	87
-20 ~ -10	87
-10 ~ 0	88
0 ~ 10	89
10 ~ 20	90
20 ~ 30	90
30 ~ 40	91
40 ~ 50	92
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	93
80 ~ 90	94
90 ~ 100	94
100 ~ 110	95
110 ~ 120	95
120 ~ 130	96
130 ~ 140	96
140 ~ 150	96
150 ~ 160	97
160 ~ 170	97
170 ~ 180	97
180 ~ 190	98
190 ~ 200	98
200 ~ 210	98
210 ~ 220	98
220 ~ 230	98
230 ~ 240	99
240 ~ 250	99
250 ~ 260	99
260 ~ 270	99
270 ~ 280	99
280 ~ 290	99
290 ~ 300	99

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.87
比重 d	2.46
备考	

折射率的温度系数													
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)												
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i	
-80 ~ -60	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.6	-1.6	-1.4	-1.2	-0.9	
-60 ~ -40	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.6	-1.6	-1.5	-1.2	-0.9	
-40 ~ -20	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.3	-1.1	-0.8	
-20 ~ 0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.4	-1.4	-1.1	-1.0	-0.6	
0 ~ 20	-1.7	-1.7	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.2	-1.2	-1.0	-0.9	-0.5	
20 ~ 40	-1.5	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3	
40 ~ 60	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.8	-0.6	-0.4	-0.1	
60 ~ 80	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	-0.3	0.1	
80 ~ 100	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.3	-0.1	0.2	
100 ~ 120	-0.8	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.3	
120 ~ 140	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.6	
140 ~ 160	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	
160 ~ 180	-0.4	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	

折射率	n_{d}	1.592 70 1.592 701	阿贝数	ν_{d}	35.31	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.016 785
折射率	n_{e}	1.596 670	阿贝数	ν_{e}	35.03	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.017 031

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.556 03
n_{1970}	1.970 09	1.561 54
n_{1530}	1.529 58	1.567 67
n_{1129}	1.128 64	1.573 57
n_{t}	1.013 98	1.575 69
n_{s}	0.852 11	1.579 62
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.582 43
n_{F}	0.706 52	1.585 08
n_{C}	0.656 27	1.587 79
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.588 56
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.589 29
n_{D}	0.589 29	1.592 55
n_{d}	0.587 56	1.592 70
n_{e}	0.546 07	1.596 67
n_{F}	0.486 13	1.604 58
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.605 59
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.613 18
n_{g}	0.435 835	1.614 54
n_{h}	0.404 656	1.623 34
n_{i}	0.365 015	1.639 74

色散公式的参数	
A_1	1.329 409 07E+00
A_2	1.415 121 25E-01
A_3	1.442 990 68E+00
B_1	1.023 772 87E-02
B_2	5.780 819 56E-02
B_3	1.505 971 39E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性			
杨氏模量 E (GPa)	65.3		
刚性率 G (GPa)	26.4		
泊松比 σ	0.238		
努普硬度 Hk [Class]	450	5	
磨损度 Aa	181		

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 104
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 365
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 906
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 875
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.021 838
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 959
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 800
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.025 202
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 872
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 107
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 924
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.034 147

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.721 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.319 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.292 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.528 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.301 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.593 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.524 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.501 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.755 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.476 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.524 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	2.005 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.008 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.009 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.009 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.072 1

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	370	$\lambda_{0.05}$	350
CCI			
B	G	R	
0.00	0.43	0.42	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.04
360	0.43
370	0.81
380	0.934
390	0.973
400	0.984
420	0.989
440	0.990
460	0.991
480	0.992
500	0.994
550	0.997
600	0.997
650	0.996
700	0.996
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.994
1 800	0.989
2 000	0.987
2 200	0.959
2 400	0.953

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	502
弛垂温度 At (°C)	559
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	90
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	102
热传导率 λ (W/(mK))	0.947

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	79
-90 ~ -80	80
-80 ~ -70	81
-70 ~ -60	82
-60 ~ -50	83
-50 ~ -40	84
-40 ~ -30	85
-30 ~ -20	86
-20 ~ -10	86
-10 ~ 0	87
0 ~ 10	88
10 ~ 20	89
20 ~ 30	90
30 ~ 40	91
40 ~ 50	91
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	94
80 ~ 90	94
90 ~ 100	95
100 ~ 110	96
110 ~ 120	97
120 ~ 130	97
130 ~ 140	98
140 ~ 150	99
150 ~ 160	99
160 ~ 170	100
170 ~ 180	100
180 ~ 190	101
190 ~ 200	102
200 ~ 210	102
210 ~ 220	103
220 ~ 230	103
230 ~ 240	104
240 ~ 250	104
250 ~ 260	105
260 ~ 270	105
270 ~ 280	106
280 ~ 290	106
290 ~ 300	106

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.33
比重 d	2.64
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.5	-1.3	-0.9	-0.8	-0.8	-0.6	-0.4	0.1	0.3	0.9	1.7	3.7
-60 ~ -40	-1.5	-1.4	-1.0	-0.8	-0.8	-0.6	-0.4	0.1	0.2	0.9	1.8	3.8
-40 ~ -20	-1.5	-1.4	-1.0	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.3	0.3	1.1	1.9	4.1
-20 ~ 0	-1.5	-1.3	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.1	0.4	0.5	1.3	2.2	4.5
0 ~ 20	-1.4	-1.1	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	0.0	0.6	0.7	1.5	2.5	4.8
20 ~ 40	-1.2	-1.0	-0.6	-0.4	-0.4	-0.1	0.1	0.8	0.9	1.7	2.7	5.2
40 ~ 60	-1.1	-0.9	-0.5	-0.3	-0.3	0.0	0.3	1.0	1.0	2.0	3.1	5.6
60 ~ 80	-1.0	-0.8	-0.3	-0.1	-0.1	0.2	0.5	1.2	1.3	2.2	3.3	5.9
80 ~ 100	-1.0	-0.8	-0.2	0.0	0.1	0.4	0.7	1.4	1.5	2.5	3.6	6.3
100 ~ 120	-0.9	-0.6	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	1.6	1.7	2.7	3.9	6.7
120 ~ 140	-0.8	-0.5	0.0	0.2	0.3	0.6	0.9	1.7	1.8	2.9	4.1	7.0
140 ~ 160	-0.7	-0.5	0.1	0.3	0.3	0.7	1.0	1.8	1.9	3.0	4.3	7.4
160 ~ 180	-0.8	-0.5	0.1	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.1	3.2	4.5	7.7

折射率	n_{d}	1.785 90 1.785 896	阿贝数	ν_{d}	44.20	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.017 780
折射率	n_{e}	1.790 123	阿贝数	ν_{e}	43.95	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.017 979

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.742 65
n_{1970}	1.970 09	1.749 72
n_{1530}	1.529 58	1.757 40
n_{1129}	1.128 64	1.764 52
n_{t}	1.013 98	1.767 00
n_{s}	0.852 11	1.771 50
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.774 66
n_{F}	0.706 52	1.777 61
n_{C}	0.656 27	1.780 58
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.781 42
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.782 21
n_{D}	0.589 29	1.785 74
n_{d}	0.587 56	1.785 90
n_{e}	0.546 07	1.790 12
n_{F}	0.486 13	1.798 36
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.799 40
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.807 04
n_{g}	0.435 835	1.808 38
n_{h}	0.404 656	1.816 87
n_{i}	0.365 015	1.831 75

色散公式的参数	
A_1	1.825 869 91E+00
A_2	2.830 233 49E-01
A_3	1.359 643 19E+00
B_1	9.352 971 52E-03
B_2	3.738 030 57E-02
B_3	1.006 557 98E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	112.9
刚性率 G (GPa)	43.5
泊松比 σ	0.297
努普硬度 Hk [Class]	650
7	
磨损度 Aa	80

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 580
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 923
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 312
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 539
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.022 480
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 012
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 492
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.023 375
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 419
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 700
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 279
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.032 349

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.763 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.333 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.298 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.536 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.264 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.563 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.477 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.314 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.802 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.483 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.516 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.799 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.009 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.008 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.040 2

着色度			
λ_{80}	390	λ_5	335
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	366	$\lambda_{0.05}$	333
CCI			
B	G	R	
0.00	0.83	0.82	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.01
340	0.17
350	0.51
360	0.73
370	0.84
380	0.910
390	0.942
400	0.961
420	0.977
440	0.984
460	0.989
480	0.993
500	0.995
550	0.998
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.991
1 600	0.989
1 800	0.981
2 000	0.957
2 200	0.89
2 400	0.68

热学特性	
应变点 StP (°C)	568
退火点 AP (°C)	598
转变点 Tg (°C)	614
弛垂温度 At (°C)	649
软化点 SP (°C)	677
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 59
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 73
热传导率 λ (W/(mK))	0.826

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	47
-90 ~ -80	48
-80 ~ -70	49
-70 ~ -60	50
-60 ~ -50	51
-50 ~ -40	53
-40 ~ -30	54
-30 ~ -20	55
-20 ~ -10	56
-10 ~ 0	57
0 ~ 10	58
10 ~ 20	59
20 ~ 30	60
30 ~ 40	61
40 ~ 50	62
50 ~ 60	63
60 ~ 70	64
70 ~ 80	65
80 ~ 90	65
90 ~ 100	66
100 ~ 110	67
110 ~ 120	68
120 ~ 130	69
130 ~ 140	69
140 ~ 150	70
150 ~ 160	71
160 ~ 170	72
170 ~ 180	72
180 ~ 190	73
190 ~ 200	73
200 ~ 210	74
210 ~ 220	75
220 ~ 230	75
230 ~ 240	76
240 ~ 250	76
250 ~ 260	77
260 ~ 270	77
270 ~ 280	78
280 ~ 290	78
290 ~ 300	78

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.88
比重 d	4.40
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.7	3.9	4.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	5.7	6.4	6.9	8.2
-60 ~ -40	3.7	4.0	4.4	4.7	4.7	4.9	5.2	5.7	5.7	6.4	7.0	8.2
-40 ~ -20	3.8	4.1	4.6	4.7	4.8	5.0	5.3	5.9	5.9	6.6	7.2	8.5
-20 ~ 0	4.0	4.2	4.8	4.9	5.0	5.3	5.5	6.0	6.1	6.7	7.3	8.7
0 ~ 20	4.1	4.4	4.9	5.1	5.1	5.4	5.7	6.2	6.3	6.9	7.6	8.9
20 ~ 40	4.3	4.5	5.0	5.2	5.3	5.6	5.9	6.4	6.5	7.1	7.8	9.1
40 ~ 60	4.4	4.7	5.3	5.5	5.5	5.8	6.0	6.6	6.7	7.3	8.0	9.3
60 ~ 80	4.6	4.8	5.4	5.5	5.6	5.9	6.1	6.7	6.8	7.5	8.2	9.5
80 ~ 100	4.7	4.9	5.5	5.6	5.7	6.0	6.3	6.8	6.9	7.6	8.3	9.6
100 ~ 120	4.6	5.0	5.5	5.7	5.8	6.1	6.3	6.9	7.0	7.7	8.4	9.8
120 ~ 140	4.7	5.0	5.6	5.7	5.8	6.1	6.4	7.0	7.0	7.7	8.5	9.8
140 ~ 160	4.6	4.9	5.5	5.7	5.7	6.0	6.3	6.9	7.0	7.7	8.4	9.9
160 ~ 180	4.5	4.8	5.4	5.6	5.6	5.9	6.2	6.8	6.9	7.7	8.5	9.9

折射率	n_{d}	1.799 52 1.799 516	阿贝数	ν_{d}	42.22	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.018 935
折射率	n_{e}	1.804 015	阿贝数	ν_{e}	41.97	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 157

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.754 95
n_{1970}	1.970 09	1.762 02
n_{1530}	1.529 58	1.769 76
n_{1129}	1.128 64	1.777 03
n_{t}	1.013 98	1.779 61
n_{s}	0.852 11	1.784 30
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.787 62
n_{F}	0.706 52	1.790 73
n_{C}	0.656 27	1.793 88
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.794 77
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.795 60
n_{D}	0.589 29	1.799 35
n_{d}	0.587 56	1.799 52
n_{e}	0.546 07	1.804 01
n_{F}	0.486 13	1.812 81
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.813 93
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.822 11
n_{g}	0.435 835	1.823 55
n_{h}	0.404 656	1.832 71
n_{i}	0.365 015	1.848 85

色散公式的参数	
A_1	1.853 909 25E+00
A_2	2.979 255 55E-01
A_3	1.393 820 86E+00
B_1	9.553 206 87E-03
B_2	3.938 168 50E-02
B_3	1.027 068 48E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	111.9	
刚性率 G (GPa)	43.1	
泊松比 σ	0.297	
努普硬度 Hk [Class]	650	7
磨损度 Aa	85	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 274
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 258
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 637
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 136
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.024 038
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 740
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 152
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.025 292
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 163
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 247
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 910
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.034 921

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.753 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.330 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.535 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.269 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.567 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.483 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.335 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.791 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.482 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.517 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.822 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.009 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.007 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.035 8

着色度			
λ_{80}	395	λ_5	330
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	367	$\lambda_{0.05}$	331
CCI			
B	G	R	
0.00	1.03	1.10	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.02
340	0.23
350	0.52
360	0.72
370	0.83
380	0.89
390	0.931
400	0.951
420	0.971
440	0.979
460	0.985
480	0.990
500	0.993
550	0.997
600	0.997
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.997
1 400	0.994
1 600	0.993
1 800	0.986
2 000	0.965
2 200	0.910
2 400	0.71

热学特性	
应变点 StP (°C)	565
退火点 AP (°C)	596
转变点 Tg (°C)	612
弛垂温度 At (°C)	648
软化点 SP (°C)	679
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 60
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 74
热传导率 λ (W/(mK))	0.828

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	48
-90 ~ -80	49
-80 ~ -70	50
-70 ~ -60	51
-60 ~ -50	52
-50 ~ -40	53
-40 ~ -30	54
-30 ~ -20	55
-20 ~ -10	57
-10 ~ 0	58
0 ~ 10	59
10 ~ 20	60
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	62
50 ~ 60	63
60 ~ 70	64
70 ~ 80	65
80 ~ 90	66
90 ~ 100	67
100 ~ 110	68
110 ~ 120	68
120 ~ 130	69
130 ~ 140	70
140 ~ 150	71
150 ~ 160	71
160 ~ 170	72
170 ~ 180	73
180 ~ 190	73
190 ~ 200	74
200 ~ 210	75
210 ~ 220	75
220 ~ 230	76
230 ~ 240	77
240 ~ 250	77
250 ~ 260	78
260 ~ 270	78
270 ~ 280	79
280 ~ 290	79
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.92
比重 d	4.41
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.2	4.4	4.9	5.1	5.1	5.4	5.6	6.2	6.3	6.9	7.5	8.9
-60 ~ -40	4.0	4.3	4.8	5.0	5.0	5.3	5.5	6.1	6.1	6.9	7.5	9.0
-40 ~ -20	4.1	4.3	4.8	5.0	5.0	5.3	5.6	6.2	6.3	6.9	7.6	9.1
-20 ~ 0	4.1	4.3	4.9	5.1	5.2	5.4	5.7	6.3	6.4	7.1	7.9	9.3
0 ~ 20	4.2	4.5	5.1	5.2	5.3	5.6	5.9	6.5	6.5	7.4	8.1	9.6
20 ~ 40	4.3	4.6	5.3	5.4	5.5	5.8	6.1	6.7	6.8	7.5	8.3	10.0
40 ~ 60	4.5	4.9	5.4	5.6	5.7	6.0	6.3	6.9	7.0	7.8	8.6	10.3
60 ~ 80	4.7	5.0	5.6	5.7	5.8	6.1	6.4	7.1	7.3	8.0	8.9	10.6
80 ~ 100	4.8	5.2	5.8	6.0	6.0	6.4	6.7	7.4	7.5	8.3	9.1	11.0
100 ~ 120	5.0	5.3	6.0	6.2	6.2	6.6	6.9	7.6	7.7	8.5	9.4	11.2
120 ~ 140	5.1	5.5	6.1	6.3	6.4	6.7	7.1	7.8	7.9	8.8	9.7	11.5
140 ~ 160	5.2	5.6	6.2	6.5	6.5	6.9	7.2	8.0	8.1	9.0	9.9	11.9
160 ~ 180	5.3	5.7	6.3	6.6	6.6	7.0	7.4	8.1	8.3	9.3	10.2	12.1

折射率	n_{d}	1.799 52 1.799 520	阿贝数	ν_{d}	42.24	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.018 928
折射率	n_{e}	1.804 018	阿贝数	ν_{e}	41.98	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 154

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.757 08
n_{1970}	1.970 09	1.763 45
n_{1530}	1.529 58	1.770 50
n_{1129}	1.128 64	1.777 32
n_{t}	1.013 98	1.779 80
n_{s}	0.852 11	1.784 38
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.787 67
n_{F}	0.706 52	1.790 76
n_{C}	0.656 27	1.793 89
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.794 78
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.795 61
n_{D}	0.589 29	1.799 35
n_{d}	0.587 56	1.799 52
n_{e}	0.546 07	1.804 02
n_{F}	0.486 13	1.812 82
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.813 93
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.822 12
n_{g}	0.435 835	1.823 56
n_{h}	0.404 656	1.832 71
n_{i}	0.365 015	1.848 83

色散公式的参数	
A_1	1.910 823 18E+00
A_2	2.398 545 89E-01
A_3	1.161 597 33E+00
B_1	1.035 653 52E-02
B_2	4.138 050 81E-02
B_3	9.660 373 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	109.8	
刚性率 G (GPa)	41.8	
泊松比 σ	0.313	
努普硬度 Hk [Class]	620	6
磨损度 Aa	66	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 094
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 224
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 627
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 125
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.024 043
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 742
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 149
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.025 268
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 980
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 239
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 915
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.034 898

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.744 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.328 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.270 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.567 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.483 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.335 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.782 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.482 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.517 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.822 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.000 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.006 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.005 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.036 3

着色度			
λ_{80}	390	λ_5	335
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	365	$\lambda_{0.05}$	334
CCI			
B	G	R	
0.00	0.67	0.68	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.13
350	0.46
360	0.73
370	0.86
380	0.926
390	0.954
400	0.969
420	0.982
440	0.988
460	0.992
480	0.995
500	0.997
550	0.999
600	0.998
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.967
2 200	0.924
2 400	0.75

热学特性	
应变点 StP (°C)	553
退火点 AP (°C)	576
转变点 Tg (°C)	596
弛垂温度 At (°C)	627
软化点 SP (°C)	651
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 63
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 76
热传导率 λ (W/(mK))	0.852

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	48
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	51
-70 ~ -60	52
-60 ~ -50	54
-50 ~ -40	55
-40 ~ -30	56
-30 ~ -20	57
-20 ~ -10	59
-10 ~ 0	60
0 ~ 10	61
10 ~ 20	62
20 ~ 30	63
30 ~ 40	64
40 ~ 50	65
50 ~ 60	66
60 ~ 70	67
70 ~ 80	68
80 ~ 90	69
90 ~ 100	70
100 ~ 110	71
110 ~ 120	71
120 ~ 130	72
130 ~ 140	73
140 ~ 150	74
150 ~ 160	74
160 ~ 170	75
170 ~ 180	76
180 ~ 190	76
190 ~ 200	77
200 ~ 210	77
210 ~ 220	78
220 ~ 230	78
230 ~ 240	79
240 ~ 250	79
250 ~ 260	80
260 ~ 270	80
270 ~ 280	80
280 ~ 290	81
290 ~ 300	81

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.31
比重 d	4.47
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	7.2	7.5	8.2	8.4	8.4	8.8	9.1	9.8	9.9	10.7	11.4	13.1
-60 ~ -40	7.1	7.4	8.1	8.3	8.4	8.7	9.0	9.7	9.9	10.7	11.5	13.2
-40 ~ -20	7.1	7.5	8.1	8.3	8.4	8.7	9.1	9.8	9.9	10.8	11.6	13.3
-20 ~ 0	7.2	7.5	8.3	8.5	8.6	8.9	9.3	10.0	10.1	10.9	11.9	13.6
0 ~ 20	7.3	7.7	8.4	8.6	8.7	9.1	9.4	10.1	10.2	11.1	12.1	13.9
20 ~ 40	7.5	7.8	8.6	8.9	8.9	9.3	9.7	10.4	10.5	11.5	12.4	14.3
40 ~ 60	7.6	8.0	8.8	9.1	9.1	9.5	9.9	10.7	10.8	11.7	12.7	14.7
60 ~ 80	7.9	8.3	9.0	9.3	9.3	9.7	10.1	10.9	11.2	12.1	13.1	15.1
80 ~ 100	8.1	8.5	9.2	9.5	9.6	10.0	10.4	11.2	11.3	12.3	13.4	15.5
100 ~ 120	8.3	8.7	9.5	9.7	9.8	10.2	10.7	11.5	11.6	12.7	13.7	15.8
120 ~ 140	8.4	8.9	9.7	9.9	10.0	10.5	10.9	11.8	11.9	13.0	14.0	16.1
140 ~ 160	8.6	9.0	9.9	10.1	10.2	10.7	11.1	12.0	12.1	13.2	14.3	16.6
160 ~ 180	8.7	9.1	10.0	10.3	10.4	10.8	11.3	12.2	12.4	13.5	14.7	16.9

折射率	n_{d}	1.806 10 1.806 098	阿贝数	ν_{d}	40.92	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 697
折射率	n_{e}	1.810 775	阿贝数	ν_{e}	40.67	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 935

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.760 51
n_{1970}	1.970 09	1.767 64
n_{1530}	1.529 58	1.775 46
n_{1129}	1.128 64	1.782 87
n_{t}	1.013 98	1.785 51
n_{s}	0.852 11	1.790 34
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.793 77
n_{F}	0.706 52	1.796 99
n_{C}	0.656 27	1.800 25
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.801 17
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.802 03
n_{D}	0.589 29	1.805 92
n_{d}	0.587 56	1.806 10
n_{e}	0.546 07	1.810 78
n_{F}	0.486 13	1.819 94
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.821 10
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.829 67
n_{g}	0.435 835	1.831 17
n_{h}	0.404 656	1.840 78
n_{i}	0.365 015	1.857 82

色散公式的参数	
A_1	1.918 116 19E+00
A_2	2.537 243 99E-01
A_3	1.394 738 85E+00
B_1	1.021 476 84E-02
B_2	4.331 760 11E-02
B_3	1.019 380 21E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	4.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	112.7	
刚性率 G (GPa)	43.4	
泊松比 σ	0.299	
努普硬度 Hk [Class]	650	7
磨损度 Aa	80	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 740
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 479
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 850
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 527
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.025 076
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 229
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 607
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.026 650
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 661
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 606
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 329
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.036 720

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.748 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.328 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.273 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.570 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.487 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.353 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.785 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.842 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.009 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.006 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.005 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.029 4

着色度			
λ_{80}	405	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	370	$\lambda_{0.05}$	340
CCI			
B	G	R	
0.00	1.07	1.13	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.06
350	0.38
360	0.65
370	0.80
380	0.88
390	0.925
400	0.947
420	0.969
440	0.979
460	0.985
480	0.989
500	0.993
550	0.996
600	0.996
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.969
2 200	0.915
2 400	0.72

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	611
弛垂温度 At (°C)	648
软化点 SP (°C)	687
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	59
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	73
热传导率 λ (W/(mK))	0.860

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	46
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	51
-50 ~ -40	52
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	66
100 ~ 110	67
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	70
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	72
180 ~ 190	72
190 ~ 200	73
200 ~ 210	73
210 ~ 220	74
220 ~ 230	75
230 ~ 240	75
240 ~ 250	76
250 ~ 260	76
260 ~ 270	76
270 ~ 280	77
280 ~ 290	77
290 ~ 300	78

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.96
比重 d	4.43
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.2	4.5	5.0	5.2	5.2	5.5	5.7	6.3	6.4	7.0	7.8	9.2
-60 ~ -40	4.1	4.4	4.9	5.1	5.2	5.4	5.7	6.3	6.4	7.1	7.8	9.4
-40 ~ -20	4.2	4.4	4.9	5.1	5.2	5.5	5.8	6.4	6.5	7.2	7.9	9.6
-20 ~ 0	4.2	4.5	5.1	5.3	5.3	5.6	5.9	6.5	6.6	7.4	8.2	9.8
0 ~ 20	4.3	4.7	5.2	5.4	5.5	5.8	6.1	6.7	6.8	7.7	8.5	10.1
20 ~ 40	4.5	4.8	5.3	5.6	5.7	6.0	6.3	6.9	7.0	7.9	8.7	10.5
40 ~ 60	4.6	5.0	5.6	5.8	5.9	6.2	6.5	7.2	7.3	8.1	9.0	10.9
60 ~ 80	4.8	5.1	5.7	5.9	6.0	6.3	6.7	7.5	7.6	8.5	9.4	11.2
80 ~ 100	5.0	5.3	5.9	6.1	6.2	6.5	6.9	7.6	7.7	8.6	9.6	11.6
100 ~ 120	5.1	5.4	6.1	6.3	6.4	6.7	7.1	7.9	7.9	8.9	9.9	11.8
120 ~ 140	5.2	5.5	6.2	6.5	6.5	6.9	7.3	8.0	8.1	9.1	10.1	12.1
140 ~ 160	5.3	5.6	6.3	6.6	6.6	7.0	7.4	8.2	8.3	9.3	10.3	12.5
160 ~ 180	5.3	5.7	6.4	6.6	6.7	7.1	7.5	8.3	8.5	9.5	10.6	12.8

S-LAH53V

折射率	n_{d}	1.806 10	阿贝数	ν_{d}	40.93	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 695
		1.806 100						
折射率	n_{e}	1.810 776	阿贝数	ν_{e}	40.67	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 937

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.762 01
n_{1970}	1.970 09	1.768 65
n_{1530}	1.529 58	1.776 00
n_{1129}	1.128 64	1.783 09
n_{t}	1.013 98	1.785 66
n_{s}	0.852 11	1.790 41
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.793 81
n_{r}	0.706 52	1.797 01
n_{C}	0.656 27	1.800 26
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.801 18
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.802 04
n_{D}	0.589 29	1.805 93
n_{d}	0.587 56	1.806 10
n_{e}	0.546 07	1.810 78
n_{F}	0.486 13	1.819 95
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.821 11
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.829 69
n_{g}	0.435 835	1.831 21
n_{h}	0.404 656	1.840 84
n_{i}	0.365 015	1.857 98

色散公式的参数	
A_1	1.966 009 55E+00
A_2	2.051 433 05E-01
A_3	1.232 009 34E+00
B_1	1.078 177 85E-02
B_2	4.637 278 69E-02
B_3	9.769 406 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	113.5	
刚性率 G (GPa)	43.4	
泊松比 σ	0.309	
努普硬度 Hk [Class]	650	7
磨损度 Aa	66	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 601
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 450
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 841
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 517
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.025 106
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 252
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 639
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.026 774
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 520
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 598
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 339
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.036 865

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.741 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.274 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.571 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.489 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.359 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.778 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.849 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.002 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.005 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.022 9

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	345
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	372	$\lambda_{0.05}$	341
CCI			
B	G	R	
0.00	0.95	0.98	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.02
350	0.23
360	0.56
370	0.78
380	0.88
390	0.931
400	0.954
420	0.975
440	0.984
460	0.989
480	0.992
500	0.995
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.966
2 200	0.916
2 400	0.73

热学特性	
应变点 StP (°C)	569
退火点 AP (°C)	589
转变点 Tg (°C)	610
弛垂温度 At (°C)	645
软化点 SP (°C)	670
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 60
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 76
热传导率 λ (W/(mK))	0.859

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	46
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	50
-60 ~ -50	51
-50 ~ -40	52
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	55
-20 ~ -10	56
-10 ~ 0	57
0 ~ 10	58
10 ~ 20	59
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	63
50 ~ 60	64
60 ~ 70	65
70 ~ 80	66
80 ~ 90	67
90 ~ 100	68
100 ~ 110	69
110 ~ 120	70
120 ~ 130	70
130 ~ 140	71
140 ~ 150	72
150 ~ 160	73
160 ~ 170	74
170 ~ 180	74
180 ~ 190	75
190 ~ 200	76
200 ~ 210	77
210 ~ 220	77
220 ~ 230	78
230 ~ 240	79
240 ~ 250	79
250 ~ 260	80
260 ~ 270	80
270 ~ 280	81
280 ~ 290	81
290 ~ 300	82

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.13
比重 d	4.41
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	6.2	6.4	7.1	7.3	7.3	7.6	7.9	8.6	8.7	9.5	10.3	12.0
-60 ~ -40	6.1	6.4	7.1	7.3	7.3	7.6	7.9	8.7	8.7	9.5	10.4	12.2
-40 ~ -20	6.2	6.5	7.1	7.3	7.4	7.8	8.1	8.8	8.9	9.7	10.6	12.4
-20 ~ 0	6.3	6.6	7.3	7.5	7.6	7.9	8.3	9.0	9.1	10.0	10.9	12.7
0 ~ 20	6.5	6.9	7.5	7.7	7.8	8.1	8.5	9.2	9.3	10.3	11.2	13.1
20 ~ 40	6.7	7.0	7.8	8.0	8.0	8.4	8.7	9.5	9.6	10.5	11.5	13.5
40 ~ 60	6.8	7.3	7.9	8.2	8.2	8.6	9.0	9.7	9.8	10.8	11.7	13.8
60 ~ 80	7.0	7.4	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	9.9	10.1	11.1	12.1	14.2
80 ~ 100	7.2	7.6	8.3	8.5	8.6	9.0	9.4	10.2	10.3	11.3	12.4	14.6
100 ~ 120	7.3	7.7	8.5	8.7	8.8	9.2	9.6	10.4	10.5	11.5	12.6	14.8
120 ~ 140	7.4	7.8	8.6	8.8	8.9	9.3	9.7	10.6	10.7	11.7	12.9	15.1
140 ~ 160	7.5	7.9	8.6	8.9	9.0	9.4	9.8	10.7	10.8	11.9	13.0	15.4
160 ~ 180	7.5	7.9	8.7	8.9	9.0	9.4	9.9	10.8	11.0	12.1	13.3	15.6

折射率	n_{d}	1.834 81 1.834 807	阿贝数	ν_{d}	42.73	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 539
折射率	n_{e}	1.839 452	阿贝数	ν_{e}	42.47	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 764

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.788 70
n_{1970}	1.970 09	1.796 02
n_{1530}	1.529 58	1.804 02
n_{1129}	1.128 64	1.811 54
n_{t}	1.013 98	1.814 20
n_{s}	0.852 11	1.819 06
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.822 50
n_{F}	0.706 52	1.825 72
n_{C}	0.656 27	1.828 98
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.829 90
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.830 76
n_{D}	0.589 29	1.834 64
n_{d}	0.587 56	1.834 81
n_{e}	0.546 07	1.839 45
n_{F}	0.486 13	1.848 52
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.849 66
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.858 08
n_{g}	0.435 835	1.859 56
n_{h}	0.404 656	1.868 93
n_{i}	0.365 015	1.885 39

色散公式的参数	
A_1	1.970 253 25E+00
A_2	3.048 941 40E-01
A_3	1.392 146 65E+00
B_1	9.910 881 34E-03
B_2	3.832 022 95E-02
B_3	9.777 852 49E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	4
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	117.8	
刚性率 G (GPa)	47.0	
泊松比 σ	0.253	
努普硬度 Hk [Class]	720	7
磨损度 Aa	63	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 778
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 476
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 826
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 471
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.024 749
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 036
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 373
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.025 830
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 697
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 552
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 212
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.035 722

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.756 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.331 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.298 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.535 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.266 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.564 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.479 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.322 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.794 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.483 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.516 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.807 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.009 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.009 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.007 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.045 2

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	325
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	363	$\lambda_{0.05}$	327
CCI			
B	G	R	
0.00	0.93	0.96	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.14
340	0.42
350	0.64
360	0.78
370	0.86
380	0.910
390	0.939
400	0.956
420	0.974
440	0.982
460	0.987
480	0.992
500	0.995
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.966
2 200	0.909
2 400	0.71

热学特性	
应变点 StP (°C)	645
退火点 AP (°C)	672
转变点 Tg (°C)	697
弛垂温度 At (°C)	717
软化点 SP (°C)	749
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	65
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	78
热传导率 λ (W/(mK))	0.853

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	52
-90 ~ -80	53
-80 ~ -70	54
-70 ~ -60	55
-60 ~ -50	56
-50 ~ -40	58
-40 ~ -30	59
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	61
-10 ~ 0	62
0 ~ 10	63
10 ~ 20	64
20 ~ 30	65
30 ~ 40	66
40 ~ 50	67
50 ~ 60	68
60 ~ 70	68
70 ~ 80	69
80 ~ 90	70
90 ~ 100	71
100 ~ 110	72
110 ~ 120	72
120 ~ 130	73
130 ~ 140	74
140 ~ 150	75
150 ~ 160	75
160 ~ 170	76
170 ~ 180	77
180 ~ 190	77
190 ~ 200	78
200 ~ 210	78
210 ~ 220	79
220 ~ 230	79
230 ~ 240	80
240 ~ 250	80
250 ~ 260	81
260 ~ 270	81
270 ~ 280	82
280 ~ 290	82
290 ~ 300	82

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.30
比重 d	4.73
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.8	3.0	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9	4.3	4.4	5.0	5.5	6.6
-60 ~ -40	2.5	2.7	3.1	3.2	3.3	3.6	3.8	4.2	4.3	4.8	5.5	6.5
-40 ~ -20	2.4	2.6	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	4.2	4.3	4.9	5.5	6.7
-20 ~ 0	2.4	2.6	3.1	3.2	3.2	3.5	3.7	4.4	4.4	5.0	5.7	7.1
0 ~ 20	2.4	2.6	3.1	3.3	3.3	3.6	3.9	4.5	4.5	5.3	6.0	7.3
20 ~ 40	2.5	2.7	3.3	3.4	3.5	3.8	4.0	4.6	4.7	5.4	6.3	7.8
40 ~ 60	2.6	2.8	3.4	3.6	3.6	3.9	4.2	4.9	5.0	5.8	6.6	8.2
60 ~ 80	2.6	2.9	3.5	3.7	3.8	4.1	4.5	5.2	5.3	6.1	6.9	8.6
80 ~ 100	2.8	3.1	3.7	3.9	4.0	4.3	4.7	5.4	5.5	6.5	7.3	9.1
100 ~ 120	2.9	3.3	3.9	4.2	4.2	4.6	4.9	5.7	5.8	6.7	7.6	9.6
120 ~ 140	3.1	3.4	4.1	4.4	4.4	4.8	5.2	6.0	6.1	7.0	8.0	10.1
140 ~ 160	3.2	3.6	4.3	4.5	4.6	5.0	5.4	6.2	6.3	7.3	8.5	10.5
160 ~ 180	3.3	3.7	4.5	4.8	4.9	5.3	5.7	6.6	6.7	7.8	8.8	11.0

折射率	n_{d}	1.834 81 1.834 810	阿贝数	ν_{d}	42.74	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 531
折射率	n_{e}	1.839 452	阿贝数	ν_{e}	42.49	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 756

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.789 45
n_{1970}	1.970 09	1.796 52
n_{1530}	1.529 58	1.804 27
n_{1129}	1.128 64	1.811 64
n_{t}	1.013 98	1.814 28
n_{s}	0.852 11	1.819 10
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.822 53
n_{F}	0.706 52	1.825 74
n_{C}	0.656 27	1.828 99
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.829 91
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.830 77
n_{D}	0.589 29	1.834 64
n_{d}	0.587 56	1.834 81
n_{e}	0.546 07	1.839 45
n_{F}	0.486 13	1.848 52
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.849 66
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.858 07
n_{g}	0.435 835	1.859 55
n_{h}	0.404 656	1.868 92
n_{i}	0.365 015	1.885 34

色散公式的参数	
A_1	1.925 910 95E+00
A_2	3.489 534 60E-01
A_3	1.422 307 44E+00
B_1	9.611 524 90E-03
B_2	3.651 329 80E-02
B_3	1.033 640 90E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	122.3
刚性率 G (GPa)	47.2
泊松比 σ	0.297
努普硬度 Hk [Class]	730 7
磨损度 Aa	60

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 712
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 462
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 822
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 464
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.024 741
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 032
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 365
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.025 786
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 630
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 546
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 210
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.035 675

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.753 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.330 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.298 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.535 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.266 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.564 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.479 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.320 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.791 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.483 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.516 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.805 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.006 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.009 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.007 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.046 8

着色度			
λ_{80}	395	λ_5	320
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	356	$\lambda_{0.05}$	319
CCI			
B	G	R	
0.00	0.65	0.68	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.06
330	0.28
340	0.55
350	0.73
360	0.84
370	0.90
380	0.936
390	0.957
400	0.970
420	0.982
440	0.988
460	0.991
480	0.994
500	0.996
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.988
2 000	0.968
2 200	0.920
2 400	0.74

热学特性	
应变点 StP (°C)	639
退火点 AP (°C)	667
转变点 Tg (°C)	685
弛垂温度 At (°C)	714
软化点 SP (°C)	738
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	66
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	79
热传导率 λ (W/(mK))	0.864

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	52
-90 ~ -80	54
-80 ~ -70	55
-70 ~ -60	56
-60 ~ -50	57
-50 ~ -40	59
-40 ~ -30	60
-30 ~ -20	61
-20 ~ -10	62
-10 ~ 0	63
0 ~ 10	64
10 ~ 20	65
20 ~ 30	66
30 ~ 40	67
40 ~ 50	68
50 ~ 60	69
60 ~ 70	70
70 ~ 80	71
80 ~ 90	72
90 ~ 100	73
100 ~ 110	74
110 ~ 120	74
120 ~ 130	75
130 ~ 140	76
140 ~ 150	77
150 ~ 160	77
160 ~ 170	78
170 ~ 180	79
180 ~ 190	79
190 ~ 200	80
200 ~ 210	80
210 ~ 220	81
220 ~ 230	81
230 ~ 240	82
240 ~ 250	82
250 ~ 260	83
260 ~ 270	83
270 ~ 280	83
280 ~ 290	84
290 ~ 300	84

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.31
比重 d	4.58
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.6	2.7	3.1	3.2	3.4	3.6	3.8	4.2	4.3	4.9	5.4	6.6
-60 ~ -40	2.5	2.7	3.1	3.2	3.2	3.5	3.8	4.2	4.3	4.8	5.5	6.7
-40 ~ -20	2.4	2.7	3.2	3.3	3.3	3.6	3.8	4.3	4.4	5.0	5.7	6.9
-20 ~ 0	2.6	2.8	3.2	3.4	3.4	3.7	3.9	4.5	4.6	5.2	5.9	7.3
0 ~ 20	2.7	2.9	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.7	4.8	5.4	6.1	7.5
20 ~ 40	2.7	3.0	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	4.8	4.9	5.6	6.4	7.9
40 ~ 60	2.9	3.2	3.7	3.8	3.9	4.2	4.5	5.0	5.1	6.0	6.7	8.2
60 ~ 80	3.0	3.2	3.8	3.9	4.0	4.3	4.7	5.3	5.4	6.1	6.9	8.5
80 ~ 100	3.1	3.4	3.9	4.1	4.2	4.5	4.8	5.4	5.5	6.4	7.2	8.8
100 ~ 120	3.1	3.4	4.0	4.2	4.3	4.6	4.9	5.6	5.7	6.5	7.3	9.1
120 ~ 140	3.2	3.5	4.1	4.3	4.3	4.7	5.0	5.7	5.8	6.6	7.5	9.4
140 ~ 160	3.2	3.5	4.1	4.3	4.4	4.7	5.0	5.8	5.9	6.7	7.8	9.6
160 ~ 180	3.1	3.4	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	5.9	6.0	6.9	7.8	9.7

折射率	n_{d}	1.883 00 1.882 997	阿贝数	ν_{d}	40.76	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.021 661
折射率	n_{e}	1.888 146	阿贝数	ν_{e}	40.52	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 919

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.835 90
n_{1970}	1.970 09	1.842 64
n_{1530}	1.529 58	1.850 23
n_{1129}	1.128 64	1.857 76
n_{t}	1.013 98	1.860 54
n_{s}	0.852 11	1.865 72
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.869 46
n_{F}	0.706 52	1.872 98
n_{C}	0.656 27	1.876 56
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.877 57
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.878 52
n_{D}	0.589 29	1.882 81
n_{d}	0.587 56	1.883 00
n_{e}	0.546 07	1.888 15
n_{F}	0.486 13	1.898 22
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.899 49
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.908 85
n_{g}	0.435 835	1.910 50
n_{h}	0.404 656	1.920 92
n_{i}	0.365 015	1.939 17

色散公式的参数	
A_1	1.787 649 64E+00
A_2	6.526 356 00E-01
A_3	1.799 145 64E+00
B_1	8.473 785 36E-03
B_2	3.131 264 08E-02
B_3	1.327 880 01E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	2.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	126.8
刚性率 G (GPa)	48.7
泊松比 σ	0.301
努普硬度 Hk [Class]	720
7	
磨损度 Aa	62

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 022
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 103
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 437
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 586
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.027 500
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 276
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 422
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.028 677
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 035
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 573
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 346
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.039 682

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.739 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.269 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.566 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.481 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.323 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.777 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.482 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.517 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.810 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.001 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.059 8

着色度			
λ_{80}	375	λ_5	315
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	374	$\lambda_{0.05}$	320
CCI			
B	G	R	
0.00	1.69	1.75	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.05
330	0.17
340	0.34
350	0.51
360	0.66
370	0.77
380	0.84
390	0.89
400	0.924
420	0.951
440	0.965
460	0.974
480	0.982
500	0.988
550	0.995
600	0.995
650	0.995
700	0.995
800	0.995
900	0.995
1 000	0.995
1 200	0.996
1 400	0.996
1 600	0.996
1 800	0.992
2 000	0.980
2 200	0.956
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	666
退火点 AP (°C)	714
转变点 Tg (°C)	737
弛垂温度 At (°C)	767
软化点 SP (°C)	803
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 67
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 80
热传导率 λ (W/(mK))	0.827

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	54
-90 ~ -80	56
-80 ~ -70	57
-70 ~ -60	58
-60 ~ -50	59
-50 ~ -40	60
-40 ~ -30	61
-30 ~ -20	63
-20 ~ -10	64
-10 ~ 0	65
0 ~ 10	66
10 ~ 20	67
20 ~ 30	68
30 ~ 40	69
40 ~ 50	69
50 ~ 60	70
60 ~ 70	71
70 ~ 80	72
80 ~ 90	73
90 ~ 100	74
100 ~ 110	74
110 ~ 120	75
120 ~ 130	76
130 ~ 140	77
140 ~ 150	77
150 ~ 160	78
160 ~ 170	79
170 ~ 180	79
180 ~ 190	80
190 ~ 200	80
200 ~ 210	81
210 ~ 220	81
220 ~ 230	82
230 ~ 240	82
240 ~ 250	83
250 ~ 260	83
260 ~ 270	84
270 ~ 280	84
280 ~ 290	84
290 ~ 300	85

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.30
比重 d	5.52
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.4	2.7	3.2	3.4	3.4	3.8	4.0	4.6	4.7	5.3	6.1	7.5
-60 ~ -40	2.3	2.6	3.1	3.3	3.4	3.6	4.0	4.6	4.6	5.3	6.1	7.5
-40 ~ -20	2.3	2.6	3.1	3.3	3.4	3.7	4.0	4.6	4.7	5.4	6.2	7.7
-20 ~ 0	2.4	2.6	3.3	3.5	3.5	3.8	4.1	4.7	4.8	5.5	6.4	7.9
0 ~ 20	2.5	2.7	3.4	3.6	3.6	4.0	4.3	4.9	5.0	5.7	6.6	8.1
20 ~ 40	2.6	2.9	3.5	3.7	3.7	4.1	4.5	5.1	5.2	6.0	6.8	8.4
40 ~ 60	2.7	3.0	3.6	3.8	3.9	4.3	4.5	5.3	5.4	6.2	7.0	8.7
60 ~ 80	2.8	3.2	3.9	4.1	4.1	4.5	4.8	5.5	5.6	6.4	7.3	9.0
80 ~ 100	3.0	3.3	3.9	4.2	4.2	4.7	5.0	5.7	5.8	6.7	7.5	9.2
100 ~ 120	3.1	3.4	4.1	4.3	4.4	4.7	5.1	5.8	5.9	6.9	7.8	9.5
120 ~ 140	3.2	3.5	4.2	4.4	4.5	4.9	5.2	6.0	6.1	7.1	8.0	9.8
140 ~ 160	3.2	3.6	4.3	4.5	4.6	4.9	5.3	6.2	6.3	7.2	8.2	10.0
160 ~ 180	3.3	3.7	4.4	4.7	4.7	5.1	5.5	6.3	6.4	7.3	8.3	10.2

折射率	n_{d}	1.816 00 1.816 000	阿贝数	ν_{d}	46.62	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.017 503
折射率	n_{e}	1.820 167	阿贝数	ν_{e}	46.37	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.017 688

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.773 45
n_{1970}	1.970 09	1.780 33
n_{1530}	1.529 58	1.787 84
n_{1129}	1.128 64	1.794 83
n_{t}	1.013 98	1.797 29
n_{s}	0.852 11	1.801 74
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.804 88
n_{F}	0.706 52	1.807 80
n_{C}	0.656 27	1.810 75
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.811 58
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.812 36
n_{D}	0.589 29	1.815 85
n_{d}	0.587 56	1.816 00
n_{e}	0.546 07	1.820 17
n_{F}	0.486 13	1.828 25
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.829 27
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.836 70
n_{g}	0.435 835	1.838 00
n_{h}	0.404 656	1.846 19
n_{i}	0.365 015	1.860 34

色散公式的参数	
A_1	1.513 729 67E+00
A_2	7.024 623 43E-01
A_3	1.336 009 82E+00
B_1	7.052 469 01E-03
B_2	2.494 886 89E-02
B_3	1.000 859 08E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	3.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	125.0	
刚性率 G (GPa)	48.2	
泊松比 σ	0.298	
努普硬度 Hk [Class]	740	7
磨损度 Aa	50	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 459
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 870
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 251
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 418
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.021 997
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 745
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 188
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.022 341
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 289
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 588
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 100
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.031 071

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.769 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.335 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.538 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.256 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.556 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.467 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.276 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.807 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.485 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.514 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.756 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.058 2

着色度			
λ_{80}	390	λ_5	290
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	359	$\lambda_{0.05}$	298
CCI			
B	G	R	
0.00	0.94	0.93	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	0.02
300	0.06
310	0.09
320	0.28
330	0.43
340	0.58
350	0.71
360	0.81
370	0.88
380	0.921
390	0.943
400	0.958
420	0.973
440	0.979
460	0.984
480	0.989
500	0.994
550	0.997
600	0.996
650	0.996
700	0.996
800	0.996
900	0.995
1 000	0.995
1 200	0.995
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.989
2 000	0.973
2 200	0.938
2 400	0.76

热学特性	
应变点 StP (°C)	644
退火点 AP (°C)	690
转变点 Tg (°C)	715
弛垂温度 At (°C)	750
软化点 SP (°C)	773
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 64
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 77
热传导率 λ (W/(mK))	0.816

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	51
-90 ~ -80	53
-80 ~ -70	54
-70 ~ -60	55
-60 ~ -50	56
-50 ~ -40	57
-40 ~ -30	58
-30 ~ -20	59
-20 ~ -10	60
-10 ~ 0	61
0 ~ 10	62
10 ~ 20	63
20 ~ 30	64
30 ~ 40	65
40 ~ 50	66
50 ~ 60	67
60 ~ 70	68
70 ~ 80	69
80 ~ 90	70
90 ~ 100	71
100 ~ 110	71
110 ~ 120	72
120 ~ 130	73
130 ~ 140	74
140 ~ 150	74
150 ~ 160	75
160 ~ 170	76
170 ~ 180	76
180 ~ 190	77
190 ~ 200	77
200 ~ 210	78
210 ~ 220	78
220 ~ 230	79
230 ~ 240	79
240 ~ 250	80
250 ~ 260	80
260 ~ 270	81
270 ~ 280	81
280 ~ 290	82
290 ~ 300	82

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.37
比重 d	5.07
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.2	3.4	3.8	4.0	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.4	6.0	6.9
-60 ~ -40	3.0	3.3	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.8	4.9	5.4	5.9	6.9
-40 ~ -20	3.0	3.2	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.8	4.9	5.4	6.0	7.0
-20 ~ 0	2.9	3.3	3.7	3.9	3.9	4.2	4.4	4.9	4.9	5.6	6.1	7.1
0 ~ 20	3.1	3.3	3.8	4.0	4.0	4.3	4.5	5.0	5.1	5.7	6.3	7.4
20 ~ 40	3.1	3.4	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	5.2	5.3	5.9	6.5	7.7
40 ~ 60	3.3	3.6	4.1	4.3	4.3	4.6	4.9	5.4	5.5	6.1	6.8	8.0
60 ~ 80	3.4	3.7	4.2	4.4	4.4	4.7	5.0	5.6	5.7	6.4	7.0	8.2
80 ~ 100	3.6	3.9	4.4	4.6	4.6	4.9	5.2	5.8	5.9	6.5	7.2	8.5
100 ~ 120	3.7	4.0	4.6	4.8	4.8	5.1	5.4	6.0	6.1	6.8	7.4	8.7
120 ~ 140	3.8	4.1	4.7	4.9	5.0	5.3	5.6	6.2	6.3	7.0	7.7	9.0
140 ~ 160	3.9	4.2	4.9	5.0	5.1	5.4	5.7	6.4	6.4	7.2	7.9	9.4
160 ~ 180	4.0	4.3	4.9	5.2	5.2	5.5	5.9	6.6	6.7	7.4	8.2	9.6

折射率	n_{d}	1.834 00 1.834 000	阿贝数	ν_{d}	37.16	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.022 443
折射率	n_{e}	1.839 323	阿贝数	ν_{e}	36.92	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.022 736

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.784 73
n_{1970}	1.970 09	1.792 05
n_{1530}	1.529 58	1.800 18
n_{1129}	1.128 64	1.808 07
n_{t}	1.013 98	1.810 94
n_{s}	0.852 11	1.816 27
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.820 09
n_{F}	0.706 52	1.823 70
n_{C}	0.656 27	1.827 38
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.828 42
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.829 39
n_{D}	0.589 29	1.833 80
n_{d}	0.587 56	1.834 00
n_{e}	0.546 07	1.839 32
n_{F}	0.486 13	1.849 82
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.851 15
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.861 03
n_{g}	0.435 835	1.862 78
n_{h}	0.404 656	1.873 96
n_{i}	0.365 015	1.894 03

色散公式的参数	
A_1	1.952 434 69E+00
A_2	3.071 002 10E-01
A_3	1.565 780 94E+00
B_1	1.064 424 37E-02
B_2	4.567 353 02E-02
B_3	1.102 814 10E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	4.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	124.8	
刚性率 G (GPa)	48.1	
泊松比 σ	0.296	
努普硬度 Hk [Class]	660	7
磨损度 Aa	79	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 437
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 283
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 624
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 947
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.028 781
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 962
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 183
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.031 249
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 477
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 907
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 829
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.042 878

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.732 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.324 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.295 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.532 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.282 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.577 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.498 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.392 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.768 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.479 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.520 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.885 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.011 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.005 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.021 5

着色度			
λ_{80}	420	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	377	$\lambda_{0.05}$	341
CCI			
B	G	R	
0.00	1.57	1.66	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.03
350	0.27
360	0.54
370	0.72
380	0.83
390	0.88
400	0.924
420	0.957
440	0.972
460	0.980
480	0.986
500	0.990
550	0.996
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.996
1 400	0.993
1 600	0.992
1 800	0.984
2 000	0.964
2 200	0.906
2 400	0.72

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	608
弛垂温度 At (°C)	644
软化点 SP (°C)	676
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	58
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	73
热传导率 λ (W/(mK))	0.872

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	45
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	52
-30 ~ -20	53
-20 ~ -10	54
-10 ~ 0	55
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	60
50 ~ 60	61
60 ~ 70	62
70 ~ 80	63
80 ~ 90	64
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	68
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	72
180 ~ 190	72
190 ~ 200	73
200 ~ 210	74
210 ~ 220	74
220 ~ 230	75
230 ~ 240	76
240 ~ 250	76
250 ~ 260	77
260 ~ 270	78
270 ~ 280	78
280 ~ 290	79
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.15
比重 d	4.43
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.7	5.0	5.5	5.7	5.8	6.2	6.5	7.1	7.2	8.1	8.9	10.8
-60 ~ -40	4.7	4.9	5.5	5.7	5.7	6.2	6.5	7.2	7.2	8.1	9.1	10.9
-40 ~ -20	4.7	4.9	5.6	5.8	5.9	6.2	6.6	7.3	7.4	8.3	9.3	11.2
-20 ~ 0	4.8	5.1	5.8	6.0	6.0	6.4	6.7	7.6	7.7	8.6	9.6	11.7
0 ~ 20	4.9	5.3	5.9	6.2	6.2	6.6	6.9	7.8	7.9	8.9	9.9	12.0
20 ~ 40	5.0	5.5	6.2	6.4	6.5	6.9	7.2	8.0	8.1	9.2	10.3	12.5
40 ~ 60	5.3	5.7	6.4	6.6	6.7	7.1	7.5	8.3	8.4	9.6	10.7	13.0
60 ~ 80	5.5	5.8	6.6	6.8	6.9	7.3	7.8	8.7	8.8	9.9	11.0	13.4
80 ~ 100	5.6	6.0	6.8	7.1	7.1	7.6	8.0	8.9	9.0	10.2	11.4	13.9
100 ~ 120	5.8	6.2	7.0	7.3	7.4	7.8	8.3	9.2	9.3	10.5	11.7	14.4
120 ~ 140	6.0	6.4	7.2	7.5	7.6	8.0	8.5	9.4	9.6	10.8	12.1	14.8
140 ~ 160	6.1	6.5	7.4	7.6	7.7	8.2	8.7	9.7	9.8	11.0	12.5	15.2
160 ~ 180	6.2	6.6	7.5	7.8	8.0	8.4	8.9	10.0	10.1	11.4	12.7	15.6

S-LAH60MQ

Code(d) 834372
Code(e) 839369

折射率	n_{d}	1.834 00 1.834 000	阿贝数	ν_{d}	37.17	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.022 437
折射率	n_{e}	1.839 321	阿贝数	ν_{e}	36.92	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.022 735

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.788 10
n_{1970}	1.970 09	1.794 30
n_{1530}	1.529 58	1.801 35
n_{1129}	1.128 64	1.808 54
n_{t}	1.013 98	1.811 25
n_{s}	0.852 11	1.816 41
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.820 17
n_{F}	0.706 52	1.823 74
n_{C}	0.656 27	1.827 39
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.828 43
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.829 40
n_{D}	0.589 29	1.833 80
n_{d}	0.587 56	1.834 00
n_{e}	0.546 07	1.839 32
n_{F}	0.486 13	1.849 83
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.851 16
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.861 06
n_{g}	0.435 835	1.862 81
n_{h}	0.404 656	1.874 01
n_{i}	0.365 015	1.894 07

色散公式的参数	
A_1	1.955 390 63E+00
A_2	3.025 502 19E-01
A_3	1.343 113 90E+00
B_1	1.091 113 65E-02
B_2	4.546 667 00E-02
B_3	1.135 808 50E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.2

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	95.3	
刚性率 G (GPa)	36.6	
泊松比 σ	0.302	
努普硬度 Hk [Class]	560	6
磨损度 Aa	160	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 137
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 222
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 608
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 929
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.028 810
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 981
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 196
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.031 262
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 174
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 892
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 843
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.042 908

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.719 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.321 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.531 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.284 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.578 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.499 0
$\theta_{\text{i,g}}$	1.393 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.755 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.479 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.520 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.887 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.001 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.002 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.020 5

着色度			
λ_{80}	425	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	377	$\lambda_{0.05}$	336
CCI			
B	G	R	
0.00	1.58	1.64	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.08
350	0.31
360	0.56
370	0.73
380	0.83
390	0.89
400	0.927
420	0.957
440	0.968
460	0.976
480	0.983
500	0.989
550	0.995
600	0.995
650	0.995
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.995
1 800	0.986
2 000	0.968
2 200	0.927
2 400	0.80

热学特性	
应变点 StP (°C)	609
退火点 AP (°C)	635
转变点 Tg (°C)	659
弛垂温度 At (°C)	688
软化点 SP (°C)	721
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 86
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 100
热传导率 λ (W/(mK))	0.701

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	72
-90 ~ -80	73
-80 ~ -70	74
-70 ~ -60	76
-60 ~ -50	77
-50 ~ -40	78
-40 ~ -30	80
-30 ~ -20	81
-20 ~ -10	82
-10 ~ 0	83
0 ~ 10	84
10 ~ 20	86
20 ~ 30	87
30 ~ 40	88
40 ~ 50	89
50 ~ 60	90
60 ~ 70	91
70 ~ 80	92
80 ~ 90	92
90 ~ 100	93
100 ~ 110	94
110 ~ 120	95
120 ~ 130	96
130 ~ 140	96
140 ~ 150	97
150 ~ 160	98
160 ~ 170	98
170 ~ 180	99
180 ~ 190	100
190 ~ 200	100
200 ~ 210	101
210 ~ 220	101
220 ~ 230	101
230 ~ 240	102
240 ~ 250	102
250 ~ 260	103
260 ~ 270	103
270 ~ 280	103
280 ~ 290	103
290 ~ 300	104

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.36
比重 d	4.71
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-2.1	-1.9	-1.5	-1.3	-1.3	-0.9	-0.7	-0.1	-0.1	0.7	1.5	3.2
-60 ~ -40	-2.2	-2.0	-1.5	-1.4	-1.3	-1.0	-0.7	-0.1	0.0	0.7	1.6	3.3
-40 ~ -20	-2.2	-2.0	-1.4	-1.3	-1.2	-0.9	-0.6	0.0	0.1	0.9	1.8	3.5
-20 ~ 0	-2.1	-1.9	-1.4	-1.2	-1.1	-0.8	-0.5	0.2	0.3	1.1	2.0	3.9
0 ~ 20	-2.0	-1.8	-1.2	-1.0	-1.0	-0.7	-0.4	0.4	0.5	1.3	2.2	4.2
20 ~ 40	-1.9	-1.6	-1.1	-0.9	-0.8	-0.5	-0.2	0.6	0.6	1.5	2.6	4.5
40 ~ 60	-1.8	-1.5	-0.9	-0.7	-0.6	-0.3	0.0	0.8	0.9	1.9	2.9	4.9
60 ~ 80	-1.7	-1.4	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	0.3	1.0	1.1	2.1	3.1	5.2
80 ~ 100	-1.6	-1.3	-0.6	-0.4	-0.3	0.0	0.4	1.2	1.3	2.3	3.4	5.6
100 ~ 120	-1.5	-1.2	-0.5	-0.3	-0.2	0.2	0.5	1.4	1.5	2.5	3.6	6.0
120 ~ 140	-1.4	-1.1	-0.4	-0.2	-0.1	0.3	0.7	1.5	1.6	2.7	3.8	6.2
140 ~ 160	-1.4	-1.1	-0.4	-0.1	-0.1	0.3	0.7	1.6	1.7	2.8	4.1	6.5
160 ~ 180	-1.4	-1.1	-0.3	-0.1	0.0	0.5	0.9	1.8	1.9	3.0	4.2	6.7

S-LAH60V

Code(d) 834372
Code(e) 839370

折射率	n_{d}	1.834 00 1.834 000	阿贝数	ν_{d}	37.21	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.022 416
折射率	n_{e}	1.839 313	阿贝数	ν_{e}	36.95	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.022 716

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.786 08
n_{1970}	1.970 09	1.793 01
n_{1530}	1.529 58	1.800 73
n_{1129}	1.128 64	1.808 33
n_{t}	1.013 98	1.811 14
n_{s}	0.852 11	1.816 38
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.820 16
n_{r}	0.706 52	1.823 74
n_{C}	0.656 27	1.827 40
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.828 44
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.829 41
n_{D}	0.589 29	1.833 80
n_{d}	0.587 56	1.834 00
n_{e}	0.546 07	1.839 31
n_{F}	0.486 13	1.849 81
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.851 15
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.861 07
n_{g}	0.435 835	1.862 83
n_{h}	0.404 656	1.874 12
n_{i}	0.365 015	1.894 56

色散公式的参数	
A_1	2.050 819 62E+00
A_2	2.084 752 57E-01
A_3	1.314 863 94E+00
B_1	1.160 359 91E-02
B_2	5.264 893 59E-02
B_3	9.938 065 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	111.4	
刚性率 G (GPa)	44.5	
泊松比 σ	0.253	
努普硬度 Hk [Class]	660	7
磨损度 Aa	61	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 264
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 235
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 601
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 914
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.028 833
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.013 018
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 289
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.031 732
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 300
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 878
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 838
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.043 414

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.725 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.322 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.531 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.286 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.580 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.503 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.415 6
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.761 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.478 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.521 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.911 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.004 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.000 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.002 2

着色度			
λ_{80}	430	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	383	$\lambda_{0.05}$	350
CCI			
B	G	R	
0.00	1.88	1.93	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.05
360	0.29
370	0.59
380	0.77
390	0.86
400	0.909
420	0.951
440	0.968
460	0.979
480	0.986
500	0.991
550	0.996
600	0.996
650	0.996
700	0.997
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.993
1 800	0.984
2 000	0.961
2 200	0.905
2 400	0.72

热学特性	
应变点 StP (°C)	570
退火点 AP (°C)	588
转变点 Tg (°C)	608
弛垂温度 At (°C)	639
软化点 SP (°C)	669
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 61
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 75
热传导率 λ (W/(mK))	0.880

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	47
-90 ~ -80	48
-80 ~ -70	49
-70 ~ -60	51
-60 ~ -50	52
-50 ~ -40	53
-40 ~ -30	54
-30 ~ -20	56
-20 ~ -10	57
-10 ~ 0	58
0 ~ 10	59
10 ~ 20	60
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	63
50 ~ 60	64
60 ~ 70	65
70 ~ 80	66
80 ~ 90	67
90 ~ 100	68
100 ~ 110	69
110 ~ 120	70
120 ~ 130	71
130 ~ 140	71
140 ~ 150	72
150 ~ 160	73
160 ~ 170	74
170 ~ 180	74
180 ~ 190	75
190 ~ 200	76
200 ~ 210	76
210 ~ 220	77
220 ~ 230	77
230 ~ 240	78
240 ~ 250	78
250 ~ 260	79
260 ~ 270	79
270 ~ 280	80
280 ~ 290	80
290 ~ 300	81

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.10
比重 d	4.43
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	6.0	6.3	6.9	7.1	7.1	7.5	7.8	8.5	8.6	9.5	10.4	12.4
-60 ~ -40	5.9	6.2	6.8	7.0	7.0	7.5	7.8	8.5	8.6	9.5	10.6	12.5
-40 ~ -20	5.8	6.1	6.8	7.0	7.1	7.5	7.8	8.6	8.7	9.7	10.8	12.9
-20 ~ 0	5.8	6.2	6.9	7.1	7.2	7.5	7.9	8.8	8.9	10.0	11.0	13.4
0 ~ 20	5.9	6.3	7.0	7.2	7.3	7.7	8.1	9.1	9.2	10.2	11.4	13.8
20 ~ 40	6.0	6.4	7.2	7.5	7.5	8.0	8.4	9.3	9.4	10.5	11.8	14.3
40 ~ 60	6.2	6.6	7.4	7.7	7.7	8.2	8.6	9.6	9.7	11.0	12.2	14.8
60 ~ 80	6.3	6.7	7.6	7.9	7.9	8.4	9.0	10.0	10.1	11.3	12.6	15.4
80 ~ 100	6.5	6.9	7.8	8.1	8.2	8.7	9.2	10.2	10.4	11.7	13.1	16.0
100 ~ 120	6.7	7.1	8.1	8.4	8.5	9.0	9.5	10.6	10.7	12.0	13.5	16.6
120 ~ 140	6.8	7.3	8.3	8.6	8.7	9.2	9.7	10.9	11.0	12.4	13.9	17.1
140 ~ 160	7.0	7.5	8.5	8.8	8.9	9.5	10.0	11.2	11.3	12.8	14.5	17.7
160 ~ 180	7.1	7.6	8.7	9.0	9.2	9.8	10.3	11.6	11.7	13.2	14.9	18.2

折射率	n_{d}	1.804 40 1.804 400	阿贝数	ν_{d}	39.58	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.020 323
折射率	n_{e}	1.809 222	阿贝数	ν_{e}	39.31	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.020 586

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.760 63
n_{1970}	1.970 09	1.766 95
n_{1530}	1.529 58	1.774 01
n_{1129}	1.128 64	1.780 98
n_{t}	1.013 98	1.783 55
n_{s}	0.852 11	1.788 34
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.791 80
n_{r}	0.706 52	1.795 07
n_{C}	0.656 27	1.798 40
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.799 34
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.800 23
n_{D}	0.589 29	1.804 22
n_{d}	0.587 56	1.804 40
n_{e}	0.546 07	1.809 22
n_{F}	0.486 13	1.818 72
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.819 93
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.828 85
n_{g}	0.435 835	1.830 43
n_{h}	0.404 656	1.840 52
n_{i}	0.365 015	1.858 62

色散公式的参数	
A_1	1.967 230 17E+00
A_2	1.949 539 15E-01
A_3	1.253 862 82E+00
B_1	1.104 560 86E-02
B_2	4.971 370 61E-02
B_3	1.048 435 20E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	102.6	
刚性率 G (GPa)	39.5	
泊松比 σ	0.300	
努普硬度 Hk [Class]	620	6
磨损度 Aa	121	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.014 851
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 597
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 003
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 825
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.026 030
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 710
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 090
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.028 188
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.015 794
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 882
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 704
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.038 692

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.730 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.324 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.295 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.532 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.280 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.576 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.496 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.387 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.767 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.480 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.520 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.879 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.001 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.001 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.006 6

着色度			
λ_{80}	415	λ_5	345
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	378	$\lambda_{0.05}$	343
CCI			
B	G	R	
0.00	1.51	1.56	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.01
350	0.14
360	0.44
370	0.69
380	0.82
390	0.89
400	0.927
420	0.959
440	0.973
460	0.981
480	0.987
500	0.991
550	0.996
600	0.996
650	0.996
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.968
2 200	0.923
2 400	0.77

热学特性	
应变点 StP (°C)	626
退火点 AP (°C)	654
转变点 Tg (°C)	671
弛垂温度 At (°C)	705
软化点 SP (°C)	732
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 81
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 95
热传导率 λ (W/(mK))	0.738

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	68
-90 ~ -80	69
-80 ~ -70	70
-70 ~ -60	71
-60 ~ -50	73
-50 ~ -40	74
-40 ~ -30	75
-30 ~ -20	76
-20 ~ -10	77
-10 ~ 0	78
0 ~ 10	79
10 ~ 20	80
20 ~ 30	81
30 ~ 40	82
40 ~ 50	83
50 ~ 60	84
60 ~ 70	85
70 ~ 80	86
80 ~ 90	87
90 ~ 100	88
100 ~ 110	88
110 ~ 120	89
120 ~ 130	90
130 ~ 140	91
140 ~ 150	91
150 ~ 160	92
160 ~ 170	93
170 ~ 180	94
180 ~ 190	94
190 ~ 200	95
200 ~ 210	95
210 ~ 220	96
220 ~ 230	97
230 ~ 240	97
240 ~ 250	98
250 ~ 260	98
260 ~ 270	99
270 ~ 280	99
280 ~ 290	99
290 ~ 300	100

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.39
比重 d	4.45
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.5	-0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4	1.5	2.1	2.8	4.4
-60 ~ -40	-0.6	-0.4	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.4	1.5	2.2	2.9	4.5
-40 ~ -20	-0.6	-0.4	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.5	1.5	2.2	3.1	4.7
-20 ~ 0	-0.6	-0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	1.0	1.6	1.6	2.4	3.3	5.0
0 ~ 20	-0.4	-0.2	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1	1.7	1.8	2.7	3.5	5.3
20 ~ 40	-0.4	-0.2	0.5	0.6	0.7	1.0	1.3	1.9	2.0	2.9	3.7	5.7
40 ~ 60	-0.3	0.0	0.6	0.8	0.8	1.1	1.5	2.1	2.2	3.1	4.0	6.0
60 ~ 80	-0.2	0.1	0.7	0.9	0.9	1.3	1.6	2.3	2.5	3.4	4.4	6.4
80 ~ 100	0.0	0.2	0.8	1.0	1.1	1.4	1.8	2.5	2.6	3.5	4.5	6.7
100 ~ 120	0.0	0.3	0.9	1.2	1.2	1.6	1.9	2.7	2.8	3.8	4.8	7.0
120 ~ 140	0.1	0.4	1.0	1.3	1.3	1.7	2.0	2.8	2.9	3.9	5.0	7.3
140 ~ 160	0.1	0.4	1.1	1.3	1.4	1.8	2.1	3.0	3.1	4.1	5.2	7.6
160 ~ 180	0.1	0.4	1.1	1.3	1.4	1.8	2.2	3.0	3.2	4.3	5.4	7.9

折射率	n_{d}	1.788 00 1.788 001	阿贝数	ν_{d}	47.37	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.016 636
折射率	n_{e}	1.791 961	阿贝数	ν_{e}	47.12	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.016 806

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.744 66
n_{1970}	1.970 09	1.752 20
n_{1530}	1.529 58	1.760 26
n_{1129}	1.128 64	1.767 50
n_{t}	1.013 98	1.769 96
n_{s}	0.852 11	1.774 33
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.777 37
n_{r}	0.706 52	1.780 18
n_{C}	0.656 27	1.783 00
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.783 79
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.784 53
n_{D}	0.589 29	1.787 85
n_{d}	0.587 56	1.788 00
n_{e}	0.546 07	1.791 96
n_{F}	0.486 13	1.799 63
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.800 60
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.807 65
n_{g}	0.435 835	1.808 88
n_{h}	0.404 656	1.816 66
n_{i}	0.365 015	1.830 16

色散公式的参数	
A_1	1.830 214 53E+00
A_2	2.915 635 90E-01
A_3	1.285 440 24E+00
B_1	9.048 232 90E-03
B_2	3.307 566 89E-02
B_3	8.936 755 01E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	122.4
刚性率 G (GPa)	47.3
泊松比 σ	0.294
努普硬度 Hk [Class]	750 7
磨损度 Aa	63

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 038
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 628
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 003
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 963
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.020 881
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 248
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 782
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.021 279
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.013 830
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 171
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 635
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.029 565

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.783 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.338 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.538 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.255 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.555 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.467 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.279 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.822 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.486 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.513 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.759 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.014 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.049 3

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	315
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	354	$\lambda_{0.05}$	317
CCI			
B	G	R	
0.00	0.63	0.65	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.13
330	0.40
340	0.63
350	0.77
360	0.85
370	0.912
380	0.943
390	0.961
400	0.972
420	0.981
440	0.986
460	0.990
480	0.993
500	0.996
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.996
1 400	0.995
1 600	0.993
1 800	0.987
2 000	0.966
2 200	0.915
2 400	0.68

热学特性	
应变点 StP (°C)	644
退火点 AP (°C)	660
转变点 Tg (°C)	685
弛垂温度 At (°C)	711
软化点 SP (°C)	732
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 62
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 76
热传导率 λ (W/(mK))	0.856

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	49
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	51
-70 ~ -60	53
-60 ~ -50	54
-50 ~ -40	55
-40 ~ -30	56
-30 ~ -20	57
-20 ~ -10	58
-10 ~ 0	59
0 ~ 10	60
10 ~ 20	61
20 ~ 30	62
30 ~ 40	63
40 ~ 50	64
50 ~ 60	65
60 ~ 70	66
70 ~ 80	67
80 ~ 90	68
90 ~ 100	69
100 ~ 110	69
110 ~ 120	70
120 ~ 130	71
130 ~ 140	72
140 ~ 150	72
150 ~ 160	73
160 ~ 170	74
170 ~ 180	74
180 ~ 190	75
190 ~ 200	76
200 ~ 210	76
210 ~ 220	77
220 ~ 230	77
230 ~ 240	78
240 ~ 250	78
250 ~ 260	79
260 ~ 270	79
270 ~ 280	80
280 ~ 290	80
290 ~ 300	80

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.40
比重 d	4.30
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.7	2.8	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	4.0	4.1	4.5	4.9	5.8
-60 ~ -40	2.5	2.6	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.5	4.9	5.7
-40 ~ -20	2.4	2.6	3.0	3.1	3.1	3.3	3.5	4.0	4.0	4.5	4.9	5.9
-20 ~ 0	2.4	2.6	3.0	3.2	3.2	3.4	3.6	4.0	4.1	4.5	5.0	6.1
0 ~ 20	2.4	2.7	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	4.1	4.2	4.7	5.3	6.3
20 ~ 40	2.5	2.7	3.2	3.4	3.4	3.7	3.9	4.3	4.4	4.9	5.5	6.5
40 ~ 60	2.6	2.8	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.5	4.6	5.2	5.7	6.9
60 ~ 80	2.8	3.0	3.5	3.6	3.7	3.9	4.2	4.7	4.8	5.4	6.1	7.2
80 ~ 100	2.8	3.2	3.7	3.8	3.9	4.2	4.4	4.9	5.0	5.6	6.3	7.5
100 ~ 120	3.1	3.3	3.8	4.0	4.1	4.3	4.6	5.2	5.2	5.9	6.6	7.8
120 ~ 140	3.2	3.5	4.0	4.2	4.2	4.5	4.8	5.4	5.4	6.1	6.8	8.2
140 ~ 160	3.3	3.6	4.1	4.3	4.4	4.7	4.9	5.6	5.6	6.4	7.1	8.6
160 ~ 180	3.3	3.6	4.2	4.4	4.5	4.8	5.1	5.7	5.8	6.7	7.4	8.8

S-LAH65V

Code(d) 804466
Code(e) 808463

折射率	n_{d}	1.804 00 1.804 000	阿贝数	ν_{d}	46.58	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.017 259
折射率	n_{e}	1.808 107	阿贝数	ν_{e}	46.34	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.017 440

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.759 86
n_{1970}	1.970 09	1.767 41
n_{1530}	1.529 58	1.775 52
n_{1129}	1.128 64	1.782 86
n_{t}	1.013 98	1.785 38
n_{s}	0.852 11	1.789 87
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.793 00
n_{F}	0.706 52	1.795 90
n_{C}	0.656 27	1.798 82
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.799 64
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.800 41
n_{D}	0.589 29	1.803 85
n_{d}	0.587 56	1.804 00
n_{e}	0.546 07	1.808 11
n_{F}	0.486 13	1.816 08
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.817 08
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.824 41
n_{g}	0.435 835	1.825 69
n_{h}	0.404 656	1.833 80
n_{i}	0.365 015	1.847 86

色散公式的参数	
A_1	1.814 190 34E+00
A_2	3.613 763 01E-01
A_3	1.327 294 84E+00
B_1	8.749 350 29E-03
B_2	3.183 528 36E-02
B_3	9.134 068 98E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	4.1
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	122.0
刚性率 G (GPa)	47.0
泊松比 σ	0.298
努普硬度 Hk [Class]	730
7	
磨损度 Aa	57

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 439
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 818
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 183
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 290
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.021 694
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 618
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 101
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.022 167
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 259
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 470
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 970
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.030 784

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.778 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.337 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.538 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.257 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.557 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.469 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.284 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.817 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.485 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.514 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.765 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.013 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.004 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.050 6

着色度			
λ_{80}	385	λ_5	315
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	355	$\lambda_{0.05}$	319
CCI			
B	G	R	
0.00	0.65	0.67	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.11
330	0.37
340	0.60
350	0.75
360	0.85
370	0.906
380	0.939
390	0.959
400	0.970
420	0.981
440	0.986
460	0.990
480	0.993
500	0.996
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.967
2 200	0.910
2 400	0.68

热学特性	
应变点 StP (°C)	639
退火点 AP (°C)	664
转变点 Tg (°C)	690
弛垂温度 At (°C)	716
软化点 SP (°C)	740
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 63
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 75
热传导率 λ (W/(mK))	0.841

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	50
-90 ~ -80	51
-80 ~ -70	52
-70 ~ -60	54
-60 ~ -50	55
-50 ~ -40	56
-40 ~ -30	57
-30 ~ -20	58
-20 ~ -10	59
-10 ~ 0	60
0 ~ 10	61
10 ~ 20	62
20 ~ 30	63
30 ~ 40	64
40 ~ 50	65
50 ~ 60	66
60 ~ 70	67
70 ~ 80	67
80 ~ 90	68
90 ~ 100	69
100 ~ 110	70
110 ~ 120	71
120 ~ 130	71
130 ~ 140	72
140 ~ 150	73
150 ~ 160	73
160 ~ 170	74
170 ~ 180	74
180 ~ 190	75
190 ~ 200	75
200 ~ 210	76
210 ~ 220	76
220 ~ 230	77
230 ~ 240	77
240 ~ 250	78
250 ~ 260	78
260 ~ 270	78
270 ~ 280	79
280 ~ 290	79
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	1.44
比重 d	4.72
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.6	2.8	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	4.2	4.3	4.7	5.2	6.2
-60 ~ -40	2.6	2.7	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7	4.2	4.2	4.7	5.2	6.2
-40 ~ -20	2.6	2.8	3.2	3.3	3.3	3.6	3.8	4.2	4.3	4.8	5.3	6.4
-20 ~ 0	2.7	2.8	3.3	3.5	3.5	3.7	3.9	4.3	4.4	4.9	5.5	6.6
0 ~ 20	2.7	3.1	3.5	3.6	3.6	3.9	4.1	4.5	4.6	5.2	5.8	6.8
20 ~ 40	2.9	3.1	3.7	3.8	3.8	4.1	4.3	4.8	4.8	5.4	5.9	7.2
40 ~ 60	3.0	3.4	3.8	4.0	4.0	4.2	4.5	4.9	5.0	5.6	6.2	7.4
60 ~ 80	3.2	3.5	3.9	4.1	4.1	4.4	4.6	5.1	5.3	5.9	6.5	7.7
80 ~ 100	3.4	3.6	4.1	4.3	4.3	4.6	4.8	5.3	5.4	6.0	6.7	8.0
100 ~ 120	3.5	3.8	4.3	4.4	4.5	4.7	5.0	5.5	5.6	6.2	6.9	8.2
120 ~ 140	3.6	3.9	4.4	4.5	4.6	4.9	5.1	5.7	5.7	6.4	7.1	8.4
140 ~ 160	3.6	3.9	4.4	4.6	4.7	4.9	5.2	5.8	5.9	6.5	7.2	8.7
160 ~ 180	3.7	3.9	4.5	4.6	4.7	5.0	5.3	5.9	6.0	6.7	7.5	8.8

折射率	n_{d}	1.804 00 1.804 000	阿贝数	ν_{d}	46.53	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.017 281
折射率	n_{e}	1.808 112	阿贝数	ν_{e}	46.28	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.017 463

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.761 27
n_{1970}	1.970 09	1.768 33
n_{1530}	1.529 58	1.775 97
n_{1129}	1.128 64	1.783 03
n_{t}	1.013 98	1.785 48
n_{s}	0.852 11	1.789 91
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.793 02
n_{r}	0.706 52	1.795 90
n_{C}	0.656 27	1.798 82
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.799 64
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.800 40
n_{D}	0.589 29	1.803 85
n_{d}	0.587 56	1.804 00
n_{e}	0.546 07	1.808 11
n_{F}	0.486 13	1.816 10
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.817 10
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.824 45
n_{g}	0.435 835	1.825 73
n_{h}	0.404 656	1.833 85
n_{i}	0.365 015	1.847 92

色散公式的参数	
A_1	1.760 684 22E+00
A_2	4.141 289 06E-01
A_3	1.334 154 39E+00
B_1	8.536 071 98E-03
B_2	3.018 263 83E-02
B_3	9.809 421 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	122.3	
刚性率 G (GPa)	47.1	
泊松比 σ	0.300	
努普硬度 Hk [Class]	720	7
磨损度 Aa	61	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 334
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 801
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 184
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 296
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.021 734
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 637
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 114
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.022 188
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 154
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 476
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 987
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.030 823

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.771 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.335 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.537 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.257 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.557 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.469 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.284 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.810 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.485 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.514 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.765 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.006 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.051 4

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	310
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	347	$\lambda_{0.05}$	310
CCI			
B	G	R	
0.00	0.40	0.42	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.05
320	0.25
330	0.53
340	0.72
350	0.83
360	0.89
370	0.934
380	0.957
390	0.971
400	0.979
420	0.987
440	0.991
460	0.993
480	0.996
500	0.997
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.968
2 200	0.916
2 400	0.72

热学特性	
应变点 StP (°C)	648
退火点 AP (°C)	677
转变点 Tg (°C)	696
弛垂温度 At (°C)	728
软化点 SP (°C)	745
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 65
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 79
热传导率 λ (W/(mK))	0.856

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	51
-90 ~ -80	53
-80 ~ -70	54
-70 ~ -60	55
-60 ~ -50	57
-50 ~ -40	58
-40 ~ -30	59
-30 ~ -20	60
-20 ~ -10	61
-10 ~ 0	63
0 ~ 10	64
10 ~ 20	65
20 ~ 30	66
30 ~ 40	67
40 ~ 50	68
50 ~ 60	69
60 ~ 70	70
70 ~ 80	71
80 ~ 90	71
90 ~ 100	72
100 ~ 110	73
110 ~ 120	74
120 ~ 130	75
130 ~ 140	75
140 ~ 150	76
150 ~ 160	77
160 ~ 170	78
170 ~ 180	78
180 ~ 190	79
190 ~ 200	79
200 ~ 210	80
210 ~ 220	81
220 ~ 230	81
230 ~ 240	82
240 ~ 250	82
250 ~ 260	82
260 ~ 270	83
270 ~ 280	83
280 ~ 290	84
290 ~ 300	84

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.27
比重 d	4.46
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.7	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	4.1	4.2	4.6	5.1	6.1
-60 ~ -40	2.4	2.6	3.0	3.1	3.2	3.4	3.6	4.1	4.1	4.6	5.1	6.2
-40 ~ -20	2.4	2.6	3.0	3.1	3.1	3.4	3.6	4.1	4.1	4.7	5.2	6.3
-20 ~ 0	2.4	2.6	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	4.2	4.2	4.8	5.4	6.5
0 ~ 20	2.4	2.8	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	4.3	4.4	5.0	5.6	6.7
20 ~ 40	2.6	2.8	3.3	3.5	3.5	3.8	4.0	4.5	4.6	5.1	5.7	7.0
40 ~ 60	2.8	3.0	3.5	3.6	3.7	3.9	4.2	4.7	4.7	5.3	6.0	7.2
60 ~ 80	2.8	3.1	3.6	3.7	3.8	4.0	4.3	4.8	5.0	5.6	6.2	7.5
80 ~ 100	3.0	3.2	3.7	3.9	3.9	4.2	4.5	5.0	5.1	5.7	6.4	7.8
100 ~ 120	3.1	3.4	3.9	4.0	4.1	4.4	4.6	5.2	5.3	5.9	6.6	7.9
120 ~ 140	3.2	3.4	4.0	4.1	4.2	4.5	4.8	5.3	5.4	6.1	6.8	8.2
140 ~ 160	3.2	3.5	4.0	4.2	4.3	4.6	4.9	5.4	5.5	6.2	7.0	8.4
160 ~ 180	3.2	3.5	4.1	4.3	4.3	4.6	4.9	5.5	5.7	6.4	7.2	8.6

折射率	n_{d}	1.772 50 1.772 499	阿贝数	ν_{d}	49.60	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 576
折射率	n_{e}	1.776 208	阿贝数	ν_{e}	49.36	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 727

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.730 31
n_{1970}	1.970 09	1.737 86
n_{1530}	1.529 58	1.745 90
n_{1129}	1.128 64	1.753 03
n_{t}	1.013 98	1.755 41
n_{s}	0.852 11	1.759 60
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.762 48
n_{r}	0.706 52	1.765 14
n_{C}	0.656 27	1.767 80
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.768 54
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.769 24
n_{D}	0.589 29	1.772 36
n_{d}	0.587 56	1.772 50
n_{e}	0.546 07	1.776 21
n_{F}	0.486 13	1.783 37
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.784 27
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.790 83
n_{g}	0.435 835	1.791 97
n_{h}	0.404 656	1.799 17
n_{i}	0.365 015	1.811 58

色散公式的参数	
A_1	1.392 805 86E+00
A_2	6.795 770 94E-01
A_3	1.387 020 69E+00
B_1	6.084 751 18E-03
B_2	2.339 253 51E-02
B_3	9.583 540 94E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	121.9	
刚性率 G (GPa)	47.2	
泊松比 σ	0.291	
努普硬度 Hk [Class]	700	7
磨损度 Aa	61	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 391
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 314
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 701
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 410
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.019 473
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 598
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 202
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.019 610
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.013 137
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 664
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 063
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.027 311

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.795 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.341 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.250 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.552 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.462 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.259 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.835 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.487 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.512 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.736 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.016 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.050 7

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	305
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	349	$\lambda_{0.05}$	308
CCI			
B	G	R	
0.00	0.44	0.42	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.10
320	0.33
330	0.55
340	0.71
350	0.81
360	0.88
370	0.930
380	0.956
390	0.971
400	0.979
420	0.987
440	0.991
460	0.994
480	0.996
500	0.997
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.997
1 400	0.993
1 600	0.993
1 800	0.983
2 000	0.958
2 200	0.88
2 400	0.64

热学特性	
应变点 StP (°C)	641
退火点 AP (°C)	660
转变点 Tg (°C)	686
弛垂温度 At (°C)	706
软化点 SP (°C)	726
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 61
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 74
热传导率 λ (W/(mK))	0.845

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	49
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	51
-70 ~ -60	52
-60 ~ -50	53
-50 ~ -40	54
-40 ~ -30	55
-30 ~ -20	56
-20 ~ -10	57
-10 ~ 0	58
0 ~ 10	59
10 ~ 20	60
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	63
50 ~ 60	64
60 ~ 70	65
70 ~ 80	66
80 ~ 90	66
90 ~ 100	67
100 ~ 110	68
110 ~ 120	69
120 ~ 130	70
130 ~ 140	70
140 ~ 150	71
150 ~ 160	72
160 ~ 170	72
170 ~ 180	73
180 ~ 190	74
190 ~ 200	74
200 ~ 210	75
210 ~ 220	76
220 ~ 230	76
230 ~ 240	77
240 ~ 250	77
250 ~ 260	78
260 ~ 270	79
270 ~ 280	79
280 ~ 290	80
290 ~ 300	80

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.43
比重 d	4.23
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.6	3.9	3.9	4.3	4.8	5.5
-60 ~ -40	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1	3.3	3.5	3.8	3.9	4.3	4.8	5.5
-40 ~ -20	2.4	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.5	3.9	3.9	4.4	4.8	5.6
-20 ~ 0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.2	3.5	3.7	4.0	4.1	4.5	5.0	5.9
0 ~ 20	2.6	2.8	3.3	3.4	3.4	3.6	3.8	4.2	4.2	4.7	5.1	6.1
20 ~ 40	2.8	2.9	3.3	3.5	3.5	3.7	4.0	4.4	4.4	4.9	5.4	6.3
40 ~ 60	2.9	3.1	3.5	3.7	3.7	4.0	4.2	4.6	4.6	5.1	5.6	6.5
60 ~ 80	3.1	3.3	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.7	4.8	5.3	5.9	6.8
80 ~ 100	3.1	3.4	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	4.9	5.0	5.5	6.0	7.0
100 ~ 120	3.2	3.5	4.0	4.2	4.2	4.4	4.7	5.1	5.2	5.7	6.3	7.3
120 ~ 140	3.3	3.7	4.1	4.3	4.3	4.5	4.8	5.3	5.3	5.9	6.4	7.5
140 ~ 160	3.5	3.7	4.2	4.4	4.4	4.6	4.9	5.4	5.4	6.0	6.6	7.6
160 ~ 180	3.5	3.8	4.2	4.4	4.4	4.7	4.9	5.4	5.5	6.1	6.7	7.9

折射率	n_d	1.772 50 1.772 499	阿贝数	ν_d	49.55	色散	$n_F - n_C$	0.015 591
折射率	n_e	1.776 212	阿贝数	ν_e	49.31	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.015 742

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.730 20
n_{1970}	1.970 09	1.737 81
n_{1530}	1.529 58	1.745 87
n_{1129}	1.128 64	1.753 00
n_t	1.013 98	1.755 39
n_s	0.852 11	1.759 58
$n_{A'}$	0.768 19	1.762 47
n_F	0.706 52	1.765 13
n_C	0.656 27	1.767 79
$n_{C'}$	0.643 85	1.768 54
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.769 24
n_D	0.589 29	1.772 36
n_d	0.587 56	1.772 50
n_e	0.546 07	1.776 21
n_F	0.486 13	1.783 38
$n_{F'}$	0.479 99	1.784 28
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.790 84
n_g	0.435 835	1.791 99
n_h	0.404 656	1.799 19
n_i	0.365 015	1.811 61

色散公式的参数	
A_1	1.663 443 96E+00
A_2	4.087 085 92E-01
A_3	1.221 682 83E+00
B_1	7.993 924 12E-03
B_2	2.734 257 39E-02
B_3	8.491 142 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	121.9	
刚性率 G (GPa)	47.2	
泊松比 σ	0.291	
努普硬度 Hk [Class]	700	7
磨损度 Aa	61	

部分色散	
$n_C - n_t$	0.012 406
$n_C - n_{A'}$	0.005 321
$n_d - n_C$	0.004 707
$n_e - n_C$	0.008 420
$n_g - n_d$	0.019 488
$n_g - n_F$	0.008 604
$n_h - n_g$	0.007 206
$n_i - n_g$	0.019 625
$n_{C'} - n_t$	0.013 153
$n_e - n_{C'}$	0.007 673
$n_{F'} - n_e$	0.008 069
$n_i - n_{F'}$	0.027 331

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.795 7
$\theta_{C,A'}$	0.341 3
$\theta_{d,C}$	0.301 9
$\theta_{e,C}$	0.540 1
$\theta_{g,d}$	1.250 0
$\theta_{g,F}$	0.551 9
$\theta_{h,g}$	0.462 2
$\theta_{i,g}$	1.258 7
$\theta'_{C,t}$	0.835 5
$\theta'_{e,C'}$	0.487 4
$\theta'_{F,e}$	0.512 6
$\theta'_{i,F'}$	1.736 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.016 5
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.005 4
$\Delta\theta_{g,d}$	-0.011 8
$\Delta\theta_{g,F}$	-0.009 4
$\Delta\theta_{i,g}$	-0.051 4

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	305
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	349	$\lambda_{0.05}$	308
CCI			
B	G	R	
0.00	0.44	0.42	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.10
320	0.33
330	0.55
340	0.71
350	0.81
360	0.88
370	0.930
380	0.956
390	0.971
400	0.979
420	0.987
440	0.991
460	0.994
480	0.996
500	0.997
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.997
1 400	0.993
1 600	0.993
1 800	0.983
2 000	0.958
2 200	0.88
2 400	0.64

热学特性	
应变点 StP (°C)	641
退火点 AP (°C)	660
转变点 Tg (°C)	686
弛垂温度 At (°C)	706
软化点 SP (°C)	726
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 61
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 74
热传导率 λ (W/(mK))	0.845

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	49
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	51
-70 ~ -60	52
-60 ~ -50	53
-50 ~ -40	54
-40 ~ -30	55
-30 ~ -20	56
-20 ~ -10	57
-10 ~ 0	58
0 ~ 10	59
10 ~ 20	60
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	63
50 ~ 60	64
60 ~ 70	65
70 ~ 80	66
80 ~ 90	66
90 ~ 100	67
100 ~ 110	68
110 ~ 120	69
120 ~ 130	70
130 ~ 140	70
140 ~ 150	71
150 ~ 160	72
160 ~ 170	72
170 ~ 180	73
180 ~ 190	74
190 ~ 200	74
200 ~ 210	75
210 ~ 220	76
220 ~ 230	76
230 ~ 240	77
240 ~ 250	77
250 ~ 260	78
260 ~ 270	79
270 ~ 280	79
280 ~ 290	80
290 ~ 300	80

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.43
比重 d	4.23
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.6	3.9	3.9	4.3	4.8	5.5
-60 ~ -40	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1	3.3	3.5	3.8	3.9	4.3	4.8	5.5
-40 ~ -20	2.4	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.5	3.9	3.9	4.4	4.8	5.6
-20 ~ 0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.2	3.5	3.7	4.0	4.1	4.5	5.0	5.9
0 ~ 20	2.6	2.8	3.3	3.4	3.4	3.6	3.8	4.2	4.2	4.7	5.1	6.1
20 ~ 40	2.8	2.9	3.3	3.5	3.5	3.7	4.0	4.4	4.4	4.9	5.4	6.3
40 ~ 60	2.9	3.1	3.5	3.7	3.7	4.0	4.2	4.6	4.6	5.1	5.6	6.5
60 ~ 80	3.1	3.3	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.7	4.8	5.3	5.9	6.8
80 ~ 100	3.1	3.4	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	4.9	5.0	5.5	6.0	7.0
100 ~ 120	3.2	3.5	4.0	4.2	4.2	4.4	4.7	5.1	5.2	5.7	6.3	7.3
120 ~ 140	3.3	3.7	4.1	4.3	4.3	4.5	4.8	5.3	5.3	5.9	6.4	7.5
140 ~ 160	3.5	3.7	4.2	4.4	4.4	4.6	4.9	5.4	5.4	6.0	6.6	7.6
160 ~ 180	3.5	3.8	4.2	4.4	4.4	4.7	4.9	5.4	5.5	6.1	6.7	7.9

折射率	n_{d}	1.850 26 1.850 259	阿贝数	ν_{d}	32.27	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.026 349
折射率	n_{e}	1.856 493	阿贝数	ν_{e}	32.03	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.026 744

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.800 95
n_{1970}	1.970 09	1.806 85
n_{1530}	1.529 58	1.813 80
n_{1129}	1.128 64	1.821 33
n_{t}	1.013 98	1.824 29
n_{s}	0.852 11	1.830 04
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.834 30
n_{F}	0.706 52	1.838 38
n_{C}	0.656 27	1.842 59
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.843 78
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.844 91
n_{D}	0.589 29	1.850 03
n_{d}	0.587 56	1.850 26
n_{e}	0.546 07	1.856 49
n_{F}	0.486 13	1.868 93
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.870 53
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.882 43
n_{g}	0.435 835	1.884 56
n_{h}	0.404 656	1.898 27
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.982 800 31E+00
A_2	3.167 584 50E-01
A_3	2.444 726 46E+00
B_1	1.189 874 59E-02
B_2	5.271 560 01E-02
B_3	2.132 206 97E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	2.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	110.0
刚性率 G (GPa)	42.9
泊松比 σ	0.281
努普硬度 Hk [Class]	590
磨损度 Aa	136

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.018 292
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 288
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 673
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.013 907
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.034 299
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.015 623
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.013 716
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.019 490
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.012 709
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.014 035
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.694 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.314 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.291 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.527 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.301 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.592 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.520 6
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.728 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.475 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.524 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.003 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.004 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.003 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	370
λ_{70}	425		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	417	$\lambda_{0.05}$	364
CCI			
B	G	R	
0.00	6.64	6.89	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.01
370	0.11
380	0.29
390	0.49
400	0.65
420	0.83
440	0.913
460	0.945
480	0.963
500	0.976
550	0.992
600	0.995
650	0.995
700	0.997
800	0.998
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.993
2 000	0.989
2 200	0.982
2 400	0.959

热学特性	
应变点 StP (°C)	656
退火点 AP (°C)	685
转变点 Tg (°C)	704
弛垂温度 At (°C)	753
软化点 SP (°C)	802
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 78
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 93
热传导率 λ (W/(mK))	0.874

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	63
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	66
-70 ~ -60	67
-60 ~ -50	68
-50 ~ -40	70
-40 ~ -30	71
-30 ~ -20	72
-20 ~ -10	74
-10 ~ 0	75
0 ~ 10	76
10 ~ 20	77
20 ~ 30	78
30 ~ 40	79
40 ~ 50	80
50 ~ 60	81
60 ~ 70	83
70 ~ 80	84
80 ~ 90	84
90 ~ 100	85
100 ~ 110	86
110 ~ 120	87
120 ~ 130	88
130 ~ 140	89
140 ~ 150	90
150 ~ 160	91
160 ~ 170	91
170 ~ 180	92
180 ~ 190	93
190 ~ 200	93
200 ~ 210	94
210 ~ 220	95
220 ~ 230	95
230 ~ 240	96
240 ~ 250	96
250 ~ 260	97
260 ~ 270	97
270 ~ 280	98
280 ~ 290	98
290 ~ 300	99

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.52
比重 d	4.36
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.5	0.8	1.4	1.6	1.7	2.0	2.4	3.3	3.4	4.5	5.8	-
-60 ~ -40	0.5	0.8	1.5	1.7	1.8	2.1	2.5	3.3	3.4	4.6	5.9	-
-40 ~ -20	0.6	1.0	1.6	1.8	1.9	2.2	2.6	3.6	3.7	4.8	6.1	-
-20 ~ 0	0.8	1.1	1.7	1.9	2.0	2.4	2.9	3.7	3.9	5.0	6.4	-
0 ~ 20	0.9	1.2	1.9	2.1	2.2	2.6	3.1	4.0	4.1	5.3	6.7	-
20 ~ 40	1.1	1.4	2.1	2.3	2.4	2.8	3.2	4.2	4.3	5.7	7.1	-
40 ~ 60	1.2	1.6	2.3	2.5	2.6	3.0	3.4	4.4	4.5	5.9	7.4	-
60 ~ 80	1.3	1.7	2.5	2.7	2.7	3.2	3.7	4.7	4.8	6.1	7.7	-
80 ~ 100	1.5	1.8	2.5	2.8	2.9	3.3	3.8	4.8	5.0	6.4	7.9	-
100 ~ 120	1.5	1.9	2.6	2.9	3.0	3.4	3.9	4.9	5.1	6.5	8.2	-
120 ~ 140	1.6	1.9	2.7	3.0	3.0	3.5	4.0	5.0	5.2	6.6	8.3	-
140 ~ 160	1.5	1.9	2.7	3.0	3.0	3.5	4.0	5.2	5.2	6.8	8.4	-
160 ~ 180	1.4	1.8	2.6	3.0	3.1	3.6	4.1	5.2	5.3	6.8	8.5	-

折射率	n_{d}	2.003 30 2.003 300	阿贝数	ν_{d}	28.27	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.035 486
折射率	n_{e}	2.011 689	阿贝数	ν_{e}	28.07	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.036 041

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.939 04
n_{1970}	1.970 09	1.946 42
n_{1530}	1.529 58	1.955 18
n_{1129}	1.128 64	1.964 86
n_{t}	1.013 98	1.968 73
n_{s}	0.852 11	1.976 30
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.981 95
n_{F}	0.706 52	1.987 39
n_{C}	0.656 27	1.993 01
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.994 61
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.996 13
n_{D}	0.589 29	2.002 99
n_{d}	0.587 56	2.003 30
n_{e}	0.546 07	2.011 69
n_{F}	0.486 13	2.028 50
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	2.030 66
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	2.046 82
n_{g}	0.435 835	2.049 72
n_{h}	0.404 656	2.068 44
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.325 571 48E+00
A_2	5.079 671 33E-01
A_3	2.430 871 98E+00
B_1	1.328 952 08E-02
B_2	5.283 354 49E-02
B_3	1.611 224 08E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	125.5	
刚性率 G (GPa)	48.4	
泊松比 σ	0.297	
努普硬度 Hk [Class]	700	7
磨损度 Aa	63	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.024 281
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.011 059
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.010 289
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 678
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.046 416
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.021 219
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.018 725
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.025 885
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.017 074
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.018 967
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.684 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.311 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.526 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.308 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.598 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.527 7
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.718 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.004 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.002 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	370
λ_{70}	460		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	435	$\lambda_{0.05}$	371
CCI			
B	G	R	
0.00	10.86	11.57	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.03
380	0.16
390	0.33
400	0.50
420	0.72
440	0.83
460	0.88
480	0.921
500	0.945
550	0.979
600	0.988
650	0.991
700	0.993
800	0.996
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.998
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.994
2 000	0.986
2 200	0.966
2 400	0.89

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	702
弛垂温度 At (°C)	734
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	60
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	72
热传导率 λ (W/(mK))	0.957

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	47
-90 ~ -80	49
-80 ~ -70	50
-70 ~ -60	51
-60 ~ -50	52
-50 ~ -40	53
-40 ~ -30	54
-30 ~ -20	55
-20 ~ -10	56
-10 ~ 0	57
0 ~ 10	58
10 ~ 20	59
20 ~ 30	60
30 ~ 40	61
40 ~ 50	62
50 ~ 60	63
60 ~ 70	64
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	66
100 ~ 110	67
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	70
170 ~ 180	71
180 ~ 190	71
190 ~ 200	72
200 ~ 210	72
210 ~ 220	73
220 ~ 230	73
230 ~ 240	74
240 ~ 250	74
250 ~ 260	74
260 ~ 270	74
270 ~ 280	75
280 ~ 290	75
290 ~ 300	75

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.89
比重 d	5.23
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	5.1	5.5	6.3	6.7	6.8	7.3	7.7	8.9	9.1	10.5	12.2	-
-60 ~ -40	5.0	5.4	6.4	6.7	6.8	7.3	7.8	9.1	9.2	10.9	12.6	-
-40 ~ -20	5.1	5.5	6.6	6.9	7.0	7.5	8.1	9.4	9.6	11.2	13.1	-
-20 ~ 0	5.2	5.8	6.8	7.1	7.2	7.8	8.4	9.8	10.0	11.7	13.6	-
0 ~ 20	5.4	5.9	7.1	7.4	7.5	8.1	8.8	10.2	10.3	12.2	14.3	-
20 ~ 40	5.7	6.2	7.3	7.7	7.8	8.5	9.2	10.7	10.9	12.7	14.9	-
40 ~ 60	5.9	6.5	7.6	8.0	8.2	8.8	9.5	11.1	11.4	13.3	15.6	-
60 ~ 80	6.1	6.7	8.0	8.4	8.5	9.3	10.0	11.6	11.8	13.9	16.2	-
80 ~ 100	6.4	7.0	8.3	8.7	8.8	9.6	10.3	12.0	12.2	14.5	16.9	-
100 ~ 120	6.6	7.3	8.6	9.0	9.2	9.9	10.7	12.5	12.7	15.0	17.5	-
120 ~ 140	6.7	7.5	8.9	9.3	9.5	10.3	11.1	12.9	13.1	15.5	18.1	-
140 ~ 160	7.0	7.7	9.1	9.6	9.8	10.6	11.4	13.3	13.6	16.0	18.9	-
160 ~ 180	7.1	7.8	9.3	9.8	10.0	10.8	11.7	13.6	13.9	16.5	19.4	-

折射率	n_{d}	1.916 50 1.916 500	阿贝数	ν_{d}	31.60	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.028 999
折射率	n_{e}	1.923 361	阿贝数	ν_{e}	31.38	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.029 426

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.858 14
n_{1970}	1.970 09	1.866 07
n_{1530}	1.529 58	1.875 03
n_{1129}	1.128 64	1.884 13
n_{t}	1.013 98	1.887 56
n_{s}	0.852 11	1.894 08
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.898 84
n_{F}	0.706 52	1.903 38
n_{C}	0.656 27	1.908 03
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.909 36
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.910 60
n_{D}	0.589 29	1.916 25
n_{d}	0.587 56	1.916 50
n_{e}	0.546 07	1.923 36
n_{F}	0.486 13	1.937 03
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.938 78
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.951 85
n_{g}	0.435 835	1.954 18
n_{h}	0.404 656	1.969 20
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.128 443 40E+00
A_2	4.050 821 39E-01
A_3	1.679 184 61E+00
B_1	1.173 098 15E-02
B_2	5.087 065 99E-02
B_3	1.070 914 56E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	3.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.1

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	113.5	
刚性率 G (GPa)	45.7	
泊松比 σ	0.242	
努普硬度 Hk [Class]	670	7
磨损度 Aa	69	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.020 471
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.009 192
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.008 465
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.015 326
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.037 676
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.017 142
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.015 029
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.021 794
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.014 003
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.015 423
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.705 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.317 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.291 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.528 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.299 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.591 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.518 3
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.740 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.475 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.524 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.011 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 9
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.000 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.000 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	355
λ_{70}	400		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	389	$\lambda_{0.05}$	353
CCI			
B	G	R	
0.00	2.51	2.67	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.01
360	0.16
370	0.45
380	0.68
390	0.81
400	0.87
420	0.936
440	0.961
460	0.973
480	0.981
500	0.987
550	0.994
600	0.996
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.985
2 000	0.963
2 200	0.89
2 400	0.71

热学特性	
应变点 StP (°C)	581
退火点 AP (°C)	601
转变点 Tg (°C)	625
弛垂温度 At (°C)	658
软化点 SP (°C)	677
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	59
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	72
热传导率 λ (W/(mK))	0.894

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	46
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	50
-60 ~ -50	51
-50 ~ -40	52
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	66
100 ~ 110	66
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	71
180 ~ 190	72
190 ~ 200	72
200 ~ 210	73
210 ~ 220	74
220 ~ 230	74
230 ~ 240	75
240 ~ 250	75
250 ~ 260	75
260 ~ 270	76
270 ~ 280	76
280 ~ 290	77
290 ~ 300	77

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.90
比重 d	4.74
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.7	4.0	4.6	4.8	4.9	5.2	5.7	6.5	6.6	7.8	9.1	-
-60 ~ -40	3.7	4.0	4.7	4.9	5.0	5.4	5.8	6.6	6.8	8.0	9.3	-
-40 ~ -20	3.8	4.1	4.9	5.1	5.2	5.5	5.9	7.0	7.1	8.3	9.7	-
-20 ~ 0	3.9	4.4	5.1	5.3	5.4	5.8	6.2	7.3	7.4	8.7	10.2	-
0 ~ 20	4.1	4.6	5.3	5.6	5.6	6.1	6.5	7.5	7.7	9.1	10.7	-
20 ~ 40	4.4	4.7	5.5	5.9	5.9	6.4	6.8	7.9	8.0	9.4	11.2	-
40 ~ 60	4.5	4.9	5.8	6.1	6.2	6.7	7.1	8.2	8.4	9.9	11.6	-
60 ~ 80	4.8	5.2	6.0	6.3	6.4	6.9	7.4	8.5	8.7	10.2	12.1	-
80 ~ 100	4.8	5.3	6.2	6.5	6.6	7.1	7.7	8.9	9.0	10.6	12.5	-
100 ~ 120	5.0	5.4	6.3	6.6	6.7	7.2	7.9	9.1	9.3	11.0	12.9	-
120 ~ 140	5.0	5.5	6.4	6.8	6.9	7.4	8.0	9.4	9.5	11.3	13.2	-
140 ~ 160	5.1	5.5	6.5	6.8	6.9	7.6	8.2	9.5	9.7	11.5	13.5	-
160 ~ 180	5.1	5.6	6.6	7.0	7.1	7.7	8.3	9.6	9.8	11.7	13.8	-

折射率	n_{d}	1.851 50 1.851 500	阿贝数	ν_{d}	40.78	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.020 880
折射率	n_{e}	1.856 460	阿贝数	ν_{e}	40.53	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 134

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.805 61
n_{1970}	1.970 09	1.812 33
n_{1530}	1.529 58	1.819 83
n_{1129}	1.128 64	1.827 18
n_{t}	1.013 98	1.829 87
n_{s}	0.852 11	1.834 87
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.838 47
n_{r}	0.706 52	1.841 86
n_{C}	0.656 27	1.845 30
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.846 28
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.847 19
n_{D}	0.589 29	1.851 32
n_{d}	0.587 56	1.851 50
n_{e}	0.546 07	1.856 46
n_{F}	0.486 13	1.866 18
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.867 41
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.876 48
n_{g}	0.435 835	1.878 07
n_{h}	0.404 656	1.888 22
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.951 188 27E+00
A_2	3.776 072 23E-01
A_3	1.477 572 62E+00
B_1	9.765 607 99E-03
B_2	3.822 320 43E-02
B_3	1.122 367 20E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	2
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	120.8	
刚性率 G (GPa)	46.3	
泊松比 σ	0.303	
努普硬度 Hk [Class]	690	7
磨损度 Aa	68	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 434
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 834
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 196
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 156
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.026 575
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.011 891
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 143
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 409
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 181
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 953
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.739 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.272 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.569 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.485 8
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.776 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.001 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.007 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	340
λ_{70}	380		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	376	$\lambda_{0.05}$	339
CCI			
B	G	R	
0.00	1.47	1.52	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.07
350	0.31
360	0.57
370	0.74
380	0.84
390	0.89
400	0.930
420	0.962
440	0.975
460	0.983
480	0.989
500	0.993
550	0.998
600	0.999
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.992
2 000	0.975
2 200	0.938
2 400	0.78

热学特性	
应变点 StP (°C)	634
退火点 AP (°C)	660
转变点 Tg (°C)	680
弛垂温度 At (°C)	717
软化点 SP (°C)	743
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 68
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 81
热传导率 λ (W/(mK))	0.861

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	55
-90 ~ -80	56
-80 ~ -70	57
-70 ~ -60	58
-60 ~ -50	60
-50 ~ -40	61
-40 ~ -30	62
-30 ~ -20	63
-20 ~ -10	64
-10 ~ 0	65
0 ~ 10	66
10 ~ 20	67
20 ~ 30	68
30 ~ 40	69
40 ~ 50	70
50 ~ 60	71
60 ~ 70	72
70 ~ 80	73
80 ~ 90	74
90 ~ 100	75
100 ~ 110	76
110 ~ 120	76
120 ~ 130	77
130 ~ 140	78
140 ~ 150	78
150 ~ 160	79
160 ~ 170	80
170 ~ 180	80
180 ~ 190	81
190 ~ 200	82
200 ~ 210	82
210 ~ 220	83
220 ~ 230	83
230 ~ 240	84
240 ~ 250	84
250 ~ 260	85
260 ~ 270	85
270 ~ 280	85
280 ~ 290	86
290 ~ 300	86

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.27
比重 d	4.70
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.8	3.0	3.5	3.7	3.8	4.0	4.3	4.9	5.0	5.7	6.6	-
-60 ~ -40	2.7	2.9	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	4.9	5.0	5.8	6.6	-
-40 ~ -20	2.7	3.0	3.5	3.7	3.8	4.1	4.3	5.1	5.1	5.9	6.7	-
-20 ~ 0	2.8	3.1	3.6	3.8	3.9	4.2	4.6	5.2	5.3	6.1	6.9	-
0 ~ 20	2.9	3.2	3.8	4.0	4.0	4.4	4.7	5.4	5.5	6.3	7.2	-
20 ~ 40	3.1	3.4	4.0	4.2	4.2	4.6	4.9	5.6	5.7	6.6	7.6	-
40 ~ 60	3.3	3.6	4.2	4.4	4.4	4.8	5.1	5.8	5.9	6.9	7.9	-
60 ~ 80	3.4	3.7	4.4	4.5	4.6	5.0	5.4	6.1	6.2	7.1	8.1	-
80 ~ 100	3.5	3.9	4.5	4.7	4.8	5.2	5.5	6.3	6.4	7.4	8.4	-
100 ~ 120	3.7	4.0	4.7	4.9	5.0	5.3	5.7	6.5	6.6	7.6	8.6	-
120 ~ 140	3.8	4.1	4.8	5.0	5.1	5.5	5.9	6.7	6.8	7.8	8.9	-
140 ~ 160	3.8	4.2	4.9	5.1	5.2	5.6	6.0	6.8	6.9	8.0	9.2	-
160 ~ 180	3.8	4.2	4.9	5.3	5.3	5.7	6.1	7.0	7.1	8.2	9.3	-

折射率	n_{d}	1.891 90 1.891 900	阿贝数	ν_{d}	37.13	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.024 019
折射率	n_{e}	1.897 597	阿贝数	ν_{e}	36.88	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.024 337

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.842 59
n_{1970}	1.970 09	1.849 27
n_{1530}	1.529 58	1.856 86
n_{1129}	1.128 64	1.864 60
n_{t}	1.013 98	1.867 52
n_{s}	0.852 11	1.873 05
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.877 09
n_{r}	0.706 52	1.880 91
n_{C}	0.656 27	1.884 82
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.885 93
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.886 98
n_{D}	0.589 29	1.891 69
n_{d}	0.587 56	1.891 90
n_{e}	0.546 07	1.897 60
n_{F}	0.486 13	1.908 84
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.910 27
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.920 85
n_{g}	0.435 835	1.922 73
n_{h}	0.404 656	1.934 69
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.104 403 11E+00
A_2	3.583 461 61E-01
A_3	1.630 100 64E+00
B_1	1.085 318 11E-02
B_2	4.434 059 20E-02
B_3	1.232 498 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	123.0	
刚性率 G (GPa)	47.1	
泊松比 σ	0.306	
努普硬度 Hk [Class]	700	7
磨损度 Aa	63	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.017 302
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 739
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 076
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.012 773
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.030 827
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.013 884
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 965
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.018 412
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.011 663
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.012 674
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.720 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.322 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.531 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.283 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.578 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.498 1
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.756 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.479 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.520 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.000 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.004 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	350
λ_{70}	400		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	390	$\lambda_{0.05}$	349
CCI			
B	G	R	
0.00	2.55	2.68	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.08
360	0.28
370	0.52
380	0.69
390	0.80
400	0.87
420	0.936
440	0.962
460	0.976
480	0.984
500	0.990
550	0.997
600	0.998
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.992
2 000	0.977
2 200	0.946
2 400	0.82

热学特性	
应变点 StP (°C)	646
退火点 AP (°C)	678
转变点 Tg (°C)	692
弛垂温度 At (°C)	735
软化点 SP (°C)	761
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	72
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	85
热传导率 λ (W/(mK))	0.873

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	58
-90 ~ -80	59
-80 ~ -70	60
-70 ~ -60	62
-60 ~ -50	63
-50 ~ -40	64
-40 ~ -30	65
-30 ~ -20	67
-20 ~ -10	68
-10 ~ 0	69
0 ~ 10	70
10 ~ 20	71
20 ~ 30	72
30 ~ 40	73
40 ~ 50	74
50 ~ 60	75
60 ~ 70	76
70 ~ 80	77
80 ~ 90	78
90 ~ 100	78
100 ~ 110	79
110 ~ 120	80
120 ~ 130	81
130 ~ 140	82
140 ~ 150	82
150 ~ 160	83
160 ~ 170	84
170 ~ 180	84
180 ~ 190	85
190 ~ 200	85
200 ~ 210	86
210 ~ 220	86
220 ~ 230	87
230 ~ 240	87
240 ~ 250	88
250 ~ 260	88
260 ~ 270	89
270 ~ 280	89
280 ~ 290	89
290 ~ 300	90

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.12
比重 d	4.87
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.1	2.3	2.9	3.2	3.2	3.6	3.9	4.6	4.8	5.7	6.8	-
-60 ~ -40	2.0	2.4	2.9	3.1	3.2	3.5	4.0	4.7	4.8	5.7	6.9	-
-40 ~ -20	2.1	2.4	3.0	3.2	3.4	3.7	4.1	4.8	4.9	5.9	7.1	-
-20 ~ 0	2.2	2.5	3.2	3.5	3.5	3.9	4.2	5.0	5.1	6.2	7.3	-
0 ~ 20	2.4	2.7	3.4	3.6	3.7	4.0	4.4	5.2	5.3	6.4	7.6	-
20 ~ 40	2.6	2.9	3.5	3.8	3.8	4.2	4.7	5.5	5.6	6.6	7.8	-
40 ~ 60	2.7	3.0	3.7	3.9	4.1	4.5	4.8	5.7	5.8	6.8	8.0	-
60 ~ 80	2.8	3.3	3.9	4.1	4.2	4.6	5.0	5.8	5.9	7.0	8.2	-
80 ~ 100	3.0	3.3	4.0	4.2	4.4	4.8	5.2	6.0	6.1	7.2	8.4	-
100 ~ 120	3.1	3.4	4.1	4.3	4.4	4.8	5.2	6.1	6.3	7.4	8.6	-
120 ~ 140	3.1	3.4	4.1	4.4	4.5	4.9	5.3	6.2	6.3	7.5	8.8	-
140 ~ 160	3.1	3.4	4.1	4.4	4.5	4.9	5.3	6.3	6.4	7.6	8.8	-
160 ~ 180	3.1	3.5	4.2	4.4	4.5	4.9	5.3	6.3	6.4	7.6	8.8	-

折射率	n_{d}	1.905 25 1.905 250	阿贝数	ν_{d}	35.04	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.025 838
折射率	n_{e}	1.911 372	阿贝数	ν_{e}	34.79	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.026 200

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.854 01
n_{1970}	1.970 09	1.860 68
n_{1530}	1.529 58	1.868 34
n_{1129}	1.128 64	1.876 30
n_{t}	1.013 98	1.879 35
n_{s}	0.852 11	1.885 17
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.889 44
n_{F}	0.706 52	1.893 50
n_{C}	0.656 27	1.897 68
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.898 86
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.899 98
n_{D}	0.589 29	1.905 02
n_{d}	0.587 56	1.905 25
n_{e}	0.546 07	1.911 37
n_{F}	0.486 13	1.923 51
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.925 06
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.936 58
n_{g}	0.435 835	1.938 62
n_{h}	0.404 656	1.951 76
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.178 843 78E+00
A_2	3.255 086 83E-01
A_3	1.706 086 46E+00
B_1	1.157 608 79E-02
B_2	4.959 825 03E-02
B_3	1.289 135 80E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	124.7	
刚性率 G (GPa)	47.8	
泊松比 σ	0.304	
努普硬度 Hk [Class]	690	7
磨损度 Aa	60	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.018 330
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 240
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 573
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.013 695
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.033 374
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.015 109
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.013 137
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.019 516
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.012 509
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.013 691
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.709 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.318 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.293 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.530 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.291 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.584 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.508 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.744 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.477 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.522 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.001 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.000 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.000 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	355
λ_{70}	410		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	397	$\lambda_{0.05}$	353
CCI			
B	G	R	
0.00	3.75	3.96	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.22
370	0.48
380	0.65
390	0.75
400	0.82
420	0.901
440	0.938
460	0.959
480	0.974
500	0.984
550	0.996
600	0.998
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.993
2 000	0.979
2 200	0.952
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	645
退火点 AP (°C)	672
转变点 Tg (°C)	688
弛垂温度 At (°C)	733
软化点 SP (°C)	761
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 74
	(100 °C ~ 300 °C) 89
热传导率 λ (W/(mK))	0.892

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	60
-90 ~ -80	61
-80 ~ -70	63
-70 ~ -60	64
-60 ~ -50	65
-50 ~ -40	66
-40 ~ -30	68
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	70
-10 ~ 0	71
0 ~ 10	72
10 ~ 20	73
20 ~ 30	74
30 ~ 40	76
40 ~ 50	77
50 ~ 60	78
60 ~ 70	79
70 ~ 80	79
80 ~ 90	80
90 ~ 100	81
100 ~ 110	82
110 ~ 120	83
120 ~ 130	84
130 ~ 140	85
140 ~ 150	85
150 ~ 160	86
160 ~ 170	87
170 ~ 180	88
180 ~ 190	88
190 ~ 200	89
200 ~ 210	89
210 ~ 220	90
220 ~ 230	91
230 ~ 240	91
240 ~ 250	92
250 ~ 260	92
260 ~ 270	93
270 ~ 280	93
280 ~ 290	93
290 ~ 300	94

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.10
比重 d	4.83
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.3	2.5	3.2	3.4	3.5	3.8	4.1	5.0	5.1	6.1	7.4	-
-60 ~ -40	2.3	2.6	3.2	3.5	3.5	3.9	4.3	5.1	5.2	6.3	7.5	-
-40 ~ -20	2.4	2.7	3.4	3.6	3.7	4.0	4.4	5.3	5.4	6.6	7.8	-
-20 ~ 0	2.5	2.8	3.6	3.8	3.8	4.2	4.6	5.5	5.6	6.8	8.1	-
0 ~ 20	2.7	3.1	3.8	4.0	4.1	4.5	4.9	5.8	5.9	7.2	8.5	-
20 ~ 40	2.9	3.2	3.9	4.3	4.3	4.8	5.2	6.1	6.2	7.5	8.8	-
40 ~ 60	3.0	3.4	4.1	4.5	4.6	5.0	5.4	6.4	6.5	7.8	9.2	-
60 ~ 80	3.2	3.6	4.4	4.6	4.7	5.2	5.6	6.6	6.7	8.0	9.6	-
80 ~ 100	3.3	3.7	4.5	4.7	4.9	5.4	5.8	6.9	7.0	8.4	9.9	-
100 ~ 120	3.4	3.8	4.6	4.9	5.0	5.4	6.0	7.1	7.2	8.6	10.2	-
120 ~ 140	3.4	3.9	4.7	5.0	5.1	5.5	6.0	7.2	7.4	8.8	10.4	-
140 ~ 160	3.5	3.9	4.7	5.0	5.1	5.6	6.2	7.3	7.5	8.9	10.6	-
160 ~ 180	3.5	3.9	4.8	5.1	5.2	5.7	6.2	7.4	7.5	9.0	10.7	-

折射率	n_{d}	1.903 66 1.903 660	阿贝数	ν_{d}	31.34	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.028 832
折射率	n_{e}	1.910 476	阿贝数	ν_{e}	31.10	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.029 272

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.848 25
n_{1970}	1.970 09	1.855 30
n_{1530}	1.529 58	1.863 42
n_{1129}	1.128 64	1.871 94
n_{t}	1.013 98	1.875 23
n_{s}	0.852 11	1.881 55
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.886 22
n_{F}	0.706 52	1.890 68
n_{C}	0.656 27	1.895 28
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.896 59
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.897 82
n_{D}	0.589 29	1.903 41
n_{d}	0.587 56	1.903 66
n_{e}	0.546 07	1.910 48
n_{F}	0.486 13	1.924 11
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.925 86
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.938 96
n_{g}	0.435 835	1.941 30
n_{h}	0.404 656	1.956 48
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.156 366 17E+00
A_2	3.295 581 78E-01
A_3	1.721 789 35E+00
B_1	1.228 805 10E-02
B_2	5.555 078 35E-02
B_3	1.244 393 40E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	117.7
刚性率 G (GPa)	45.2
泊松比 σ	0.302
努普硬度 Hk [Class]	660
7	
磨损度 Aa	85

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.020 047
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.009 057
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.008 383
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.015 199
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.037 641
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.017 192
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.015 178
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.021 356
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.013 890
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.015 382
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.695 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.314 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.290 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.527 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.305 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.596 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.526 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.729 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.474 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.525 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.001 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.005 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.005 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	360
λ_{70}	410		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	400	$\lambda_{0.05}$	360
CCI			
B	G	R	
0.00	4.11	4.35	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.06
370	0.31
380	0.56
390	0.71
400	0.80
420	0.89
440	0.934
460	0.956
480	0.970
500	0.980
550	0.992
600	0.995
650	0.996
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.988
2 000	0.972
2 200	0.933
2 400	0.81

热学特性	
应变点 StP (°C)	615
退火点 AP (°C)	638
转变点 Tg (°C)	650
弛垂温度 At (°C)	686
软化点 SP (°C)	713
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	73
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	87
热传导率 λ (W/(mK))	0.861

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	59
-90 ~ -80	60
-80 ~ -70	62
-70 ~ -60	63
-60 ~ -50	64
-50 ~ -40	65
-40 ~ -30	66
-30 ~ -20	68
-20 ~ -10	69
-10 ~ 0	70
0 ~ 10	71
10 ~ 20	72
20 ~ 30	73
30 ~ 40	74
40 ~ 50	75
50 ~ 60	76
60 ~ 70	77
70 ~ 80	78
80 ~ 90	79
90 ~ 100	80
100 ~ 110	81
110 ~ 120	81
120 ~ 130	82
130 ~ 140	83
140 ~ 150	84
150 ~ 160	85
160 ~ 170	85
170 ~ 180	86
180 ~ 190	87
190 ~ 200	87
200 ~ 210	88
210 ~ 220	89
220 ~ 230	89
230 ~ 240	90
240 ~ 250	90
250 ~ 260	91
260 ~ 270	91
270 ~ 280	92
280 ~ 290	92
290 ~ 300	93

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.43
比重 d	4.64
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.4	1.6	2.4	2.6	2.6	3.0	3.4	4.3	4.5	5.6	7.1	-
-60 ~ -40	1.4	1.7	2.4	2.7	2.8	3.1	3.5	4.4	4.6	5.9	7.3	-
-40 ~ -20	1.5	1.9	2.6	2.8	2.9	3.3	3.7	4.7	4.8	6.2	7.7	-
-20 ~ 0	1.7	2.0	2.8	3.1	3.1	3.6	4.0	5.1	5.2	6.6	8.1	-
0 ~ 20	1.9	2.3	3.1	3.3	3.4	3.8	4.3	5.3	5.5	7.0	8.6	-
20 ~ 40	2.1	2.5	3.2	3.6	3.7	4.1	4.6	5.7	5.8	7.3	9.0	-
40 ~ 60	2.3	2.7	3.5	3.7	3.9	4.4	4.9	6.0	6.1	7.6	9.4	-
60 ~ 80	2.4	2.9	3.7	4.0	4.1	4.6	5.1	6.2	6.4	8.0	9.9	-
80 ~ 100	2.6	3.0	3.8	4.1	4.3	4.8	5.4	6.5	6.7	8.3	10.2	-
100 ~ 120	2.7	3.1	4.0	4.3	4.4	4.9	5.5	6.8	6.9	8.6	10.5	-
120 ~ 140	2.7	3.2	4.1	4.4	4.5	5.0	5.6	6.9	7.1	8.8	10.8	-
140 ~ 160	2.7	3.2	4.1	4.4	4.5	5.1	5.8	7.0	7.2	9.0	11.0	-
160 ~ 180	2.8	3.2	4.2	4.5	4.6	5.2	5.8	7.1	7.3	9.1	11.1	-

折射率	n_{d}	1.763 85 1.763 850	阿贝数	ν_{d}	48.49	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 753
折射率	n_{e}	1.767 599	阿贝数	ν_{e}	48.21	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 923

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.725 43
n_{1970}	1.970 09	1.731 68
n_{1530}	1.529 58	1.738 48
n_{1129}	1.128 64	1.744 81
n_{t}	1.013 98	1.747 02
n_{s}	0.852 11	1.751 03
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.753 85
n_{F}	0.706 52	1.756 48
n_{C}	0.656 27	1.759 13
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.759 88
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.760 57
n_{D}	0.589 29	1.763 71
n_{d}	0.587 56	1.763 85
n_{e}	0.546 07	1.767 60
n_{F}	0.486 13	1.774 88
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.775 80
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.782 51
n_{g}	0.435 835	1.783 69
n_{h}	0.404 656	1.791 12
n_{i}	0.365 015	1.804 05

色散公式的参数	
A_1	1.850 785 19E+00
A_2	1.892 048 54E-01
A_3	1.197 631 37E+00
B_1	9.406 575 41E-03
B_2	3.803 451 87E-02
B_3	1.014 268 35E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	5.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	118.7	
刚性率 G (GPa)	45.8	
泊松比 σ	0.296	
努普硬度 Hk [Class]	690	7
磨损度 Aa	81	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 108
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 277
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 721
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 470
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.019 837
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 805
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 429
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.020 364
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 854
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 724
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 199
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.028 253

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.768 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.335 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.299 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.537 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.259 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.558 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.471 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.292 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.807 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.485 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.514 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.774 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.005 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.004 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.004 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.026 3

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	345
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	378	$\lambda_{0.05}$	342
CCI			
B	G	R	
0.00	1.09	1.11	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.02
350	0.19
360	0.48
370	0.71
380	0.83
390	0.905
400	0.941
420	0.972
440	0.982
460	0.988
480	0.992
500	0.994
550	0.996
600	0.996
650	0.996
700	0.997
800	0.997
900	0.996
1 000	0.996
1 200	0.997
1 400	0.995
1 600	0.995
1 800	0.989
2 000	0.972
2 200	0.930
2 400	0.76

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	632
弛垂温度 At (°C)	660
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 71 (100 °C ~ 300 °C) 85
热传导率 λ (W/(mK))	0.890

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	57
-90 ~ -80	58
-80 ~ -70	59
-70 ~ -60	61
-60 ~ -50	62
-50 ~ -40	63
-40 ~ -30	64
-30 ~ -20	65
-20 ~ -10	67
-10 ~ 0	68
0 ~ 10	69
10 ~ 20	70
20 ~ 30	71
30 ~ 40	72
40 ~ 50	73
50 ~ 60	74
60 ~ 70	75
70 ~ 80	76
80 ~ 90	77
90 ~ 100	78
100 ~ 110	79
110 ~ 120	80
120 ~ 130	80
130 ~ 140	81
140 ~ 150	82
150 ~ 160	83
160 ~ 170	84
170 ~ 180	84
180 ~ 190	85
190 ~ 200	86
200 ~ 210	86
210 ~ 220	87
220 ~ 230	87
230 ~ 240	88
240 ~ 250	89
250 ~ 260	89
260 ~ 270	90
270 ~ 280	90
280 ~ 290	90
290 ~ 300	91

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.12
比重 d	4.54
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.5	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	3.1	3.2	3.6	4.2	5.1
-60 ~ -40	1.5	1.6	2.0	2.1	2.2	2.3	2.6	3.0	3.1	3.6	4.1	5.1
-40 ~ -20	1.4	1.7	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	3.0	3.1	3.7	4.2	5.2
-20 ~ 0	1.5	1.7	2.1	2.2	2.2	2.4	2.8	3.2	3.2	3.8	4.3	5.3
0 ~ 20	1.5	1.7	2.1	2.4	2.4	2.6	2.8	3.3	3.4	3.9	4.5	5.6
20 ~ 40	1.6	1.8	2.3	2.4	2.5	2.7	2.9	3.5	3.5	4.1	4.7	5.8
40 ~ 60	1.7	1.9	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.6	3.7	4.3	4.9	6.0
60 ~ 80	1.8	2.1	2.5	2.7	2.7	3.0	3.2	3.7	3.8	4.4	5.0	6.3
80 ~ 100	1.9	2.1	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	3.9	4.6	5.2	6.4
100 ~ 120	1.9	2.2	2.7	2.8	3.0	3.2	3.5	4.0	4.1	4.7	5.4	6.6
120 ~ 140	1.9	2.3	2.8	3.0	3.0	3.3	3.5	4.1	4.2	4.8	5.5	6.8
140 ~ 160	2.0	2.3	2.8	3.0	3.0	3.3	3.6	4.2	4.2	4.9	5.6	6.9
160 ~ 180	2.0	2.3	2.8	3.0	3.0	3.3	3.6	4.2	4.2	4.9	5.6	7.0

折射率	n_{d}	1.755 00 1.755 000	阿贝数	ν_{d}	52.32	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 431
折射率	n_{e}	1.758 440	阿贝数	ν_{e}	52.08	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 562

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.714 14
n_{1970}	1.970 09	1.721 71
n_{1530}	1.529 58	1.729 70
n_{1129}	1.128 64	1.736 66
n_{t}	1.013 98	1.738 95
n_{s}	0.852 11	1.742 93
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.745 65
n_{r}	0.706 52	1.748 14
n_{C}	0.656 27	1.750 63
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.751 32
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.751 97
n_{D}	0.589 29	1.754 87
n_{d}	0.587 56	1.755 00
n_{e}	0.546 07	1.758 44
n_{F}	0.486 13	1.765 06
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.765 88
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.771 91
n_{g}	0.435 835	1.772 96
n_{h}	0.404 656	1.779 54
n_{i}	0.365 015	1.790 82

色散公式的参数	
A_1	1.027 301 80E+00
A_2	9.892 935 64E-01
A_3	1.257 810 57E+00
B_1	1.834 061 29E-02
B_2	3.712 641 95E-03
B_3	8.785 105 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	120.9
刚性率 G (GPa)	46.7
泊松比 σ	0.295
努普硬度 Hk [Class]	730 7
磨损度 Aa	62

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 678
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 974
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 373
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 813
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 958
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 900
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 585
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.017 860
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 373
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 118
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 444
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.024 934

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.809 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.344 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.244 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.547 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.456 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.237 6
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.849 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 8
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 2
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.712 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.017 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.049 3

着色度			
λ_{80}	355	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	328	$\lambda_{0.05}$	272
CCI			
B	G	R	
0.00	0.21	0.21	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.28
290	0.43
300	0.55
310	0.65
320	0.74
330	0.82
340	0.88
350	0.923
360	0.951
370	0.969
380	0.980
390	0.986
400	0.990
420	0.993
440	0.995
460	0.997
480	0.998
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.984
2 000	0.956
2 200	0.87
2 400	0.61

热学特性	
应变点 StP (°C)	644
退火点 AP (°C)	670
转变点 Tg (°C)	690
弛垂温度 At (°C)	710
软化点 SP (°C)	721
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	60
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	74
热传导率 λ (W/(mK))	0.863

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	47
-90 ~ -80	48
-80 ~ -70	50
-70 ~ -60	51
-60 ~ -50	52
-50 ~ -40	53
-40 ~ -30	54
-30 ~ -20	55
-20 ~ -10	56
-10 ~ 0	57
0 ~ 10	58
10 ~ 20	59
20 ~ 30	60
30 ~ 40	61
40 ~ 50	62
50 ~ 60	63
60 ~ 70	64
70 ~ 80	65
80 ~ 90	66
90 ~ 100	67
100 ~ 110	68
110 ~ 120	68
120 ~ 130	69
130 ~ 140	70
140 ~ 150	71
150 ~ 160	71
160 ~ 170	72
170 ~ 180	73
180 ~ 190	73
190 ~ 200	74
200 ~ 210	75
210 ~ 220	75
220 ~ 230	76
230 ~ 240	76
240 ~ 250	77
250 ~ 260	77
260 ~ 270	78
270 ~ 280	78
280 ~ 290	79
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.39
比重 d	4.17
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.4	2.7	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.7	3.7	4.1	4.4	5.1
-60 ~ -40	2.2	2.5	2.8	2.9	2.9	3.0	3.2	3.6	3.6	4.0	4.3	5.1
-40 ~ -20	2.2	2.4	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	3.6	3.9	4.4	5.1
-20 ~ 0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.7	3.7	4.1	4.5	5.2
0 ~ 20	2.4	2.5	2.9	3.1	3.0	3.3	3.4	3.8	3.8	4.2	4.6	5.3
20 ~ 40	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.5	3.9	4.0	4.4	4.8	5.6
40 ~ 60	2.6	2.8	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	4.1	4.1	4.6	5.0	5.8
60 ~ 80	2.7	2.9	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	4.2	4.3	4.7	5.1	6.1
80 ~ 100	2.8	3.0	3.5	3.6	3.6	3.8	4.0	4.4	4.5	4.9	5.4	6.2
100 ~ 120	2.9	3.1	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.6	4.6	5.1	5.6	6.4
120 ~ 140	3.0	3.3	3.7	3.9	3.9	4.1	4.3	4.7	4.8	5.3	5.8	6.6
140 ~ 160	3.2	3.4	3.8	4.0	4.0	4.2	4.4	4.8	4.9	5.4	5.9	6.8
160 ~ 180	3.2	3.4	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	4.9	5.0	5.5	6.0	7.0

折射率	n_{d}	1.953 75 1.953 750	阿贝数	ν_{d}	32.32	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.029 506
折射率	n_{e}	1.960 733	阿贝数	ν_{e}	32.09	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.029 940

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.897 37
n_{1970}	1.970 09	1.904 36
n_{1530}	1.529 58	1.912 50
n_{1129}	1.128 64	1.921 15
n_{t}	1.013 98	1.924 52
n_{s}	0.852 11	1.931 02
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.935 82
n_{F}	0.706 52	1.940 42
n_{C}	0.656 27	1.945 14
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.946 49
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.947 75
n_{D}	0.589 29	1.953 49
n_{d}	0.587 56	1.953 75
n_{e}	0.546 07	1.960 73
n_{F}	0.486 13	1.974 65
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.976 43
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.989 70
n_{g}	0.435 835	1.992 07
n_{h}	0.404 656	2.007 32
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.285 106 29E+00
A_2	3.855 322 64E-01
A_3	2.065 511 20E+00
B_1	1.221 789 62E-02
B_2	5.147 523 42E-02
B_3	1.459 208 70E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	3.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	129.3
刚性率 G (GPa)	49.5
泊松比 σ	0.306
努普硬度 Hk [Class]	730 7
磨损度 Aa	55

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.020 620
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.009 319
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.008 609
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.015 592
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.038 320
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.017 423
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.015 249
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.021 965
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.014 247
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.015 693
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.698 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.315 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.291 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.528 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.298 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.590 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.516 8
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.733 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.475 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.524 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.000 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.001 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.001 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	355
λ_{70}	405		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	390	$\lambda_{0.05}$	352
CCI			
B	G	R	
0.00	2.90	3.06	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.02
360	0.18
370	0.47
380	0.68
390	0.80
400	0.86
420	0.927
440	0.953
460	0.967
480	0.978
500	0.986
550	0.996
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.993
2 000	0.979
2 200	0.952
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	680
退火点 AP (°C)	716
转变点 Tg (°C)	724
弛垂温度 At (°C)	757
软化点 SP (°C)	791
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	74
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	88
热传导率 λ (W/(mK))	0.924

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	60
-90 ~ -80	61
-80 ~ -70	63
-70 ~ -60	64
-60 ~ -50	65
-50 ~ -40	66
-40 ~ -30	68
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	70
-10 ~ 0	71
0 ~ 10	72
10 ~ 20	74
20 ~ 30	75
30 ~ 40	76
40 ~ 50	77
50 ~ 60	78
60 ~ 70	79
70 ~ 80	80
80 ~ 90	80
90 ~ 100	81
100 ~ 110	82
110 ~ 120	83
120 ~ 130	84
130 ~ 140	85
140 ~ 150	85
150 ~ 160	86
160 ~ 170	87
170 ~ 180	87
180 ~ 190	88
190 ~ 200	89
200 ~ 210	89
210 ~ 220	90
220 ~ 230	90
230 ~ 240	91
240 ~ 250	91
250 ~ 260	92
260 ~ 270	92
270 ~ 280	92
280 ~ 290	93
290 ~ 300	93

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.86
比重 d	4.94
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.1	1.4	2.1	2.3	2.3	2.7	3.0	4.0	4.1	5.2	6.7	-
-60 ~ -40	1.0	1.4	2.0	2.2	2.3	2.7	3.1	4.0	4.1	5.3	6.8	-
-40 ~ -20	1.2	1.5	2.1	2.3	2.4	2.8	3.3	4.2	4.3	5.6	7.2	-
-20 ~ 0	1.3	1.6	2.2	2.5	2.5	3.1	3.5	4.4	4.6	5.9	7.5	-
0 ~ 20	1.4	1.7	2.4	2.7	2.8	3.3	3.7	4.7	4.9	6.2	7.8	-
20 ~ 40	1.5	1.9	2.7	2.9	3.0	3.5	3.9	5.0	5.1	6.6	8.3	-
40 ~ 60	1.8	2.1	2.9	3.2	3.2	3.7	4.2	5.3	5.4	7.0	8.7	-
60 ~ 80	1.9	2.2	3.0	3.3	3.4	3.9	4.4	5.6	5.8	7.3	9.1	-
80 ~ 100	1.9	2.4	3.3	3.5	3.6	4.1	4.6	5.8	6.0	7.6	9.4	-
100 ~ 120	2.0	2.4	3.3	3.7	3.8	4.3	4.9	6.1	6.2	7.9	9.8	-
120 ~ 140	2.1	2.5	3.5	3.8	3.9	4.4	5.0	6.2	6.4	8.1	10.1	-
140 ~ 160	2.1	2.6	3.6	3.9	4.0	4.5	5.1	6.4	6.6	8.3	10.4	-
160 ~ 180	2.2	2.6	3.6	3.9	4.0	4.6	5.2	6.5	6.7	8.5	10.6	-

折射率	n_{d}	2.001 00 2.001 000	阿贝数	ν_{d}	29.14	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.034 352
折射率	n_{e}	2.009 118	阿贝数	ν_{e}	28.92	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.034 895

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.938 63
n_{1970}	1.970 09	1.945 85
n_{1530}	1.529 58	1.954 40
n_{1129}	1.128 64	1.963 80
n_{t}	1.013 98	1.967 56
n_{s}	0.852 11	1.974 88
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.980 35
n_{r}	0.706 52	1.985 61
n_{C}	0.656 27	1.991 05
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.992 60
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.994 06
n_{D}	0.589 29	2.000 70
n_{d}	0.587 56	2.001 00
n_{e}	0.546 07	2.009 12
n_{F}	0.486 13	2.025 40
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	2.027 49
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	2.043 19
n_{g}	0.435 835	2.046 00
n_{h}	0.404 656	2.064 24
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.391 406 62E+00
A_2	4.392 192 28E-01
A_3	2.383 584 67E+00
B_1	1.314 675 00E-02
B_2	5.532 260 42E-02
B_3	1.612 599 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	2.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	131.3
刚性率 G (GPa)	50.2
泊松比 σ	0.307
努普硬度 Hk [Class]	720
7	
磨损度 Aa	55

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 490
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 695
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.009 952
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 070
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.045 001
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.020 601
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.018 235
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.025 041
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 519
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.018 376
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.683 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.311 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.526 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.310 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.599 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.530 8
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.717 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.000 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.005 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.005 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	360
λ_{70}	425		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	407	$\lambda_{0.05}$	360
CCI			
B	G	R	
0.00	5.00	5.23	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.05
370	0.25
380	0.49
390	0.66
400	0.76
420	0.87
440	0.924
460	0.951
480	0.968
500	0.980
550	0.995
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.995
2 000	0.983
2 200	0.964
2 400	0.88

热学特性	
应变点 StP (°C)	682
退火点 AP (°C)	718
转变点 Tg (°C)	727
弛垂温度 At (°C)	763
软化点 SP (°C)	792
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 76
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 90
热传导率 λ (W/(mK))	0.944

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	62
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	66
-60 ~ -50	67
-50 ~ -40	68
-40 ~ -30	70
-30 ~ -20	71
-20 ~ -10	72
-10 ~ 0	73
0 ~ 10	74
10 ~ 20	75
20 ~ 30	76
30 ~ 40	77
40 ~ 50	78
50 ~ 60	79
60 ~ 70	80
70 ~ 80	81
80 ~ 90	82
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	84
120 ~ 130	85
130 ~ 140	86
140 ~ 150	87
150 ~ 160	87
160 ~ 170	88
170 ~ 180	89
180 ~ 190	89
190 ~ 200	90
200 ~ 210	91
210 ~ 220	91
220 ~ 230	92
230 ~ 240	92
240 ~ 250	93
250 ~ 260	93
260 ~ 270	94
270 ~ 280	94
280 ~ 290	94
290 ~ 300	95

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	0.76
比重 d	5.02
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.7	1.0	1.7	2.0	2.1	2.5	2.9	4.0	4.2	5.5	7.2	-
-60 ~ -40	0.6	0.9	1.7	2.0	2.0	2.5	2.9	4.1	4.2	5.7	7.5	-
-40 ~ -20	0.6	1.0	1.8	2.1	2.2	2.6	3.1	4.3	4.5	6.0	7.8	-
-20 ~ 0	0.7	1.2	2.0	2.3	2.4	2.8	3.3	4.6	4.8	6.3	8.2	-
0 ~ 20	0.9	1.3	2.2	2.5	2.6	3.1	3.6	4.8	5.0	6.7	8.7	-
20 ~ 40	1.1	1.5	2.4	2.7	2.8	3.3	4.0	5.2	5.4	7.1	9.1	-
40 ~ 60	1.3	1.7	2.6	2.9	3.0	3.6	4.2	5.6	5.8	7.5	9.6	-
60 ~ 80	1.4	1.8	2.8	3.2	3.2	3.9	4.5	5.9	6.1	7.9	10.1	-
80 ~ 100	1.6	2.1	3.1	3.4	3.5	4.1	4.7	6.1	6.3	8.4	10.6	-
100 ~ 120	1.7	2.2	3.3	3.6	3.7	4.4	5.0	6.4	6.7	8.6	11.0	-
120 ~ 140	1.8	2.4	3.4	3.8	3.9	4.6	5.2	6.7	6.9	9.0	11.4	-
140 ~ 160	1.9	2.4	3.5	3.9	4.1	4.7	5.4	7.0	7.2	9.3	11.8	-
160 ~ 180	2.0	2.5	3.6	4.0	4.1	4.8	5.5	7.1	7.4	9.6	12.2	-

折射率	n_{d}	2.001 00 2.001 000	阿贝数	ν_{d}	29.14	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.034 352
折射率	n_{e}	2.009 118	阿贝数	ν_{e}	28.92	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.034 895

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.938 63
n_{1970}	1.970 09	1.945 85
n_{1530}	1.529 58	1.954 40
n_{1129}	1.128 64	1.963 80
n_{t}	1.013 98	1.967 56
n_{s}	0.852 11	1.974 88
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.980 35
n_{r}	0.706 52	1.985 61
n_{C}	0.656 27	1.991 05
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.992 60
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.994 06
n_{D}	0.589 29	2.000 70
n_{d}	0.587 56	2.001 00
n_{e}	0.546 07	2.009 12
n_{F}	0.486 13	2.025 40
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	2.027 49
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	2.043 19
n_{g}	0.435 835	2.046 00
n_{h}	0.404 656	2.064 24
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.391 406 62E+00
A_2	4.392 192 28E-01
A_3	2.383 584 67E+00
B_1	1.314 675 00E-02
B_2	5.532 260 42E-02
B_3	1.612 599 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	2.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	131.3
刚性率 G (GPa)	50.2
泊松比 σ	0.307
努普硬度 Hk [Class]	720 7
磨损度 Aa	55

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 490
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 695
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.009 952
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 070
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.045 001
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.020 601
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.018 235
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.025 041
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 519
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.018 376
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.683 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.311 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.526 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.310 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.599 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.530 8
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.717 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.000 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.005 8
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.005 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	360
λ_{70}	405		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	393	$\lambda_{0.05}$	358
CCI			
B	G	R	
0.00	2.83	2.98	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.06
370	0.31
380	0.61
390	0.78
400	0.86
420	0.933
440	0.959
460	0.973
480	0.982
500	0.988
550	0.996
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.998
1 800	0.992
2 000	0.980
2 200	0.955
2 400	0.86

热学特性	
应变点 StP (°C)	682
退火点 AP (°C)	718
转变点 Tg (°C)	727
弛垂温度 At (°C)	763
软化点 SP (°C)	792
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	76
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	90
热传导率 λ (W/(mK))	0.944

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	62
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	66
-60 ~ -50	67
-50 ~ -40	68
-40 ~ -30	70
-30 ~ -20	71
-20 ~ -10	72
-10 ~ 0	73
0 ~ 10	74
10 ~ 20	75
20 ~ 30	76
30 ~ 40	77
40 ~ 50	78
50 ~ 60	79
60 ~ 70	80
70 ~ 80	81
80 ~ 90	82
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	84
120 ~ 130	85
130 ~ 140	86
140 ~ 150	87
150 ~ 160	87
160 ~ 170	88
170 ~ 180	89
180 ~ 190	89
190 ~ 200	90
200 ~ 210	91
210 ~ 220	91
220 ~ 230	92
230 ~ 240	92
240 ~ 250	93
250 ~ 260	93
260 ~ 270	94
270 ~ 280	94
280 ~ 290	94
290 ~ 300	95

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	0.76
比重 d	5.02
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.7	1.0	1.7	2.0	2.1	2.5	2.9	4.0	4.2	5.5	7.2	-
-60 ~ -40	0.6	0.9	1.7	2.0	2.0	2.5	2.9	4.1	4.2	5.7	7.5	-
-40 ~ -20	0.6	1.0	1.8	2.1	2.2	2.6	3.1	4.3	4.5	6.0	7.8	-
-20 ~ 0	0.7	1.2	2.0	2.3	2.4	2.8	3.3	4.6	4.8	6.3	8.2	-
0 ~ 20	0.9	1.3	2.2	2.5	2.6	3.1	3.6	4.8	5.0	6.7	8.7	-
20 ~ 40	1.1	1.5	2.4	2.7	2.8	3.3	4.0	5.2	5.4	7.1	9.1	-
40 ~ 60	1.3	1.7	2.6	2.9	3.0	3.6	4.2	5.6	5.8	7.5	9.6	-
60 ~ 80	1.4	1.8	2.8	3.2	3.2	3.9	4.5	5.9	6.1	7.9	10.1	-
80 ~ 100	1.6	2.1	3.1	3.4	3.5	4.1	4.7	6.1	6.3	8.4	10.6	-
100 ~ 120	1.7	2.2	3.3	3.6	3.7	4.4	5.0	6.4	6.7	8.6	11.0	-
120 ~ 140	1.8	2.4	3.4	3.8	3.9	4.6	5.2	6.7	6.9	9.0	11.4	-
140 ~ 160	1.9	2.4	3.5	3.9	4.1	4.7	5.4	7.0	7.2	9.3	11.8	-
160 ~ 180	2.0	2.5	3.6	4.0	4.1	4.8	5.5	7.1	7.4	9.6	12.2	-

折射率	n_{d}	1.651 60 1.651 600	阿贝数	ν_{d}	58.54	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.011 130
折射率	n_{e}	1.654 255	阿贝数	ν_{e}	58.34	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.011 215

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.615 23
n_{1970}	1.970 09	1.622 65
n_{1530}	1.529 58	1.630 34
n_{1129}	1.128 64	1.636 71
n_{t}	1.013 98	1.638 70
n_{s}	0.852 11	1.642 04
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.644 25
n_{r}	0.706 52	1.646 24
n_{C}	0.656 27	1.648 19
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.648 74
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.649 24
n_{D}	0.589 29	1.651 50
n_{d}	0.587 56	1.651 60
n_{e}	0.546 07	1.654 26
n_{F}	0.486 13	1.659 32
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.659 95
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.664 53
n_{g}	0.435 835	1.665 32
n_{h}	0.404 656	1.670 29
n_{i}	0.365 015	1.678 73

色散公式的参数	
A_1	9.052 771 43E-01
A_2	7.779 556 84E-01
A_3	1.181 372 86E+00
B_1	1.556 065 07E-02
B_2	2.847 186 26E-03
B_3	8.807 379 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	52.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	110.8	
刚性率 G (GPa)	43.3	
泊松比 σ	0.280	
努普硬度 Hk [Class]	680	7
磨损度 Aa	75	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.009 488
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 943
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 408
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 063
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.013 721
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 999
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 966
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.013 410
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 033
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 518
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 697
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.018 779

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.852 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.354 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.306 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.544 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.232 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.539 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.446 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.204 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.894 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.492 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.508 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.674 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.031 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.007 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.007 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.029 9

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	351	$\lambda_{0.05}$	294
CCI			
B	G	R	
0.00	0.32	0.29	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.01
290	0.03
300	0.08
310	0.19
320	0.34
330	0.51
340	0.67
350	0.79
360	0.88
370	0.930
380	0.960
390	0.974
400	0.983
420	0.990
440	0.993
460	0.995
480	0.997
500	0.998
550	0.998
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.984
1 600	0.989
1 800	0.977
2 000	0.948
2 200	0.83
2 400	0.59

热学特性	
应变点 StP (°C)	580
退火点 AP (°C)	601
转变点 Tg (°C)	619
弛垂温度 At (°C)	656
软化点 SP (°C)	683
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 58
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 73
热传导率 λ (W/(mK))	0.989

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	45
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	52
-30 ~ -20	53
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	63
80 ~ 90	64
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	68
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	71
180 ~ 190	72
190 ~ 200	73
200 ~ 210	73
210 ~ 220	74
220 ~ 230	75
230 ~ 240	75
240 ~ 250	76
250 ~ 260	76
260 ~ 270	77
270 ~ 280	78
280 ~ 290	78
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.98
比重 d	3.24
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.9	4.0	4.2	4.5	5.0
-60 ~ -40	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8	4.1	4.4	4.9
-40 ~ -20	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.8	3.9	4.1	4.4	4.9
-20 ~ 0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.3	4.5	5.1
0 ~ 20	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.7	3.8	4.0	4.1	4.4	4.6	5.2
20 ~ 40	3.1	3.2	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	4.2	4.2	4.5	4.8	5.4
40 ~ 60	3.2	3.3	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.3	4.3	4.7	5.0	5.6
60 ~ 80	3.3	3.5	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.4	4.4	4.9	5.2	5.8
80 ~ 100	3.5	3.6	3.9	4.0	4.0	4.2	4.3	4.6	4.6	5.0	5.3	6.0
100 ~ 120	3.6	3.7	4.0	4.1	4.1	4.3	4.4	4.7	4.7	5.1	5.4	6.1
120 ~ 140	3.6	3.8	4.1	4.2	4.2	4.4	4.5	4.8	4.9	5.2	5.6	6.3
140 ~ 160	3.7	3.9	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6	5.0	5.0	5.3	5.8	6.5
160 ~ 180	3.8	4.0	4.3	4.4	4.4	4.6	4.8	5.1	5.1	5.5	5.9	6.6

折射率	n_{d}	1.713 00 1.712 995	阿贝数	ν_{d}	53.87	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 236
折射率	n_{e}	1.716 150	阿贝数	ν_{e}	53.64	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 352

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.674 18
n_{1970}	1.970 09	1.681 55
n_{1530}	1.529 58	1.689 30
n_{1129}	1.128 64	1.695 97
n_{t}	1.013 98	1.698 13
n_{s}	0.852 11	1.701 86
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.704 38
n_{F}	0.706 52	1.706 69
n_{C}	0.656 27	1.708 97
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.709 61
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.710 21
n_{D}	0.589 29	1.712 88
n_{d}	0.587 56	1.713 00
n_{e}	0.546 07	1.716 15
n_{F}	0.486 13	1.722 21
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.722 97
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.728 48
n_{g}	0.435 835	1.729 43
n_{h}	0.404 656	1.735 45
n_{i}	0.365 015	1.745 75

色散公式的参数	
A_1	1.306 632 91E+00
A_2	5.713 772 53E-01
A_3	1.243 036 05E+00
B_1	6.118 624 48E-03
B_2	2.127 214 70E-02
B_3	9.062 856 86E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	3
耐酸作用稳定性 SR	52.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	114.0
刚性率 G (GPa)	44.2
泊松比 σ	0.289
努普硬度 Hk [Class]	670
7	
磨损度 Aa	81

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 846
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 591
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 021
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 176
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 440
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 225
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 016
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 311
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 486
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 536
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 816
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.022 780

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.819 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.346 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.242 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.545 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.454 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.232 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.860 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.706 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.020 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.041 6

着色度			
λ_{80}	375	λ_5	295
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	356	$\lambda_{0.05}$	295
CCI			
B	G	R	
0.00	0.42	0.39	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	0.03
300	0.07
310	0.15
320	0.28
330	0.44
340	0.60
350	0.74
360	0.84
370	0.905
380	0.944
390	0.965
400	0.977
420	0.988
440	0.991
460	0.994
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.996
650	0.997
700	0.997
800	0.998
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.991
1 600	0.991
1 800	0.981
2 000	0.955
2 200	0.87
2 400	0.62

热学特性	
应变点 StP (°C)	590
退火点 AP (°C)	617
转变点 Tg (°C)	627
弛垂温度 At (°C)	665
软化点 SP (°C)	698
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 62
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 77
热传导率 λ (W/(mK))	0.894

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	48
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	51
-70 ~ -60	52
-60 ~ -50	54
-50 ~ -40	55
-40 ~ -30	56
-30 ~ -20	57
-20 ~ -10	58
-10 ~ 0	59
0 ~ 10	61
10 ~ 20	62
20 ~ 30	63
30 ~ 40	64
40 ~ 50	65
50 ~ 60	66
60 ~ 70	67
70 ~ 80	68
80 ~ 90	69
90 ~ 100	69
100 ~ 110	70
110 ~ 120	71
120 ~ 130	72
130 ~ 140	73
140 ~ 150	74
150 ~ 160	74
160 ~ 170	75
170 ~ 180	76
180 ~ 190	76
190 ~ 200	77
200 ~ 210	78
210 ~ 220	78
220 ~ 230	79
230 ~ 240	79
240 ~ 250	80
250 ~ 260	80
260 ~ 270	81
270 ~ 280	81
280 ~ 290	82
290 ~ 300	82

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.75
比重 d	3.79
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.7	3.8	4.1	4.4	5.2
-60 ~ -40	2.5	2.6	2.9	3.1	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	4.0	4.5	5.1
-40 ~ -20	2.4	2.6	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.7	3.8	4.1	4.4	5.1
-20 ~ 0	2.5	2.7	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5	3.8	3.8	4.2	4.5	5.3
0 ~ 20	2.7	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.4	4.7	5.4
20 ~ 40	2.8	3.0	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	4.0	4.1	4.4	4.8	5.6
40 ~ 60	2.9	3.1	3.4	3.5	3.5	3.7	3.8	4.1	4.2	4.6	5.1	5.8
60 ~ 80	3.0	3.1	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.3	4.4	4.8	5.2	5.9
80 ~ 100	3.1	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.5	4.5	4.9	5.3	6.1
100 ~ 120	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	5.5	6.3
120 ~ 140	3.3	3.4	3.8	3.9	3.9	4.1	4.2	4.7	4.7	5.2	5.6	6.4
140 ~ 160	3.3	3.5	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	4.8	5.2	5.6	6.4
160 ~ 180	3.4	3.5	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.8	4.8	5.2	5.7	6.5

折射率	n_{d}	1.691 00 1.691 002	阿贝数	ν_{d}	54.82	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.012 605
折射率	n_{e}	1.694 007	阿贝数	ν_{e}	54.59	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.012 714

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.653 43
n_{1970}	1.970 09	1.660 64
n_{1530}	1.529 58	1.668 22
n_{1129}	1.128 64	1.674 70
n_{t}	1.013 98	1.676 78
n_{s}	0.852 11	1.680 37
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.682 79
n_{F}	0.706 52	1.684 99
n_{C}	0.656 27	1.687 17
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.687 78
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.688 35
n_{D}	0.589 29	1.690 89
n_{d}	0.587 56	1.691 00
n_{e}	0.546 07	1.694 01
n_{F}	0.486 13	1.699 77
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.700 49
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.705 73
n_{g}	0.435 835	1.706 64
n_{h}	0.404 656	1.712 36
n_{i}	0.365 015	1.722 12

色散公式的参数	
A_1	1.161 956 87E+00
A_2	6.448 600 99E-01
A_3	1.250 622 21E+00
B_1	1.596 595 09E-02
B_2	5.055 024 67E-04
B_3	9.382 841 69E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	107.5
刚性率 G (GPa)	41.8
泊松比 σ	0.287
努普硬度 Hk [Class]	660
7	
磨损度 Aa	89

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 384
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 384
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 833
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 838
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.015 640
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 868
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 714
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.015 476
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 994
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 228
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 486
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.021 625

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.823 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.347 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.240 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.544 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.453 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.227 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.864 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.700 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.019 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.007 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.038 2

着色度			
λ_{80}	375	λ_5	295
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	358	$\lambda_{0.05}$	301
CCI			
B	G	R	
0.00	0.51	0.52	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	0.01
300	0.04
310	0.11
320	0.22
330	0.38
340	0.55
350	0.70
360	0.82
370	0.89
380	0.936
390	0.960
400	0.973
420	0.985
440	0.988
460	0.992
480	0.994
500	0.995
550	0.997
600	0.996
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.992
1 600	0.992
1 800	0.984
2 000	0.963
2 200	0.89
2 400	0.66

热学特性	
应变点 StP (°C)	606
退火点 AP (°C)	630
转变点 Tg (°C)	649
弛垂温度 At (°C)	681
软化点 SP (°C)	707
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 61
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 73
热传导率 λ (W/(mK))	0.895

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	50
-90 ~ -80	51
-80 ~ -70	52
-70 ~ -60	53
-60 ~ -50	54
-50 ~ -40	55
-40 ~ -30	56
-30 ~ -20	57
-20 ~ -10	57
-10 ~ 0	58
0 ~ 10	59
10 ~ 20	60
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	62
50 ~ 60	63
60 ~ 70	64
70 ~ 80	65
80 ~ 90	66
90 ~ 100	66
100 ~ 110	67
110 ~ 120	68
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	70
150 ~ 160	71
160 ~ 170	71
170 ~ 180	72
180 ~ 190	73
190 ~ 200	73
200 ~ 210	74
210 ~ 220	75
220 ~ 230	75
230 ~ 240	76
240 ~ 250	76
250 ~ 260	77
260 ~ 270	78
270 ~ 280	78
280 ~ 290	79
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.85
比重 d	3.63
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.7	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	4.2	4.4	5.0
-60 ~ -40	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.7	3.7	4.0	4.3	4.9
-40 ~ -20	2.4	2.7	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4	5.0
-20 ~ 0	2.5	2.6	2.9	3.0	3.0	3.3	3.4	3.7	3.8	4.1	4.4	5.2
0 ~ 20	2.5	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	5.3
20 ~ 40	2.6	2.8	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5
40 ~ 60	2.8	3.0	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.2	4.6	5.0	5.8
60 ~ 80	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.4	4.4	4.8	5.2	5.9
80 ~ 100	3.0	3.2	3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.5	4.5	5.0	5.5	6.2
100 ~ 120	3.2	3.4	3.7	3.9	3.9	4.1	4.3	4.7	4.7	5.2	5.7	6.5
120 ~ 140	3.3	3.5	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.8	4.9	5.3	5.9	6.7
140 ~ 160	3.4	3.6	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	5.1	5.1	5.6	6.1	6.9
160 ~ 180	3.5	3.8	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8	5.2	5.3	5.7	6.2	7.1

折射率	n_{d}	1.720 00 1.719 995	阿贝数	ν_{d}	50.23	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 334
折射率	n_{e}	1.723 409	阿贝数	ν_{e}	49.98	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 474

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.681 59
n_{1970}	1.970 09	1.688 41
n_{1530}	1.529 58	1.695 67
n_{1129}	1.128 64	1.702 13
n_{t}	1.013 98	1.704 30
n_{s}	0.852 11	1.708 14
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.710 79
n_{F}	0.706 52	1.713 23
n_{C}	0.656 27	1.715 67
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.716 36
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.717 00
n_{D}	0.589 29	1.719 87
n_{d}	0.587 56	1.720 00
n_{e}	0.546 07	1.723 41
n_{F}	0.486 13	1.730 00
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.730 83
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.736 86
n_{g}	0.435 835	1.737 92
n_{h}	0.404 656	1.744 55
n_{i}	0.365 015	1.755 97

色散公式的参数	
A_1	1.528 125 75E+00
A_2	3.679 652 67E-01
A_3	1.117 517 84E+00
B_1	7.768 176 44E-03
B_2	2.720 265 48E-02
B_3	8.886 974 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	106.1
刚性率 G (GPa)	41.0
泊松比 σ	0.294
努普硬度 Hk [Class]	640
磨损度 Aa	89

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 368
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 885
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 325
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 739
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 923
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 914
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 628
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.018 051
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 054
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 053
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 421
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.025 139

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.793 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.340 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.250 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.552 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.462 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.259 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.832 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.487 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.512 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.736 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.010 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.004 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.045 1

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	310
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	357	$\lambda_{0.05}$	309
CCI			
B	G	R	
0.00	0.59	0.60	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.07
320	0.22
330	0.40
340	0.58
350	0.72
360	0.83
370	0.89
380	0.937
390	0.959
400	0.972
420	0.983
440	0.988
460	0.991
480	0.994
500	0.996
550	0.998
600	0.997
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.990
2 000	0.971
2 200	0.922
2 400	0.71

热学特性	
应变点 StP (°C)	582
退火点 AP (°C)	600
转变点 Tg (°C)	628
弛垂温度 At (°C)	658
软化点 SP (°C)	692
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 62
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 76
热传导率 λ (W/(mK))	0.850

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	48
-90 ~ -80	50
-80 ~ -70	51
-70 ~ -60	52
-60 ~ -50	54
-50 ~ -40	55
-40 ~ -30	56
-30 ~ -20	57
-20 ~ -10	58
-10 ~ 0	59
0 ~ 10	60
10 ~ 20	61
20 ~ 30	63
30 ~ 40	64
40 ~ 50	64
50 ~ 60	65
60 ~ 70	66
70 ~ 80	67
80 ~ 90	68
90 ~ 100	69
100 ~ 110	70
110 ~ 120	71
120 ~ 130	71
130 ~ 140	72
140 ~ 150	73
150 ~ 160	74
160 ~ 170	74
170 ~ 180	75
180 ~ 190	76
190 ~ 200	76
200 ~ 210	77
210 ~ 220	77
220 ~ 230	78
230 ~ 240	78
240 ~ 250	79
250 ~ 260	79
260 ~ 270	80
270 ~ 280	80
280 ~ 290	80
290 ~ 300	81

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.17
比重 d	3.86
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.5	3.7	4.0	4.1	4.1	4.3	4.5	4.8	4.9	5.3	5.8	6.6
-60 ~ -40	3.4	3.5	3.9	4.1	4.1	4.3	4.4	4.8	4.8	5.2	5.8	6.6
-40 ~ -20	3.4	3.6	3.9	4.0	4.1	4.2	4.4	4.9	4.9	5.4	5.8	6.7
-20 ~ 0	3.4	3.7	4.1	4.2	4.2	4.4	4.6	4.9	5.0	5.4	6.0	6.9
0 ~ 20	3.6	3.8	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	5.0	5.1	5.6	6.1	7.0
20 ~ 40	3.7	3.9	4.3	4.4	4.4	4.6	4.8	5.2	5.3	5.7	6.3	7.3
40 ~ 60	3.8	4.0	4.4	4.5	4.6	4.8	5.0	5.4	5.4	6.0	6.5	7.5
60 ~ 80	3.9	4.2	4.6	4.7	4.7	4.9	5.2	5.6	5.6	6.1	6.6	7.6
80 ~ 100	4.0	4.2	4.6	4.7	4.8	5.0	5.3	5.7	5.8	6.3	6.8	7.8
100 ~ 120	4.1	4.3	4.7	4.9	4.9	5.1	5.3	5.9	5.9	6.4	7.0	8.0
120 ~ 140	4.2	4.4	4.8	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	6.0	6.6	7.1	8.2
140 ~ 160	4.2	4.4	4.9	5.1	5.1	5.3	5.5	6.0	6.1	6.6	7.2	8.3
160 ~ 180	4.3	4.5	4.9	5.1	5.1	5.3	5.6	6.0	6.1	6.7	7.2	8.3

折射率	n_{d}	1.677 90 1.677 900	阿贝数	ν_{d}	55.34	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.012 250
折射率	n_{e}	1.680 820	阿贝数	ν_{e}	55.08	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.012 361

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.644 14
n_{1970}	1.970 09	1.650 21
n_{1530}	1.529 58	1.656 69
n_{1129}	1.128 64	1.662 42
n_{t}	1.013 98	1.664 33
n_{s}	0.852 11	1.667 68
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.669 98
n_{r}	0.706 52	1.672 08
n_{C}	0.656 27	1.674 19
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.674 78
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.675 33
n_{D}	0.589 29	1.677 79
n_{d}	0.587 56	1.677 90
n_{e}	0.546 07	1.680 82
n_{F}	0.486 13	1.686 44
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.687 14
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.692 25
n_{g}	0.435 835	1.693 14
n_{h}	0.404 656	1.698 72
n_{i}	0.365 015	1.708 26

色散公式的参数	
A_1	9.920 538 95E-01
A_2	7.713 777 31E-01
A_3	1.182 962 64E+00
B_1	1.670 950 63E-02
B_2	2.367 501 56E-03
B_3	1.059 010 80E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	5
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	2
耐酸作用稳定性 SR	53.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.2

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	91.0	
刚性率 G (GPa)	35.4	
泊松比 σ	0.284	
努普硬度 Hk [Class]	560	6
磨损度 Aa	166	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.009 855
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 212
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 712
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 632
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.015 241
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 703
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 580
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.015 119
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 445
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 042
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 319
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.021 121

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.804 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.343 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.244 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.547 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.455 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.234 2
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.845 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 8
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 2
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.708 7

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.001 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.005 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.004 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.027 4

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	285
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	337	$\lambda_{0.05}$	279
CCI			
B	G	R	
0.00	0.26	0.24	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.06
290	0.15
300	0.29
310	0.45
320	0.61
330	0.73
340	0.83
350	0.89
360	0.938
370	0.962
380	0.976
390	0.984
400	0.988
420	0.992
440	0.994
460	0.995
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.991
1 600	0.991
1 800	0.981
2 000	0.963
2 200	0.901
2 400	0.73

热学特性	
应变点 StP (°C)	604
退火点 AP (°C)	630
转变点 Tg (°C)	652
弛垂温度 At (°C)	682
软化点 SP (°C)	716
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 73 (100 °C ~ 300 °C) 86
热传导率 λ (W/(mK))	0.717

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	61
-90 ~ -80	62
-80 ~ -70	63
-70 ~ -60	64
-60 ~ -50	65
-50 ~ -40	66
-40 ~ -30	68
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	70
-10 ~ 0	71
0 ~ 10	72
10 ~ 20	73
20 ~ 30	74
30 ~ 40	75
40 ~ 50	75
50 ~ 60	76
60 ~ 70	77
70 ~ 80	78
80 ~ 90	79
90 ~ 100	80
100 ~ 110	80
110 ~ 120	81
120 ~ 130	82
130 ~ 140	83
140 ~ 150	83
150 ~ 160	84
160 ~ 170	85
170 ~ 180	85
180 ~ 190	86
190 ~ 200	86
200 ~ 210	87
210 ~ 220	87
220 ~ 230	88
230 ~ 240	88
240 ~ 250	89
250 ~ 260	89
260 ~ 270	90
270 ~ 280	90
280 ~ 290	91
290 ~ 300	91

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.61
比重 d	4.01
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	0.8	1.1	1.4	2.0
-60 ~ -40	-0.4	-0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.7	1.1	1.4	1.9
-40 ~ -20	-0.4	-0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.4	2.0
-20 ~ 0	-0.3	-0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.1
0 ~ 20	-0.2	-0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.3	1.6	2.3
20 ~ 40	-0.1	0.0	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.1	1.5	1.8	2.4
40 ~ 60	0.1	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1.2	1.2	1.6	1.9	2.7
60 ~ 80	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.4	1.4	1.8	2.1	2.8
80 ~ 100	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.4	1.5	1.8	2.3	3.0
100 ~ 120	0.3	0.5	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.6	1.6	2.0	2.3	3.1
120 ~ 140	0.4	0.5	0.9	1.0	1.0	1.1	1.3	1.6	1.7	2.1	2.5	3.2
140 ~ 160	0.4	0.6	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.8	1.8	2.2	2.6	3.3
160 ~ 180	0.5	0.6	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.8	1.8	2.2	2.6	3.3

折射率	n_{d}	1.677 90 1.677 900	阿贝数	ν_{d}	55.35	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.012 248
折射率	n_{e}	1.680 821	阿贝数	ν_{e}	55.12	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.012 351

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.641 08
n_{1970}	1.970 09	1.648 21
n_{1530}	1.529 58	1.655 66
n_{1129}	1.128 64	1.662 00
n_{t}	1.013 98	1.664 04
n_{s}	0.852 11	1.667 54
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.669 90
n_{F}	0.706 52	1.672 04
n_{C}	0.656 27	1.674 17
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.674 76
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.675 32
n_{D}	0.589 29	1.677 79
n_{d}	0.587 56	1.677 90
n_{e}	0.546 07	1.680 82
n_{F}	0.486 13	1.686 42
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.687 12
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.692 19
n_{g}	0.435 835	1.693 07
n_{h}	0.404 656	1.698 60
n_{i}	0.365 015	1.708 03

色散公式的参数	
A_1	1.098 870 25E+00
A_2	6.655 004 82E-01
A_3	1.071 836 58E+00
B_1	5.381 037 54E-03
B_2	1.867 177 09E-02
B_3	8.308 165 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	51.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	106.8
刚性率 G (GPa)	41.4
泊松比 σ	0.289
努普硬度 Hk [Class]	700 7
磨损度 Aa	62

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 130
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 273
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 729
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 650
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.015 174
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 655
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 527
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.014 954
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 724
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 056
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 295
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.020 912

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.827 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.348 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.238 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.543 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.451 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.220 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.868 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.693 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.020 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 9
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.040 6

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	310
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	363	$\lambda_{0.05}$	308
CCI			
B	G	R	
0.00	0.53	0.50	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	0.01
310	0.06
320	0.15
330	0.30
340	0.48
350	0.64
360	0.77
370	0.86
380	0.917
390	0.950
400	0.969
420	0.987
440	0.993
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.996
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.981
1 600	0.988
1 800	0.975
2 000	0.944
2 200	0.82
2 400	0.59

热学特性	
应变点 StP (°C)	637
退火点 AP (°C)	670
转变点 Tg (°C)	690
弛垂温度 At (°C)	718
软化点 SP (°C)	750
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	49
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	61
热传导率 λ (W/(mK))	0.914

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	37
-90 ~ -80	38
-80 ~ -70	39
-70 ~ -60	41
-60 ~ -50	42
-50 ~ -40	43
-40 ~ -30	44
-30 ~ -20	45
-20 ~ -10	46
-10 ~ 0	47
0 ~ 10	48
10 ~ 20	49
20 ~ 30	50
30 ~ 40	50
40 ~ 50	51
50 ~ 60	52
60 ~ 70	53
70 ~ 80	54
80 ~ 90	55
90 ~ 100	55
100 ~ 110	56
110 ~ 120	57
120 ~ 130	57
130 ~ 140	58
140 ~ 150	59
150 ~ 160	59
160 ~ 170	60
170 ~ 180	60
180 ~ 190	61
190 ~ 200	62
200 ~ 210	62
210 ~ 220	63
220 ~ 230	63
230 ~ 240	63
240 ~ 250	64
250 ~ 260	64
260 ~ 270	65
270 ~ 280	65
280 ~ 290	65
290 ~ 300	66

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.97
比重 d	3.59
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.5	4.6	4.8	4.9	4.9	5.2	5.3	5.5	5.6	5.9	6.2	6.8
-60 ~ -40	4.3	4.5	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.4	5.4	5.8	6.1	6.7
-40 ~ -20	4.3	4.4	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.4	5.5	5.8	6.2	6.8
-20 ~ 0	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.5	5.6	5.9	6.2	6.8
0 ~ 20	4.4	4.5	4.9	5.0	5.0	5.2	5.3	5.6	5.7	6.0	6.3	7.1
20 ~ 40	4.5	4.6	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.8	5.8	6.2	6.5	7.2
40 ~ 60	4.7	4.8	5.2	5.3	5.3	5.4	5.6	5.9	6.0	6.3	6.7	7.4
60 ~ 80	4.7	4.9	5.2	5.3	5.4	5.5	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9	7.6
80 ~ 100	4.9	5.1	5.4	5.5	5.5	5.7	5.9	6.2	6.3	6.7	7.1	7.8
100 ~ 120	5.0	5.2	5.5	5.7	5.7	5.9	6.0	6.4	6.4	6.8	7.2	8.0
120 ~ 140	5.1	5.3	5.7	5.8	5.8	6.0	6.2	6.5	6.6	7.0	7.5	8.3
140 ~ 160	5.2	5.4	5.8	5.9	5.9	6.1	6.4	6.7	6.8	7.2	7.6	8.4
160 ~ 180	5.4	5.6	5.9	6.0	6.1	6.3	6.5	6.8	6.9	7.3	7.7	8.5

折射率	n_{d}	1.696 80 1.696 797	阿贝数	ν_{d}	55.53	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.012 548
折射率	n_{e}	1.699 788	阿贝数	ν_{e}	55.31	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.012 653

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.658 20
n_{1970}	1.970 09	1.665 78
n_{1530}	1.529 58	1.673 69
n_{1129}	1.128 64	1.680 39
n_{t}	1.013 98	1.682 52
n_{s}	0.852 11	1.686 15
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.688 58
n_{r}	0.706 52	1.690 79
n_{C}	0.656 27	1.692 97
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.693 58
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.694 15
n_{D}	0.589 29	1.696 69
n_{d}	0.587 56	1.696 80
n_{e}	0.546 07	1.699 79
n_{F}	0.486 13	1.705 52
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.706 24
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.711 44
n_{g}	0.435 835	1.712 34
n_{h}	0.404 656	1.718 00
n_{i}	0.365 015	1.727 67

色散公式的参数	
A_1	1.237 209 70E+00
A_2	5.897 226 23E-01
A_3	1.319 218 80E+00
B_1	1.535 513 20E-02
B_2	-3.078 962 50E-04
B_3	9.372 029 47E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	111.8	
刚性率 G (GPa)	43.5	
泊松比 σ	0.284	
努普硬度 Hk [Class]	660	7
磨损度 Aa	83	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 452
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 389
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 823
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 814
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.015 543
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 818
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 665
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.015 333
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 061
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 205
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 448
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.021 437

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.833 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.349 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.238 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.543 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.451 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.221 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.874 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.694 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.025 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.006 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.038 1

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	285
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	349	$\lambda_{0.05}$	285
CCI			
B	G	R	
0.00	0.32	0.29	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.03
290	0.07
300	0.15
310	0.27
320	0.41
330	0.56
340	0.70
350	0.81
360	0.88
370	0.931
380	0.959
390	0.974
400	0.982
420	0.990
440	0.993
460	0.995
480	0.997
500	0.998
550	0.998
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.991
1 600	0.992
1 800	0.982
2 000	0.954
2 200	0.86
2 400	0.59

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	643
弛垂温度 At (°C)	677
软化点 SP (°C)	700
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 58
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 70
热传导率 λ (W/(mK))	0.908

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	44
-90 ~ -80	46
-80 ~ -70	47
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	52
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	63
80 ~ 90	64
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	66
120 ~ 130	67
130 ~ 140	68
140 ~ 150	68
150 ~ 160	69
160 ~ 170	69
170 ~ 180	69
180 ~ 190	70
190 ~ 200	70
200 ~ 210	71
210 ~ 220	71
220 ~ 230	71
230 ~ 240	71
240 ~ 250	71
250 ~ 260	72
260 ~ 270	72
270 ~ 280	72
280 ~ 290	72
290 ~ 300	72

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.86
比重 d	3.70
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	4.8
-60 ~ -40	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	4.1	4.7
-40 ~ -20	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	4.8
-20 ~ 0	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.7	3.7	4.0	4.3	5.0
0 ~ 20	2.7	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	3.8	4.2	4.5	5.2
20 ~ 40	2.7	2.9	3.3	3.3	3.4	3.5	3.7	4.0	4.0	4.3	4.7	5.3
40 ~ 60	2.9	3.1	3.4	3.5	3.5	3.6	3.8	4.1	4.1	4.5	4.9	5.7
60 ~ 80	3.0	3.1	3.6	3.7	3.6	3.9	4.0	4.3	4.4	4.8	5.2	5.9
80 ~ 100	3.1	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0	5.4	6.1
100 ~ 120	3.2	3.4	3.7	3.9	3.9	4.1	4.2	4.6	4.6	5.1	5.6	6.3
120 ~ 140	3.3	3.5	3.8	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	4.8	5.3	5.7	6.5
140 ~ 160	3.3	3.5	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.9	5.0	5.4	5.9	6.7
160 ~ 180	3.4	3.6	4.0	4.2	4.2	4.4	4.6	5.0	5.0	5.5	6.0	6.8

折射率	n_{d}	1.729 16 1.729 157	阿贝数	ν_{d}	54.68	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 335
折射率	n_{e}	1.732 336	阿贝数	ν_{e}	54.45	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 449

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.689 36
n_{1970}	1.970 09	1.697 01
n_{1530}	1.529 58	1.705 04
n_{1129}	1.128 64	1.711 90
n_{t}	1.013 98	1.714 11
n_{s}	0.852 11	1.717 90
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.720 46
n_{F}	0.706 52	1.722 79
n_{C}	0.656 27	1.725 10
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.725 75
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.726 35
n_{D}	0.589 29	1.729 04
n_{d}	0.587 56	1.729 16
n_{e}	0.546 07	1.732 34
n_{F}	0.486 13	1.738 44
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.739 20
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.744 73
n_{g}	0.435 835	1.745 70
n_{h}	0.404 656	1.751 73
n_{i}	0.365 015	1.762 03

色散公式的参数	
A_1	1.502 763 18E+00
A_2	4.302 244 97E-01
A_3	1.347 260 60E+00
B_1	1.454 623 56E-02
B_2	-3.327 841 53E-03
B_3	9.335 083 42E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	120.4
刚性率 G (GPa)	46.7
泊松比 σ	0.289
努普硬度 Hk [Class]	720
7	
磨损度 Aa	69

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 994
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 641
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 056
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 235
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 539
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 260
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 035
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 335
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 640
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 589
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 860
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.022 835

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.824 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.348 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.240 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.544 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.452 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.225 0
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.865 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.697 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.021 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.042 2

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	280
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	343	$\lambda_{0.05}$	281
CCI			
B	G	R	
0.00	0.30	0.31	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.04
290	0.21
300	0.30
310	0.32
320	0.55
330	0.68
340	0.78
350	0.86
360	0.912
370	0.946
380	0.967
390	0.978
400	0.984
420	0.991
440	0.994
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.999
700	0.999
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.996
1 400	0.991
1 600	0.991
1 800	0.982
2 000	0.956
2 200	0.87
2 400	0.60

热学特性	
应变点 StP (°C)	632
退火点 AP (°C)	655
转变点 Tg (°C)	679
弛垂温度 At (°C)	703
软化点 SP (°C)	731
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 58
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 72
热传导率 λ (W/(mK))	0.871

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	44
-90 ~ -80	46
-80 ~ -70	47
-70 ~ -60	48
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	52
-30 ~ -20	53
-20 ~ -10	54
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	71
180 ~ 190	72
190 ~ 200	72
200 ~ 210	73
210 ~ 220	74
220 ~ 230	74
230 ~ 240	74
240 ~ 250	75
250 ~ 260	75
260 ~ 270	76
270 ~ 280	76
280 ~ 290	76
290 ~ 300	77

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.58
比重 d	4.18
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.6	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	3.6	3.6	3.9	4.3	4.9
-60 ~ -40	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	3.5	3.9	4.3	4.9
-40 ~ -20	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.0	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	5.0
-20 ~ 0	2.5	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.6	3.6	4.1	4.4	5.1
0 ~ 20	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	4.2	4.5	5.2
20 ~ 40	2.7	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.2	4.7	5.4
40 ~ 60	2.8	2.9	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	4.0	4.0	4.5	4.9	5.6
60 ~ 80	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.2	4.2	4.6	5.0	5.7
80 ~ 100	3.0	3.2	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.4	4.8	5.2	6.0
100 ~ 120	3.1	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	4.2	4.5	4.5	5.0	5.4	6.1
120 ~ 140	3.2	3.4	3.8	3.8	3.9	4.1	4.2	4.6	4.7	5.1	5.5	6.3
140 ~ 160	3.4	3.6	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	4.8	5.2	5.6	6.4
160 ~ 180	3.4	3.6	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.8	4.8	5.3	5.7	6.5

折射率	n_{d}	1.729 16 1.729 157	阿贝数	ν_{d}	54.59	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 356
折射率	n_{e}	1.732 341	阿贝数	ν_{e}	54.37	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 470

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.689 32
n_{1970}	1.970 09	1.697 00
n_{1530}	1.529 58	1.705 03
n_{1129}	1.128 64	1.711 87
n_{t}	1.013 98	1.714 08
n_{s}	0.852 11	1.717 88
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.720 44
n_{F}	0.706 52	1.722 78
n_{C}	0.656 27	1.725 09
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.725 74
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.726 34
n_{D}	0.589 29	1.729 04
n_{d}	0.587 56	1.729 16
n_{e}	0.546 07	1.732 34
n_{F}	0.486 13	1.738 45
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.739 21
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.744 75
n_{g}	0.435 835	1.745 72
n_{h}	0.404 656	1.751 76
n_{i}	0.365 015	1.762 08

色散公式的参数	
A_1	1.431 317 27E+00
A_2	5.012 968 55E-01
A_3	1.154 648 35E+00
B_1	6.827 832 22E-03
B_2	2.158 403 29E-02
B_3	8.098 327 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	120.4	
刚性率 G (GPa)	46.7	
泊松比 σ	0.289	
努普硬度 Hk [Class]	720	7
磨损度 Aa	69	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 009
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 650
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 064
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 248
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 561
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 269
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 042
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 363
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 656
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 601
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 869
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.022 871

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.824 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.348 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.240 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.544 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.452 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.225 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.865 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.697 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.021 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.006 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.042 8

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	280
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	343	$\lambda_{0.05}$	281
CCI			
B	G	R	
0.00	0.30	0.31	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.04
290	0.21
300	0.30
310	0.32
320	0.55
330	0.68
340	0.78
350	0.86
360	0.912
370	0.946
380	0.967
390	0.978
400	0.984
420	0.991
440	0.994
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.999
700	0.999
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.996
1 400	0.991
1 600	0.991
1 800	0.982
2 000	0.956
2 200	0.87
2 400	0.60

热学特性	
应变点 StP (°C)	632
退火点 AP (°C)	655
转变点 Tg (°C)	679
弛垂温度 At (°C)	703
软化点 SP (°C)	731
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 58
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 72
热传导率 λ (W/(mK))	0.871

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	44
-90 ~ -80	46
-80 ~ -70	47
-70 ~ -60	48
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	52
-30 ~ -20	53
-20 ~ -10	54
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	64
80 ~ 90	65
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	69
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	71
180 ~ 190	72
190 ~ 200	72
200 ~ 210	73
210 ~ 220	74
220 ~ 230	74
230 ~ 240	74
240 ~ 250	75
250 ~ 260	75
260 ~ 270	76
270 ~ 280	76
280 ~ 290	76
290 ~ 300	77

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.58
比重 d	4.18
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.5	2.6	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	3.6	3.6	3.9	4.3	4.9
-60 ~ -40	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	3.5	3.9	4.3	4.9
-40 ~ -20	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.0	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	5.0
-20 ~ 0	2.5	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.6	3.6	4.1	4.4	5.1
0 ~ 20	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	4.2	4.5	5.2
20 ~ 40	2.7	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.2	4.7	5.4
40 ~ 60	2.8	2.9	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	4.0	4.0	4.5	4.9	5.6
60 ~ 80	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.2	4.2	4.6	5.0	5.7
80 ~ 100	3.0	3.2	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.4	4.8	5.2	6.0
100 ~ 120	3.1	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	4.2	4.5	4.5	5.0	5.4	6.1
120 ~ 140	3.2	3.4	3.8	3.8	3.9	4.1	4.2	4.6	4.7	5.1	5.5	6.3
140 ~ 160	3.4	3.6	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	4.8	5.2	5.6	6.4
160 ~ 180	3.4	3.6	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.8	4.8	5.3	5.7	6.5

折射率	n_{d}	1.729 16 1.729 160	阿贝数	ν_{d}	54.09	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 480
折射率	n_{e}	1.732 373	阿贝数	ν_{e}	53.87	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 596

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.689 12
n_{1970}	1.970 09	1.696 82
n_{1530}	1.529 58	1.704 87
n_{1129}	1.128 64	1.711 75
n_{t}	1.013 98	1.713 97
n_{s}	0.852 11	1.717 79
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.720 38
n_{F}	0.706 52	1.722 73
n_{C}	0.656 27	1.725 06
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.725 71
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.726 32
n_{D}	0.589 29	1.729 04
n_{d}	0.587 56	1.729 16
n_{e}	0.546 07	1.732 37
n_{F}	0.486 13	1.738 54
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.739 31
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.744 91
n_{g}	0.435 835	1.745 88
n_{h}	0.404 656	1.751 99
n_{i}	0.365 015	1.762 43

色散公式的参数	
A_1	9.739 975 77E-01
A_2	9.581 863 22E-01
A_3	1.201 633 59E+00
B_1	3.793 326 78E-03
B_2	1.775 745 81E-02
B_3	8.379 896 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	52.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	119.8	
刚性率 G (GPa)	46.3	
泊松比 σ	0.295	
努普硬度 Hk [Class]	720	7
磨损度 Aa	65	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 088
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 686
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 099
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 312
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 725
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 344
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 108
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 544
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 740
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 660
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 936
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.023 120

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.822 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.347 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 4
$\theta_{\text{g,d}}$	1.240 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.544 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.453 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.227 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.863 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 8
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 2
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.700 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.022 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.006 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.011 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.044 8

着色度			
λ_{80}	355	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	327	$\lambda_{0.05}$	
CCI			
B	G	R	
0.00	0.21	0.21	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.29
290	0.43
300	0.55
310	0.66
320	0.75
330	0.82
340	0.88
350	0.925
360	0.953
370	0.970
380	0.980
390	0.986
400	0.990
420	0.993
440	0.995
460	0.997
480	0.998
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.993
1 600	0.993
1 800	0.981
2 000	0.951
2 200	0.85
2 400	0.58

热学特性	
应变点 StP (°C)	610
退火点 AP (°C)	634
转变点 Tg (°C)	657
弛垂温度 At (°C)	690
软化点 SP (°C)	708
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 56
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 70
热传导率 λ (W/(mK))	0.895

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	43
-90 ~ -80	44
-80 ~ -70	45
-70 ~ -60	47
-60 ~ -50	48
-50 ~ -40	49
-40 ~ -30	50
-30 ~ -20	52
-20 ~ -10	53
-10 ~ 0	54
0 ~ 10	55
10 ~ 20	56
20 ~ 30	57
30 ~ 40	58
40 ~ 50	59
50 ~ 60	60
60 ~ 70	61
70 ~ 80	62
80 ~ 90	63
90 ~ 100	63
100 ~ 110	64
110 ~ 120	65
120 ~ 130	66
130 ~ 140	66
140 ~ 150	67
150 ~ 160	68
160 ~ 170	68
170 ~ 180	69
180 ~ 190	69
190 ~ 200	70
200 ~ 210	70
210 ~ 220	71
220 ~ 230	71
230 ~ 240	72
240 ~ 250	72
250 ~ 260	72
260 ~ 270	72
270 ~ 280	73
280 ~ 290	73
290 ~ 300	73

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.61
比重 d	3.98
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.3	3.4	3.7	3.7	3.8	4.0	4.1	4.4	4.4	4.8	5.2	5.8
-60 ~ -40	3.1	3.2	3.6	3.7	3.7	3.9	4.0	4.3	4.3	4.7	5.1	5.7
-40 ~ -20	3.1	3.3	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.3	4.4	4.7	5.1	5.8
-20 ~ 0	3.2	3.3	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.4	4.4	4.9	5.2	5.9
0 ~ 20	3.3	3.4	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	4.5	4.5	5.0	5.4	6.1
20 ~ 40	3.4	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3	4.6	4.7	5.1	5.6	6.3
40 ~ 60	3.5	3.7	4.0	4.1	4.1	4.3	4.4	4.8	4.9	5.3	5.7	6.5
60 ~ 80	3.5	3.8	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6	5.0	5.0	5.5	5.9	6.7
80 ~ 100	3.7	3.9	4.2	4.3	4.5	4.5	4.8	5.2	5.2	5.7	6.1	6.9
100 ~ 120	3.8	4.0	4.4	4.5	4.5	4.7	5.0	5.3	5.3	5.8	6.3	7.1
120 ~ 140	3.9	4.1	4.5	4.6	4.6	4.9	5.0	5.5	5.5	6.0	6.4	7.3
140 ~ 160	4.1	4.3	4.7	4.8	4.8	5.0	5.2	5.6	5.6	6.1	6.6	7.5
160 ~ 180	4.1	4.3	4.7	4.8	4.9	5.1	5.3	5.7	5.7	6.2	6.7	7.6

折射率	n_{d}	1.699 30 1.699 300	阿贝数	ν_{d}	51.11	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 682
折射率	n_{e}	1.702 559	阿贝数	ν_{e}	50.82	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 825

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.668 04
n_{1970}	1.970 09	1.672 70
n_{1530}	1.529 58	1.677 91
n_{1129}	1.128 64	1.682 97
n_{t}	1.013 98	1.684 81
n_{s}	0.852 11	1.688 20
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.690 63
n_{F}	0.706 52	1.692 90
n_{C}	0.656 27	1.695 20
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.695 84
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.696 45
n_{D}	0.589 29	1.699 18
n_{d}	0.587 56	1.699 30
n_{e}	0.546 07	1.702 56
n_{F}	0.486 13	1.708 88
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.709 67
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.715 46
n_{g}	0.435 835	1.716 47
n_{h}	0.404 656	1.722 83
n_{i}	0.365 015	1.733 76

色散公式的参数	
A_1	1.067 884 67E+00
A_2	7.587 353 50E-01
A_3	1.028 046 82E+00
B_1	5.188 960 58E-03
B_2	2.040 043 57E-02
B_3	1.208 263 20E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	1
耐酸作用稳定性 SR	53.1
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.2

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	78.7	
刚性率 G (GPa)	30.2	
泊松比 σ	0.302	
努普硬度 Hk [Class]	490	5
磨损度 Aa	254	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 389
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 570
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 104
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 363
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 174
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 596
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 359
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.017 290
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 038
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 714
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 111
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.024 094

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.759 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.334 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.538 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.255 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.555 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.464 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.263 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.798 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.485 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.514 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.742 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.027 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.003 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.033 3

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	310
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	350	$\lambda_{0.05}$	305
CCI			
B	G	R	
0.00	0.40	0.36	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	0.01
310	0.09
320	0.27
330	0.49
340	0.67
350	0.80
360	0.88
370	0.934
380	0.960
390	0.974
400	0.982
420	0.987
440	0.987
460	0.989
480	0.992
500	0.994
550	0.996
600	0.995
650	0.994
700	0.996
800	0.998
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.998
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.985
2 000	0.969
2 200	0.935
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	593
退火点 AP (°C)	621
转变点 Tg (°C)	633
弛垂温度 At (°C)	680
软化点 SP (°C)	717
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 93
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 107
热传导率 λ (W/(mK))	0.602

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	81
-90 ~ -80	82
-80 ~ -70	83
-70 ~ -60	84
-60 ~ -50	85
-50 ~ -40	86
-40 ~ -30	87
-30 ~ -20	88
-20 ~ -10	89
-10 ~ 0	90
0 ~ 10	91
10 ~ 20	92
20 ~ 30	93
30 ~ 40	94
40 ~ 50	95
50 ~ 60	96
60 ~ 70	97
70 ~ 80	98
80 ~ 90	99
90 ~ 100	99
100 ~ 110	100
110 ~ 120	101
120 ~ 130	102
130 ~ 140	103
140 ~ 150	103
150 ~ 160	104
160 ~ 170	105
170 ~ 180	105
180 ~ 190	106
190 ~ 200	107
200 ~ 210	107
210 ~ 220	108
220 ~ 230	108
230 ~ 240	109
240 ~ 250	110
250 ~ 260	110
260 ~ 270	111
270 ~ 280	111
280 ~ 290	112
290 ~ 300	112

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.23
比重 d	4.38
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-2.5	-2.3	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-1.2	-1.1	-0.7	-0.3	0.6
-60 ~ -40	-2.5	-2.4	-2.1	-2.0	-2.0	-1.8	-1.6	-1.2	-1.2	-0.8	-0.4	0.5
-40 ~ -20	-2.6	-2.4	-2.1	-2.0	-2.0	-1.8	-1.6	-1.3	-1.3	-0.8	-0.3	0.5
-20 ~ 0	-2.6	-2.4	-2.0	-1.9	-1.9	-1.7	-1.5	-1.2	-1.2	-0.7	-0.3	0.6
0 ~ 20	-2.4	-2.3	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-1.1	-1.1	-0.7	-0.1	0.7
20 ~ 40	-2.4	-2.3	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.4	-1.0	-1.0	-0.5	-0.1	0.9
40 ~ 60	-2.3	-2.1	-1.8	-1.7	-1.7	-1.5	-1.3	-0.9	-0.9	-0.4	0.1	1.0
60 ~ 80	-2.2	-2.1	-1.7	-1.5	-1.6	-1.3	-1.1	-0.8	-0.7	-0.3	0.2	1.1
80 ~ 100	-2.1	-2.0	-1.7	-1.5	-1.5	-1.3	-1.0	-0.7	-0.6	-0.1	0.3	1.2
100 ~ 120	-2.1	-1.9	-1.6	-1.5	-1.4	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.1	0.4	1.3
120 ~ 140	-2.0	-1.9	-1.5	-1.4	-1.4	-1.2	-1.0	-0.6	-0.6	0.0	0.5	1.4
140 ~ 160	-2.1	-1.9	-1.4	-1.3	-1.3	-1.1	-0.9	-0.5	-0.4	0.0	0.5	1.5
160 ~ 180	-2.0	-1.8	-1.5	-1.4	-1.3	-1.1	-0.9	-0.5	-0.5	0.0	0.5	1.5

折射率	n_{d}	1.703 00 1.703 000	阿贝数	ν_{d}	52.38	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 422
折射率	n_{e}	1.706 198	阿贝数	ν_{e}	52.11	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 553

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.669 40
n_{1970}	1.970 09	1.674 90
n_{1530}	1.529 58	1.680 93
n_{1129}	1.128 64	1.686 52
n_{t}	1.013 98	1.688 46
n_{s}	0.852 11	1.691 95
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.694 40
n_{F}	0.706 52	1.696 67
n_{C}	0.656 27	1.698 95
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.699 59
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.700 19
n_{D}	0.589 29	1.702 88
n_{d}	0.587 56	1.703 00
n_{e}	0.546 07	1.706 20
n_{F}	0.486 13	1.712 37
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.713 15
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.718 78
n_{g}	0.435 835	1.719 76
n_{h}	0.404 656	1.725 93
n_{i}	0.365 015	1.736 49

色散公式的参数	
A_1	9.352 507 79E-01
A_2	9.059 887 06E-01
A_3	1.433 512 12E+00
B_1	1.808 360 47E-02
B_2	4.084 526 43E-03
B_3	1.386 834 10E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	112.9	
刚性率 G (GPa)	43.6	
泊松比 σ	0.293	
努普硬度 Hk [Class]	700	7
磨损度 Aa	60	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 494
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 551
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 048
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 246
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 764
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 390
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 165
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.016 723
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 135
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 605
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 948
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.023 341

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.781 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.339 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.249 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.550 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.459 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.245 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.821 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.487 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.512 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.722 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.010 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.006 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.040 5

着色度			
λ_{80}	395	λ_5	320
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	374	$\lambda_{0.05}$	320
CCI			
B	G	R	
0.00	1.01	0.99	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.01
320	0.05
330	0.15
340	0.30
350	0.48
360	0.65
370	0.77
380	0.85
390	0.909
400	0.942
420	0.975
440	0.986
460	0.991
480	0.994
500	0.996
550	0.998
600	0.997
650	0.997
700	0.996
800	0.995
900	0.992
1 000	0.991
1 200	0.992
1 400	0.989
1 600	0.992
1 800	0.987
2 000	0.979
2 200	0.949
2 400	0.87

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	769
弛垂温度 At (°C)	823
软化点 SP (°C)	879
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	51
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	64
热传导率 λ (W/(mK))	0.983

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	39
-90 ~ -80	40
-80 ~ -70	41
-70 ~ -60	42
-60 ~ -50	44
-50 ~ -40	45
-40 ~ -30	46
-30 ~ -20	47
-20 ~ -10	48
-10 ~ 0	49
0 ~ 10	50
10 ~ 20	51
20 ~ 30	52
30 ~ 40	53
40 ~ 50	54
50 ~ 60	54
60 ~ 70	55
70 ~ 80	56
80 ~ 90	57
90 ~ 100	58
100 ~ 110	58
110 ~ 120	59
120 ~ 130	60
130 ~ 140	60
140 ~ 150	61
150 ~ 160	62
160 ~ 170	62
170 ~ 180	63
180 ~ 190	63
190 ~ 200	64
200 ~ 210	64
210 ~ 220	65
220 ~ 230	65
230 ~ 240	66
240 ~ 250	66
250 ~ 260	66
260 ~ 270	67
270 ~ 280	67
280 ~ 290	67
290 ~ 300	68

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.64
比重 d	3.85
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	5.9	6.1	6.5	6.6	6.6	6.8	6.9	7.4	7.4	7.8	8.2	9.0
-60 ~ -40	5.8	6.0	6.3	6.4	6.5	6.6	6.9	7.2	7.3	7.7	8.1	9.0
-40 ~ -20	5.7	6.0	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	7.2	7.2	7.7	8.2	9.0
-20 ~ 0	5.8	6.0	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.3	7.3	7.8	8.2	9.1
0 ~ 20	5.9	6.1	6.5	6.6	6.6	6.8	7.0	7.4	7.4	7.9	8.4	9.3
20 ~ 40	5.9	6.2	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.5	7.6	8.1	8.5	9.5
40 ~ 60	6.1	6.3	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.7	7.7	8.2	8.7	9.7
60 ~ 80	6.2	6.4	6.9	7.0	7.0	7.3	7.5	7.9	7.9	8.4	8.9	9.8
80 ~ 100	6.3	6.5	6.9	7.1	7.1	7.3	7.5	8.0	8.0	8.6	9.1	10.1
100 ~ 120	6.4	6.6	7.1	7.2	7.2	7.5	7.7	8.1	8.2	8.7	9.3	10.3
120 ~ 140	6.5	6.7	7.1	7.3	7.3	7.6	7.8	8.2	8.3	8.9	9.4	10.4
140 ~ 160	6.5	6.8	7.3	7.4	7.5	7.7	7.9	8.4	8.5	9.0	9.5	10.6
160 ~ 180	6.6	6.9	7.3	7.5	7.5	7.8	8.0	8.5	8.5	9.1	9.6	10.7

折射率	n_{d}	1.651 00 1.651 000	阿贝数	ν_{d}	56.24	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.011 576
折射率	n_{e}	1.653 761	阿贝数	ν_{e}	56.02	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.011 670

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.615 32
n_{1970}	1.970 09	1.622 34
n_{1530}	1.529 58	1.629 66
n_{1129}	1.128 64	1.635 84
n_{t}	1.013 98	1.637 81
n_{s}	0.852 11	1.641 17
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.643 41
n_{r}	0.706 52	1.645 45
n_{C}	0.656 27	1.647 47
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.648 03
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.648 56
n_{D}	0.589 29	1.650 90
n_{d}	0.587 56	1.651 00
n_{e}	0.546 07	1.653 76
n_{F}	0.486 13	1.659 05
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.659 70
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.664 49
n_{g}	0.435 835	1.665 32
n_{h}	0.404 656	1.670 53
n_{i}	0.365 015	1.679 39

色散公式的参数	
A_1	9.200 850 87E-01
A_2	7.586 461 15E-01
A_3	1.070 730 96E+00
B_1	1.608 296 67E-02
B_2	2.920 593 06E-03
B_3	8.512 112 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	101.9
刚性率 G (GPa)	39.6
泊松比 σ	0.287
努普硬度 Hk [Class]	670
7	
磨损度 Aa	61

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.009 660
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 056
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 530
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 291
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.014 320
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 274
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 206
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.014 075
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 223
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 728
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 942
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.019 692

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.834 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.350 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.237 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.542 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.449 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.215 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.876 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 8
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 2
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.687 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.023 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.006 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.038 2

着色度			
λ_{80}	385	λ_5	
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	367	$\lambda_{0.05}$	311
CCI			
B	G	R	
0.00	0.62	0.63	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.04
320	0.11
330	0.24
340	0.41
350	0.58
360	0.73
370	0.83
380	0.90
390	0.938
400	0.962
420	0.984
440	0.991
460	0.995
480	0.997
500	0.997
550	0.998
600	0.997
650	0.998
700	0.997
800	0.997
900	0.995
1 000	0.993
1 200	0.994
1 400	0.976
1 600	0.986
1 800	0.973
2 000	0.942
2 200	0.81
2 400	0.58

热学特性	
应变点 StP (°C)	646
退火点 AP (°C)	679
转变点 Tg (°C)	688
弛垂温度 At (°C)	725
软化点 SP (°C)	748
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 46
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 57
热传导率 λ (W/(mK))	0.921

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	34
-90 ~ -80	35
-80 ~ -70	36
-70 ~ -60	37
-60 ~ -50	38
-50 ~ -40	39
-40 ~ -30	40
-30 ~ -20	41
-20 ~ -10	42
-10 ~ 0	43
0 ~ 10	44
10 ~ 20	45
20 ~ 30	46
30 ~ 40	47
40 ~ 50	48
50 ~ 60	48
60 ~ 70	49
70 ~ 80	50
80 ~ 90	51
90 ~ 100	51
100 ~ 110	52
110 ~ 120	53
120 ~ 130	53
130 ~ 140	54
140 ~ 150	55
150 ~ 160	55
160 ~ 170	56
170 ~ 180	56
180 ~ 190	57
190 ~ 200	57
200 ~ 210	58
210 ~ 220	58
220 ~ 230	59
230 ~ 240	59
240 ~ 250	59
250 ~ 260	60
260 ~ 270	60
270 ~ 280	60
280 ~ 290	61
290 ~ 300	61

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.17
比重 d	3.36
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.9	5.1	5.4	5.5	5.5	5.6	5.8	6.1	6.2	6.5	6.8	7.4
-60 ~ -40	4.8	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	6.0	6.1	6.4	6.7	7.3
-40 ~ -20	4.8	5.0	5.3	5.4	5.4	5.6	5.8	6.1	6.1	6.4	6.7	7.3
-20 ~ 0	4.9	5.1	5.4	5.5	5.5	5.7	5.8	6.1	6.1	6.5	6.9	7.4
0 ~ 20	5.0	5.2	5.5	5.6	5.6	5.9	6.0	6.3	6.3	6.7	7.0	7.6
20 ~ 40	5.2	5.3	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.5	6.5	6.8	7.2	7.7
40 ~ 60	5.3	5.4	5.8	6.0	6.0	6.1	6.3	6.6	6.6	7.0	7.3	7.9
60 ~ 80	5.4	5.6	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.7	6.7	7.1	7.5	8.1
80 ~ 100	5.6	5.8	6.1	6.2	6.2	6.4	6.5	6.9	6.9	7.2	7.6	8.3
100 ~ 120	5.7	5.9	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	7.0	7.0	7.4	7.7	8.3
120 ~ 140	5.8	6.0	6.3	6.4	6.4	6.6	6.8	7.1	7.1	7.5	7.8	8.5
140 ~ 160	5.8	6.0	6.4	6.5	6.5	6.7	6.8	7.2	7.2	7.7	8.0	8.6
160 ~ 180	6.0	6.2	6.5	6.6	6.6	6.8	7.0	7.3	7.3	7.7	8.1	8.7

折射率	n_{d}	1.693 50 1.693 495	阿贝数	ν_{d}	50.81	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 649
折射率	n_{e}	1.696 745	阿贝数	ν_{e}	50.53	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 789

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.659 98
n_{1970}	1.970 09	1.665 38
n_{1530}	1.529 58	1.671 33
n_{1129}	1.128 64	1.676 89
n_{t}	1.013 98	1.678 83
n_{s}	0.852 11	1.682 33
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.684 80
n_{F}	0.706 52	1.687 09
n_{C}	0.656 27	1.689 39
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.690 04
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.690 65
n_{D}	0.589 29	1.693 37
n_{d}	0.587 56	1.693 50
n_{e}	0.546 07	1.696 75
n_{F}	0.486 13	1.703 04
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.703 83
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.709 60
n_{g}	0.435 835	1.710 61
n_{h}	0.404 656	1.716 96
n_{i}	0.365 015	1.727 88

色散公式的参数	
A_1	1.063 687 89E+00
A_2	7.449 390 67E-01
A_3	1.591 789 42E+00
B_1	1.851 996 40E-02
B_2	1.162 958 62E-03
B_3	1.566 360 25E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	92.8
刚性率 G (GPa)	36.1
泊松比 σ	0.285
努普硬度 Hk [Class]	580
磨损度 Aa	158

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 565
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 596
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 102
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 352
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 117
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 570
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 343
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.017 264
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 214
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 703
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 086
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.024 045

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.774 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.336 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.300 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.538 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.254 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.554 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.464 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.264 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.813 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.486 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.513 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.743 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.011 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.005 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.004 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.034 7

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	320
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	354	$\lambda_{0.05}$	322
CCI			
B	G	R	
0.00	0.30	0.28	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.02
330	0.22
340	0.53
350	0.75
360	0.87
370	0.935
380	0.962
390	0.977
400	0.986
420	0.991
440	0.992
460	0.994
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.977
2 200	0.942
2 400	0.84

热学特性	
应变点 StP (°C)	633
退火点 AP (°C)	659
转变点 Tg (°C)	678
弛垂温度 At (°C)	730
软化点 SP (°C)	770
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 74
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 87
热传导率 λ (W/(mK))	0.728

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	62
-90 ~ -80	63
-80 ~ -70	64
-70 ~ -60	65
-60 ~ -50	67
-50 ~ -40	68
-40 ~ -30	69
-30 ~ -20	70
-20 ~ -10	71
-10 ~ 0	72
0 ~ 10	73
10 ~ 20	74
20 ~ 30	75
30 ~ 40	76
40 ~ 50	77
50 ~ 60	78
60 ~ 70	79
70 ~ 80	79
80 ~ 90	80
90 ~ 100	81
100 ~ 110	82
110 ~ 120	83
120 ~ 130	83
130 ~ 140	84
140 ~ 150	85
150 ~ 160	85
160 ~ 170	86
170 ~ 180	86
180 ~ 190	87
190 ~ 200	88
200 ~ 210	88
210 ~ 220	89
220 ~ 230	89
230 ~ 240	90
240 ~ 250	90
250 ~ 260	90
260 ~ 270	91
270 ~ 280	91
280 ~ 290	91
290 ~ 300	92

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.70
比重 d	4.03
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.9	1.0	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.2	2.2	2.7	3.1	3.9
-60 ~ -40	0.8	0.9	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	2.1	2.2	2.6	2.9	3.8
-40 ~ -20	0.7	0.9	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	2.1	2.1	2.6	3.0	3.8
-20 ~ 0	0.7	0.9	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	2.2	2.2	2.6	3.0	3.9
0 ~ 20	0.7	1.0	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	2.2	2.3	2.7	3.3	4.1
20 ~ 40	0.8	1.0	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.4	2.4	2.9	3.3	4.3
40 ~ 60	1.0	1.2	1.6	1.7	1.7	1.9	2.1	2.5	2.6	3.0	3.5	4.5
60 ~ 80	1.1	1.3	1.6	1.8	1.8	2.1	2.3	2.7	2.8	3.2	3.7	4.6
80 ~ 100	1.2	1.4	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.8	2.8	3.4	3.9	4.8
100 ~ 120	1.3	1.5	1.9	2.0	2.1	2.3	2.5	2.9	3.0	3.5	4.1	5.0
120 ~ 140	1.3	1.6	2.0	2.1	2.1	2.4	2.6	3.0	3.1	3.7	4.2	5.2
140 ~ 160	1.4	1.6	2.1	2.3	2.3	2.5	2.8	3.2	3.3	3.8	4.3	5.3
160 ~ 180	1.5	1.7	2.2	2.3	2.3	2.6	2.8	3.3	3.3	3.9	4.4	5.4

折射率	n_{d}	1.734 00 1.733 997	阿贝数	ν_{d}	51.47	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 261
折射率	n_{e}	1.737 395	阿贝数	ν_{e}	51.24	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 392

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.693 93
n_{1970}	1.970 09	1.701 30
n_{1530}	1.529 58	1.709 11
n_{1129}	1.128 64	1.715 93
n_{t}	1.013 98	1.718 17
n_{s}	0.852 11	1.722 10
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.724 77
n_{F}	0.706 52	1.727 23
n_{C}	0.656 27	1.729 68
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.730 36
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.731 01
n_{D}	0.589 29	1.733 87
n_{d}	0.587 56	1.734 00
n_{e}	0.546 07	1.737 39
n_{F}	0.486 13	1.743 94
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.744 76
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.750 72
n_{g}	0.435 835	1.751 76
n_{h}	0.404 656	1.758 29
n_{i}	0.365 015	1.769 50

色散公式的参数	
A_1	1.139 627 42E+00
A_2	8.052 278 38E-01
A_3	1.294 880 61E+00
B_1	4.932 948 62E-03
B_2	2.024 799 60E-02
B_3	9.347 465 07E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	113.7	
刚性率 G (GPa)	44.0	
泊松比 σ	0.293	
努普硬度 Hk [Class]	680	7
磨损度 Aa	69	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 504
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 905
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 318
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 716
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 767
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 824
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 531
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.017 734
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 190
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 030
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 362
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.024 741

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.806 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.343 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.302 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.245 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.548 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.458 0
$\theta_{\text{i,g}}$	1.243 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.847 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.719 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.018 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.012 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.050 5

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	280
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	347	$\lambda_{0.05}$	283
CCI			
B	G	R	
0.00	0.36	0.33	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	0.02
290	0.11
300	0.20
310	0.34
320	0.48
330	0.62
340	0.74
350	0.83
360	0.89
370	0.934
380	0.959
390	0.973
400	0.982
420	0.990
440	0.993
460	0.995
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.994
1 600	0.994
1 800	0.986
2 000	0.964
2 200	0.905
2 400	0.65

热学特性	
应变点 StP (°C)	591
退火点 AP (°C)	620
转变点 Tg (°C)	641
弛垂温度 At (°C)	675
软化点 SP (°C)	696
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 55
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 69
热传导率 λ (W/(mK))	0.863

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	42
-90 ~ -80	43
-80 ~ -70	45
-70 ~ -60	46
-60 ~ -50	47
-50 ~ -40	48
-40 ~ -30	49
-30 ~ -20	50
-20 ~ -10	51
-10 ~ 0	52
0 ~ 10	53
10 ~ 20	54
20 ~ 30	55
30 ~ 40	56
40 ~ 50	57
50 ~ 60	58
60 ~ 70	59
70 ~ 80	60
80 ~ 90	61
90 ~ 100	62
100 ~ 110	63
110 ~ 120	63
120 ~ 130	64
130 ~ 140	65
140 ~ 150	66
150 ~ 160	67
160 ~ 170	67
170 ~ 180	68
180 ~ 190	69
190 ~ 200	69
200 ~ 210	70
210 ~ 220	70
220 ~ 230	71
230 ~ 240	72
240 ~ 250	72
250 ~ 260	73
260 ~ 270	73
270 ~ 280	74
280 ~ 290	74
290 ~ 300	74

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.87
比重 d	4.04
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.3	4.4	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.6	5.6	6.0	6.4	7.1
-60 ~ -40	4.1	4.3	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	5.4	5.5	6.0	6.3	7.1
-40 ~ -20	4.1	4.3	4.6	4.7	4.7	5.0	5.2	5.5	5.5	5.9	6.3	7.2
-20 ~ 0	4.2	4.3	4.7	4.8	4.8	5.0	5.2	5.5	5.6	6.1	6.5	7.3
0 ~ 20	4.2	4.4	4.7	4.9	4.9	5.1	5.3	5.7	5.8	6.2	6.6	7.5
20 ~ 40	4.3	4.5	4.9	5.0	5.0	5.2	5.4	5.8	5.8	6.4	6.9	7.7
40 ~ 60	4.4	4.6	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	6.0	6.1	6.6	7.0	8.0
60 ~ 80	4.5	4.8	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	6.2	6.2	6.7	7.2	8.2
80 ~ 100	4.6	4.8	5.2	5.4	5.5	5.7	5.9	6.4	6.4	6.9	7.4	8.4
100 ~ 120	4.7	5.0	5.4	5.5	5.6	5.8	6.1	6.6	6.6	7.1	7.7	8.7
120 ~ 140	4.8	5.0	5.6	5.6	5.7	6.0	6.1	6.7	6.7	7.3	7.8	8.9
140 ~ 160	5.0	5.2	5.7	5.8	5.9	6.1	6.3	6.8	6.9	7.4	8.0	9.1
160 ~ 180	5.0	5.3	5.7	5.9	5.9	6.2	6.4	6.9	7.0	7.5	8.1	9.2

折射率	n_{d}	1.741 00 1.740 999	阿贝数	ν_{d}	52.64	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 078
折射率	n_{e}	1.744 354	阿贝数	ν_{e}	52.41	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 203

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.700 16
n_{1970}	1.970 09	1.707 87
n_{1530}	1.529 58	1.715 98
n_{1129}	1.128 64	1.722 97
n_{t}	1.013 98	1.725 25
n_{s}	0.852 11	1.729 18
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.731 86
n_{F}	0.706 52	1.734 30
n_{C}	0.656 27	1.736 73
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.737 41
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.738 04
n_{D}	0.589 29	1.740 87
n_{d}	0.587 56	1.741 00
n_{e}	0.546 07	1.744 35
n_{F}	0.486 13	1.750 80
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.751 61
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.757 48
n_{g}	0.435 835	1.758 50
n_{h}	0.404 656	1.764 91
n_{i}	0.365 015	1.775 89

色散公式的参数	
A_1	1.110 732 92E+00
A_2	8.593 477 73E-01
A_3	1.267 074 33E+00
B_1	4.641 812 48E-03
B_2	1.929 892 61E-02
B_3	8.739 176 98E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	51.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	119.0	
刚性率 G (GPa)	46.1	
泊松比 σ	0.291	
努普硬度 Hk [Class]	720	7
磨损度 Aa	71	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 481
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 871
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 272
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 627
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 502
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 696
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 413
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.017 393
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 160
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 948
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 255
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.024 285

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.815 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.346 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.243 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.546 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.455 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.235 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.856 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.709 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.021 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.006 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.012 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.009 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.048 7

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	280
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	358	$\lambda_{0.05}$	296
CCI			
B	G	R	
0.00	0.58	0.59	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	0.02
300	0.07
310	0.15
320	0.27
330	0.43
340	0.59
350	0.72
360	0.82
370	0.89
380	0.935
390	0.958
400	0.971
420	0.982
440	0.988
460	0.991
480	0.994
500	0.996
550	0.997
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.994
1 800	0.985
2 000	0.959
2 200	0.88
2 400	0.62

热学特性	
应变点 StP (°C)	631
退火点 AP (°C)	646
转变点 Tg (°C)	668
弛垂温度 At (°C)	690
软化点 SP (°C)	724
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 58
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 72
热传导率 λ (W/(mK))	0.861

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	45
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	49
-60 ~ -50	50
-50 ~ -40	51
-40 ~ -30	52
-30 ~ -20	53
-20 ~ -10	54
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	59
40 ~ 50	60
50 ~ 60	61
60 ~ 70	62
70 ~ 80	63
80 ~ 90	64
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	66
120 ~ 130	67
130 ~ 140	68
140 ~ 150	69
150 ~ 160	69
160 ~ 170	70
170 ~ 180	71
180 ~ 190	71
190 ~ 200	72
200 ~ 210	72
210 ~ 220	73
220 ~ 230	74
230 ~ 240	74
240 ~ 250	75
250 ~ 260	75
260 ~ 270	76
270 ~ 280	76
280 ~ 290	76
290 ~ 300	77

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.55
比重 d	4.04
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.6	2.7	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.2	4.5	5.2
-60 ~ -40	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	4.1	4.5	5.1
-40 ~ -20	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	5.2
-20 ~ 0	2.6	2.8	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5	3.9	3.9	4.3	4.7	5.3
0 ~ 20	2.7	2.8	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	4.0	4.1	4.4	4.8	5.5
20 ~ 40	2.8	3.0	3.3	3.4	3.4	3.6	3.8	4.1	4.1	4.5	5.0	5.7
40 ~ 60	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.3	4.4	4.8	5.2	5.9
60 ~ 80	3.0	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.4	4.5	4.9	5.3	6.1
80 ~ 100	3.1	3.3	3.7	3.9	3.9	4.1	4.2	4.6	4.7	5.1	5.5	6.3
100 ~ 120	3.2	3.4	3.7	3.9	3.9	4.1	4.4	4.7	4.8	5.2	5.6	6.4
120 ~ 140	3.3	3.5	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.8	4.9	5.3	5.8	6.6
140 ~ 160	3.4	3.6	4.0	4.1	4.1	4.3	4.5	4.9	4.9	5.4	5.8	6.7
160 ~ 180	3.4	3.6	3.9	4.1	4.1	4.3	4.5	4.9	4.9	5.4	5.9	6.7

折射率	n_{d}	1.741 00 1.741 000	阿贝数	ν_{d}	52.60	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 087
折射率	n_{e}	1.744 357	阿贝数	ν_{e}	52.36	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 216

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.702 06
n_{1970}	1.970 09	1.709 13
n_{1530}	1.529 58	1.716 62
n_{1129}	1.128 64	1.723 22
n_{t}	1.013 98	1.725 41
n_{s}	0.852 11	1.729 25
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.731 89
n_{r}	0.706 52	1.734 31
n_{C}	0.656 27	1.736 73
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.737 41
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.738 04
n_{D}	0.589 29	1.740 87
n_{d}	0.587 56	1.741 00
n_{e}	0.546 07	1.744 36
n_{F}	0.486 13	1.750 82
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.751 63
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.757 51
n_{g}	0.435 835	1.758 54
n_{h}	0.404 656	1.764 97
n_{i}	0.365 015	1.775 98

色散公式的参数	
A_1	1.381 442 25E+00
A_2	5.876 900 89E-01
A_3	1.152 454 65E+00
B_1	6.691 926 52E-03
B_2	2.159 812 33E-02
B_3	8.719 233 00E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	3
耐酸作用稳定性 SR	51.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	116.5
刚性率 G (GPa)	45.1
泊松比 σ	0.292
努普硬度 Hk [Class]	710 7
磨损度 Aa	66

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 323
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 841
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 267
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 624
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 538
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 718
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 432
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.017 446
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 001
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 946
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 270
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.024 357

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.803 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.343 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.302 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.541 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.245 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.547 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.456 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.238 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.844 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.488 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.511 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.713 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.010 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.004 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.046 2

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	300
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	337	$\lambda_{0.05}$	298
CCI			
B	G	R	
0.00	0.26	0.26	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	0.06
310	0.26
320	0.52
330	0.72
340	0.83
350	0.902
360	0.940
370	0.962
380	0.975
390	0.983
400	0.988
420	0.992
440	0.994
460	0.996
480	0.998
500	0.999
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.995
1 600	0.995
1 800	0.986
2 000	0.962
2 200	0.89
2 400	0.66

热学特性	
应变点 StP (°C)	644
退火点 AP (°C)	670
转变点 Tg (°C)	687
弛垂温度 At (°C)	713
软化点 SP (°C)	737
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	61
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	74
热传导率 λ (W/(mK))	0.850

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	48
-90 ~ -80	49
-80 ~ -70	50
-70 ~ -60	52
-60 ~ -50	53
-50 ~ -40	54
-40 ~ -30	55
-30 ~ -20	56
-20 ~ -10	57
-10 ~ 0	58
0 ~ 10	59
10 ~ 20	60
20 ~ 30	61
30 ~ 40	62
40 ~ 50	63
50 ~ 60	64
60 ~ 70	65
70 ~ 80	66
80 ~ 90	67
90 ~ 100	68
100 ~ 110	68
110 ~ 120	69
120 ~ 130	70
130 ~ 140	71
140 ~ 150	71
150 ~ 160	72
160 ~ 170	73
170 ~ 180	73
180 ~ 190	74
190 ~ 200	75
200 ~ 210	75
210 ~ 220	76
220 ~ 230	76
230 ~ 240	77
240 ~ 250	77
250 ~ 260	78
260 ~ 270	78
270 ~ 280	78
280 ~ 290	79
290 ~ 300	79

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.47
比重 d	4.09
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.8	2.9	3.2	3.3	3.3	3.5	3.6	3.9	4.0	4.4	4.8	5.7
-60 ~ -40	2.7	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.8	3.9	4.3	4.7	5.5
-40 ~ -20	2.7	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.9	3.9	4.3	4.7	5.6
-20 ~ 0	2.8	2.9	3.2	3.3	3.3	3.5	3.6	3.9	4.0	4.5	4.9	5.7
0 ~ 20	2.9	3.0	3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	4.1	4.2	4.6	5.0	5.8
20 ~ 40	3.0	3.1	3.4	3.5	3.5	3.7	3.8	4.2	4.2	4.7	5.1	6.0
40 ~ 60	3.1	3.2	3.5	3.6	3.6	3.8	4.0	4.4	4.4	4.8	5.3	6.1
60 ~ 80	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.4	4.5	4.9	5.3	6.2
80 ~ 100	3.2	3.4	3.7	3.9	3.9	4.1	4.2	4.6	4.6	5.0	5.5	6.4
100 ~ 120	3.3	3.5	3.8	3.9	3.9	4.1	4.3	4.7	4.7	5.1	5.6	6.5
120 ~ 140	3.3	3.5	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	4.8	5.2	5.6	6.5
140 ~ 160	3.4	3.6	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	4.8	5.2	5.6	6.6
160 ~ 180	3.4	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3	4.7	4.7	5.1	5.6	6.5

折射率	n_{d}	1.744 00 1.743 997	阿贝数	ν_{d}	44.78	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.016 613
折射率	n_{e}	1.747 946	阿贝数	ν_{e}	44.50	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.016 806

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.705 97
n_{1970}	1.970 09	1.711 77
n_{1530}	1.529 58	1.718 20
n_{1129}	1.128 64	1.724 36
n_{t}	1.013 98	1.726 58
n_{s}	0.852 11	1.730 65
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.733 56
n_{r}	0.706 52	1.736 29
n_{C}	0.656 27	1.739 05
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.739 83
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.740 56
n_{D}	0.589 29	1.743 85
n_{d}	0.587 56	1.744 00
n_{e}	0.546 07	1.747 95
n_{F}	0.486 13	1.755 66
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.756 63
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.763 80
n_{g}	0.435 835	1.765 06
n_{h}	0.404 656	1.773 04
n_{i}	0.365 015	1.787 08

色散公式的参数	
A_1	1.771 300 00E+00
A_2	1.958 142 30E-01
A_3	1.194 878 34E+00
B_1	9.766 524 44E-03
B_2	4.127 186 28E-02
B_3	1.104 581 22E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2～3
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	3.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	93.5
刚性率 G (GPa)	36.1
泊松比 σ	0.295
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	157

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 472
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 488
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 949
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 898
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.021 058
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 394
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 986
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.022 027
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.013 252
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 118
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 688
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.030 448

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.750 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.330 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.535 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.267 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.565 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.480 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.325 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.788 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.483 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.517 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.811 7

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.006 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.004 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.024 2

着色度			
λ_{80}	395	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	372	$\lambda_{0.05}$	340
CCI			
B	G	R	
0.00	1.00	1.02	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.04
350	0.29
360	0.59
370	0.78
380	0.87
390	0.925
400	0.950
420	0.973
440	0.983
460	0.987
480	0.992
500	0.995
550	0.997
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.988
2 000	0.971
2 200	0.928
2 400	0.79

热学特性	
应变点 StP (°C)	590
退火点 AP (°C)	617
转变点 Tg (°C)	631
弛垂温度 At (°C)	677
软化点 SP (°C)	711
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 75
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 88
热传导率 λ (W/(mK))	0.698

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	63
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	66
-60 ~ -50	67
-50 ~ -40	68
-40 ~ -30	70
-30 ~ -20	71
-20 ~ -10	72
-10 ~ 0	73
0 ~ 10	74
10 ~ 20	75
20 ~ 30	75
30 ~ 40	76
40 ~ 50	77
50 ~ 60	78
60 ~ 70	79
70 ~ 80	80
80 ~ 90	81
90 ~ 100	82
100 ~ 110	82
110 ~ 120	83
120 ~ 130	84
130 ~ 140	85
140 ~ 150	85
150 ~ 160	86
160 ~ 170	87
170 ~ 180	87
180 ~ 190	88
190 ~ 200	88
200 ~ 210	89
210 ~ 220	90
220 ~ 230	90
230 ~ 240	91
240 ~ 250	91
250 ~ 260	92
260 ~ 270	92
270 ~ 280	93
280 ~ 290	93
290 ~ 300	93

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.72
比重 d	4.32
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.4	1.6	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	3.0	3.0	3.6	4.1	5.3
-60 ~ -40	1.2	1.5	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.5	4.1	5.3
-40 ~ -20	1.2	1.3	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.9	2.9	3.5	4.2	5.3
-20 ~ 0	1.2	1.4	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	3.0	3.1	3.6	4.3	5.5
0 ~ 20	1.2	1.4	1.8	2.0	2.0	2.3	2.5	3.1	3.2	3.8	4.4	5.7
20 ~ 40	1.3	1.5	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.2	3.2	4.0	4.6	6.0
40 ~ 60	1.4	1.6	2.1	2.2	2.3	2.5	2.8	3.4	3.5	4.1	4.8	6.2
60 ~ 80	1.5	1.8	2.2	2.4	2.4	2.7	3.0	3.5	3.6	4.3	5.0	6.5
80 ~ 100	1.5	1.8	2.4	2.6	2.6	2.9	3.1	3.7	3.8	4.5	5.3	6.7
100 ~ 120	1.6	1.9	2.4	2.6	2.6	3.0	3.3	3.9	4.0	4.7	5.5	7.0
120 ~ 140	1.7	2.0	2.6	2.8	2.8	3.1	3.4	4.0	4.1	4.9	5.7	7.3
140 ~ 160	1.8	2.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.5	4.2	4.2	5.0	5.8	7.5
160 ~ 180	1.9	2.2	2.7	2.9	3.0	3.3	3.6	4.3	4.4	5.2	6.0	7.7

折射率	n_{d}	1.717 00 1.717 004	阿贝数	ν_{d}	47.92	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 961
折射率	n_{e}	1.720 563	阿贝数	ν_{e}	47.64	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 124

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.681 33
n_{1970}	1.970 09	1.686 99
n_{1530}	1.529 58	1.693 20
n_{1129}	1.128 64	1.699 05
n_{t}	1.013 98	1.701 11
n_{s}	0.852 11	1.704 88
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.707 54
n_{F}	0.706 52	1.710 02
n_{C}	0.656 27	1.712 53
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.713 23
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.713 90
n_{D}	0.589 29	1.716 87
n_{d}	0.587 56	1.717 00
n_{e}	0.546 07	1.720 56
n_{F}	0.486 13	1.727 49
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.728 36
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.734 75
n_{g}	0.435 835	1.735 87
n_{h}	0.404 656	1.742 96
n_{i}	0.365 015	1.755 31

色散公式的参数	
A_1	1.642 587 13E+00
A_2	2.396 346 10E-01
A_3	1.224 830 26E+00
B_1	8.682 460 20E-03
B_2	3.512 262 42E-02
B_3	1.166 043 69E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	2
耐酸作用稳定性 SR	53.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	86.8
刚性率 G (GPa)	33.5
泊松比 σ	0.294
努普硬度 Hk [Class]	530
5	
磨损度 Aa	184

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 413
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 990
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 476
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 035
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.018 871
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 386
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 085
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.019 433
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 120
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 328
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 796
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.026 949

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.762 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.333 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.299 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.537 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.261 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.560 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.473 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.298 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.801 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.484 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.515 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.781 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.008 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.024 9

着色度			
λ_{80}	385	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	368	$\lambda_{0.05}$	338
CCI			
B	G	R	
0.00	0.65	0.63	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.10
350	0.41
360	0.69
370	0.83
380	0.916
390	0.951
400	0.968
420	0.982
440	0.987
460	0.990
480	0.993
500	0.995
550	0.997
600	0.996
650	0.996
700	0.997
800	0.999
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.996
1 400	0.994
1 600	0.992
1 800	0.983
2 000	0.966
2 200	0.920
2 400	0.77

热学特性	
应变点 StP (°C)	588
退火点 AP (°C)	614
转变点 Tg (°C)	631
弛垂温度 At (°C)	666
软化点 SP (°C)	701
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	84
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	97
热传导率 λ (W/(mK))	0.655

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	71
-90 ~ -80	72
-80 ~ -70	74
-70 ~ -60	75
-60 ~ -50	76
-50 ~ -40	77
-40 ~ -30	78
-30 ~ -20	79
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	82
10 ~ 20	83
20 ~ 30	84
30 ~ 40	85
40 ~ 50	86
50 ~ 60	87
60 ~ 70	88
70 ~ 80	89
80 ~ 90	90
90 ~ 100	91
100 ~ 110	91
110 ~ 120	92
120 ~ 130	93
130 ~ 140	94
140 ~ 150	94
150 ~ 160	95
160 ~ 170	96
170 ~ 180	96
180 ~ 190	97
190 ~ 200	97
200 ~ 210	98
210 ~ 220	99
220 ~ 230	99
230 ~ 240	100
240 ~ 250	100
250 ~ 260	101
260 ~ 270	101
270 ~ 280	101
280 ~ 290	102
290 ~ 300	102

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.51
比重 d	4.25
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.2	-1.0	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	-0.3	0.0	0.1	0.5	1.0	1.7
-60 ~ -40	-1.4	-1.3	-1.0	-0.8	-0.8	-0.6	-0.5	-0.1	-0.1	0.3	0.9	1.7
-40 ~ -20	-1.5	-1.3	-1.0	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	-0.1	-0.1	0.4	0.8	1.8
-20 ~ 0	-1.5	-1.4	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.1	0.0	0.4	1.0	1.9
0 ~ 20	-1.4	-1.3	-0.9	-0.8	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	0.0	0.6	1.1	2.1
20 ~ 40	-1.3	-1.2	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	-0.3	0.1	0.2	0.7	1.2	2.4
40 ~ 60	-1.3	-1.1	-0.7	-0.6	-0.6	-0.4	-0.2	0.3	0.3	1.0	1.5	2.6
60 ~ 80	-1.3	-1.0	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	0.5	0.5	1.1	1.7	2.8
80 ~ 100	-1.1	-1.0	-0.5	-0.4	-0.4	-0.1	0.1	0.7	0.7	1.3	1.9	3.1
100 ~ 120	-1.1	-0.8	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7	0.8	1.5	2.1	3.4
120 ~ 140	-1.0	-0.8	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	0.4	1.0	1.0	1.7	2.3	3.6
140 ~ 160	-0.9	-0.6	-0.1	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.2	1.8	2.5	3.8
160 ~ 180	-0.8	-0.6	-0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	1.2	1.3	2.0	2.7	4.0

折射率	n_d	1.749 50 1.749 497	阿贝数	ν_d	35.28	色散	$n_F - n_C$	0.021 243
折射率	n_e	1.754 527	阿贝数	ν_e	35.02	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.021 544

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.705 83
n_{1970}	1.970 09	1.711 84
n_{1530}	1.529 58	1.718 66
n_{1129}	1.128 64	1.725 53
n_t	1.013 98	1.728 11
n_s	0.852 11	1.732 96
$n_{A'}$	0.768 19	1.736 49
n_F	0.706 52	1.739 84
n_C	0.656 27	1.743 28
$n_{C'}$	0.643 85	1.744 25
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.745 17
n_D	0.589 29	1.749 31
n_d	0.587 56	1.749 50
n_e	0.546 07	1.754 53
n_F	0.486 13	1.764 52
$n_{F'}$	0.479 99	1.765 79
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.775 30
n_g	0.435 835	1.776 99
n_h	0.404 656	1.787 87
n_i	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.710 147 12E+00
A_2	2.569 432 92E-01
A_3	1.639 862 71E+00
B_1	1.051 610 80E-02
B_2	5.028 096 36E-02
B_3	1.461 812 17E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	97.0
刚性率 G (GPa)	38.1
泊松比 σ	0.273
努普硬度 Hk [Class]	570
摩擦度 Aa	140

部分色散	
$n_C - n_t$	0.015 167
$n_C - n_{A'}$	0.006 783
$n_d - n_C$	0.006 222
$n_e - n_C$	0.011 252
$n_g - n_d$	0.027 489
$n_g - n_F$	0.012 468
$n_h - n_g$	0.010 884
$n_i - n_g$	
$n_{C'} - n_t$	0.016 141
$n_e - n_{C'}$	0.010 278
$n_{F'} - n_e$	0.011 266
$n_i - n_{F'}$	

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.714 0
$\theta_{C,A'}$	0.319 3
$\theta_{d,C}$	0.292 9
$\theta_{e,C}$	0.529 7
$\theta_{g,d}$	1.294 0
$\theta_{g,F}$	0.586 9
$\theta_{h,g}$	0.512 4
$\theta_{i,g}$	
$\theta'_{C,t}$	0.749 2
$\theta'_{e,C'}$	0.477 1
$\theta'_{F',e}$	0.522 9
$\theta'_{i,F'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.001 8
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.000 7
$\Delta\theta_{g,d}$	0.002 6
$\Delta\theta_{g,F}$	0.002 5
$\Delta\theta_{i,g}$	

着色度			
λ_{80}	420	λ_5	355
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	396	$\lambda_{0.05}$	359
CCI			
B	G	R	
0.00	2.84	2.97	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.08
370	0.34
380	0.59
390	0.75
400	0.84
420	0.935
440	0.965
460	0.977
480	0.984
500	0.989
550	0.996
600	0.997
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.996
1 800	0.990
2 000	0.982
2 200	0.950
2 400	0.88

热学特性	
应变点 StP (°C)	583
退火点 AP (°C)	615
转变点 Tg (°C)	626
弛垂温度 At (°C)	690
软化点 SP (°C)	739
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	68
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	81
热传导率 λ (W/(mK))	0.871

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	55
-90 ~ -80	56
-80 ~ -70	57
-70 ~ -60	58
-60 ~ -50	60
-50 ~ -40	61
-40 ~ -30	62
-30 ~ -20	63
-20 ~ -10	64
-10 ~ 0	65
0 ~ 10	66
10 ~ 20	67
20 ~ 30	68
30 ~ 40	69
40 ~ 50	70
50 ~ 60	71
60 ~ 70	72
70 ~ 80	73
80 ~ 90	74
90 ~ 100	75
100 ~ 110	75
110 ~ 120	76
120 ~ 130	77
130 ~ 140	78
140 ~ 150	78
150 ~ 160	79
160 ~ 170	79
170 ~ 180	80
180 ~ 190	81
190 ~ 200	81
200 ~ 210	82
210 ~ 220	82
220 ~ 230	83
230 ~ 240	83
240 ~ 250	83
250 ~ 260	84
260 ~ 270	84
270 ~ 280	84
280 ~ 290	85
290 ~ 300	85

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa))	2.53
比重 d	3.81
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.2	3.4	4.0	4.1	4.2	4.4	4.8	5.5	5.6	6.5	7.4	-
-60 ~ -40	3.1	3.4	3.9	4.1	4.1	4.4	4.7	5.5	5.6	6.5	7.5	-
-40 ~ -20	3.2	3.4	3.9	4.1	4.2	4.5	4.8	5.5	5.6	6.5	7.7	-
-20 ~ 0	3.3	3.5	4.1	4.3	4.3	4.6	4.9	5.8	5.9	6.8	7.9	-
0 ~ 20	3.4	3.6	4.2	4.4	4.4	4.8	5.2	5.9	6.0	7.0	8.1	-
20 ~ 40	3.5	3.8	4.4	4.6	4.6	4.9	5.3	6.1	6.2	7.2	8.4	-
40 ~ 60	3.6	3.9	4.5	4.7	4.8	5.1	5.6	6.3	6.4	7.5	8.6	-
60 ~ 80	3.8	4.1	4.7	4.9	5.0	5.3	5.7	6.5	6.6	7.6	8.8	-
80 ~ 100	3.8	4.1	4.9	5.1	5.1	5.5	5.8	6.6	6.8	7.8	9.1	-
100 ~ 120	3.9	4.3	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	6.8	6.9	8.1	9.3	-
120 ~ 140	4.0	4.3	5.1	5.3	5.3	5.7	6.1	6.9	7.1	8.2	9.5	-
140 ~ 160	4.1	4.4	5.1	5.3	5.4	5.7	6.1	7.0	7.1	8.3	9.6	-
160 ~ 180	4.1	4.4	5.1	5.3	5.4	5.8	6.2	7.1	7.2	8.4	9.7	-

折射率	n_{d}	1.762 00 1.762 001	阿贝数	ν_{d}	40.10	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.019 003
折射率	n_{e}	1.766 509	阿贝数	ν_{e}	39.82	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.019 247

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.720 20
n_{1970}	1.970 09	1.726 40
n_{1530}	1.529 58	1.733 28
n_{1129}	1.128 64	1.739 98
n_{t}	1.013 98	1.742 42
n_{s}	0.852 11	1.746 95
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.750 20
n_{r}	0.706 52	1.753 27
n_{C}	0.656 27	1.756 39
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.757 27
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.758 10
n_{D}	0.589 29	1.761 83
n_{d}	0.587 56	1.762 00
n_{e}	0.546 07	1.766 51
n_{F}	0.486 13	1.775 39
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.776 52
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.784 87
n_{g}	0.435 835	1.786 34
n_{h}	0.404 656	1.795 80
n_{i}	0.365 015	1.812 80

色散公式的参数	
A_1	1.854 129 79E+00
A_2	1.654 503 23E-01
A_3	1.272 554 22E+00
B_1	1.084 381 52E-02
B_2	5.140 509 80E-02
B_3	1.099 868 37E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	51.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	96.7
刚性率 G (GPa)	37.4
泊松比 σ	0.292
努普硬度 Hk [Class]	590
磨损度 Aa	145

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 960
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 182
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 616
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.010 124
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.024 342
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 955
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 453
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.026 457
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 843
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.009 241
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 006
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.036 285

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.734 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.325 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.295 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.532 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.281 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.576 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.497 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.392 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.771 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.480 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.519 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.885 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.000 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.000 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.000 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.003 1

着色度			
λ_{80}	405	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	378	$\lambda_{0.05}$	350
CCI			
B	G	R	
0.00	1.43	1.46	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.06
360	0.37
370	0.67
380	0.82
390	0.89
400	0.932
420	0.963
440	0.976
460	0.984
480	0.989
500	0.993
550	0.997
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.986
2 000	0.970
2 200	0.923
2 400	0.78

热学特性	
应变点 StP (°C)	589
退火点 AP (°C)	617
转变点 Tg (°C)	633
弛垂温度 At (°C)	671
软化点 SP (°C)	709
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 72
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 85
热传导率 λ (W/(mK))	0.741

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	59
-90 ~ -80	61
-80 ~ -70	62
-70 ~ -60	63
-60 ~ -50	64
-50 ~ -40	65
-40 ~ -30	66
-30 ~ -20	67
-20 ~ -10	69
-10 ~ 0	70
0 ~ 10	71
10 ~ 20	72
20 ~ 30	73
30 ~ 40	73
40 ~ 50	74
50 ~ 60	75
60 ~ 70	76
70 ~ 80	77
80 ~ 90	78
90 ~ 100	79
100 ~ 110	79
110 ~ 120	80
120 ~ 130	81
130 ~ 140	82
140 ~ 150	82
150 ~ 160	83
160 ~ 170	84
170 ~ 180	84
180 ~ 190	85
190 ~ 200	86
200 ~ 210	86
210 ~ 220	87
220 ~ 230	87
230 ~ 240	88
240 ~ 250	88
250 ~ 260	89
260 ~ 270	89
270 ~ 280	89
280 ~ 290	90
290 ~ 300	90

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.88
比重 d	4.22
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.7	2.0	2.4	2.5	2.5	2.8	3.1	3.6	3.7	4.3	5.1	6.5
-60 ~ -40	1.6	1.8	2.2	2.3	2.4	2.6	3.0	3.5	3.6	4.2	4.9	6.5
-40 ~ -20	1.4	1.7	2.2	2.4	2.4	2.7	2.9	3.5	3.6	4.4	5.1	6.7
-20 ~ 0	1.5	1.7	2.2	2.4	2.4	2.7	3.1	3.7	3.7	4.5	5.3	7.1
0 ~ 20	1.5	1.8	2.3	2.6	2.5	2.8	3.2	3.8	3.9	4.7	5.5	7.4
20 ~ 40	1.7	1.9	2.5	2.6	2.7	3.0	3.3	4.1	4.1	5.0	5.8	7.7
40 ~ 60	1.8	2.0	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	4.3	4.4	5.2	6.2	8.1
60 ~ 80	2.0	2.2	2.8	3.0	3.1	3.4	3.8	4.5	4.6	5.5	6.6	8.6
80 ~ 100	2.0	2.3	3.0	3.2	3.3	3.7	4.0	4.8	4.9	5.8	6.8	8.9
100 ~ 120	2.2	2.5	3.1	3.4	3.5	3.9	4.2	5.0	5.1	6.1	7.2	9.4
120 ~ 140	2.3	2.7	3.4	3.6	3.7	4.1	4.5	5.3	5.4	6.4	7.5	9.8
140 ~ 160	2.5	2.9	3.6	3.8	3.9	4.3	4.7	5.5	5.6	6.7	7.8	10.2
160 ~ 180	2.6	3.0	3.7	4.0	4.0	4.4	4.8	5.7	5.8	6.9	8.1	10.7

折射率	n_{d}	1.743 20 1.743 198	阿贝数	ν_{d}	49.34	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 063
折射率	n_{e}	1.746 784	阿贝数	ν_{e}	49.10	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 210

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.701 81
n_{1970}	1.970 09	1.709 32
n_{1530}	1.529 58	1.717 30
n_{1129}	1.128 64	1.724 31
n_{t}	1.013 98	1.726 63
n_{s}	0.852 11	1.730 71
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.733 51
n_{F}	0.706 52	1.736 08
n_{C}	0.656 27	1.738 65
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.739 37
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.740 05
n_{D}	0.589 29	1.743 06
n_{d}	0.587 56	1.743 20
n_{e}	0.546 07	1.746 78
n_{F}	0.486 13	1.753 72
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.754 58
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.760 94
n_{g}	0.435 835	1.762 05
n_{h}	0.404 656	1.769 04
n_{i}	0.365 015	1.781 13

色散公式的参数	
A_1	1.606 730 56E+00
A_2	3.664 156 40E-01
A_3	1.317 618 04E+00
B_1	7.750 461 40E-03
B_2	2.899 676 11E-02
B_3	9.307 207 09E+01

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	2
耐酸作用稳定性 SR	52.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	113.2
刚性率 G (GPa)	43.8
泊松比 σ	0.294
努普硬度 Hk [Class]	700
7	
磨损度 Aa	70

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 019
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 143
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 545
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 131
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.018 849
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 331
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 993
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.019 083
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 740
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 410
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 800
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.026 546

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.797 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.341 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.251 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.553 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.464 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.266 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.837 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.487 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.512 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.745 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.019 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.010 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.008 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.045 0

着色度			
λ_{80}	375	λ_5	330
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	360	$\lambda_{0.05}$	331
CCI			
B	G	R	
0.00	0.51	0.52	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.03
340	0.29
350	0.60
360	0.79
370	0.89
380	0.937
390	0.961
400	0.974
420	0.985
440	0.990
460	0.993
480	0.995
500	0.997
550	0.998
600	0.997
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.991
1 600	0.991
1 800	0.980
2 000	0.953
2 200	0.87
2 400	0.62

热学特性	
应变点 StP (°C)	594
退火点 AP (°C)	615
转变点 Tg (°C)	637
弛垂温度 At (°C)	665
软化点 SP (°C)	693
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 55
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 69
热传导率 λ (W/(mK))	0.845

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	42
-90 ~ -80	43
-80 ~ -70	44
-70 ~ -60	46
-60 ~ -50	47
-50 ~ -40	48
-40 ~ -30	49
-30 ~ -20	50
-20 ~ -10	51
-10 ~ 0	52
0 ~ 10	53
10 ~ 20	54
20 ~ 30	55
30 ~ 40	56
40 ~ 50	57
50 ~ 60	58
60 ~ 70	59
70 ~ 80	60
80 ~ 90	61
90 ~ 100	61
100 ~ 110	62
110 ~ 120	63
120 ~ 130	64
130 ~ 140	65
140 ~ 150	65
150 ~ 160	66
160 ~ 170	67
170 ~ 180	67
180 ~ 190	68
190 ~ 200	69
200 ~ 210	69
210 ~ 220	70
220 ~ 230	70
230 ~ 240	71
240 ~ 250	72
250 ~ 260	72
260 ~ 270	73
270 ~ 280	73
280 ~ 290	74
290 ~ 300	74

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.90
比重 d	4.06
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	4.3	4.5	4.9	5.0	5.0	5.2	5.4	5.7	5.8	6.3	6.8	7.7
-60 ~ -40	4.2	4.5	4.8	5.0	5.0	5.2	5.3	5.8	5.9	6.3	6.8	7.8
-40 ~ -20	4.3	4.5	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.8	5.9	6.3	6.9	7.8
-20 ~ 0	4.5	4.6	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	6.0	6.1	6.5	7.0	7.9
0 ~ 20	4.6	4.8	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	6.2	6.2	6.7	7.2	8.1
20 ~ 40	4.7	4.9	5.3	5.4	5.5	5.7	5.9	6.3	6.3	6.9	7.4	8.4
40 ~ 60	4.9	5.1	5.4	5.6	5.6	5.8	6.0	6.5	6.6	7.1	7.6	8.5
60 ~ 80	5.1	5.3	5.7	5.8	5.8	6.0	6.2	6.6	6.7	7.2	7.7	8.7
80 ~ 100	5.1	5.3	5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.8	6.9	7.4	7.9	8.9
100 ~ 120	5.2	5.4	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	7.0	7.0	7.6	8.1	9.1
120 ~ 140	5.3	5.5	6.0	6.1	6.2	6.4	6.6	7.1	7.1	7.6	8.2	9.2
140 ~ 160	5.3	5.6	6.1	6.2	6.2	6.5	6.7	7.1	7.2	7.7	8.3	9.3
160 ~ 180	5.4	5.6	6.1	6.2	6.2	6.5	6.7	7.1	7.2	7.7	8.3	9.4

折射率	n_{d}	1.801 00 1.800 999	阿贝数	ν_{d}	34.97	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.022 907
折射率	n_{e}	1.806 423	阿贝数	ν_{e}	34.72	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.023 227

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.750 94
n_{1970}	1.970 09	1.758 42
n_{1530}	1.529 58	1.766 72
n_{1129}	1.128 64	1.774 75
n_{t}	1.013 98	1.777 66
n_{s}	0.852 11	1.783 04
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.786 91
n_{F}	0.706 52	1.790 55
n_{C}	0.656 27	1.794 27
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.795 33
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.796 32
n_{D}	0.589 29	1.800 80
n_{d}	0.587 56	1.801 00
n_{e}	0.546 07	1.806 42
n_{F}	0.486 13	1.817 18
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.818 56
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.828 79
n_{g}	0.435 835	1.830 61
n_{h}	0.404 656	1.842 36
n_{i}	0.365 015	1.863 91

色散公式的参数	
A_1	1.920 942 21E+00
A_2	2.199 012 08E-01
A_3	1.727 052 31E+00
B_1	1.150 752 41E-02
B_2	5.479 935 43E-02
B_3	1.201 336 74E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	4.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	121.0	
刚性率 G (GPa)	47.3	
泊松比 σ	0.280	
努普硬度 Hk [Class]	660	7
磨损度 Aa	93	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 620
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 369
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 724
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.012 148
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.029 615
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.013 432
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 747
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.033 294
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 674
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.011 094
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.012 133
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.045 352

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.725 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.321 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.293 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.530 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.292 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.586 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.512 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.453 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.760 9
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.477 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.522 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.952 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.014 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.000 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.001 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.021 2

着色度			
λ_{80}	430	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	388	$\lambda_{0.05}$	351
CCI			
B	G	R	
0.00	2.58	2.67	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.03
360	0.28
370	0.57
380	0.73
390	0.82
400	0.87
420	0.932
440	0.954
460	0.968
480	0.977
500	0.985
550	0.994
600	0.994
650	0.994
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.992
2 000	0.976
2 200	0.937
2 400	0.77

热学特性	
应变点 StP (°C)	514
退火点 AP (°C)	544
转变点 Tg (°C)	556
弛垂温度 At (°C)	596
软化点 SP (°C)	629
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 80
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 97
热传导率 λ (W/(mK))	1.06

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	63
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	66
-70 ~ -60	68
-60 ~ -50	69
-50 ~ -40	71
-40 ~ -30	72
-30 ~ -20	74
-20 ~ -10	75
-10 ~ 0	77
0 ~ 10	78
10 ~ 20	79
20 ~ 30	80
30 ~ 40	82
40 ~ 50	83
50 ~ 60	84
60 ~ 70	85
70 ~ 80	86
80 ~ 90	88
90 ~ 100	89
100 ~ 110	90
110 ~ 120	91
120 ~ 130	92
130 ~ 140	93
140 ~ 150	94
150 ~ 160	94
160 ~ 170	95
170 ~ 180	96
180 ~ 190	97
190 ~ 200	98
200 ~ 210	98
210 ~ 220	99
220 ~ 230	100
230 ~ 240	100
240 ~ 250	101
250 ~ 260	101
260 ~ 270	102
270 ~ 280	102
280 ~ 290	103
290 ~ 300	103

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.92
比重 d	3.55
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.3	1.5	2.1	2.2	2.3	2.6	2.8	3.6	3.7	4.5	5.5	7.5
-60 ~ -40	1.1	1.4	2.0	2.1	2.2	2.5	2.8	3.5	3.6	4.5	5.5	7.7
-40 ~ -20	1.0	1.4	1.9	2.1	2.2	2.5	2.8	3.6	3.7	4.6	5.7	8.0
-20 ~ 0	1.1	1.4	2.0	2.2	2.3	2.6	3.0	3.7	3.8	4.9	6.0	8.4
0 ~ 20	1.2	1.5	2.1	2.3	2.4	2.8	3.1	3.9	4.0	5.1	6.3	8.8
20 ~ 40	1.3	1.6	2.3	2.5	2.6	3.0	3.3	4.2	4.3	5.3	6.6	9.4
40 ~ 60	1.4	1.8	2.4	2.7	2.8	3.1	3.5	4.4	4.5	5.6	6.9	9.8
60 ~ 80	1.6	1.9	2.6	2.8	2.9	3.3	3.7	4.6	4.8	6.0	7.3	10.3
80 ~ 100	1.7	2.0	2.8	3.0	3.1	3.5	3.9	4.9	5.0	6.3	7.6	10.8
100 ~ 120	1.8	2.2	2.9	3.2	3.3	3.7	4.2	5.1	5.3	6.6	8.0	11.2
120 ~ 140	1.9	2.3	3.1	3.3	3.4	3.9	4.3	5.4	5.5	6.9	8.3	11.7
140 ~ 160	2.0	2.4	3.2	3.5	3.6	4.0	4.5	5.6	5.7	7.1	8.7	12.2
160 ~ 180	2.0	2.4	3.3	3.6	3.7	4.1	4.6	5.7	6.0	7.4	9.0	12.6

折射率	n_{d}	1.793 60 1.793 600	阿贝数	ν_{d}	37.09	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.021 397
折射率	n_{e}	1.798 672	阿贝数	ν_{e}	36.82	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 692

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.750 73
n_{1970}	1.970 09	1.756 38
n_{1530}	1.529 58	1.762 85
n_{1129}	1.128 64	1.769 52
n_{t}	1.013 98	1.772 07
n_{s}	0.852 11	1.776 92
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.780 47
n_{r}	0.706 52	1.783 85
n_{C}	0.656 27	1.787 32
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.788 30
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.789 23
n_{D}	0.589 29	1.793 41
n_{d}	0.587 56	1.793 60
n_{e}	0.546 07	1.798 67
n_{F}	0.486 13	1.808 72
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.810 00
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.819 50
n_{g}	0.435 835	1.821 19
n_{h}	0.404 656	1.832 00
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.863 531 23E+00
A_2	2.552 156 17E-01
A_3	1.233 991 33E+00
B_1	1.076 206 73E-02
B_2	4.872 486 79E-02
B_3	1.171 251 10E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	52.2
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	2.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	86.8
刚性率 G (GPa)	33.2
泊松比 σ	0.306
努普硬度 Hk [Class]	520
5	
磨损度 Aa	182

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 250
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 846
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 281
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 353
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.027 586
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 470
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 815
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 234
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 369
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 323
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.712 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.320 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.293 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.530 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.289 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.582 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.505 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.748 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.478 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.522 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.008 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.001 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.001 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	415	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	382	$\lambda_{0.05}$	349
CCI			
B	G	R	
0.00	1.77	1.79	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.08
360	0.34
370	0.62
380	0.78
390	0.87
400	0.916
420	0.954
440	0.968
460	0.976
480	0.983
500	0.989
550	0.995
600	0.994
650	0.994
700	0.996
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.984
2 000	0.964
2 200	0.925
2 400	0.80

热学特性	
应变点 StP (°C)	584
退火点 AP (°C)	607
转变点 Tg (°C)	625
弛垂温度 At (°C)	665
软化点 SP (°C)	695
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	95
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	107
热传导率 λ (W/(mK))	0.648

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	83
-90 ~ -80	84
-80 ~ -70	85
-70 ~ -60	86
-60 ~ -50	87
-50 ~ -40	88
-40 ~ -30	89
-30 ~ -20	90
-20 ~ -10	91
-10 ~ 0	92
0 ~ 10	93
10 ~ 20	94
20 ~ 30	95
30 ~ 40	96
40 ~ 50	97
50 ~ 60	98
60 ~ 70	99
70 ~ 80	99
80 ~ 90	100
90 ~ 100	101
100 ~ 110	102
110 ~ 120	102
120 ~ 130	103
130 ~ 140	104
140 ~ 150	104
150 ~ 160	105
160 ~ 170	105
170 ~ 180	106
180 ~ 190	106
190 ~ 200	107
200 ~ 210	107
210 ~ 220	108
220 ~ 230	108
230 ~ 240	109
240 ~ 250	109
250 ~ 260	110
260 ~ 270	110
270 ~ 280	110
280 ~ 290	111
290 ~ 300	111

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.52
比重 d	4.45
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-2.6	-2.4	-1.9	-1.7	-1.7	-1.4	-1.2	-0.5	-0.4	0.4	1.1	-
-60 ~ -40	-2.8	-2.6	-2.0	-1.9	-1.8	-1.6	-1.3	-0.7	-0.6	0.3	1.1	-
-40 ~ -20	-2.8	-2.6	-2.1	-2.0	-1.9	-1.6	-1.3	-0.6	-0.5	0.3	1.2	-
-20 ~ 0	-2.9	-2.7	-2.0	-1.9	-1.8	-1.5	-1.2	-0.5	-0.4	0.4	1.4	-
0 ~ 20	-2.9	-2.5	-2.0	-1.8	-1.7	-1.4	-1.1	-0.4	-0.3	0.6	1.7	-
20 ~ 40	-2.8	-2.5	-1.9	-1.6	-1.6	-1.2	-0.9	-0.2	-0.1	0.8	1.9	-
40 ~ 60	-2.7	-2.4	-1.7	-1.5	-1.4	-1.1	-0.7	0.0	0.1	1.1	2.1	-
60 ~ 80	-2.5	-2.2	-1.6	-1.4	-1.3	-1.0	-0.6	0.2	0.3	1.4	2.5	-
80 ~ 100	-2.4	-2.1	-1.5	-1.2	-1.2	-0.8	-0.4	0.4	0.5	1.6	2.7	-
100 ~ 120	-2.3	-2.0	-1.3	-1.1	-1.0	-0.6	-0.2	0.6	0.7	1.8	3.0	-
120 ~ 140	-2.2	-1.9	-1.2	-1.0	-0.9	-0.5	-0.1	0.8	0.9	2.1	3.3	-
140 ~ 160	-2.2	-1.8	-1.1	-0.8	-0.8	-0.4	0.1	1.0	1.1	2.3	3.5	-
160 ~ 180	-2.1	-1.8	-1.0	-0.8	-0.7	-0.3	0.2	1.1	1.4	2.6	3.9	-

折射率	n_{d}	1.654 12 1.654 115	阿贝数	ν_{d}	39.68	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.016 484
折射率	n_{e}	1.658 026	阿贝数	ν_{e}	39.43	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.016 687

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.614 10
n_{1970}	1.970 09	1.620 70
n_{1530}	1.529 58	1.627 87
n_{1129}	1.128 64	1.634 48
n_{t}	1.013 98	1.636 77
n_{s}	0.852 11	1.640 90
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.643 79
n_{F}	0.706 52	1.646 49
n_{C}	0.656 27	1.649 23
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.650 00
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.650 72
n_{D}	0.589 29	1.653 97
n_{d}	0.587 56	1.654 12
n_{e}	0.546 07	1.658 03
n_{F}	0.486 13	1.665 71
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.666 68
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.673 89
n_{g}	0.435 835	1.675 17
n_{h}	0.404 656	1.683 31
n_{i}	0.365 015	1.697 91

色散公式的参数	
A_1	1.475 445 21E+00
A_2	1.930 600 95E-01
A_3	1.509 390 10E+00
B_1	9.558 367 40E-03
B_2	4.604 304 83E-02
B_3	1.264 227 46E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	90.2	
刚性率 G (GPa)	36.1	
泊松比 σ	0.248	
努普硬度 Hk [Class]	570	6
磨损度 Aa	123	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 452
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 432
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 890
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 801
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.021 051
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 457
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 144
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.022 741
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.013 223
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 030
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 657
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.031 224

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.755 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.329 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.533 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.277 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.573 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.494 1
$\theta_{\text{i,g}}$	1.379 6
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.792 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.871 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.022 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.005 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.013 2

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	325
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	357	$\lambda_{0.05}$	328
CCI			
B	G	R	
0.00	0.66	0.69	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.12
340	0.47
350	0.71
360	0.83
370	0.902
380	0.936
390	0.957
400	0.969
420	0.980
440	0.985
460	0.988
480	0.991
500	0.994
550	0.997
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.991
1 600	0.994
1 800	0.989
2 000	0.976
2 200	0.919
2 400	0.80

热学特性	
应变点 StP (°C)	489
退火点 AP (°C)	511
转变点 Tg (°C)	526
弛垂温度 At (°C)	585
软化点 SP (°C)	645
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 68
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 85
热传导率 λ (W/(mK))	0.965

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	53
-90 ~ -80	55
-80 ~ -70	56
-70 ~ -60	57
-60 ~ -50	59
-50 ~ -40	60
-40 ~ -30	61
-30 ~ -20	62
-20 ~ -10	64
-10 ~ 0	65
0 ~ 10	66
10 ~ 20	67
20 ~ 30	68
30 ~ 40	69
40 ~ 50	70
50 ~ 60	72
60 ~ 70	73
70 ~ 80	74
80 ~ 90	75
90 ~ 100	76
100 ~ 110	77
110 ~ 120	78
120 ~ 130	78
130 ~ 140	79
140 ~ 150	80
150 ~ 160	81
160 ~ 170	82
170 ~ 180	83
180 ~ 190	84
190 ~ 200	84
200 ~ 210	85
210 ~ 220	86
220 ~ 230	87
230 ~ 240	87
240 ~ 250	88
250 ~ 260	89
260 ~ 270	89
270 ~ 280	90
280 ~ 290	91
290 ~ 300	91

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.22
比重 d	3.02
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.7	3.0	3.4	3.5	3.5	3.7	3.9	4.5	4.5	5.1	5.7	7.1
-60 ~ -40	2.7	2.9	3.2	3.5	3.5	3.7	3.9	4.4	4.5	5.1	5.8	7.1
-40 ~ -20	2.7	2.9	3.3	3.4	3.5	3.8	4.0	4.5	4.6	5.2	5.9	7.4
-20 ~ 0	2.8	3.0	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.6	4.6	5.4	6.1	7.6
0 ~ 20	2.8	3.1	3.5	3.8	3.7	4.0	4.3	4.8	4.9	5.6	6.3	7.9
20 ~ 40	3.0	3.2	3.7	3.8	3.9	4.1	4.4	5.0	5.1	5.8	6.6	8.2
40 ~ 60	3.1	3.3	3.9	4.1	4.1	4.4	4.7	5.2	5.3	6.1	6.9	8.5
60 ~ 80	3.3	3.5	4.0	4.2	4.3	4.5	4.8	5.4	5.6	6.4	7.2	8.9
80 ~ 100	3.5	3.7	4.2	4.4	4.5	4.8	5.1	5.7	5.8	6.6	7.4	9.3
100 ~ 120	3.6	3.9	4.4	4.6	4.6	4.9	5.2	5.9	6.0	6.8	7.7	9.7
120 ~ 140	3.7	4.0	4.5	4.7	4.8	5.1	5.4	6.1	6.2	7.0	8.0	10.0
140 ~ 160	3.8	4.1	4.7	4.9	4.9	5.2	5.6	6.4	6.5	7.3	8.3	10.3
160 ~ 180	4.0	4.3	4.9	5.1	5.1	5.5	5.8	6.5	6.6	7.5	8.5	10.5

折射率	n_{d}	1.720 47 1.720 467	阿贝数	ν_{d}	34.71	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.020 758
折射率	n_{e}	1.725 385	阿贝数	ν_{e}	34.47	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 042

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.675 34
n_{1970}	1.970 09	1.681 98
n_{1530}	1.529 58	1.689 41
n_{1129}	1.128 64	1.696 65
n_{t}	1.013 98	1.699 28
n_{s}	0.852 11	1.704 16
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.707 67
n_{F}	0.706 52	1.710 99
n_{C}	0.656 27	1.714 37
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.715 32
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.716 22
n_{D}	0.589 29	1.720 29
n_{d}	0.587 56	1.720 47
n_{e}	0.546 07	1.725 38
n_{F}	0.486 13	1.735 12
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.736 36
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.745 59
n_{g}	0.435 835	1.747 23
n_{h}	0.404 656	1.757 77
n_{i}	0.365 015	1.776 89

色散公式的参数	
A_1	1.613 441 36E+00
A_2	2.572 958 88E-01
A_3	1.983 644 55E+00
B_1	1.063 867 52E-02
B_2	4.870 716 24E-02
B_3	1.597 844 04E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	101.7	
刚性率 G (GPa)	40.7	
泊松比 σ	0.250	
努普硬度 Hk [Class]	600	6
磨损度 Aa	153	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 084
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 690
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 102
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 020
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.026 767
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 111
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 534
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.029 660
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 041
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 063
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.010 979
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.040 530

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.726 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.322 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.530 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.289 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.583 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.507 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.428 8
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.762 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.478 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.521 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.926 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.017 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.004 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.001 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.005 6

着色度			
λ_{80}	390	λ_5	330
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	371	$\lambda_{0.05}$	331
CCI			
B	G	R	
0.00	1.38	1.48	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.03
340	0.24
350	0.49
360	0.67
370	0.79
380	0.86
390	0.908
400	0.936
420	0.962
440	0.972
460	0.979
480	0.984
500	0.989
550	0.996
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.997
1 800	0.992
2 000	0.984
2 200	0.955
2 400	0.88

热学特性	
应变点 StP (°C)	476
退火点 AP (°C)	499
转变点 Tg (°C)	514
弛垂温度 At (°C)	564
软化点 SP (°C)	611
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 80
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 103
热传导率 λ (W/(mK))	1.05

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	61
-90 ~ -80	63
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	66
-60 ~ -50	68
-50 ~ -40	70
-40 ~ -30	71
-30 ~ -20	73
-20 ~ -10	75
-10 ~ 0	76
0 ~ 10	78
10 ~ 20	79
20 ~ 30	81
30 ~ 40	82
40 ~ 50	84
50 ~ 60	85
60 ~ 70	87
70 ~ 80	88
80 ~ 90	89
90 ~ 100	91
100 ~ 110	92
110 ~ 120	93
120 ~ 130	94
130 ~ 140	96
140 ~ 150	97
150 ~ 160	98
160 ~ 170	99
170 ~ 180	100
180 ~ 190	102
190 ~ 200	103
200 ~ 210	104
210 ~ 220	105
220 ~ 230	106
230 ~ 240	107
240 ~ 250	108
250 ~ 260	109
260 ~ 270	109
270 ~ 280	110
280 ~ 290	111
290 ~ 300	112

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.90
比重 d	3.19
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.7	2.0	2.4	2.5	2.6	2.8	3.2	3.8	3.9	4.6	5.6	7.7
-60 ~ -40	1.6	1.8	2.3	2.5	2.6	2.8	3.1	3.7	3.8	4.7	5.6	7.6
-40 ~ -20	1.6	1.9	2.3	2.5	2.5	2.8	3.1	3.8	3.9	4.7	5.7	7.8
-20 ~ 0	1.6	1.9	2.4	2.6	2.7	2.9	3.2	3.9	4.0	4.9	5.9	8.0
0 ~ 20	1.8	2.0	2.5	2.7	2.7	3.0	3.3	4.0	4.1	5.1	6.0	8.3
20 ~ 40	1.9	2.1	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	4.2	4.3	5.2	6.3	8.5
40 ~ 60	2.0	2.2	2.8	2.9	3.0	3.3	3.6	4.3	4.4	5.5	6.5	8.8
60 ~ 80	2.0	2.3	2.9	3.1	3.2	3.5	3.8	4.5	4.6	5.6	6.6	9.0
80 ~ 100	2.1	2.4	2.9	3.1	3.2	3.5	4.0	4.7	4.8	5.8	6.9	9.3
100 ~ 120	2.2	2.5	3.0	3.2	3.3	3.6	4.0	4.8	4.9	5.9	7.0	9.5
120 ~ 140	2.2	2.5	3.1	3.3	3.4	3.8	4.1	4.9	5.0	6.1	7.2	9.7
140 ~ 160	2.2	2.5	3.2	3.4	3.5	3.8	4.2	5.0	5.1	6.1	7.3	9.9
160 ~ 180	2.3	2.6	3.2	3.4	3.5	3.8	4.2	5.0	5.1	6.2	7.4	10.0

折射率	n_{d}	1.749 50 1.749 505	阿贝数	ν_{d}	35.33	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.021 214
折射率	n_{e}	1.754 531	阿贝数	ν_{e}	35.10	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 498

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.702 60
n_{1970}	1.970 09	1.709 65
n_{1530}	1.529 58	1.717 48
n_{1129}	1.128 64	1.725 03
n_{t}	1.013 98	1.727 76
n_{s}	0.852 11	1.732 79
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.736 40
n_{F}	0.706 52	1.739 80
n_{C}	0.656 27	1.743 26
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.744 24
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.745 16
n_{D}	0.589 29	1.749 32
n_{d}	0.587 56	1.749 50
n_{e}	0.546 07	1.754 53
n_{F}	0.486 13	1.764 47
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.765 74
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.775 15
n_{g}	0.435 835	1.776 81
n_{h}	0.404 656	1.787 53
n_{i}	0.365 015	1.806 95

色散公式的参数	
A_1	1.712 036 89E+00
A_2	2.559 895 88E-01
A_3	1.814 569 98E+00
B_1	1.077 241 34E-02
B_2	4.885 935 04E-02
B_3	1.363 590 13E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	109.7	
刚性率 G (GPa)	43.8	
泊松比 σ	0.253	
努普硬度 Hk [Class]	610	6
磨损度 Aa	113	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 503
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 860
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 246
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 272
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.027 310
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 342
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 718
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.030 139
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 484
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 291
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 207
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.041 216

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.730 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.323 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.531 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.287 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.581 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.505 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.420 7
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.766 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.478 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.521 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.917 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.018 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.004 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.003 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.002 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.008 5

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	330
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	370	$\lambda_{0.05}$	331
CCI			
B	G	R	
0.00	1.22	1.30	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.02
340	0.22
350	0.49
360	0.68
370	0.80
380	0.87
390	0.918
400	0.943
420	0.967
440	0.976
460	0.982
480	0.987
500	0.991
550	0.997
600	0.997
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.989
2 000	0.980
2 200	0.945
2 400	0.87

热学特性	
应变点 StP (°C)	500
退火点 AP (°C)	521
转变点 Tg (°C)	542
弛垂温度 At (°C)	589
软化点 SP (°C)	631
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 73
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 93
热传导率 λ (W/(mK))	1.12

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	53
-90 ~ -80	55
-80 ~ -70	57
-70 ~ -60	59
-60 ~ -50	61
-50 ~ -40	62
-40 ~ -30	64
-30 ~ -20	66
-20 ~ -10	67
-10 ~ 0	69
0 ~ 10	70
10 ~ 20	72
20 ~ 30	73
30 ~ 40	75
40 ~ 50	76
50 ~ 60	77
60 ~ 70	79
70 ~ 80	80
80 ~ 90	81
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	85
120 ~ 130	86
130 ~ 140	87
140 ~ 150	88
150 ~ 160	89
160 ~ 170	90
170 ~ 180	91
180 ~ 190	92
190 ~ 200	93
200 ~ 210	94
210 ~ 220	94
220 ~ 230	95
230 ~ 240	96
240 ~ 250	97
250 ~ 260	97
260 ~ 270	98
270 ~ 280	99
280 ~ 290	99
290 ~ 300	100

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.66
比重 d	3.29
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	3.2	3.4	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	5.3	5.4	6.2	7.0	8.8
-60 ~ -40	3.0	3.2	3.8	4.0	4.0	4.3	4.6	5.3	5.4	6.1	7.0	8.9
-40 ~ -20	3.0	3.2	3.9	4.0	4.1	4.4	4.7	5.3	5.4	6.2	7.2	9.1
-20 ~ 0	3.0	3.3	3.9	4.0	4.1	4.4	4.7	5.5	5.6	6.4	7.4	9.5
0 ~ 20	3.1	3.3	3.9	4.1	4.2	4.5	4.9	5.6	5.7	6.6	7.6	9.8
20 ~ 40	3.2	3.5	4.1	4.3	4.3	4.7	5.0	5.9	6.0	6.9	8.0	10.2
40 ~ 60	3.2	3.5	4.2	4.4	4.4	4.8	5.3	6.0	6.1	7.1	8.2	10.5
60 ~ 80	3.4	3.7	4.3	4.6	4.6	5.0	5.4	6.2	6.3	7.3	8.5	11.0
80 ~ 100	3.4	3.7	4.5	4.7	4.8	5.2	5.6	6.4	6.5	7.6	8.8	11.3
100 ~ 120	3.4	3.8	4.5	4.8	4.9	5.3	5.7	6.6	6.7	7.8	9.0	11.7
120 ~ 140	3.5	3.8	4.7	4.9	5.0	5.4	5.8	6.7	6.9	8.0	9.3	12.0
140 ~ 160	3.6	3.9	4.7	5.0	5.0	5.5	5.9	6.9	7.0	8.2	9.5	12.3
160 ~ 180	3.5	3.9	4.7	5.0	5.1	5.5	6.0	6.9	7.1	8.3	9.7	12.6

S-NBH52V

Code(d) 673383
Code(e) 677380

折射率	n_{d}	1.673 00 1.673 000	阿贝数	ν_{d}	38.26	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.017 592
折射率	n_{e}	1.677 172	阿贝数	ν_{e}	38.01	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.017 815

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.631 49
n_{1970}	1.970 09	1.638 15
n_{1530}	1.529 58	1.645 44
n_{1129}	1.128 64	1.652 25
n_{t}	1.013 98	1.654 63
n_{s}	0.852 11	1.658 96
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.662 03
n_{F}	0.706 52	1.664 89
n_{C}	0.656 27	1.667 79
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.668 61
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.669 38
n_{D}	0.589 29	1.672 85
n_{d}	0.587 56	1.673 00
n_{e}	0.546 07	1.677 17
n_{F}	0.486 13	1.685 38
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.686 43
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.694 15
n_{g}	0.435 835	1.695 51
n_{h}	0.404 656	1.704 25
n_{i}	0.365 015	1.719 94

色散公式的参数	
A_1	1.513 368 68E+00
A_2	2.123 414 78E-01
A_3	1.541 491 43E+00
B_1	9.870 778 27E-03
B_2	4.628 436 62E-02
B_3	1.269 785 10E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	96.3
刚性率 G (GPa)	38.6
泊松比 σ	0.246
努普硬度 Hk [Class]	600 6
磨损度 Aa	139

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 160
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 766
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 208
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 380
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.022 512
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 128
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 738
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.024 433
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.013 979
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 561
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 254
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.033 519

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.748 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.533 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.279 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.575 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.496 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.388 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.784 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.480 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.519 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.881 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.021 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.005 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.005 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.003 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.015 8

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	320
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	348	$\lambda_{0.05}$	320
CCI			
B	G	R	
0.00	0.25	0.26	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.04
330	0.31
340	0.65
350	0.84
360	0.919
370	0.956
380	0.974
390	0.983
400	0.988
420	0.992
440	0.993
460	0.995
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.992
1 600	0.993
1 800	0.986
2 000	0.973
2 200	0.922
2 400	0.82

热学特性	
应变点 StP (°C)	460
退火点 AP (°C)	483
转变点 Tg (°C)	501
弛垂温度 At (°C)	549
软化点 SP (°C)	592
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	79
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	102
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	60
-90 ~ -80	62
-80 ~ -70	63
-70 ~ -60	65
-60 ~ -50	67
-50 ~ -40	69
-40 ~ -30	70
-30 ~ -20	72
-20 ~ -10	74
-10 ~ 0	75
0 ~ 10	77
10 ~ 20	78
20 ~ 30	80
30 ~ 40	81
40 ~ 50	83
50 ~ 60	84
60 ~ 70	86
70 ~ 80	87
80 ~ 90	89
90 ~ 100	90
100 ~ 110	91
110 ~ 120	93
120 ~ 130	94
130 ~ 140	95
140 ~ 150	96
150 ~ 160	97
160 ~ 170	99
170 ~ 180	100
180 ~ 190	101
190 ~ 200	102
200 ~ 210	103
210 ~ 220	104
220 ~ 230	105
230 ~ 240	106
240 ~ 250	107
250 ~ 260	108
260 ~ 270	109
270 ~ 280	110
280 ~ 290	111
290 ~ 300	111

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.11
比重 d	3.01
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	3.3	3.5	3.9	4.0	4.6	5.3	6.6
-60 ~ -40	2.0	2.2	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3	3.8	3.8	4.5	5.2	6.6
-40 ~ -20	2.0	2.1	2.5	2.8	2.8	3.1	3.3	3.8	3.9	4.5	5.3	6.8
-20 ~ 0	1.9	2.1	2.6	2.7	2.8	3.0	3.3	3.9	3.9	4.6	5.4	7.0
0 ~ 20	1.9	2.1	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	4.0	4.7	5.5	7.3
20 ~ 40	1.9	2.2	2.6	2.8	2.8	3.2	3.5	4.1	4.2	4.9	5.7	7.4
40 ~ 60	1.9	2.3	2.8	2.9	3.0	3.3	3.6	4.2	4.2	5.0	5.9	7.8
60 ~ 80	2.0	2.3	2.8	3.0	3.0	3.3	3.6	4.4	4.4	5.3	6.1	8.0
80 ~ 100	2.1	2.4	2.9	3.1	3.1	3.4	3.7	4.4	4.5	5.5	6.4	8.3
100 ~ 120	2.1	2.4	2.9	3.1	3.2	3.5	3.8	4.5	4.6	5.5	6.4	8.6
120 ~ 140	2.1	2.4	3.0	3.2	3.2	3.6	3.9	4.6	4.7	5.6	6.6	8.8
140 ~ 160	2.1	2.4	3.1	3.4	3.4	3.7	4.1	4.9	4.9	5.9	6.9	9.2
160 ~ 180	2.2	2.5	3.1	3.3	3.4	3.7	4.1	4.8	4.9	5.9	7.0	9.2

S-NBH53V

Code(d) 738323
Code(e) 743321

折射率	n_d	1.738 00 1.738 000	阿贝数	v_d	32.33	色散	$n_F - n_C$	0.022 830
折射率	n_e	1.743 402	阿贝数	v_e	32.10	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.023 159

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.690 06
n_{1970}	1.970 09	1.696 88
n_{1530}	1.529 58	1.704 57
n_{1129}	1.128 64	1.712 18
n_t	1.013 98	1.714 99
n_s	0.852 11	1.720 24
$n_{A'}$	0.768 19	1.724 04
n_f	0.706 52	1.727 64
n_C	0.656 27	1.731 32
$n_{C'}$	0.643 85	1.732 37
n_{He-Ne}	0.632 8	1.733 35
n_D	0.589 29	1.737 80
n_d	0.587 56	1.738 00
n_e	0.546 07	1.743 40
n_F	0.486 13	1.754 15
$n_{F'}$	0.479 99	1.755 53
n_{He-Cd}	0.441 57	1.765 79
n_g	0.435 835	1.767 62
n_h	0.404 656	1.779 43
n_i	0.365 015	1.801 14

色散公式的参数	
A_1	1.654 441 41E+00
A_2	2.674 539 27E-01
A_3	2.145 303 47E+00
B_1	1.124 855 33E-02
B_2	5.202 727 40E-02
B_3	1.673 661 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	102.7
刚性率 G (GPa)	41.5
泊松比 σ	0.237
努普硬度 Hk [Class]	600 6
磨损度 Aa	126

部分色散	
$n_C - n_t$	0.016 332
$n_C - n_{A'}$	0.007 282
$n_d - n_C$	0.006 678
$n_e - n_C$	0.012 080
$n_g - n_d$	0.029 621
$n_g - n_F$	0.013 469
$n_h - n_g$	0.011 812
$n_i - n_g$	0.033 515
$n_{C'} - n_t$	0.017 378
$n_e - n_{C'}$	0.011 034
$n_{F'} - n_e$	0.012 125
$n_i - n_{F'}$	0.045 609

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.715 4
$\theta_{C,A'}$	0.319 0
$\theta_{d,C}$	0.292 5
$\theta_{e,C}$	0.529 1
$\theta_{g,d}$	1.297 5
$\theta_{g,F}$	0.590 0
$\theta_{h,g}$	0.517 4
$\theta_{i,g}$	1.468 0
$\theta'_{C,t}$	0.750 4
$\theta'_{e,C'}$	0.476 4
$\theta'_{F,e}$	0.523 6
$\theta'_{i,F'}$	1.969 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.017 0
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.004 0
$\Delta\theta_{g,d}$	-0.000 1
$\Delta\theta_{g,F}$	0.000 8
$\Delta\theta_{i,g}$	0.013 7

着色度			
λ_{80}	385	λ_5	330
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	361	$\lambda_{0.05}$	331
CCI			
B	G	R	
0.00	0.61	0.67	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.03
340	0.28
350	0.61
360	0.79
370	0.88
380	0.927
390	0.952
400	0.968
420	0.982
440	0.988
460	0.991
480	0.993
500	0.995
550	0.997
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.995
1 600	0.995
1 800	0.990
2 000	0.984
2 200	0.951
2 400	0.928

热学特性	
应变点 StP (°C)	501
退火点 AP (°C)	523
转变点 Tg (°C)	543
弛垂温度 At (°C)	593
软化点 SP (°C)	640
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	74
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	96
热传导率 λ (W/(mK))	1.13

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	55
-90 ~ -80	57
-80 ~ -70	59
-70 ~ -60	61
-60 ~ -50	62
-50 ~ -40	64
-40 ~ -30	66
-30 ~ -20	67
-20 ~ -10	69
-10 ~ 0	70
0 ~ 10	72
10 ~ 20	73
20 ~ 30	75
30 ~ 40	76
40 ~ 50	78
50 ~ 60	79
60 ~ 70	80
70 ~ 80	82
80 ~ 90	83
90 ~ 100	84
100 ~ 110	86
110 ~ 120	87
120 ~ 130	88
130 ~ 140	89
140 ~ 150	90
150 ~ 160	91
160 ~ 170	92
170 ~ 180	93
180 ~ 190	95
190 ~ 200	96
200 ~ 210	97
210 ~ 220	97
220 ~ 230	98
230 ~ 240	99
240 ~ 250	100
250 ~ 260	101
260 ~ 270	102
270 ~ 280	103
280 ~ 290	103
290 ~ 300	104

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.99
比重 d	3.19
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.8	3.0	3.5	3.6	3.8	4.0	4.3	4.9	5.0	5.9	6.9	9.2
-60 ~ -40	2.7	2.9	3.5	3.7	3.7	4.0	4.3	5.1	5.2	6.0	7.0	9.5
-40 ~ -20	2.8	3.0	3.5	3.7	3.7	4.1	4.4	5.1	5.2	6.1	7.3	9.7
-20 ~ 0	2.8	3.1	3.7	3.9	3.9	4.2	4.5	5.2	5.3	6.4	7.4	10.0
0 ~ 20	3.0	3.2	3.8	4.0	4.0	4.3	4.7	5.5	5.6	6.6	7.7	10.3
20 ~ 40	3.1	3.3	3.9	4.1	4.2	4.5	4.8	5.6	5.7	6.8	8.0	10.7
40 ~ 60	3.1	3.4	4.0	4.2	4.2	4.6	4.9	5.8	5.9	7.0	8.2	11.0
60 ~ 80	3.1	3.5	4.1	4.3	4.4	4.7	5.1	5.9	6.0	7.1	8.4	11.4
80 ~ 100	3.2	3.5	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	6.1	6.2	7.3	8.6	11.6
100 ~ 120	3.2	3.5	4.1	4.3	4.4	4.8	5.3	6.1	6.3	7.4	8.7	11.8
120 ~ 140	3.1	3.4	4.2	4.4	4.5	4.9	5.3	6.2	6.3	7.5	8.8	12.0
140 ~ 160	3.0	3.4	4.1	4.3	4.4	4.8	5.2	6.1	6.2	7.5	8.8	12.1
160 ~ 180	2.9	3.2	3.9	4.2	4.2	4.6	5.1	6.0	6.1	7.4	8.8	12.1

折射率	n_{d}	1.800 00 1.800 000	阿贝数	ν_{d}	29.84	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.026 806
折射率	n_{e}	1.806 331	阿贝数	ν_{e}	29.61	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.027 232

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.749 89
n_{1970}	1.970 09	1.756 00
n_{1530}	1.529 58	1.763 16
n_{1129}	1.128 64	1.770 82
n_{t}	1.013 98	1.773 81
n_{s}	0.852 11	1.779 59
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.783 88
n_{F}	0.706 52	1.787 99
n_{C}	0.656 27	1.792 24
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.793 45
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.794 59
n_{D}	0.589 29	1.799 77
n_{d}	0.587 56	1.800 00
n_{e}	0.546 07	1.806 33
n_{F}	0.486 13	1.819 04
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.820 68
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.832 97
n_{g}	0.435 835	1.835 17
n_{h}	0.404 656	1.849 51
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.831 451 56E+00
A_2	2.878 180 24E-01
A_3	2.152 083 00E+00
B_1	1.224 431 39E-02
B_2	5.738 773 10E-02
B_3	1.860 991 24E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	105.3
刚性率 G (GPa)	41.5
泊松比 σ	0.269
努普硬度 Hk [Class]	600 6
磨损度 Aa	148

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.018 427
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 355
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 763
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.014 094
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.035 172
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.016 129
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.014 338
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.019 637
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.012 884
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.014 348
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.687 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.311 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.525 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.312 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.601 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.534 9
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.721 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.000 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.009 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.008 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	435	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	392	$\lambda_{0.05}$	360
CCI			
B	G	R	
0.00	2.72	2.91	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.04
370	0.34
380	0.63
390	0.78
400	0.86
420	0.931
440	0.958
460	0.970
480	0.978
500	0.983
550	0.992
600	0.995
650	0.995
700	0.997
800	0.998
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.991
2 000	0.985
2 200	0.969
2 400	0.943

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	618
弛垂温度 At (°C)	675
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	76
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	91
热传导率 λ (W/(mK))	0.994

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	62
-90 ~ -80	63
-80 ~ -70	64
-70 ~ -60	66
-60 ~ -50	67
-50 ~ -40	68
-40 ~ -30	69
-30 ~ -20	70
-20 ~ -10	72
-10 ~ 0	73
0 ~ 10	74
10 ~ 20	75
20 ~ 30	76
30 ~ 40	77
40 ~ 50	78
50 ~ 60	79
60 ~ 70	80
70 ~ 80	81
80 ~ 90	82
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	85
120 ~ 130	86
130 ~ 140	87
140 ~ 150	87
150 ~ 160	88
160 ~ 170	89
170 ~ 180	90
180 ~ 190	91
190 ~ 200	91
200 ~ 210	92
210 ~ 220	93
220 ~ 230	93
230 ~ 240	94
240 ~ 250	95
250 ~ 260	95
260 ~ 270	96
270 ~ 280	96
280 ~ 290	97
290 ~ 300	97

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.50
比重 d	3.68
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.4	1.6	2.3	2.5	2.5	2.9	3.2	4.1	4.3	5.4	6.8	-
-60 ~ -40	1.3	1.6	2.3	2.5	2.6	2.9	3.3	4.3	4.4	5.6	6.9	-
-40 ~ -20	1.5	1.7	2.4	2.6	2.7	3.1	3.5	4.4	4.6	5.8	7.3	-
-20 ~ 0	1.5	1.8	2.6	2.8	2.9	3.3	3.7	4.6	4.8	6.2	7.7	-
0 ~ 20	1.7	2.1	2.8	3.0	3.1	3.5	3.9	4.9	5.0	6.5	8.1	-
20 ~ 40	1.8	2.2	2.9	3.2	3.3	3.8	4.2	5.2	5.4	6.7	8.4	-
40 ~ 60	2.0	2.3	3.2	3.4	3.5	4.0	4.4	5.5	5.6	7.1	8.9	-
60 ~ 80	2.1	2.5	3.3	3.6	3.6	4.1	4.6	5.7	5.9	7.4	9.2	-
80 ~ 100	2.3	2.7	3.5	3.7	3.8	4.3	4.8	5.9	6.1	7.6	9.5	-
100 ~ 120	2.4	2.7	3.6	3.9	4.0	4.5	5.0	6.1	6.3	7.9	9.8	-
120 ~ 140	2.4	2.8	3.6	3.9	4.0	4.6	5.1	6.3	6.5	8.1	10.0	-
140 ~ 160	2.4	2.8	3.7	4.0	4.1	4.6	5.1	6.4	6.6	8.3	10.3	-
160 ~ 180	2.3	2.7	3.6	3.9	4.0	4.6	5.1	6.4	6.7	8.4	10.5	-

折射率	n_{d}	1.854 78 1.854 780	阿贝数	ν_{d}	24.80	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.034 469
折射率	n_{e}	1.862 904	阿贝数	ν_{e}	24.61	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.035 057

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.792 34
n_{1970}	1.970 09	1.799 74
n_{1530}	1.529 58	1.808 47
n_{1129}	1.128 64	1.817 92
n_{t}	1.013 98	1.821 65
n_{s}	0.852 11	1.828 89
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.834 29
n_{F}	0.706 52	1.839 49
n_{C}	0.656 27	1.844 88
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.846 42
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.847 87
n_{D}	0.589 29	1.854 48
n_{d}	0.587 56	1.854 78
n_{e}	0.546 07	1.862 90
n_{F}	0.486 13	1.879 35
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.881 47
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.897 55
n_{g}	0.435 835	1.900 45
n_{h}	0.404 656	1.919 44
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.851 914 38E+00
A_2	4.311 028 52E-01
A_3	3.452 782 84E+00
B_1	1.327 326 20E-02
B_2	5.859 446 44E-02
B_3	2.393 570 89E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	106.7	
刚性率 G (GPa)	42.7	
泊松比 σ	0.249	
努普硬度 Hk [Class]	600	6
磨损度 Aa	138	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 230
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 586
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.009 904
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 028
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.045 668
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.021 103
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.018 989
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.024 770
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 488
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.018 569
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.673 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.307 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.287 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.523 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.324 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.612 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.550 9
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.706 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.470 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.529 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.010 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.011 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.010 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	360
λ_{70}	395		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	389	$\lambda_{0.05}$	358
CCI			
B	G	R	
0.00	2.57	2.76	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.11
370	0.44
380	0.69
390	0.81
400	0.87
420	0.933
440	0.958
460	0.970
480	0.978
500	0.983
550	0.993
600	0.996
650	0.996
700	0.997
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.997
1 800	0.993
2 000	0.991
2 200	0.977
2 400	0.966

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	584
弛垂温度 At (°C)	627
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	79
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	98
热传导率 λ (W/(mK))	1.12

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	61
-90 ~ -80	63
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	66
-60 ~ -50	68
-50 ~ -40	69
-40 ~ -30	71
-30 ~ -20	72
-20 ~ -10	74
-10 ~ 0	75
0 ~ 10	77
10 ~ 20	78
20 ~ 30	80
30 ~ 40	81
40 ~ 50	82
50 ~ 60	84
60 ~ 70	85
70 ~ 80	86
80 ~ 90	87
90 ~ 100	88
100 ~ 110	89
110 ~ 120	91
120 ~ 130	92
130 ~ 140	93
140 ~ 150	94
150 ~ 160	95
160 ~ 170	96
170 ~ 180	97
180 ~ 190	97
190 ~ 200	98
200 ~ 210	99
210 ~ 220	100
220 ~ 230	101
230 ~ 240	101
240 ~ 250	102
250 ~ 260	103
260 ~ 270	104
270 ~ 280	104
280 ~ 290	105
290 ~ 300	105

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.35
比重 d	3.49
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.3	1.6	2.3	2.6	2.6	3.0	3.4	4.5	4.6	6.0	7.8	-
-60 ~ -40	1.2	1.5	2.2	2.5	2.5	3.0	3.4	4.5	4.7	6.2	8.0	-
-40 ~ -20	1.0	1.5	2.2	2.4	2.5	3.0	3.5	4.7	4.8	6.4	8.5	-
-20 ~ 0	1.1	1.4	2.2	2.5	2.6	3.2	3.7	4.9	5.0	6.8	9.0	-
0 ~ 20	1.1	1.5	2.3	2.6	2.7	3.3	3.9	5.2	5.3	7.2	9.5	-
20 ~ 40	1.2	1.6	2.5	2.8	2.9	3.5	4.0	5.5	5.7	7.6	10.0	-
40 ~ 60	1.3	1.7	2.7	3.0	3.1	3.7	4.3	5.8	6.0	8.1	10.6	-
60 ~ 80	1.3	1.8	2.8	3.2	3.2	3.9	4.6	6.1	6.3	8.5	11.1	-
80 ~ 100	1.5	1.9	3.0	3.3	3.4	4.1	4.8	6.5	6.7	8.9	11.7	-
100 ~ 120	1.5	2.0	3.1	3.5	3.6	4.3	5.0	6.7	6.9	9.3	12.3	-
120 ~ 140	1.6	2.1	3.3	3.7	3.8	4.5	5.2	7.0	7.2	9.8	12.9	-
140 ~ 160	1.6	2.2	3.4	3.8	3.9	4.7	5.4	7.3	7.5	10.2	13.4	-
160 ~ 180	1.6	2.2	3.4	4.0	4.1	4.9	5.7	7.6	7.8	10.5	13.9	-

折射率	n_{d}	1.850 25 1.850 250	阿贝数	ν_{d}	30.05	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.028 299
折射率	n_{e}	1.856 938	阿贝数	ν_{e}	29.82	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.028 738

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.797 33
n_{1970}	1.970 09	1.803 74
n_{1530}	1.529 58	1.811 27
n_{1129}	1.128 64	1.819 35
n_{t}	1.013 98	1.822 52
n_{s}	0.852 11	1.828 64
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.833 19
n_{r}	0.706 52	1.837 54
n_{C}	0.656 27	1.842 04
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.843 32
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.844 53
n_{D}	0.589 29	1.850 00
n_{d}	0.587 56	1.850 25
n_{e}	0.546 07	1.856 94
n_{F}	0.486 13	1.870 34
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.872 06
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.884 95
n_{g}	0.435 835	1.887 26
n_{h}	0.404 656	1.902 20
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.920 264 88E+00
A_2	3.715 352 40E-01
A_3	2.552 057 04E+00
B_1	1.184 680 28E-02
B_2	5.321 054 72E-02
B_3	2.045 493 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	3.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	111.7	
刚性率 G (GPa)	43.8	
泊松比 σ	0.275	
努普硬度 Hk [Class]	580	6
磨损度 Aa	143	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.019 520
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 849
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.008 213
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.014 901
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.037 005
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.016 919
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.014 947
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.020 801
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.013 620
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.015 118
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.689 8
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.312 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.290 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.526 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.307 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.597 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.528 2
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.723 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.002 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.005 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.005 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	355
λ_{70}	410		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	399	$\lambda_{0.05}$	355
CCI			
B	G	R	
0.00	3.97	4.14	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.17
370	0.42
380	0.60
390	0.72
400	0.81
420	0.89
440	0.936
460	0.955
480	0.968
500	0.978
550	0.993
600	0.994
650	0.994
700	0.996
800	0.998
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.992
2 000	0.984
2 200	0.968
2 400	0.921

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	637
弛垂温度 At (°C)	694
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	79
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	96
热传导率 λ (W/(mK))	0.988

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	62
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	66
-70 ~ -60	67
-60 ~ -50	69
-50 ~ -40	70
-40 ~ -30	72
-30 ~ -20	73
-20 ~ -10	75
-10 ~ 0	76
0 ~ 10	77
10 ~ 20	79
20 ~ 30	80
30 ~ 40	81
40 ~ 50	83
50 ~ 60	84
60 ~ 70	85
70 ~ 80	86
80 ~ 90	87
90 ~ 100	88
100 ~ 110	89
110 ~ 120	90
120 ~ 130	91
130 ~ 140	92
140 ~ 150	93
150 ~ 160	94
160 ~ 170	95
170 ~ 180	95
180 ~ 190	96
190 ~ 200	97
200 ~ 210	98
210 ~ 220	98
220 ~ 230	99
230 ~ 240	99
240 ~ 250	100
250 ~ 260	100
260 ~ 270	101
270 ~ 280	101
280 ~ 290	102
290 ~ 300	102

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.95
比重 d	4.00
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.2	0.4	1.0	1.2	1.3	1.6	2.0	2.8	3.0	4.0	5.4	-
-60 ~ -40	0.1	0.3	1.0	1.2	1.3	1.6	2.0	2.8	3.0	4.2	5.6	-
-40 ~ -20	0.1	0.4	1.1	1.3	1.3	1.7	2.1	3.1	3.2	4.4	5.8	-
-20 ~ 0	0.2	0.5	1.2	1.4	1.5	1.8	2.3	3.3	3.4	4.7	6.2	-
0 ~ 20	0.3	0.6	1.3	1.5	1.6	2.1	2.6	3.5	3.7	5.0	6.6	-
20 ~ 40	0.5	0.8	1.5	1.8	1.9	2.3	2.7	3.8	3.9	5.4	7.0	-
40 ~ 60	0.6	1.0	1.7	2.0	2.1	2.5	3.0	4.1	4.3	5.8	7.5	-
60 ~ 80	0.7	1.1	2.0	2.2	2.2	2.8	3.3	4.4	4.5	6.1	7.9	-
80 ~ 100	0.9	1.2	2.0	2.3	2.4	2.9	3.4	4.7	4.8	6.4	8.3	-
100 ~ 120	1.0	1.4	2.2	2.5	2.6	3.1	3.6	4.8	5.0	6.7	8.7	-
120 ~ 140	1.0	1.5	2.3	2.6	2.7	3.3	3.8	5.1	5.2	6.9	9.0	-
140 ~ 160	1.1	1.5	2.4	2.7	2.8	3.4	4.0	5.3	5.4	7.3	9.4	-
160 ~ 180	1.1	1.5	2.5	2.8	3.0	3.6	4.2	5.5	5.7	7.5	9.6	-

折射率	n_{d}	1.788 80 1.788 800	阿贝数	ν_{d}	28.43	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.027 747
折射率	n_{e}	1.795 354	阿贝数	ν_{e}	28.22	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.028 184

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.734 59
n_{1970}	1.970 09	1.741 70
n_{1530}	1.529 58	1.749 87
n_{1129}	1.128 64	1.758 29
n_{t}	1.013 98	1.761 49
n_{s}	0.852 11	1.767 59
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.772 07
n_{F}	0.706 52	1.776 35
n_{C}	0.656 27	1.780 76
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.782 01
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.783 19
n_{D}	0.589 29	1.788 56
n_{d}	0.587 56	1.788 80
n_{e}	0.546 07	1.795 35
n_{F}	0.486 13	1.808 50
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.810 20
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.822 90
n_{g}	0.435 835	1.825 18
n_{h}	0.404 656	1.839 97
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.714 082 19E+00
A_2	3.629 661 67E-01
A_3	2.564 862 66E+00
B_1	1.168 127 75E-02
B_2	5.408 473 47E-02
B_3	1.887 857 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	105.1	
刚性率 G (GPa)	42.3	
泊松比 σ	0.244	
努普硬度 Hk [Class]	610	6
磨损度 Aa	131	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.019 265
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 684
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.008 043
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.014 597
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.036 376
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.016 672
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.014 799
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.020 520
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.013 342
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.014 842
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.694 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.313 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.526 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.311 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.600 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.533 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.728 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.014 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.005 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.005 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	410	λ_5	345
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	376	$\lambda_{0.05}$	344
CCI			
B	G	R	
0.00	1.27	1.35	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.14
360	0.48
370	0.73
380	0.85
390	0.907
400	0.936
420	0.966
440	0.979
460	0.985
480	0.989
500	0.992
550	0.997
600	0.998
650	0.998
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.992
2 000	0.987
2 200	0.965
2 400	0.946

热学特性	
应变点 StP (°C)	515
退火点 AP (°C)	540
转变点 Tg (°C)	558
弛垂温度 At (°C)	599
软化点 SP (°C)	652
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 76
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 98
热传导率 λ (W/(mK))	1.13

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	56
-90 ~ -80	58
-80 ~ -70	60
-70 ~ -60	62
-60 ~ -50	64
-50 ~ -40	65
-40 ~ -30	67
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	70
-10 ~ 0	72
0 ~ 10	74
10 ~ 20	75
20 ~ 30	77
30 ~ 40	78
40 ~ 50	80
50 ~ 60	81
60 ~ 70	83
70 ~ 80	84
80 ~ 90	85
90 ~ 100	87
100 ~ 110	88
110 ~ 120	89
120 ~ 130	90
130 ~ 140	92
140 ~ 150	93
150 ~ 160	94
160 ~ 170	95
170 ~ 180	96
180 ~ 190	97
190 ~ 200	98
200 ~ 210	99
210 ~ 220	100
220 ~ 230	101
230 ~ 240	101
240 ~ 250	102
250 ~ 260	103
260 ~ 270	104
270 ~ 280	104
280 ~ 290	105
290 ~ 300	106

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.15
比重 d	3.33
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.9	2.1	2.7	2.9	3.0	3.3	3.7	4.5	4.7	5.7	7.1	-
-60 ~ -40	1.9	2.1	2.8	3.0	3.1	3.4	3.8	4.6	4.7	6.0	7.3	-
-40 ~ -20	1.9	2.3	2.9	3.1	3.2	3.5	3.9	4.9	5.0	6.2	7.6	-
-20 ~ 0	2.1	2.4	3.1	3.3	3.4	3.8	4.2	5.1	5.2	6.5	8.1	-
0 ~ 20	2.2	2.5	3.3	3.5	3.6	4.0	4.4	5.4	5.5	6.9	8.5	-
20 ~ 40	2.3	2.6	3.3	3.6	3.8	4.2	4.6	5.6	5.8	7.2	8.8	-
40 ~ 60	2.3	2.7	3.6	3.8	3.9	4.3	4.8	5.9	6.0	7.5	9.2	-
60 ~ 80	2.5	2.8	3.6	3.9	4.0	4.4	4.9	6.0	6.2	7.8	9.6	-
80 ~ 100	2.5	2.8	3.7	4.0	4.1	4.6	5.1	6.2	6.4	7.9	9.8	-
100 ~ 120	2.4	2.8	3.7	4.0	4.1	4.6	5.2	6.3	6.5	8.1	10.0	-
120 ~ 140	2.3	2.8	3.7	4.0	4.1	4.6	5.2	6.4	6.6	8.3	10.2	-
140 ~ 160	2.3	2.7	3.6	3.9	4.0	4.6	5.1	6.4	6.6	8.3	10.4	-
160 ~ 180	2.1	2.5	3.4	3.8	3.9	4.4	5.0	6.3	6.5	8.3	10.3	-

折射率	n_{d}	1.766 34 1.766 342	阿贝数	ν_{d}	35.82	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.021 393
折射率	n_{e}	1.771 415	阿贝数	ν_{e}	35.59	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.021 677

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.720 69
n_{1970}	1.970 09	1.727 21
n_{1530}	1.529 58	1.734 54
n_{1129}	1.128 64	1.741 82
n_{t}	1.013 98	1.744 50
n_{s}	0.852 11	1.749 51
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.753 13
n_{F}	0.706 52	1.756 55
n_{C}	0.656 27	1.760 04
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.761 03
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.761 96
n_{D}	0.589 29	1.766 15
n_{d}	0.587 56	1.766 34
n_{e}	0.546 07	1.771 41
n_{F}	0.486 13	1.781 43
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.782 70
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.792 15
n_{g}	0.435 835	1.793 82
n_{h}	0.404 656	1.804 53
n_{i}	0.365 015	1.823 78

色散公式的参数	
A_1	1.736 898 64E+00
A_2	2.873 625 41E-01
A_3	1.851 261 36E+00
B_1	1.078 665 06E-02
B_2	4.580 850 77E-02
B_3	1.496 469 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	112.1
刚性率 G (GPa)	44.4
泊松比 σ	0.261
努普硬度 Hk [Class]	590
磨损度 Aa	135

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 542
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 912
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 303
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 376
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.027 481
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.012 391
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.010 708
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.029 960
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 531
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 387
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 290
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.041 078

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.726 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.323 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.531 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.284 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.579 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.500 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.400 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.762 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.479 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.520 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.895 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.011 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.003 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.005 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.004 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.024 6

着色度			
λ_{80}	395	λ_5	325
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	366	$\lambda_{0.05}$	322
CCI			
B	G	R	
0.00	1.09	1.08	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.02
330	0.17
340	0.42
350	0.62
360	0.75
370	0.84
380	0.90
390	0.932
400	0.952
420	0.970
440	0.976
460	0.982
480	0.987
500	0.991
550	0.997
600	0.996
650	0.995
700	0.997
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.975
2 200	0.942
2 400	0.87

热学特性	
应变点 StP (°C)	493
退火点 AP (°C)	516
转变点 Tg (°C)	528
弛垂温度 At (°C)	578
软化点 SP (°C)	623
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 84
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 107
热传导率 λ (W/(mK))	1.10

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	64
-90 ~ -80	66
-80 ~ -70	68
-70 ~ -60	69
-60 ~ -50	71
-50 ~ -40	73
-40 ~ -30	75
-30 ~ -20	76
-20 ~ -10	78
-10 ~ 0	80
0 ~ 10	81
10 ~ 20	83
20 ~ 30	84
30 ~ 40	86
40 ~ 50	88
50 ~ 60	89
60 ~ 70	90
70 ~ 80	92
80 ~ 90	93
90 ~ 100	95
100 ~ 110	96
110 ~ 120	97
120 ~ 130	99
130 ~ 140	100
140 ~ 150	101
150 ~ 160	102
160 ~ 170	103
170 ~ 180	105
180 ~ 190	106
190 ~ 200	107
200 ~ 210	108
210 ~ 220	109
220 ~ 230	110
230 ~ 240	111
240 ~ 250	112
250 ~ 260	113
260 ~ 270	114
270 ~ 280	115
280 ~ 290	115
290 ~ 300	116

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.40
比重 d	3.47
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.8	2.2	2.6	2.8	2.8	3.1	3.5	4.0	4.1	4.8	5.7	7.4
-60 ~ -40	1.7	1.9	2.4	2.6	2.6	2.9	3.3	3.9	4.0	4.8	5.7	7.4
-40 ~ -20	1.5	1.8	2.4	2.6	2.6	2.9	3.2	3.9	4.0	4.9	5.7	7.6
-20 ~ 0	1.5	1.8	2.3	2.5	2.6	3.0	3.3	4.0	4.1	4.9	5.9	7.9
0 ~ 20	1.5	1.8	2.4	2.7	2.6	3.0	3.4	4.1	4.2	5.1	6.0	8.1
20 ~ 40	1.5	1.8	2.5	2.7	2.7	3.1	3.5	4.3	4.4	5.3	6.3	8.4
40 ~ 60	1.6	1.9	2.5	2.7	2.8	3.2	3.6	4.4	4.5	5.5	6.5	8.7
60 ~ 80	1.7	2.0	2.6	2.9	2.9	3.3	3.7	4.5	4.6	5.6	6.8	9.1
80 ~ 100	1.6	2.0	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	4.7	4.8	5.8	7.0	9.3
100 ~ 120	1.7	2.0	2.7	3.1	3.1	3.5	3.9	4.8	4.9	6.0	7.2	9.6
120 ~ 140	1.7	2.1	2.9	3.1	3.2	3.6	4.0	4.9	5.0	6.2	7.4	9.9
140 ~ 160	1.7	2.1	2.9	3.2	3.2	3.6	4.1	5.0	5.2	6.3	7.6	10.3
160 ~ 180	1.7	2.1	2.9	3.1	3.2	3.7	4.1	5.1	5.2	6.4	7.7	10.5

折射率	n_{d}	1.613 40 1.613 397	阿贝数	ν_{d}	44.27	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 857
折射率	n_{e}	1.616 690	阿贝数	ν_{e}	44.02	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 008

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.576 60
n_{1970}	1.970 09	1.583 13
n_{1530}	1.529 58	1.590 12
n_{1129}	1.128 64	1.596 33
n_{t}	1.013 98	1.598 41
n_{s}	0.852 11	1.602 06
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.604 59
n_{r}	0.706 52	1.606 91
n_{C}	0.656 27	1.609 25
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.609 90
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.610 52
n_{D}	0.589 29	1.613 28
n_{d}	0.587 56	1.613 40
n_{e}	0.546 07	1.616 69
n_{F}	0.486 13	1.623 11
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.623 91
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.629 86
n_{g}	0.435 835	1.630 91
n_{h}	0.404 656	1.637 55
n_{i}	0.365 015	1.649 27

色散公式的参数	
A_1	1.370 231 01E+00
A_2	1.776 655 68E-01
A_3	1.305 154 71E+00
B_1	8.719 203 42E-03
B_2	4.057 255 52E-02
B_3	1.127 030 58E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	81.7
刚性率 G (GPa)	32.9
泊松比 σ	0.243
努普硬度 Hk [Class]	560
磨损度 Aa	125

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 843
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 663
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 149
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 442
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 514
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 806
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 644
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.018 359
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 500
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 785
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 223
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.025 357

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.782 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.336 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.299 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.537 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.263 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.563 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.479 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.324 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.821 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.484 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.515 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.810 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.028 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.007 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.008 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.029 4

着色度			
λ_{80}	350	λ_5	320
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	344	$\lambda_{0.05}$	319
CCI			
B	G	R	
0.00	0.38	0.40	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.08
330	0.48
340	0.75
350	0.87
360	0.925
370	0.953
380	0.968
390	0.978
400	0.984
420	0.989
440	0.992
460	0.993
480	0.995
500	0.997
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.994
1 800	0.987
2 000	0.972
2 200	0.89
2 400	0.76

热学特性	
应变点 StP (°C)	509
退火点 AP (°C)	531
转变点 Tg (°C)	559
弛垂温度 At (°C)	620
软化点 SP (°C)	693
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 65
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 80
热传导率 λ (W/(mK))	0.904

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	53
-90 ~ -80	54
-80 ~ -70	55
-70 ~ -60	57
-60 ~ -50	58
-50 ~ -40	59
-40 ~ -30	60
-30 ~ -20	61
-20 ~ -10	62
-10 ~ 0	63
0 ~ 10	64
10 ~ 20	65
20 ~ 30	66
30 ~ 40	67
40 ~ 50	68
50 ~ 60	69
60 ~ 70	70
70 ~ 80	71
80 ~ 90	72
90 ~ 100	73
100 ~ 110	73
110 ~ 120	74
120 ~ 130	75
130 ~ 140	76
140 ~ 150	77
150 ~ 160	77
160 ~ 170	78
170 ~ 180	79
180 ~ 190	79
190 ~ 200	80
200 ~ 210	81
210 ~ 220	81
220 ~ 230	82
230 ~ 240	82
240 ~ 250	83
250 ~ 260	84
260 ~ 270	84
270 ~ 280	85
280 ~ 290	85
290 ~ 300	85

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.47
比重 d	2.93
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.2	2.3	2.6	2.7	2.7	2.8	3.1	3.4	3.4	3.8	4.3	5.3
-60 ~ -40	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.4	3.4	3.9	4.4	5.4
-40 ~ -20	2.2	2.5	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.5	3.6	4.0	4.6	5.6
-20 ~ 0	2.4	2.5	2.8	3.0	3.0	3.2	3.4	3.7	3.8	4.2	4.7	5.8
0 ~ 20	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1	3.3	3.5	3.9	3.9	4.5	5.0	6.1
20 ~ 40	2.7	2.9	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7	4.0	4.1	4.6	5.2	6.3
40 ~ 60	2.8	3.0	3.3	3.4	3.4	3.6	3.8	4.3	4.3	4.8	5.4	6.5
60 ~ 80	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.4	4.4	4.9	5.5	6.8
80 ~ 100	3.0	3.2	3.5	3.7	3.7	3.9	4.1	4.5	4.5	5.1	5.6	6.9
100 ~ 120	3.1	3.2	3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.6	4.6	5.2	5.8	7.0
120 ~ 140	3.0	3.2	3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.6	4.6	5.2	5.8	7.1
140 ~ 160	3.0	3.2	3.5	3.7	3.7	3.9	4.1	4.6	4.6	5.2	5.9	7.2
160 ~ 180	2.9	3.1	3.5	3.7	3.7	3.9	4.1	4.6	4.7	5.2	5.9	7.2

折射率	n_{d}	1.622 05 1.622 050	阿贝数	ν_{d}	41.08	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 143
折射率	n_{e}	1.625 645	阿贝数	ν_{e}	40.84	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 320

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.583 73
n_{1970}	1.970 09	1.590 30
n_{1530}	1.529 58	1.597 37
n_{1129}	1.128 64	1.603 75
n_{t}	1.013 98	1.605 92
n_{s}	0.852 11	1.609 80
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.612 50
n_{F}	0.706 52	1.615 01
n_{C}	0.656 27	1.617 54
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.618 25
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.618 92
n_{D}	0.589 29	1.621 92
n_{d}	0.587 56	1.622 05
n_{e}	0.546 07	1.625 64
n_{F}	0.486 13	1.632 68
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.633 57
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.640 14
n_{g}	0.435 835	1.641 30
n_{h}	0.404 656	1.648 68
n_{i}	0.365 015	1.661 82

色散公式的参数	
A_1	1.397 992 04E+00
A_2	1.722 380 41E-01
A_3	1.217 429 91E+00
B_1	9.461 136 86E-03
B_2	4.440 777 36E-02
B_3	1.053 139 30E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	80.8
刚性率 G (GPa)	32.5
泊松比 σ	0.243
努普硬度 Hk [Class]	540
5	
磨损度 Aa	120

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 617
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 036
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 511
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 106
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.019 249
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 617
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 384
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.020 524
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 329
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 394
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 926
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.028 252

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.767 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.332 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.535 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.271 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.569 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.487 6
$\theta_{\text{i,g}}$	1.355 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.804 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.482 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.517 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.844 1

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.027 8
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.007 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.008 3
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.006 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.025 7

着色度			
λ_{80}	355	λ_5	320
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	346	$\lambda_{0.05}$	320
CCI			
B	G	R	
0.00	0.24	0.25	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.04
330	0.33
340	0.69
350	0.86
360	0.933
370	0.962
380	0.976
390	0.984
400	0.989
420	0.993
440	0.994
460	0.996
480	0.997
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.984
1 600	0.991
1 800	0.984
2 000	0.967
2 200	0.87
2 400	0.75

热学特性	
应变点 StP (°C)	541
退火点 AP (°C)	568
转变点 Tg (°C)	584
弛垂温度 At (°C)	645
软化点 SP (°C)	701
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 74
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 87
热传导率 λ (W/(mK))	0.957

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	61
-90 ~ -80	62
-80 ~ -70	64
-70 ~ -60	65
-60 ~ -50	66
-50 ~ -40	67
-40 ~ -30	68
-30 ~ -20	69
-20 ~ -10	71
-10 ~ 0	72
0 ~ 10	73
10 ~ 20	74
20 ~ 30	75
30 ~ 40	76
40 ~ 50	76
50 ~ 60	77
60 ~ 70	78
70 ~ 80	79
80 ~ 90	80
90 ~ 100	81
100 ~ 110	81
110 ~ 120	82
120 ~ 130	83
130 ~ 140	83
140 ~ 150	84
150 ~ 160	85
160 ~ 170	85
170 ~ 180	86
180 ~ 190	86
190 ~ 200	87
200 ~ 210	87
210 ~ 220	88
220 ~ 230	88
230 ~ 240	88
240 ~ 250	89
250 ~ 260	89
260 ~ 270	89
270 ~ 280	90
280 ~ 290	90
290 ~ 300	90

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.62
比重 d	2.86
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.8	2.9	3.3	3.4	3.9	4.5	5.7
-60 ~ -40	1.7	2.0	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	3.3	3.4	3.9	4.4	5.6
-40 ~ -20	1.7	2.0	2.3	2.4	2.5	2.7	2.9	3.3	3.3	4.0	4.5	5.8
-20 ~ 0	1.8	2.0	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.4	3.5	4.0	4.6	6.0
0 ~ 20	2.0	2.1	2.5	2.6	2.6	2.9	3.1	3.5	3.6	4.3	4.9	6.2
20 ~ 40	2.1	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.7	3.8	4.5	5.1	6.5
40 ~ 60	2.2	2.4	2.8	2.9	2.9	3.2	3.5	4.0	4.0	4.6	5.3	6.7
60 ~ 80	2.4	2.5	3.0	3.1	3.1	3.4	3.6	4.1	4.2	4.8	5.5	7.1
80 ~ 100	2.5	2.7	3.1	3.3	3.3	3.5	3.8	4.3	4.4	5.0	5.7	7.2
100 ~ 120	2.6	2.8	3.3	3.4	3.5	3.7	4.0	4.5	4.6	5.2	6.0	7.5
120 ~ 140	2.7	3.0	3.4	3.5	3.6	3.8	4.1	4.6	4.7	5.4	6.1	7.7
140 ~ 160	2.8	3.0	3.5	3.7	3.7	4.0	4.2	4.8	4.9	5.6	6.4	8.1
160 ~ 180	2.9	3.2	3.7	3.8	3.9	4.1	4.4	5.0	5.1	5.8	6.6	8.3

折射率	n_{d}	1.808 09 1.808 095	阿贝数	ν_{d}	22.76	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.035 504
折射率	n_{e}	1.816 434	阿贝数	ν_{e}	22.57	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.036 174

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.744 55
n_{1970}	1.970 09	1.752 26
n_{1530}	1.529 58	1.761 25
n_{1129}	1.128 64	1.770 84
n_{t}	1.013 98	1.774 59
n_{s}	0.852 11	1.781 87
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.787 31
n_{F}	0.706 52	1.792 56
n_{C}	0.656 27	1.798 01
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.799 57
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.801 05
n_{D}	0.589 29	1.807 79
n_{d}	0.587 56	1.808 09
n_{e}	0.546 07	1.816 43
n_{F}	0.486 13	1.833 51
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.835 75
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.852 79
n_{g}	0.435 835	1.855 90
n_{h}	0.404 656	1.876 58
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.751 566 23E+00
A_2	3.640 063 04E-01
A_3	2.478 741 41E+00
B_1	1.350 046 81E-02
B_2	6.682 451 47E-02
B_3	1.707 560 06E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	89.3	
刚性率 G (GPa)	35.7	
泊松比 σ	0.250	
努普硬度 Hk [Class]	470	5
磨损度 Aa	320	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 420
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 701
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.010 086
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 425
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.047 809
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.022 391
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.020 676
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.024 983
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 862
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.019 312
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.659 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.301 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.284 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.519 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.346 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.630 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.582 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.690 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.466 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.533 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.006 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.029 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.026 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	445	λ_5	375
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	404	$\lambda_{0.05}$	378
CCI			
B	G	R	
0.00	4.24	4.43	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	
380	0.14
390	0.53
400	0.77
420	0.917
440	0.952
460	0.967
480	0.975
500	0.982
550	0.992
600	0.994
650	0.995
700	0.996
800	0.997
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.997
1 400	0.994
1 600	0.992
1 800	0.984
2 000	0.973
2 200	0.934
2 400	0.88

热学特性	
应变点 StP (°C)	516
退火点 AP (°C)	547
转变点 Tg (°C)	556
弛垂温度 At (°C)	604
软化点 SP (°C)	645
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 84
	(100 °C ~ 300 °C) 106
热传导率 λ (W/(mK))	0.882

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	68
-80 ~ -70	70
-70 ~ -60	71
-60 ~ -50	73
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	76
-30 ~ -20	78
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	83
10 ~ 20	84
20 ~ 30	86
30 ~ 40	87
40 ~ 50	89
50 ~ 60	90
60 ~ 70	91
70 ~ 80	93
80 ~ 90	94
90 ~ 100	95
100 ~ 110	96
110 ~ 120	97
120 ~ 130	99
130 ~ 140	100
140 ~ 150	101
150 ~ 160	102
160 ~ 170	103
170 ~ 180	104
180 ~ 190	105
190 ~ 200	106
200 ~ 210	107
210 ~ 220	108
220 ~ 230	109
230 ~ 240	109
240 ~ 250	110
250 ~ 260	111
260 ~ 270	112
270 ~ 280	112
280 ~ 290	113
290 ~ 300	114

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.23
比重 d	3.29
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-3.0	-2.9	-2.3	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	-0.2	-0.1	1.6	3.8	-
-60 ~ -40	-3.1	-2.9	-2.3	-2.1	-2.0	-1.6	-1.2	-0.1	0.1	1.8	4.2	-
-40 ~ -20	-3.1	-2.9	-2.3	-2.1	-2.0	-1.5	-1.0	0.1	0.3	2.2	4.7	-
-20 ~ 0	-3.1	-2.8	-2.1	-1.9	-1.8	-1.3	-0.9	0.3	0.5	2.5	5.2	-
0 ~ 20	-3.1	-2.7	-2.0	-1.7	-1.7	-1.2	-0.7	0.6	0.8	2.9	5.7	-
20 ~ 40	-2.9	-2.6	-1.9	-1.5	-1.5	-1.0	-0.4	0.9	1.1	3.3	6.3	-
40 ~ 60	-2.8	-2.5	-1.7	-1.4	-1.3	-0.8	-0.2	1.2	1.4	3.7	6.9	-
60 ~ 80	-2.8	-2.4	-1.6	-1.3	-1.2	-0.7	-0.1	1.5	1.7	4.1	7.4	-
80 ~ 100	-2.7	-2.3	-1.5	-1.2	-1.1	-0.5	0.2	1.7	1.9	4.5	7.9	-
100 ~ 120	-2.7	-2.3	-1.4	-1.1	-1.0	-0.4	0.3	1.9	2.2	4.7	8.3	-
120 ~ 140	-2.7	-2.3	-1.4	-1.0	-0.9	-0.3	0.4	2.1	2.3	5.0	8.7	-
140 ~ 160	-2.8	-2.4	-1.4	-1.0	-0.9	-0.2	0.5	2.2	2.5	5.3	9.2	-
160 ~ 180	-2.9	-2.5	-1.4	-1.1	-0.9	-0.3	0.5	2.4	2.7	5.6	9.5	-

S-NPH 1W

Code(d) 808228
Code(e) 816226

折射率	n_{d}	1.808 09 1.808 095	阿贝数	ν_{d}	22.76	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.035 504
折射率	n_{e}	1.816 434	阿贝数	ν_{e}	22.57	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.036 174

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.744 55
n_{1970}	1.970 09	1.752 26
n_{1530}	1.529 58	1.761 25
n_{1129}	1.128 64	1.770 84
n_{t}	1.013 98	1.774 59
n_{s}	0.852 11	1.781 87
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.787 31
n_{F}	0.706 52	1.792 56
n_{C}	0.656 27	1.798 01
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.799 57
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.801 05
n_{D}	0.589 29	1.807 79
n_{d}	0.587 56	1.808 09
n_{e}	0.546 07	1.816 43
n_{F}	0.486 13	1.833 51
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.835 75
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.852 79
n_{g}	0.435 835	1.855 90
n_{h}	0.404 656	1.876 58
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.751 566 23E+00
A_2	3.640 063 04E-01
A_3	2.478 741 41E+00
B_1	1.350 046 81E-02
B_2	6.682 451 47E-02
B_3	1.707 560 06E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	89.3	
刚性率 G (GPa)	35.7	
泊松比 σ	0.250	
努普硬度 Hk [Class]	460	5
磨损度 Aa	320	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 420
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 701
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.010 086
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 425
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.047 809
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.022 391
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.020 676
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.024 983
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 862
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.019 312
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.659 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.301 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.284 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.519 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.346 6
$\theta_{\text{g,F}}$	0.630 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.582 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.690 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.466 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.533 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.006 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.029 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.026 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	420	λ_5	375
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	395	$\lambda_{0.05}$	372
CCI			
B	G	R	
0.00	2.65	2.84	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	
380	0.28
390	0.67
400	0.87
420	0.956
440	0.972
460	0.978
480	0.983
500	0.986
550	0.993
600	0.996
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.994
1 800	0.986
2 000	0.973
2 200	0.932
2 400	0.88

热学特性	
应变点 StP (°C)	516
退火点 AP (°C)	547
转变点 Tg (°C)	556
弛垂温度 At (°C)	604
软化点 SP (°C)	645
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	84
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	106
热传导率 λ (W/(mK))	0.882

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	68
-80 ~ -70	70
-70 ~ -60	71
-60 ~ -50	73
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	76
-30 ~ -20	78
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	83
10 ~ 20	84
20 ~ 30	86
30 ~ 40	87
40 ~ 50	89
50 ~ 60	90
60 ~ 70	91
70 ~ 80	93
80 ~ 90	94
90 ~ 100	95
100 ~ 110	96
110 ~ 120	97
120 ~ 130	99
130 ~ 140	100
140 ~ 150	101
150 ~ 160	102
160 ~ 170	103
170 ~ 180	104
180 ~ 190	105
190 ~ 200	106
200 ~ 210	107
210 ~ 220	108
220 ~ 230	109
230 ~ 240	109
240 ~ 250	110
250 ~ 260	111
260 ~ 270	112
270 ~ 280	112
280 ~ 290	113
290 ~ 300	114

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.23
比重 d	3.29
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-3.0	-2.9	-2.3	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	-0.2	-0.1	1.6	3.8	-
-60 ~ -40	-3.1	-2.9	-2.3	-2.1	-2.0	-1.6	-1.2	-0.1	0.1	1.8	4.2	-
-40 ~ -20	-3.1	-2.9	-2.3	-2.1	-2.0	-1.5	-1.0	0.1	0.3	2.2	4.7	-
-20 ~ 0	-3.1	-2.8	-2.1	-1.9	-1.8	-1.3	-0.9	0.3	0.5	2.5	5.2	-
0 ~ 20	-3.1	-2.7	-2.0	-1.7	-1.7	-1.2	-0.7	0.6	0.8	2.9	5.7	-
20 ~ 40	-2.9	-2.6	-1.9	-1.5	-1.5	-1.0	-0.4	0.9	1.1	3.3	6.3	-
40 ~ 60	-2.8	-2.5	-1.7	-1.4	-1.3	-0.8	-0.2	1.2	1.4	3.7	6.9	-
60 ~ 80	-2.8	-2.4	-1.6	-1.3	-1.2	-0.7	-0.1	1.5	1.7	4.1	7.4	-
80 ~ 100	-2.7	-2.3	-1.5	-1.2	-1.1	-0.5	0.2	1.7	1.9	4.5	7.9	-
100 ~ 120	-2.7	-2.3	-1.4	-1.1	-1.0	-0.4	0.3	1.9	2.2	4.7	8.3	-
120 ~ 140	-2.7	-2.3	-1.4	-1.0	-0.9	-0.3	0.4	2.1	2.3	5.0	8.7	-
140 ~ 160	-2.8	-2.4	-1.4	-1.0	-0.9	-0.2	0.5	2.2	2.5	5.3	9.2	-
160 ~ 180	-2.9	-2.5	-1.4	-1.1	-0.9	-0.3	0.5	2.4	2.7	5.6	9.5	-

折射率	n_{d}	1.922 86 1.922 860	阿贝数	ν_{d}	18.90	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.048 838
折射率	n_{e}	1.934 291	阿贝数	ν_{e}	18.74	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.049 853

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.842 14
n_{1970}	1.970 09	1.850 93
n_{1530}	1.529 58	1.861 46
n_{1129}	1.128 64	1.873 27
n_{t}	1.013 98	1.878 07
n_{s}	0.852 11	1.887 58
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.894 79
n_{r}	0.706 52	1.901 81
n_{C}	0.656 27	1.909 16
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.911 27
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.913 27
n_{D}	0.589 29	1.922 45
n_{d}	0.587 56	1.922 86
n_{e}	0.546 07	1.934 29
n_{F}	0.486 13	1.958 00
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.961 12
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.985 26
n_{g}	0.435 835	1.989 72
n_{h}	0.404 656	2.019 76
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.038 695 10E+00
A_2	4.372 696 41E-01
A_3	2.967 114 61E+00
B_1	1.707 962 24E-02
B_2	7.492 548 13E-02
B_3	1.741 553 54E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W(S))	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	99.1	
刚性率 G (GPa)	39.7	
泊松比 σ	0.249	
努普硬度 Hk [Class]	470	5
磨损度 Aa	237	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.031 086
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.014 367
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.013 702
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.025 133
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.066 857
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.031 721
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.030 046
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.033 200
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.023 019
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.026 834
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.636 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.294 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.280 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.514 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.369 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.649 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.615 2
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.666 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.461 7
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.538 3
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.001 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.004 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.043 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.038 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	390
λ_{70}	440		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	433	$\lambda_{0.05}$	391
CCI			
B	G	R	
0.00	12.87	13.51	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	
380	
390	0.02
400	0.24
420	0.70
440	0.85
460	0.910
480	0.936
500	0.953
550	0.978
600	0.988
650	0.990
700	0.993
800	0.996
900	0.996
1 000	0.996
1 200	0.997
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.992
2 000	0.988
2 200	0.977
2 400	0.961

热学特性	
应变点 StP (°C)	604
退火点 AP (°C)	631
转变点 Tg (°C)	651
弛垂温度 At (°C)	683
软化点 SP (°C)	716
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	70
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	85
热传导率 λ (W/(mK))	0.969

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	57
-90 ~ -80	58
-80 ~ -70	59
-70 ~ -60	60
-60 ~ -50	62
-50 ~ -40	63
-40 ~ -30	64
-30 ~ -20	65
-20 ~ -10	67
-10 ~ 0	68
0 ~ 10	69
10 ~ 20	70
20 ~ 30	71
30 ~ 40	72
40 ~ 50	73
50 ~ 60	74
60 ~ 70	75
70 ~ 80	76
80 ~ 90	77
90 ~ 100	78
100 ~ 110	79
110 ~ 120	80
120 ~ 130	80
130 ~ 140	81
140 ~ 150	82
150 ~ 160	83
160 ~ 170	83
170 ~ 180	84
180 ~ 190	85
190 ~ 200	85
200 ~ 210	86
210 ~ 220	87
220 ~ 230	87
230 ~ 240	88
240 ~ 250	88
250 ~ 260	89
260 ~ 270	89
270 ~ 280	90
280 ~ 290	90
290 ~ 300	91

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.31
比重 d	3.58
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-2.6	-2.3	-1.4	-1.1	-1.1	-0.5	0.2	1.6	2.0	4.4	8.1	-
-60 ~ -40	-2.5	-2.1	-1.2	-0.9	-0.8	-0.2	0.4	2.1	2.3	5.1	8.9	-
-40 ~ -20	-2.3	-1.9	-1.0	-0.6	-0.5	0.1	0.8	2.6	2.8	5.6	9.8	-
-20 ~ 0	-2.1	-1.7	-0.7	-0.3	-0.2	0.4	1.3	3.1	3.4	6.4	10.8	-
0 ~ 20	-1.9	-1.4	-0.3	0.0	0.2	0.9	1.6	3.7	4.0	7.1	11.7	-
20 ~ 40	-1.6	-1.2	-0.1	0.4	0.6	1.3	2.1	4.2	4.5	7.9	12.7	-
40 ~ 60	-1.4	-0.9	0.3	0.8	0.9	1.7	2.5	4.7	5.0	8.7	13.7	-
60 ~ 80	-1.2	-0.6	0.6	1.0	1.2	2.0	2.9	5.2	5.6	9.3	14.6	-
80 ~ 100	-1.1	-0.5	0.9	1.4	1.5	2.4	3.3	5.7	6.1	9.9	15.5	-
100 ~ 120	-0.9	-0.3	1.0	1.5	1.7	2.6	3.7	6.1	6.5	10.5	16.3	-
120 ~ 140	-0.8	-0.2	1.2	1.7	1.9	2.8	3.9	6.5	6.9	11.1	17.1	-
140 ~ 160	-0.8	-0.2	1.3	1.8	2.1	3.1	4.2	6.9	7.3	11.6	17.9	-
160 ~ 180	-0.7	-0.1	1.4	2.0	2.2	3.2	4.3	7.1	7.5	12.1	18.5	-

折射率	n_{d}	1.959 06 1.959 060	阿贝数	ν_{d}	17.47	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.054 895
折射率	n_{e}	1.971 885	阿贝数	ν_{e}	17.33	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.056 091

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.870 64
n_{1970}	1.970 09	1.880 02
n_{1530}	1.529 58	1.891 31
n_{1129}	1.128 64	1.904 12
n_{t}	1.013 98	1.909 37
n_{s}	0.852 11	1.919 84
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.927 80
n_{F}	0.706 52	1.935 59
n_{C}	0.656 27	1.943 76
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.946 12
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.948 34
n_{D}	0.589 29	1.958 60
n_{d}	0.587 56	1.959 06
n_{e}	0.546 07	1.971 88
n_{F}	0.486 13	1.998 66
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	2.002 21
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	2.029 76
n_{g}	0.435 835	2.034 88
n_{h}	0.404 656	2.069 65
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.098 349 03E+00
A_2	4.890 883 88E-01
A_3	2.940 092 68E+00
B_1	1.791 238 69E-02
B_2	7.766 533 53E-02
B_3	1.609 304 28E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	102.2
刚性率 G (GPa)	41.1
泊松比 σ	0.243
努普硬度 Hk [Class]	500 5
磨损度 Aa	215

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.034 388
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.015 956
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.015 300
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.028 125
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.075 817
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.036 222
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.034 773
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.036 744
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.025 769
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.030 322
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.626 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.290 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.278 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.512 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.381 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.659 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.633 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.655 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.459 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.540 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.002 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.006 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.052 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.046 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	395
λ_{70}	440		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	430	$\lambda_{0.05}$	398
CCI			
B	G	R	
0.00	13.14	13.56	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	
380	
390	
400	0.12
420	0.72
440	0.88
460	0.932
480	0.956
500	0.970
550	0.990
600	0.996
650	0.997
700	0.999
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.995
1 800	0.989
2 000	0.983
2 200	0.968
2 400	0.949

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	672
弛垂温度 At (°C)	707
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	59
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	72
热传导率 λ (W/(mK))	1.01

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	46
-90 ~ -80	47
-80 ~ -70	48
-70 ~ -60	50
-60 ~ -50	51
-50 ~ -40	52
-40 ~ -30	53
-30 ~ -20	54
-20 ~ -10	55
-10 ~ 0	56
0 ~ 10	57
10 ~ 20	58
20 ~ 30	59
30 ~ 40	60
40 ~ 50	61
50 ~ 60	62
60 ~ 70	63
70 ~ 80	63
80 ~ 90	64
90 ~ 100	65
100 ~ 110	66
110 ~ 120	67
120 ~ 130	68
130 ~ 140	68
140 ~ 150	69
150 ~ 160	70
160 ~ 170	71
170 ~ 180	71
180 ~ 190	72
190 ~ 200	73
200 ~ 210	73
210 ~ 220	74
220 ~ 230	74
230 ~ 240	75
240 ~ 250	76
250 ~ 260	76
260 ~ 270	77
270 ~ 280	77
280 ~ 290	78
290 ~ 300	78

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.35
比重 d	3.59
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.3	-0.9	-0.1	0.3	0.4	1.0	1.6	3.4	3.7	6.7	11.3	-
-60 ~ -40	-1.1	-0.8	0.2	0.5	0.6	1.4	2.1	4.0	4.3	7.4	12.4	-
-40 ~ -20	-0.9	-0.4	0.5	0.9	1.0	1.8	2.6	4.5	4.8	8.3	13.7	-
-20 ~ 0	-0.6	-0.1	0.9	1.3	1.4	2.3	3.1	5.2	5.5	9.2	14.8	-
0 ~ 20	-0.3	0.2	1.3	1.8	1.9	2.8	3.7	5.9	6.2	10.2	16.1	-
20 ~ 40	0.0	0.5	1.8	2.2	2.4	3.2	4.1	6.6	7.0	11.1	17.3	-
40 ~ 60	0.3	0.9	2.2	2.7	2.8	3.7	4.7	7.2	7.7	12.0	18.6	-
60 ~ 80	0.6	1.1	2.5	3.0	3.2	4.1	5.2	7.9	8.3	12.8	19.7	-
80 ~ 100	0.7	1.3	2.8	3.4	3.6	4.5	5.6	8.4	8.8	13.7	21.0	-
100 ~ 120	0.9	1.5	3.0	3.7	3.9	4.9	6.1	9.0	9.4	14.4	22.0	-
120 ~ 140	1.0	1.7	3.4	4.0	4.1	5.2	6.4	9.5	9.9	15.1	23.1	-
140 ~ 160	1.1	1.8	3.5	4.2	4.3	5.4	6.7	9.9	10.4	15.8	24.0	-
160 ~ 180	1.2	1.9	3.6	4.3	4.5	5.6	6.9	10.2	10.7	16.4	25.1	-

折射率	n_{d}	1.892 86 1.892 860	阿贝数	ν_{d}	20.36	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.043 851
折射率	n_{e}	1.903 144	阿贝数	ν_{e}	20.20	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.044 721

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.818 64
n_{1970}	1.970 09	1.826 94
n_{1530}	1.529 58	1.836 81
n_{1129}	1.128 64	1.847 77
n_{t}	1.013 98	1.852 18
n_{s}	0.852 11	1.860 88
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.867 45
n_{F}	0.706 52	1.873 83
n_{C}	0.656 27	1.880 48
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.882 40
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.884 20
n_{D}	0.589 29	1.892 49
n_{d}	0.587 56	1.892 86
n_{e}	0.546 07	1.903 14
n_{F}	0.486 13	1.924 33
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.927 12
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.948 46
n_{g}	0.435 835	1.952 37
n_{h}	0.404 656	1.978 53
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.935 639 31E+00
A_2	4.495 964 78E-01
A_3	2.718 285 73E+00
B_1	1.525 852 89E-02
B_2	6.968 157 78E-02
B_3	1.703 271 49E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WIS)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	94.5
刚性率 G (GPa)	37.7
泊松比 σ	0.254
努普硬度 Hk [Class]	450
5	
磨损度 Aa	268

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.028 304
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.013 036
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.012 376
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.022 660
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.059 511
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.028 036
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.026 158
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.030 217
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.020 747
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.023 974
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.645 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.297 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.282 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.516 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.357 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.639 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.596 5
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.675 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.463 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.536 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.003 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.034 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.030 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	380
λ_{70}	410		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	409	$\lambda_{0.05}$	380
CCI			
B	G	R	
0.00	4.93	5.17	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	
380	0.06
390	0.39
400	0.71
420	0.915
440	0.951
460	0.966
480	0.975
500	0.982
550	0.993
600	0.997
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.995
1 800	0.984
2 000	0.971
2 200	0.948
2 400	0.915

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	650
弛垂温度 At (°C)	685
软化点 SP (°C)	711
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	74
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	89
热传导率 λ (W/(mK))	0.925

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	59
-90 ~ -80	61
-80 ~ -70	62
-70 ~ -60	63
-60 ~ -50	65
-50 ~ -40	66
-40 ~ -30	67
-30 ~ -20	68
-20 ~ -10	70
-10 ~ 0	71
0 ~ 10	72
10 ~ 20	73
20 ~ 30	74
30 ~ 40	75
40 ~ 50	76
50 ~ 60	77
60 ~ 70	78
70 ~ 80	79
80 ~ 90	80
90 ~ 100	81
100 ~ 110	82
110 ~ 120	83
120 ~ 130	84
130 ~ 140	84
140 ~ 150	85
150 ~ 160	86
160 ~ 170	87
170 ~ 180	87
180 ~ 190	88
190 ~ 200	89
200 ~ 210	89
210 ~ 220	90
220 ~ 230	90
230 ~ 240	91
240 ~ 250	91
250 ~ 260	92
260 ~ 270	92
270 ~ 280	93
280 ~ 290	93
290 ~ 300	94

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.39
比重 d	3.61
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-2.5	-2.2	-1.6	-1.4	-1.2	-0.8	-0.3	1.0	1.2	3.2	6.1	-
-60 ~ -40	-2.5	-2.2	-1.5	-1.3	-1.2	-0.7	-0.1	1.2	1.4	3.6	6.7	-
-40 ~ -20	-2.4	-2.1	-1.4	-1.0	-0.9	-0.4	0.1	1.5	1.7	4.1	7.4	-
-20 ~ 0	-2.3	-2.0	-1.1	-0.8	-0.7	-0.2	0.4	1.9	2.3	4.7	8.1	-
0 ~ 20	-2.1	-1.8	-0.8	-0.5	-0.4	0.2	0.8	2.4	2.6	5.3	9.0	-
20 ~ 40	-1.9	-1.5	-0.6	-0.3	-0.2	0.4	1.2	2.9	3.1	5.8	9.8	-
40 ~ 60	-1.7	-1.3	-0.4	0.0	0.2	0.8	1.6	3.3	3.6	6.5	10.6	-
60 ~ 80	-1.6	-1.1	-0.1	0.3	0.4	1.1	1.9	3.7	4.0	7.0	11.4	-
80 ~ 100	-1.4	-1.0	0.1	0.5	0.6	1.4	2.2	4.2	4.5	7.6	12.1	-
100 ~ 120	-1.3	-0.8	0.3	0.7	0.9	1.6	2.4	4.5	4.9	8.2	12.9	-
120 ~ 140	-1.2	-0.7	0.5	0.9	1.1	1.8	2.7	4.9	5.3	8.7	13.6	-
140 ~ 160	-1.1	-0.6	0.6	1.1	1.2	2.0	3.0	5.3	5.6	9.2	14.2	-
160 ~ 180	-1.0	-0.6	0.8	1.3	1.4	2.3	3.2	5.5	5.9	9.6	14.8	-

折射率	n_{d}	1.858 96 1.858 956	阿贝数	ν_{d}	22.73	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.037 792
折射率	n_{e}	1.867 836	阿贝数	ν_{e}	22.54	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.038 499

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.792 47
n_{1970}	1.970 09	1.800 27
n_{1530}	1.529 58	1.809 44
n_{1129}	1.128 64	1.819 38
n_{t}	1.013 98	1.823 33
n_{s}	0.852 11	1.831 03
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.836 81
n_{F}	0.706 52	1.842 40
n_{C}	0.656 27	1.848 21
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.849 87
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.851 45
n_{D}	0.589 29	1.858 63
n_{d}	0.587 56	1.858 96
n_{e}	0.546 07	1.867 84
n_{F}	0.486 13	1.886 00
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.888 37
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.906 45
n_{g}	0.435 835	1.909 75
n_{h}	0.404 656	1.931 60
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.891 089 96E+00
A_2	3.952 201 26E-01
A_3	2.204 921 27E+00
B_1	1.411 644 99E-02
B_2	6.628 344 45E-02
B_3	1.486 807 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	92.9	
刚性率 G (GPa)	37.0	
泊松比 σ	0.256	
努普硬度 Hk [Class]	460	5
磨损度 Aa	277	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.024 883
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.011 397
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.010 747
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.019 627
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.050 792
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.023 747
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.021 851
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.026 548
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.017 962
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.020 537
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.658 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.301 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.284 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.519 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.344 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.628 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.578 2
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.689 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.466 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.533 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.005 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.026 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.023 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	370
λ_{70}	400		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	397	$\lambda_{0.05}$	364
CCI			
B	G	R	
0.00	3.38	3.62	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.03
370	0.08
380	0.41
390	0.72
400	0.84
420	0.924
440	0.949
460	0.962
480	0.971
500	0.979
550	0.991
600	0.994
650	0.995
700	0.996
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.993
1 800	0.984
2 000	0.972
2 200	0.944
2 400	0.915

热学特性	
应变点 StP (°C)	573
退火点 AP (°C)	599
转变点 Tg (°C)	619
弛垂温度 At (°C)	662
软化点 SP (°C)	704
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 69
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 86
热传导率 λ (W/(mK))	0.877

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	57
-90 ~ -80	59
-80 ~ -70	60
-70 ~ -60	61
-60 ~ -50	62
-50 ~ -40	63
-40 ~ -30	64
-30 ~ -20	66
-20 ~ -10	67
-10 ~ 0	68
0 ~ 10	69
10 ~ 20	70
20 ~ 30	71
30 ~ 40	72
40 ~ 50	73
50 ~ 60	74
60 ~ 70	75
70 ~ 80	76
80 ~ 90	77
90 ~ 100	78
100 ~ 110	79
110 ~ 120	80
120 ~ 130	81
130 ~ 140	82
140 ~ 150	82
150 ~ 160	83
160 ~ 170	84
170 ~ 180	85
180 ~ 190	86
190 ~ 200	86
200 ~ 210	87
210 ~ 220	88
220 ~ 230	89
230 ~ 240	89
240 ~ 250	90
250 ~ 260	91
260 ~ 270	91
270 ~ 280	92
280 ~ 290	93
290 ~ 300	93

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.18
比重 d	3.71
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.5	-1.3	-0.6	-0.4	-0.4	0.0	0.4	1.5	1.7	3.4	5.6	-
-60 ~ -40	-1.4	-1.2	-0.5	-0.3	-0.2	0.2	0.6	1.8	1.9	3.7	6.1	-
-40 ~ -20	-1.4	-1.0	-0.4	-0.2	-0.1	0.3	0.8	2.1	2.2	4.1	6.7	-
-20 ~ 0	-1.2	-0.9	-0.2	0.0	0.1	0.7	1.2	2.4	2.6	4.5	7.3	-
0 ~ 20	-1.0	-0.7	0.0	0.4	0.4	1.0	1.5	2.8	3.0	5.1	8.0	-
20 ~ 40	-0.8	-0.5	0.3	0.6	0.7	1.2	1.8	3.2	3.4	5.6	8.6	-
40 ~ 60	-0.6	-0.3	0.5	0.8	0.9	1.5	2.1	3.6	3.8	6.1	9.2	-
60 ~ 80	-0.5	-0.2	0.8	1.0	1.1	1.8	2.4	3.9	4.1	6.5	9.8	-
80 ~ 100	-0.4	0.0	0.9	1.2	1.3	1.9	2.6	4.3	4.5	7.0	10.4	-
100 ~ 120	-0.3	0.1	1.1	1.4	1.5	2.1	2.8	4.5	4.7	7.4	11.0	-
120 ~ 140	-0.2	0.2	1.2	1.5	1.6	2.3	3.0	4.7	5.0	7.8	11.4	-
140 ~ 160	-0.2	0.2	1.2	1.6	1.7	2.4	3.1	5.0	5.3	8.1	11.9	-
160 ~ 180	-0.3	0.2	1.2	1.7	1.8	2.5	3.3	5.1	5.4	8.3	12.3	-

折射率	n_{d}	1.778 30 1.778 300	阿贝数	ν_{d}	23.91	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.032 549
折射率	n_{e}	1.785 954	阿贝数	ν_{e}	23.71	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.033 147

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.720 77
n_{1970}	1.970 09	1.727 50
n_{1530}	1.529 58	1.735 44
n_{1129}	1.128 64	1.744 06
n_{t}	1.013 98	1.747 49
n_{s}	0.852 11	1.754 17
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.759 17
n_{F}	0.706 52	1.764 00
n_{C}	0.656 27	1.769 02
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.770 46
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.771 82
n_{D}	0.589 29	1.778 02
n_{d}	0.587 56	1.778 30
n_{e}	0.546 07	1.785 95
n_{F}	0.486 13	1.801 57
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.803 61
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.819 09
n_{g}	0.435 835	1.821 91
n_{h}	0.404 656	1.840 53
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.682 365 54E+00
A_2	3.396 496 44E-01
A_3	2.250 492 08E+00
B_1	1.314 316 82E-02
B_2	6.450 400 12E-02
B_3	1.813 863 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	75.3	
刚性率 G (GPa)	29.6	
泊松比 σ	0.269	
努普硬度 Hk [Class]	380	4
磨损度 Aa	448	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.021 538
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.009 855
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.009 276
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.016 930
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.043 611
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.020 338
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.018 622
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.022 976
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.015 492
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.017 655
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.661 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.302 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.285 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.520 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.339 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.624 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.572 1
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.693 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.467 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.532 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.002 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.024 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.022 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	420	λ_5	370
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	395	$\lambda_{0.05}$	365
CCI			
B	G	R	
0.00	2.61	2.69	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.11
380	0.45
390	0.74
400	0.87
420	0.949
440	0.971
460	0.980
480	0.986
500	0.990
550	0.996
600	0.997
650	0.997
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.995
1 800	0.984
2 000	0.970
2 200	0.951
2 400	0.920

热学特性	
应变点 StP (°C)	520
退火点 AP (°C)	541
转变点 Tg (°C)	570
弛垂温度 At (°C)	598
软化点 SP (°C)	630
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 109
	(100 °C ~ 300 °C) 132
热传导率 λ (W/(mK))	0.826

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	89
-90 ~ -80	91
-80 ~ -70	93
-70 ~ -60	95
-60 ~ -50	97
-50 ~ -40	99
-40 ~ -30	100
-30 ~ -20	102
-20 ~ -10	104
-10 ~ 0	106
0 ~ 10	107
10 ~ 20	109
20 ~ 30	110
30 ~ 40	112
40 ~ 50	113
50 ~ 60	115
60 ~ 70	116
70 ~ 80	118
80 ~ 90	119
90 ~ 100	121
100 ~ 110	122
110 ~ 120	123
120 ~ 130	124
130 ~ 140	126
140 ~ 150	127
150 ~ 160	128
160 ~ 170	129
170 ~ 180	130
180 ~ 190	131
190 ~ 200	132
200 ~ 210	133
210 ~ 220	134
220 ~ 230	135
230 ~ 240	136
240 ~ 250	137
250 ~ 260	137
260 ~ 270	138
270 ~ 280	139
280 ~ 290	140
290 ~ 300	140

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.45
比重 d	3.30
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-5.8	-5.6	-5.1	-5.0	-4.9	-4.5	-4.1	-3.3	-3.1	-1.6	0.4	-
-60 ~ -40	-6.0	-5.8	-5.3	-5.1	-5.0	-4.6	-4.3	-3.3	-3.2	-1.6	0.5	-
-40 ~ -20	-6.1	-5.9	-5.3	-5.1	-5.1	-4.7	-4.3	-3.2	-3.1	-1.5	0.7	-
-20 ~ 0	-6.2	-6.0	-5.3	-5.2	-5.1	-4.6	-4.2	-3.2	-3.0	-1.3	1.1	-
0 ~ 20	-6.2	-6.0	-5.3	-5.0	-5.0	-4.6	-4.1	-3.0	-2.8	-1.0	1.5	-
20 ~ 40	-6.2	-5.9	-5.3	-5.1	-5.0	-4.5	-4.0	-2.8	-2.6	-0.8	1.8	-
40 ~ 60	-6.2	-5.9	-5.2	-4.9	-4.8	-4.4	-3.9	-2.6	-2.5	-0.5	2.1	-
60 ~ 80	-6.1	-5.8	-5.1	-4.9	-4.8	-4.3	-3.8	-2.5	-2.3	-0.2	2.6	-
80 ~ 100	-6.2	-5.9	-5.0	-4.8	-4.7	-4.2	-3.6	-2.3	-2.1	0.0	2.9	-
100 ~ 120	-6.2	-5.9	-5.0	-4.7	-4.6	-4.1	-3.5	-2.1	-1.9	0.3	3.3	-
120 ~ 140	-6.2	-5.8	-5.0	-4.7	-4.6	-4.1	-3.5	-2.0	-1.8	0.5	3.6	-
140 ~ 160	-6.2	-5.8	-5.0	-4.7	-4.6	-4.0	-3.4	-1.9	-1.7	0.7	3.9	-
160 ~ 180	-6.3	-5.9	-5.1	-4.7	-4.6	-4.1	-3.4	-1.9	-1.6	0.9	4.2	-

折射率	n_{d}	1.518 23 1.518 229	阿贝数	ν_{d}	58.90	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.008 798
折射率	n_{e}	1.520 326	阿贝数	ν_{e}	58.63	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.008 875

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.492 73
n_{1970}	1.970 09	1.497 47
n_{1530}	1.529 58	1.502 52
n_{1129}	1.128 64	1.506 92
n_{t}	1.013 98	1.508 35
n_{s}	0.852 11	1.510 83
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.512 50
n_{F}	0.706 52	1.514 03
n_{C}	0.656 27	1.515 56
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.515 98
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.516 38
n_{D}	0.589 29	1.518 15
n_{d}	0.587 56	1.518 23
n_{e}	0.546 07	1.520 33
n_{F}	0.486 13	1.524 35
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.524 86
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.528 52
n_{g}	0.435 835	1.529 15
n_{h}	0.404 656	1.533 15
n_{i}	0.365 015	1.539 99

色散公式的参数	
A_1	8.825 147 64E-01
A_2	3.892 719 07E-01
A_3	1.106 934 48E+00
B_1	4.645 045 82E-03
B_2	2.005 513 97E-02
B_3	1.362 343 39E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	3
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	70.0
刚性率 G (GPa)	28.8
泊松比 σ	0.217
努普硬度 Hk [Class]	520 5
磨损度 Aa	117

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.007 206
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 052
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 673
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.004 770
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.010 926
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.004 801
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.003 996
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.010 832
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.007 631
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 345
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 530
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.015 131

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.819 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.346 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.241 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.545 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.454 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.231 2
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.859 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.704 9

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.004 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	-0.000 6

着色度			
λ_{80}	340	λ_5	310
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	340	$\lambda_{0.05}$	317
CCI			
B	G	R	
0.00	0.09	0.06	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.15
330	0.53
340	0.80
350	0.924
360	0.968
370	0.984
380	0.990
390	0.995
400	0.997
420	0.997
440	0.997
460	0.997
480	0.998
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.992
1 600	0.991
1 800	0.968
2 000	0.930
2 200	0.86
2 400	0.81

热学特性	
应变点 StP (°C)	455
退火点 AP (°C)	492
转变点 Tg (°C)	508
弛垂温度 At (°C)	559
软化点 SP (°C)	668
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 92
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 114
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	75
-90 ~ -80	76
-80 ~ -70	78
-70 ~ -60	80
-60 ~ -50	81
-50 ~ -40	83
-40 ~ -30	85
-30 ~ -20	86
-20 ~ -10	88
-10 ~ 0	89
0 ~ 10	91
10 ~ 20	92
20 ~ 30	94
30 ~ 40	95
40 ~ 50	96
50 ~ 60	98
60 ~ 70	99
70 ~ 80	100
80 ~ 90	102
90 ~ 100	103
100 ~ 110	104
110 ~ 120	105
120 ~ 130	106
130 ~ 140	107
140 ~ 150	109
150 ~ 160	110
160 ~ 170	111
170 ~ 180	112
180 ~ 190	113
190 ~ 200	113
200 ~ 210	114
210 ~ 220	115
220 ~ 230	116
230 ~ 240	117
240 ~ 250	118
250 ~ 260	118
260 ~ 270	119
270 ~ 280	120
280 ~ 290	120
290 ~ 300	121

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.60
比重 d	2.48
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.3	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.9
-60 ~ -40	-0.5	-0.4	-0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.8
-40 ~ -20	-0.6	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.9	1.2	1.8
-20 ~ 0	-0.6	-0.5	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.9	1.2	1.8
0 ~ 20	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	1.0	1.3	1.8
20 ~ 40	-0.5	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	1.0	1.3	1.9
40 ~ 60	-0.6	-0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.7	1.0	1.3	1.9
60 ~ 80	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	0.8	1.1	1.4	2.0
80 ~ 100	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4	2.0
100 ~ 120	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4	2.0
120 ~ 140	-0.7	-0.5	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.3	0.7	0.7	1.1	1.4	2.0
140 ~ 160	-0.7	-0.5	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.6	0.6	1.0	1.3	1.9
160 ~ 180	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8

折射率	n_{d}	1.517 42 1.517 417	阿贝数	ν_{d}	52.43	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 869
折射率	n_{e}	1.519 765	阿贝数	ν_{e}	52.14	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 968

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.490 04
n_{1970}	1.970 09	1.495 01
n_{1530}	1.529 58	1.500 33
n_{1129}	1.128 64	1.505 01
n_{t}	1.013 98	1.506 56
n_{s}	0.852 11	1.509 24
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.511 08
n_{F}	0.706 52	1.512 76
n_{C}	0.656 27	1.514 44
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.514 92
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.515 36
n_{D}	0.589 29	1.517 33
n_{d}	0.587 56	1.517 42
n_{e}	0.546 07	1.519 76
n_{F}	0.486 13	1.524 31
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.524 88
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.529 07
n_{g}	0.435 835	1.529 80
n_{h}	0.404 656	1.534 44
n_{i}	0.365 015	1.542 52

色散公式的参数	
A_1	1.096 661 53E+00
A_2	1.689 900 73E-01
A_3	1.205 808 27E+00
B_1	6.674 911 23E-03
B_2	3.360 954 50E-02
B_3	1.416 687 38E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	64.0	
刚性率 G (GPa)	28.1	
泊松比 σ	0.139	
努普硬度 Hk [Class]	480	5
磨损度 Aa	113	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.007 887
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 365
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 973
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 321
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 387
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 491
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 635
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.012 715
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 359
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 849
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 119
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.017 635

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.799 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.341 0
$\theta_{\text{d,C}}$	0.301 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.539 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.255 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.556 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.469 7
$\theta_{\text{i,g}}$	1.288 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.838 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.486 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.513 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.769 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.006 5
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.000 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	-0.000 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.002 4

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	335
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	360	$\lambda_{0.05}$	337
CCI			
B	G	R	
0.00	0.22	0.20	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.18
350	0.57
360	0.81
370	0.917
380	0.960
390	0.980
400	0.989
420	0.995
440	0.996
460	0.997
480	0.998
500	0.998
550	0.999
600	0.999
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.996
1 600	0.994
1 800	0.978
2 000	0.950
2 200	0.89
2 400	0.86

热学特性	
应变点 StP (°C)	429
退火点 AP (°C)	465
转变点 Tg (°C)	473
弛垂温度 At (°C)	546
软化点 SP (°C)	655
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	81
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	98
热传导率 λ (W/(mK))	1.09

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	68
-80 ~ -70	69
-70 ~ -60	71
-60 ~ -50	72
-50 ~ -40	74
-40 ~ -30	75
-30 ~ -20	77
-20 ~ -10	78
-10 ~ 0	79
0 ~ 10	81
10 ~ 20	82
20 ~ 30	83
30 ~ 40	84
40 ~ 50	85
50 ~ 60	86
60 ~ 70	88
70 ~ 80	89
80 ~ 90	90
90 ~ 100	90
100 ~ 110	91
110 ~ 120	92
120 ~ 130	93
130 ~ 140	94
140 ~ 150	95
150 ~ 160	95
160 ~ 170	96
170 ~ 180	97
180 ~ 190	97
190 ~ 200	98
200 ~ 210	98
210 ~ 220	99
220 ~ 230	99
230 ~ 240	100
240 ~ 250	100
250 ~ 260	100
260 ~ 270	101
270 ~ 280	101
280 ~ 290	101
290 ~ 300	101

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.82
比重 d	2.46
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0	2.3	2.3	2.6	3.1	3.8
-60 ~ -40	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.2	2.2	2.6	2.9	3.8
-40 ~ -20	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2	2.5	2.9	3.8
-20 ~ 0	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	2.2	2.2	2.6	3.0	3.9
0 ~ 20	1.1	1.2	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	2.2	2.2	2.7	3.1	4.0
20 ~ 40	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.4	2.4	2.8	3.3	4.1
40 ~ 60	1.1	1.4	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.4	2.5	2.9	3.3	4.3
60 ~ 80	1.2	1.4	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1	2.6	2.6	3.1	3.5	4.5
80 ~ 100	1.3	1.4	1.8	1.9	1.9	2.1	2.2	2.6	2.6	3.2	3.7	4.6
100 ~ 120	1.3	1.5	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.7	2.7	3.2	3.7	4.8
120 ~ 140	1.3	1.5	1.9	1.9	2.0	2.2	2.4	2.8	2.9	3.3	3.9	4.9
140 ~ 160	1.4	1.6	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.8	2.9	3.4	3.9	5.0
160 ~ 180	1.4	1.6	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.8	2.9	3.4	3.9	5.1

折射率	n_{d}	1.618 00 1.618 000	阿贝数	ν_{d}	63.33	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 758
折射率	n_{e}	1.620 327	阿贝数	ν_{e}	63.02	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 844

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.591 08
n_{1970}	1.970 09	1.595 87
n_{1530}	1.529 58	1.601 03
n_{1129}	1.128 64	1.605 61
n_{t}	1.013 98	1.607 14
n_{s}	0.852 11	1.609 83
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.611 67
n_{F}	0.706 52	1.613 35
n_{C}	0.656 27	1.615 04
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.615 51
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.615 95
n_{D}	0.589 29	1.617 91
n_{d}	0.587 56	1.618 00
n_{e}	0.546 07	1.620 33
n_{F}	0.486 13	1.624 79
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.625 35
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.629 40
n_{g}	0.435 835	1.630 10
n_{h}	0.404 656	1.634 51
n_{i}	0.365 015	1.641 99

色散公式的参数	
A_1	1.099 665 50E+00
A_2	4.781 254 22E-01
A_3	1.132 140 74E+00
B_1	1.327 185 59E-02
B_2	-6.016 496 85E-04
B_3	1.305 954 72E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	4
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	2
耐酸作用稳定性 SR	5.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	71.5	
刚性率 G (GPa)	27.7	
泊松比 σ	0.292	
努普硬度 Hk [Class]	380	4
磨损度 Aa	468	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.007 893
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 370
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 964
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 291
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 103
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 309
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 403
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 891
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 364
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 820
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 024
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 643

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.808 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.345 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.303 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.240 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.544 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.451 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.218 6
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.849 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.489 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.510 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.690 7

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.034 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.007 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.007 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.005 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.023 9

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	325
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	366	$\lambda_{0.05}$	330
CCI			
B	G	R	
0.00	0.55	0.57	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	0.05
340	0.25
350	0.51
360	0.72
370	0.85
380	0.923
390	0.957
400	0.974
420	0.986
440	0.990
460	0.992
480	0.994
500	0.996
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.997
900	0.996
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.996
1 600	0.991
1 800	0.979
2 000	0.961
2 200	0.926
2 400	0.89

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	585
弛垂温度 At (°C)	626
软化点 SP (°C)	-
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	102
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	120
热传导率 λ (W/(mK))	0.599

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	86
-90 ~ -80	87
-80 ~ -70	89
-70 ~ -60	90
-60 ~ -50	92
-50 ~ -40	93
-40 ~ -30	95
-30 ~ -20	96
-20 ~ -10	97
-10 ~ 0	99
0 ~ 10	100
10 ~ 20	101
20 ~ 30	103
30 ~ 40	104
40 ~ 50	105
50 ~ 60	106
60 ~ 70	108
70 ~ 80	109
80 ~ 90	110
90 ~ 100	111
100 ~ 110	112
110 ~ 120	113
120 ~ 130	114
130 ~ 140	115
140 ~ 150	116
150 ~ 160	117
160 ~ 170	118
170 ~ 180	119
180 ~ 190	120
190 ~ 200	120
200 ~ 210	121
210 ~ 220	122
220 ~ 230	123
230 ~ 240	123
240 ~ 250	124
250 ~ 260	125
260 ~ 270	125
270 ~ 280	126
280 ~ 290	127
290 ~ 300	127

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.00
比重 d	3.67
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-4.1	-4.0	-3.9	-3.8	-3.8	-3.7	-3.5	-3.4	-3.3	-3.1	-2.8	-2.4
-60 ~ -40	-4.3	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.6	-3.3	-3.0	-2.6
-40 ~ -20	-4.4	-4.2	-4.1	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.6	-3.4	-3.0	-2.6
-20 ~ 0	-4.4	-4.3	-4.1	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.6	-3.3	-3.1	-2.6
0 ~ 20	-4.3	-4.3	-4.1	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.6	-3.2	-3.0	-2.6
20 ~ 40	-4.3	-4.2	-4.0	-3.9	-3.9	-3.8	-3.7	-3.5	-3.5	-3.2	-2.9	-2.5
40 ~ 60	-4.2	-4.1	-3.9	-3.9	-3.9	-3.8	-3.6	-3.3	-3.3	-3.1	-2.8	-2.4
60 ~ 80	-4.1	-4.0	-3.8	-3.8	-3.7	-3.6	-3.5	-3.3	-3.3	-3.0	-2.8	-2.3
80 ~ 100	-4.0	-3.9	-3.7	-3.7	-3.6	-3.5	-3.4	-3.2	-3.2	-2.9	-2.7	-2.2
100 ~ 120	-4.0	-3.9	-3.7	-3.6	-3.6	-3.5	-3.3	-3.1	-3.1	-2.8	-2.6	-2.1
120 ~ 140	-3.9	-3.8	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.3	-3.1	-3.0	-2.7	-2.5	-2.0
140 ~ 160	-3.9	-3.8	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.3	-3.0	-3.0	-2.7	-2.3	-1.8
160 ~ 180	-3.9	-3.7	-3.5	-3.4	-3.4	-3.3	-3.2	-2.9	-2.9	-2.6	-2.3	-1.8

折射率	n_{d}	1.618 00 1.618 000	阿贝数	ν_{d}	63.32	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 760
折射率	n_{e}	1.620 327	阿贝数	ν_{e}	63.02	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 843

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.589 96
n_{1970}	1.970 09	1.595 14
n_{1530}	1.529 58	1.600 64
n_{1129}	1.128 64	1.605 45
n_{t}	1.013 98	1.607 03
n_{s}	0.852 11	1.609 77
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.611 64
n_{F}	0.706 52	1.613 34
n_{C}	0.656 27	1.615 03
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.615 50
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.615 94
n_{D}	0.589 29	1.617 91
n_{d}	0.587 56	1.618 00
n_{e}	0.546 07	1.620 33
n_{F}	0.486 13	1.624 79
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.625 34
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.629 38
n_{g}	0.435 835	1.630 08
n_{h}	0.404 656	1.634 48
n_{i}	0.365 015	1.641 95

色散公式的参数	
A_1	1.269 687 50E+00
A_2	3.084 181 36E-01
A_3	1.040 789 76E+00
B_1	6.216 229 49E-03
B_2	2.077 852 65E-02
B_3	1.120 512 50E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	3
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	1
耐酸作用稳定性 SR	51.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	84.0	
刚性率 G (GPa)	32.7	
泊松比 σ	0.285	
努普硬度 Hk [Class]	450	5
磨损度 Aa	313	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.007 997
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 394
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 971
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 298
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.012 085
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.005 296
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 390
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 862
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 469
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 826
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 017
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.016 603

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.819 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.347 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.304 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.542 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.238 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.542 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.449 8
$\theta_{\text{i,g}}$	1.215 4
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.860 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.490 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.509 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.686 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.024 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.004 9
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.005 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.003 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.020 6

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	325
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	357	$\lambda_{0.05}$	322
CCI			
B	G	R	
0.00	0.31	0.29	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	0.02
330	0.17
340	0.44
350	0.69
360	0.85
370	0.924
380	0.961
390	0.978
400	0.986
420	0.991
440	0.992
460	0.994
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.997
700	0.997
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.999
1 400	0.995
1 600	0.991
1 800	0.978
2 000	0.960
2 200	0.900
2 400	0.85

热学特性	
应变点 StP (°C)	539
退火点 AP (°C)	559
转变点 Tg (°C)	580
弛垂温度 At (°C)	620
软化点 SP (°C)	650
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 89
	(100 °C ~ 300 °C) 107
热传导率 λ (W/(mK))	0.738

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	74
-90 ~ -80	75
-80 ~ -70	76
-70 ~ -60	78
-60 ~ -50	79
-50 ~ -40	81
-40 ~ -30	82
-30 ~ -20	83
-20 ~ -10	85
-10 ~ 0	86
0 ~ 10	87
10 ~ 20	88
20 ~ 30	90
30 ~ 40	91
40 ~ 50	92
50 ~ 60	93
60 ~ 70	94
70 ~ 80	95
80 ~ 90	96
90 ~ 100	98
100 ~ 110	99
110 ~ 120	100
120 ~ 130	101
130 ~ 140	102
140 ~ 150	102
150 ~ 160	103
160 ~ 170	104
170 ~ 180	105
180 ~ 190	106
190 ~ 200	107
200 ~ 210	108
210 ~ 220	108
220 ~ 230	109
230 ~ 240	110
240 ~ 250	111
250 ~ 260	111
260 ~ 270	112
270 ~ 280	113
280 ~ 290	113
290 ~ 300	114

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.41
比重 d	3.51
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.3	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.6	-0.4	-0.4	-0.2	0.0	0.5
-60 ~ -40	-1.6	-1.4	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.7	-0.3	-0.1	0.3
-40 ~ -20	-1.7	-1.5	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-0.1	0.3
-20 ~ 0	-1.7	-1.6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	0.4
0 ~ 20	-1.7	-1.6	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1	0.4
20 ~ 40	-1.6	-1.5	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-0.9	-0.7	-0.6	-0.4	0.0	0.5
40 ~ 60	-1.6	-1.5	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.1	0.7
60 ~ 80	-1.5	-1.4	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.5	-0.4	-0.1	0.2	0.8
80 ~ 100	-1.4	-1.3	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.6	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.9
100 ~ 120	-1.4	-1.2	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	-0.2	0.2	0.5	1.1
120 ~ 140	-1.3	-1.2	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	-0.1	0.3	0.6	1.2
140 ~ 160	-1.3	-1.1	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	-0.3	0.0	0.0	0.4	0.8	1.5
160 ~ 180	-1.2	-1.0	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	1.6

折射率	n_{d}	1.603 00 1.603 001	阿贝数	ν_{d}	65.44	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.009 215
折射率	n_{e}	1.605 200	阿贝数	ν_{e}	65.15	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.009 289

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.575 83
n_{1970}	1.970 09	1.580 92
n_{1530}	1.529 58	1.586 34
n_{1129}	1.128 64	1.591 03
n_{t}	1.013 98	1.592 56
n_{s}	0.852 11	1.595 19
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.596 97
n_{F}	0.706 52	1.598 58
n_{C}	0.656 27	1.600 19
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.600 64
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.601 06
n_{D}	0.589 29	1.602 92
n_{d}	0.587 56	1.603 00
n_{e}	0.546 07	1.605 20
n_{F}	0.486 13	1.609 40
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.609 93
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.613 72
n_{g}	0.435 835	1.614 38
n_{h}	0.404 656	1.618 50
n_{i}	0.365 015	1.625 47

色散公式的参数	
A_1	1.097 754 23E+00
A_2	4.348 164 32E-01
A_3	1.138 949 76E+00
B_1	1.233 694 00E-02
B_2	-3.725 229 03E-04
B_3	1.242 769 84E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	5
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WWS)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	51.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	4.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	70.8	
刚性率 G (GPa)	27.5	
泊松比 σ	0.285	
努普硬度 Hk [Class]	430	4
磨损度 Aa	407	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.007 630
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 223
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.002 812
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.005 011
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.011 380
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.004 977
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.004 114
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.011 090
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.008 078
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.004 563
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.004 726
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.015 545

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.828 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.349 8
$\theta_{\text{d,C}}$	0.305 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.543 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.234 9
$\theta_{\text{g,F}}$	0.540 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.446 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.203 5
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.869 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.491 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.508 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.673 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	-0.025 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.005 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.006 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.004 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.026 5

着色度			
λ_{80}	360	λ_5	300
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	362	$\lambda_{0.05}$	313
CCI			
B	G	R	
0.00	0.56	0.52	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	0.03
320	0.10
330	0.25
340	0.45
350	0.64
360	0.78
370	0.88
380	0.935
390	0.963
400	0.977
420	0.986
440	0.987
460	0.989
480	0.992
500	0.994
550	0.998
600	0.997
650	0.996
700	0.996
800	0.997
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.997
1 400	0.993
1 600	0.987
1 800	0.967
2 000	0.941
2 200	0.87
2 400	0.83

热学特性	
应变点 StP (°C)	-
退火点 AP (°C)	-
转变点 Tg (°C)	619
弛垂温度 At (°C)	650
软化点 SP (°C)	681
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 95
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 113
热传导率 λ (W/(mK))	0.615

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	79
-90 ~ -80	81
-80 ~ -70	82
-70 ~ -60	84
-60 ~ -50	85
-50 ~ -40	87
-40 ~ -30	88
-30 ~ -20	90
-20 ~ -10	91
-10 ~ 0	92
0 ~ 10	94
10 ~ 20	95
20 ~ 30	96
30 ~ 40	97
40 ~ 50	98
50 ~ 60	100
60 ~ 70	101
70 ~ 80	102
80 ~ 90	103
90 ~ 100	104
100 ~ 110	105
110 ~ 120	106
120 ~ 130	107
130 ~ 140	108
140 ~ 150	109
150 ~ 160	110
160 ~ 170	111
170 ~ 180	111
180 ~ 190	112
190 ~ 200	113
200 ~ 210	114
210 ~ 220	114
220 ~ 230	115
230 ~ 240	116
240 ~ 250	116
250 ~ 260	117
260 ~ 270	118
270 ~ 280	118
280 ~ 290	119
290 ~ 300	119

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.21
比重 d	3.51
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-3.3	-3.2	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-2.7	-2.7	-2.5	-2.4	-1.9
-60 ~ -40	-3.4	-3.4	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-2.8	-2.8	-2.6	-2.3	-2.0
-40 ~ -20	-3.4	-3.4	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-2.8	-2.8	-2.6	-2.4	-1.9
-20 ~ 0	-3.4	-3.3	-3.2	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.7	-2.7	-2.5	-2.3	-1.9
0 ~ 20	-3.2	-3.2	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-2.4	-2.2	-1.7
20 ~ 40	-3.2	-3.1	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.3	-2.1	-1.6
40 ~ 60	-3.1	-3.1	-2.9	-2.9	-2.8	-2.8	-2.7	-2.5	-2.5	-2.1	-1.9	-1.5
60 ~ 80	-3.0	-3.0	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-1.9	-1.4
80 ~ 100	-2.9	-2.9	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-2.0	-1.7	-1.3
100 ~ 120	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-1.9	-1.7	-1.2
120 ~ 140	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.1	-1.9	-1.6	-1.1
140 ~ 160	-3.0	-2.9	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-1.9	-1.6	-1.0
160 ~ 180	-3.0	-2.8	-2.8	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.1	-2.1	-1.8	-1.6	-1.0

折射率	n_{d}	1.717 36 1.717 362	阿贝数	ν_{d}	29.52	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.024 303
折射率	n_{e}	1.723 098	阿贝数	ν_{e}	29.28	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.024 694

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.670 18
n_{1970}	1.970 09	1.676 36
n_{1530}	1.529 58	1.683 44
n_{1129}	1.128 64	1.690 75
n_{t}	1.013 98	1.693 53
n_{s}	0.852 11	1.698 85
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.702 75
n_{F}	0.706 52	1.706 49
n_{C}	0.656 27	1.710 33
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.711 43
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.712 46
n_{D}	0.589 29	1.717 15
n_{d}	0.587 56	1.717 36
n_{e}	0.546 07	1.723 10
n_{F}	0.486 13	1.734 63
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.736 12
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.747 32
n_{g}	0.435 835	1.749 33
n_{h}	0.404 656	1.762 47
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.603 267 59E+00
A_2	2.429 809 35E-01
A_3	1.813 135 92E+00
B_1	1.180 191 39E-02
B_2	5.913 636 58E-02
B_3	1.612 187 47E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	88.4	
刚性率 G (GPa)	35.5	
泊松比 σ	0.247	
努普硬度 Hk [Class]	570	6
磨损度 Aa	157	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 798
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 579
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 030
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.012 766
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.031 970
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.014 697
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.013 136
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 894
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.011 670
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.013 024
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.691 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.311 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.525 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.315 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.604 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.540 5
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.724 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.472 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.527 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.006 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 3
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.012 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.011 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	405	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	392	$\lambda_{0.05}$	366
CCI			
B	G	R	
0.00	2.31	2.29	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.19
380	0.56
390	0.78
400	0.88
420	0.952
440	0.971
460	0.978
480	0.982
500	0.987
550	0.994
600	0.994
650	0.991
700	0.993
800	0.998
900	0.999
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.996
1 600	0.995
1 800	0.988
2 000	0.981
2 200	0.957
2 400	0.941

热学特性	
应变点 StP (°C)	569
退火点 AP (°C)	597
转变点 Tg (°C)	620
弛垂温度 At (°C)	659
软化点 SP (°C)	703
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 81
	(100 °C ~ 300 °C) 99
热传导率 λ (W/(mK))	1.02

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	68
-80 ~ -70	69
-70 ~ -60	71
-60 ~ -50	72
-50 ~ -40	73
-40 ~ -30	75
-30 ~ -20	76
-20 ~ -10	77
-10 ~ 0	78
0 ~ 10	80
10 ~ 20	81
20 ~ 30	82
30 ~ 40	83
40 ~ 50	84
50 ~ 60	85
60 ~ 70	87
70 ~ 80	88
80 ~ 90	89
90 ~ 100	90
100 ~ 110	91
110 ~ 120	92
120 ~ 130	93
130 ~ 140	94
140 ~ 150	95
150 ~ 160	96
160 ~ 170	96
170 ~ 180	97
180 ~ 190	98
190 ~ 200	99
200 ~ 210	100
210 ~ 220	101
220 ~ 230	101
230 ~ 240	102
240 ~ 250	103
250 ~ 260	104
260 ~ 270	104
270 ~ 280	105
280 ~ 290	106
290 ~ 300	106

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.85
比重 d	3.06
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.2	0.1	0.6	0.8	0.8	1.2	1.6	2.4	2.5	3.6	5.0	-
-60 ~ -40	-0.1	0.1	0.7	1.0	1.0	1.3	1.7	2.5	2.6	3.9	5.2	-
-40 ~ -20	0.1	0.3	0.9	1.1	1.1	1.5	1.8	2.8	2.9	4.0	5.5	-
-20 ~ 0	0.2	0.4	1.1	1.3	1.4	1.7	2.1	2.9	3.1	4.4	5.9	-
0 ~ 20	0.4	0.7	1.3	1.5	1.5	1.9	2.3	3.2	3.3	4.6	6.2	-
20 ~ 40	0.6	0.9	1.5	1.7	1.8	2.1	2.5	3.5	3.6	5.0	6.5	-
40 ~ 60	0.7	1.0	1.6	1.9	1.9	2.3	2.7	3.7	3.8	5.2	6.8	-
60 ~ 80	0.8	1.1	1.8	2.1	2.1	2.5	3.0	3.9	4.0	5.4	7.0	-
80 ~ 100	0.9	1.2	1.9	2.1	2.2	2.6	3.1	4.1	4.2	5.6	7.3	-
100 ~ 120	1.0	1.3	1.9	2.2	2.3	2.7	3.1	4.2	4.4	5.8	7.5	-
120 ~ 140	1.0	1.3	2.0	2.2	2.3	2.8	3.2	4.3	4.4	5.9	7.6	-
140 ~ 160	0.9	1.2	2.0	2.3	2.4	2.8	3.2	4.3	4.4	5.9	7.7	-
160 ~ 180	0.9	1.2	1.9	2.2	2.3	2.7	3.2	4.2	4.4	5.9	7.7	-

折射率	n_d	1.740 00 1.739 998	阿贝数	ν_d	28.30	色散	$n_F - n_C$	0.026 152
折射率	n_e	1.746 167	阿贝数	ν_e	28.07	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.026 584

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.690 65
n_{1970}	1.970 09	1.696 85
n_{1530}	1.529 58	1.704 05
n_{1129}	1.128 64	1.711 62
n_t	1.013 98	1.714 55
n_s	0.852 11	1.720 18
$n_{A'}$	0.768 19	1.724 34
n_f	0.706 52	1.728 33
n_C	0.656 27	1.732 45
$n_{C'}$	0.643 85	1.733 63
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.734 74
n_D	0.589 29	1.739 77
n_d	0.587 56	1.740 00
n_e	0.546 07	1.746 17
n_F	0.486 13	1.758 61
$n_{F'}$	0.479 99	1.760 21
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.772 32
n_g	0.435 835	1.774 50
n_h	0.404 656	1.788 76
n_i	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.647 976 48E+00
A_2	2.672 619 17E-01
A_3	2.197 728 45E+00
B_1	1.219 176 93E-02
B_2	5.978 930 39E-02
B_3	1.921 583 40E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	90.8
刚性率 G (GPa)	36.2
泊松比 σ	0.254
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	173

部分色散	
$n_C - n_t$	0.017 900
$n_C - n_{A'}$	0.008 108
$n_d - n_C$	0.007 545
$n_e - n_C$	0.013 714
$n_g - n_d$	0.034 504
$n_g - n_F$	0.015 897
$n_h - n_g$	0.014 254
$n_i - n_g$	
$n_{C'} - n_t$	0.019 075
$n_e - n_{C'}$	0.012 539
$n_{F'} - n_e$	0.014 045
$n_i - n_{F'}$	

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.684 5
$\theta_{C,A'}$	0.310 0
$\theta_{d,C}$	0.288 5
$\theta_{e,C}$	0.524 4
$\theta_{g,d}$	1.319 4
$\theta_{g,F}$	0.607 9
$\theta_{h,g}$	0.545 0
$\theta_{i,g}$	
$\theta'_{C,t}$	0.717 5
$\theta'_{e,C'}$	0.471 7
$\theta'_{F',e}$	0.528 3
$\theta'_{i,F'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.005 1
$\Delta\theta_{C,A'}$	-0.000 1
$\Delta\theta_{g,d}$	0.013 5
$\Delta\theta_{g,F}$	0.012 2
$\Delta\theta_{i,g}$	

着色度			
λ_{80}	420	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	395	$\lambda_{0.05}$	367
CCI			
B	G	R	
0.00	2.81	2.86	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.16
380	0.51
390	0.74
400	0.85
420	0.940
440	0.964
460	0.975
480	0.981
500	0.986
550	0.994
600	0.994
650	0.993
700	0.995
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.988
2 000	0.980
2 200	0.955
2 400	0.933

热学特性	
应变点 StP (°C)	566
退火点 AP (°C)	591
转变点 Tg (°C)	616
弛垂温度 At (°C)	654
软化点 SP (°C)	723
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	85
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	103
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	70
-90 ~ -80	71
-80 ~ -70	72
-70 ~ -60	74
-60 ~ -50	75
-50 ~ -40	76
-40 ~ -30	78
-30 ~ -20	79
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	82
0 ~ 10	83
10 ~ 20	84
20 ~ 30	85
30 ~ 40	87
40 ~ 50	88
50 ~ 60	89
60 ~ 70	90
70 ~ 80	91
80 ~ 90	92
90 ~ 100	93
100 ~ 110	94
110 ~ 120	95
120 ~ 130	96
130 ~ 140	97
140 ~ 150	98
150 ~ 160	99
160 ~ 170	100
170 ~ 180	101
180 ~ 190	102
190 ~ 200	103
200 ~ 210	104
210 ~ 220	105
220 ~ 230	105
230 ~ 240	106
240 ~ 250	107
250 ~ 260	108
260 ~ 270	108
270 ~ 280	109
280 ~ 290	110
290 ~ 300	111

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	3.11
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.1	0.1	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	2.4	2.6	3.6	4.9	-
-60 ~ -40	-0.3	0.0	0.6	0.8	0.9	1.2	1.6	2.5	2.6	3.7	5.1	-
-40 ~ -20	-0.3	0.0	0.6	0.8	0.9	1.3	1.7	2.5	2.7	3.9	5.4	-
-20 ~ 0	-0.2	0.1	0.7	0.9	1.0	1.4	1.8	2.8	2.9	4.2	5.7	-
0 ~ 20	-0.1	0.1	0.8	1.0	1.1	1.5	1.9	3.0	3.1	4.5	6.1	-
20 ~ 40	0.0	0.3	1.0	1.2	1.3	1.7	2.2	3.2	3.4	4.8	6.5	-
40 ~ 60	0.1	0.4	1.1	1.4	1.4	1.9	2.3	3.5	3.7	5.1	6.9	-
60 ~ 80	0.1	0.5	1.3	1.6	1.7	2.1	2.6	3.7	3.9	5.4	7.3	-
80 ~ 100	0.2	0.6	1.4	1.7	1.9	2.4	2.9	4.0	4.2	5.8	7.7	-
100 ~ 120	0.3	0.7	1.6	1.9	1.9	2.4	3.1	4.3	4.5	6.1	8.1	-
120 ~ 140	0.4	0.8	1.8	2.0	2.1	2.7	3.3	4.5	4.7	6.4	8.5	-
140 ~ 160	0.6	1.0	1.9	2.2	2.3	2.8	3.4	4.7	4.9	6.7	8.9	-
160 ~ 180	0.6	1.0	1.9	2.3	2.4	2.9	3.5	4.9	5.1	6.9	9.2	-

折射率	n_{d}	1.755 20 1.755 199	阿贝数	ν_{d}	27.51	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.027 450
折射率	n_{e}	1.761 671	阿贝数	ν_{e}	27.29	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.027 911

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.704 30
n_{1970}	1.970 09	1.710 54
n_{1530}	1.529 58	1.717 84
n_{1129}	1.128 64	1.725 61
n_{t}	1.013 98	1.728 64
n_{s}	0.852 11	1.734 48
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.738 82
n_{F}	0.706 52	1.742 99
n_{C}	0.656 27	1.747 30
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.748 53
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.749 68
n_{D}	0.589 29	1.754 96
n_{d}	0.587 56	1.755 20
n_{e}	0.546 07	1.761 67
n_{F}	0.486 13	1.774 75
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.776 44
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.789 20
n_{g}	0.435 835	1.791 50
n_{h}	0.404 656	1.806 56
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.667 555 31E+00
A_2	2.944 118 65E-01
A_3	2.494 221 19E+00
B_1	1.220 521 37E-02
B_2	5.977 753 29E-02
B_3	2.148 696 18E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	91.9
刚性率 G (GPa)	36.7
泊松比 σ	0.254
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	168

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.018 659
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 473
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 904
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.014 376
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.036 298
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.016 752
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.015 059
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.019 889
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.013 146
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.014 765
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.679 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.308 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.287 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.523 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.322 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.610 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.548 6
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.712 6
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.471 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.529 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.004 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.014 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.013 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	415	λ_5	365
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	398	$\lambda_{0.05}$	368
CCI			
B	G	R	
0.00	3.28	3.30	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.12
380	0.45
390	0.70
400	0.82
420	0.929
440	0.962
460	0.973
480	0.980
500	0.986
550	0.995
600	0.994
650	0.993
700	0.995
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.997
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.987
2 000	0.981
2 200	0.961
2 400	0.942

热学特性	
应变点 StP (°C)	565
退火点 AP (°C)	591
转变点 Tg (°C)	614
弛垂温度 At (°C)	650
软化点 SP (°C)	694
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 86
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 105
热传导率 λ (W/(mK))	1.01

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	70
-90 ~ -80	72
-80 ~ -70	73
-70 ~ -60	75
-60 ~ -50	76
-50 ~ -40	77
-40 ~ -30	79
-30 ~ -20	80
-20 ~ -10	82
-10 ~ 0	83
0 ~ 10	84
10 ~ 20	86
20 ~ 30	87
30 ~ 40	88
40 ~ 50	89
50 ~ 60	91
60 ~ 70	92
70 ~ 80	93
80 ~ 90	94
90 ~ 100	95
100 ~ 110	96
110 ~ 120	97
120 ~ 130	99
130 ~ 140	100
140 ~ 150	101
150 ~ 160	102
160 ~ 170	103
170 ~ 180	103
180 ~ 190	104
190 ~ 200	105
200 ~ 210	106
210 ~ 220	107
220 ~ 230	108
230 ~ 240	109
240 ~ 250	109
250 ~ 260	110
260 ~ 270	111
270 ~ 280	112
280 ~ 290	112
290 ~ 300	113

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.76
比重 d	3.15
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.4	-0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.3	2.2	2.3	3.5	5.0	-
-60 ~ -40	-0.5	-0.2	0.4	0.6	0.6	1.0	1.3	2.3	2.4	3.6	5.2	-
-40 ~ -20	-0.5	-0.2	0.4	0.7	0.7	1.1	1.5	2.4	2.5	3.9	5.4	-
-20 ~ 0	-0.4	-0.1	0.5	0.7	0.8	1.2	1.7	2.6	2.8	4.1	5.7	-
0 ~ 20	-0.3	-0.1	0.6	0.8	0.9	1.4	1.8	2.8	3.0	4.4	6.1	-
20 ~ 40	-0.2	0.1	0.8	1.0	1.1	1.5	2.0	3.1	3.3	4.7	6.6	-
40 ~ 60	-0.1	0.2	0.9	1.2	1.2	1.8	2.3	3.4	3.5	5.1	7.0	-
60 ~ 80	0.0	0.3	1.1	1.4	1.5	1.9	2.4	3.6	3.7	5.4	7.4	-
80 ~ 100	0.0	0.4	1.3	1.6	1.7	2.1	2.7	3.8	4.0	5.7	7.8	-
100 ~ 120	0.1	0.5	1.3	1.7	1.8	2.3	2.9	4.1	4.3	6.0	8.2	-
120 ~ 140	0.2	0.5	1.5	1.8	1.9	2.4	3.0	4.3	4.5	6.3	8.5	-
140 ~ 160	0.3	0.7	1.6	1.9	2.0	2.5	3.1	4.4	4.6	6.5	8.8	-
160 ~ 180	0.3	0.7	1.6	1.9	2.0	2.6	3.2	4.6	4.8	6.7	9.2	-

折射率	n_{d}	1.805 18 1.805 181	阿贝数	ν_{d}	25.42	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.031 669
折射率	n_{e}	1.812 641	阿贝数	ν_{e}	25.22	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.032 223

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.749 17
n_{1970}	1.970 09	1.755 58
n_{1530}	1.529 58	1.763 21
n_{1129}	1.128 64	1.771 60
n_{t}	1.013 98	1.774 95
n_{s}	0.852 11	1.781 51
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.786 43
n_{F}	0.706 52	1.791 18
n_{C}	0.656 27	1.796 11
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.797 52
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.798 85
n_{D}	0.589 29	1.804 91
n_{d}	0.587 56	1.805 18
n_{e}	0.546 07	1.812 64
n_{F}	0.486 13	1.827 77
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.829 74
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.844 60
n_{g}	0.435 835	1.847 29
n_{h}	0.404 656	1.864 94
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.772 276 11E+00
A_2	3.456 912 50E-01
A_3	2.407 885 01E+00
B_1	1.311 826 33E-02
B_2	6.144 796 19E-02
B_3	2.007 532 54E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	93.1	
刚性率 G (GPa)	36.9	
泊松比 σ	0.261	
努普硬度 Hk [Class]	530	5
磨损度 Aa	196	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.021 155
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.009 673
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.009 075
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.016 535
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.042 105
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.019 511
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.017 653
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.022 564
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.015 126
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.017 097
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.668 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.305 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.286 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.522 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.329 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.616 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.557 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.700 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.469 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.530 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.002 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.017 6
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.015 8
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	440	λ_5	365
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	398	$\lambda_{0.05}$	368
CCI			
B	G	R	
0.00	3.44	3.56	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.12
380	0.48
390	0.70
400	0.82
420	0.919
440	0.955
460	0.970
480	0.978
500	0.984
550	0.993
600	0.995
650	0.994
700	0.996
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.986
2 000	0.978
2 200	0.958
2 400	0.928

热学特性	
应变点 StP (°C)	571
退火点 AP (°C)	587
转变点 Tg (°C)	607
弛垂温度 At (°C)	640
软化点 SP (°C)	690
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 90
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 109
热传导率 λ (W/(mK))	1.01

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	74
-90 ~ -80	76
-80 ~ -70	77
-70 ~ -60	79
-60 ~ -50	80
-50 ~ -40	81
-40 ~ -30	83
-30 ~ -20	84
-20 ~ -10	86
-10 ~ 0	87
0 ~ 10	88
10 ~ 20	89
20 ~ 30	91
30 ~ 40	92
40 ~ 50	93
50 ~ 60	94
60 ~ 70	95
70 ~ 80	97
80 ~ 90	98
90 ~ 100	99
100 ~ 110	100
110 ~ 120	101
120 ~ 130	102
130 ~ 140	103
140 ~ 150	104
150 ~ 160	105
160 ~ 170	106
170 ~ 180	107
180 ~ 190	108
190 ~ 200	109
200 ~ 210	110
210 ~ 220	111
220 ~ 230	112
230 ~ 240	113
240 ~ 250	114
250 ~ 260	114
260 ~ 270	115
270 ~ 280	116
280 ~ 290	117
290 ~ 300	118

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	3.37
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.9	-1.7	-1.1	-0.9	-0.8	-0.4	-0.1	0.9	1.1	2.4	4.1	-
-60 ~ -40	-2.0	-1.7	-1.0	-0.8	-0.7	-0.3	0.1	1.1	1.3	2.7	4.5	-
-40 ~ -20	-1.9	-1.6	-0.9	-0.7	-0.6	-0.1	0.3	1.4	1.5	3.0	5.0	-
-20 ~ 0	-1.8	-1.5	-0.7	-0.4	-0.4	0.1	0.6	1.7	1.8	3.5	5.5	-
0 ~ 20	-1.7	-1.3	-0.5	-0.2	-0.2	0.3	0.8	2.0	2.2	4.0	6.1	-
20 ~ 40	-1.5	-1.2	-0.4	0.0	0.1	0.6	1.1	2.4	2.6	4.4	6.7	-
40 ~ 60	-1.4	-1.0	-0.1	0.2	0.3	0.8	1.4	2.7	2.9	4.8	7.3	-
60 ~ 80	-1.2	-0.8	0.1	0.4	0.5	1.0	1.6	3.1	3.3	5.3	7.8	-
80 ~ 100	-1.1	-0.7	0.3	0.6	0.7	1.3	1.9	3.4	3.6	5.6	8.3	-
100 ~ 120	-1.0	-0.6	0.4	0.8	0.9	1.5	2.1	3.6	3.8	6.0	8.7	-
120 ~ 140	-1.0	-0.5	0.5	0.9	1.0	1.6	2.3	3.9	4.1	6.3	9.1	-
140 ~ 160	-1.0	-0.5	0.5	0.9	1.0	1.7	2.4	4.0	4.3	6.6	9.6	-
160 ~ 180	-1.1	-0.6	0.5	0.9	1.1	1.7	2.5	4.2	4.5	6.9	10.0	-

折射率	n_d	1.728 25 1.728 250	阿贝数	ν_d	28.46	色散	$n_F - n_C$	0.025 588
折射率	n_e	1.734 286	阿贝数	ν_e	28.23	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.026 009

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.679 34
n_{1970}	1.970 09	1.685 62
n_{1530}	1.529 58	1.692 86
n_{1129}	1.128 64	1.700 40
n_t	1.013 98	1.703 30
n_s	0.852 11	1.708 84
$n_{A'}$	0.768 19	1.712 92
n_f	0.706 52	1.716 83
n_C	0.656 27	1.720 86
$n_{C'}$	0.643 85	1.722 02
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.723 10
n_D	0.589 29	1.728 03
n_d	0.587 56	1.728 25
n_e	0.546 07	1.734 29
n_F	0.486 13	1.746 45
$n_{F'}$	0.479 99	1.748 02
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.759 87
n_g	0.435 835	1.762 00
n_h	0.404 656	1.775 95
n_i	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.615 493 92E+00
A_2	2.624 332 39E-01
A_3	2.094 261 89E+00
B_1	1.198 308 97E-02
B_2	5.965 102 40E-02
B_3	1.816 575 54E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	102.4
刚性率 G (GPa)	41.2
泊松比 σ	0.243
努普硬度 Hk [Class]	570
6	
磨损度 Aa	158

部分色散	
$n_C - n_t$	0.017 568
$n_C - n_{A'}$	0.007 944
$n_d - n_C$	0.007 385
$n_e - n_C$	0.013 421
$n_g - n_d$	0.033 752
$n_g - n_F$	0.015 549
$n_h - n_g$	0.013 943
$n_i - n_g$	
$n_{C'} - n_t$	0.018 718
$n_e - n_{C'}$	0.012 271
$n_{F'} - n_e$	0.013 738
$n_i - n_{F'}$	

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.686 6
$\theta_{C,A'}$	0.310 5
$\theta_{d,C}$	0.288 6
$\theta_{e,C}$	0.524 5
$\theta_{g,d}$	1.319 1
$\theta_{g,F}$	0.607 7
$\theta_{h,g}$	0.544 9
$\theta_{i,g}$	
$\theta'_{C,t}$	0.719 7
$\theta'_{e,C'}$	0.471 8
$\theta'_{F,e}$	0.528 2
$\theta'_{i,F'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.006 4
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.000 2
$\Delta\theta_{g,d}$	0.013 5
$\Delta\theta_{g,F}$	0.012 3
$\Delta\theta_{i,g}$	

着色度			
λ_{80}	410	λ_5	365
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	399	$\lambda_{0.05}$	369
CCI			
B	G	R	
0.00	3.34	3.37	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.09
380	0.41
390	0.67
400	0.81
420	0.931
440	0.963
460	0.975
480	0.982
500	0.987
550	0.994
600	0.995
650	0.993
700	0.994
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.993
1 800	0.985
2 000	0.977
2 200	0.947
2 400	0.929

热学特性	
应变点 StP (°C)	569
退火点 AP (°C)	596
转变点 Tg (°C)	621
弛垂温度 At (°C)	658
软化点 SP (°C)	703
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 84
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 100
热传导率 λ (W/(mK))	1.04

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	69
-90 ~ -80	70
-80 ~ -70	72
-70 ~ -60	73
-60 ~ -50	74
-50 ~ -40	76
-40 ~ -30	77
-30 ~ -20	78
-20 ~ -10	79
-10 ~ 0	80
0 ~ 10	82
10 ~ 20	83
20 ~ 30	84
30 ~ 40	85
40 ~ 50	86
50 ~ 60	87
60 ~ 70	88
70 ~ 80	89
80 ~ 90	90
90 ~ 100	91
100 ~ 110	92
110 ~ 120	93
120 ~ 130	94
130 ~ 140	95
140 ~ 150	96
150 ~ 160	97
160 ~ 170	98
170 ~ 180	98
180 ~ 190	99
190 ~ 200	100
200 ~ 210	101
210 ~ 220	101
220 ~ 230	102
230 ~ 240	103
240 ~ 250	103
250 ~ 260	104
260 ~ 270	105
270 ~ 280	105
280 ~ 290	106
290 ~ 300	106

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.88
比重 d	3.06
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.6	-0.3	0.3	0.5	0.5	1.0	1.3	2.2	2.3	3.6	5.1	-
-60 ~ -40	-0.3	-0.1	0.6	0.8	0.8	1.2	1.6	2.4	2.5	3.9	5.4	-
-40 ~ -20	0.0	0.2	0.8	1.0	1.1	1.4	1.9	2.8	2.9	4.2	5.8	-
-20 ~ 0	0.2	0.6	1.1	1.4	1.4	1.8	2.2	3.1	3.2	4.6	6.1	-
0 ~ 20	0.5	0.8	1.4	1.6	1.7	2.1	2.4	3.5	3.6	4.9	6.5	-
20 ~ 40	0.8	1.0	1.7	1.9	1.9	2.3	2.7	3.6	3.8	5.2	6.8	-
40 ~ 60	0.9	1.2	1.8	2.1	2.1	2.5	2.9	3.9	4.1	5.4	7.0	-
60 ~ 80	1.0	1.4	2.0	2.2	2.3	2.7	3.1	4.0	4.2	5.5	7.2	-
80 ~ 100	1.1	1.4	2.0	2.2	2.3	2.8	3.2	4.1	4.3	5.6	7.3	-
100 ~ 120	1.1	1.4	2.0	2.2	2.3	2.7	3.2	4.2	4.3	5.7	7.4	-
120 ~ 140	1.0	1.3	2.0	2.1	2.2	2.7	3.1	4.1	4.2	5.6	7.3	-
140 ~ 160	0.8	1.1	1.8	2.1	2.1	2.5	3.0	3.9	4.1	5.5	7.2	-
160 ~ 180	0.6	0.9	1.6	1.8	1.9	2.3	2.7	3.7	3.8	5.2	6.9	-

折射率	n_{d}	1.784 72 1.784 723	阿贝数	ν_{d}	25.68	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.030 554
折射率	n_{e}	1.791 920	阿贝数	ν_{e}	25.47	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.031 088

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.729 98
n_{1970}	1.970 09	1.736 39
n_{1530}	1.529 58	1.743 97
n_{1129}	1.128 64	1.752 22
n_{t}	1.013 98	1.755 49
n_{s}	0.852 11	1.761 86
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.766 62
n_{F}	0.706 52	1.771 21
n_{C}	0.656 27	1.775 96
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.777 33
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.778 61
n_{D}	0.589 29	1.784 46
n_{d}	0.587 56	1.784 72
n_{e}	0.546 07	1.791 92
n_{F}	0.486 13	1.806 52
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.808 41
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.822 75
n_{g}	0.435 835	1.825 34
n_{h}	0.404 656	1.842 39
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.726 774 71E+00
A_2	3.245 686 28E-01
A_3	2.658 168 09E+00
B_1	1.293 699 58E-02
B_2	6.182 552 45E-02
B_3	2.219 046 37E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	91.2
刚性率 G (GPa)	36.3
泊松比 σ	0.255
努普硬度 Hk [Class]	560
磨损度 Aa	180

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.020 476
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.009 346
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.008 758
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.015 955
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.040 621
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.018 825
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.017 044
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.021 836
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.014 595
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.016 493
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.670 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.305 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.286 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.522 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.329 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.616 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.557 8
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.702 4
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.469 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.530 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 0
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.018 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.016 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	430	λ_5	365
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	400	$\lambda_{0.05}$	369
CCI			
B	G	R	
0.00	3.80	3.85	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.08
380	0.40
390	0.66
400	0.80
420	0.915
440	0.948
460	0.964
480	0.973
500	0.980
550	0.992
600	0.992
650	0.990
700	0.992
800	0.998
900	0.998
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.982
2 200	0.964
2 400	0.942

热学特性	
应变点 StP (°C)	569
退火点 AP (°C)	588
转变点 Tg (°C)	608
弛垂温度 At (°C)	639
软化点 SP (°C)	686
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	88
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	107
热传导率 λ (W/(mK))	1.02

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	72
-90 ~ -80	74
-80 ~ -70	75
-70 ~ -60	77
-60 ~ -50	78
-50 ~ -40	79
-40 ~ -30	81
-30 ~ -20	82
-20 ~ -10	83
-10 ~ 0	85
0 ~ 10	86
10 ~ 20	87
20 ~ 30	89
30 ~ 40	90
40 ~ 50	91
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	95
80 ~ 90	96
90 ~ 100	97
100 ~ 110	98
110 ~ 120	99
120 ~ 130	100
130 ~ 140	101
140 ~ 150	102
150 ~ 160	103
160 ~ 170	104
170 ~ 180	105
180 ~ 190	106
190 ~ 200	107
200 ~ 210	108
210 ~ 220	109
220 ~ 230	110
230 ~ 240	110
240 ~ 250	111
250 ~ 260	112
260 ~ 270	113
270 ~ 280	114
280 ~ 290	114
290 ~ 300	115

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	3.24
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.5	-1.2	-0.7	-0.5	-0.4	0.0	0.4	1.3	1.4	2.8	4.5	-
-60 ~ -40	-1.4	-1.2	-0.6	-0.3	-0.3	0.1	0.5	1.5	1.6	3.1	4.9	-
-40 ~ -20	-1.4	-1.1	-0.5	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.7	1.9	3.4	5.3	-
-20 ~ 0	-1.2	-1.0	-0.3	0.0	0.1	0.5	0.9	2.0	2.2	3.7	5.8	-
0 ~ 20	-1.1	-0.8	0.0	0.2	0.3	0.7	1.2	2.3	2.5	4.2	6.3	-
20 ~ 40	-1.0	-0.6	0.1	0.3	0.5	1.0	1.5	2.6	2.8	4.5	6.7	-
40 ~ 60	-0.8	-0.5	0.4	0.6	0.7	1.2	1.7	2.9	3.1	4.9	7.1	-
60 ~ 80	-0.7	-0.3	0.5	0.8	0.8	1.4	1.9	3.2	3.3	5.3	7.7	-
80 ~ 100	-0.6	-0.2	0.6	0.9	1.0	1.6	2.1	3.4	3.6	5.6	8.0	-
100 ~ 120	-0.6	-0.2	0.8	1.1	1.2	1.7	2.3	3.7	3.8	5.9	8.4	-
120 ~ 140	-0.6	-0.1	0.8	1.1	1.2	1.8	2.4	3.8	4.0	6.1	8.7	-
140 ~ 160	-0.5	-0.1	0.8	1.2	1.3	1.8	2.5	3.9	4.1	6.3	9.0	-
160 ~ 180	-0.6	-0.2	0.8	1.1	1.2	1.8	2.5	4.0	4.3	6.5	9.3	-

折射率	n_{d}	1.740 77 1.740 769	阿贝数	ν_{d}	27.79	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.026 657
折射率	n_{e}	1.747 055	阿贝数	ν_{e}	27.56	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.027 102

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.690 62
n_{1970}	1.970 09	1.696 93
n_{1530}	1.529 58	1.704 25
n_{1129}	1.128 64	1.711 93
n_{t}	1.013 98	1.714 90
n_{s}	0.852 11	1.720 62
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.724 85
n_{F}	0.706 52	1.728 90
n_{C}	0.656 27	1.733 09
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.734 28
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.735 41
n_{D}	0.589 29	1.740 54
n_{d}	0.587 56	1.740 77
n_{e}	0.546 07	1.747 05
n_{F}	0.486 13	1.759 75
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.761 39
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.773 76
n_{g}	0.435 835	1.775 99
n_{h}	0.404 656	1.790 59
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.622 246 74E+00
A_2	2.938 445 89E-01
A_3	1.992 251 64E+00
B_1	1.183 683 86E-02
B_2	5.902 080 25E-02
B_3	1.719 599 76E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	89.9	
刚性率 G (GPa)	36.0	
泊松比 σ	0.249	
努普硬度 Hk [Class]	590	6
磨损度 Aa	167	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.018 185
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 244
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 680
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.013 966
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.035 225
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.016 248
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.014 593
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.019 380
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.012 771
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.014 331
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.682 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.309 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.288 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.523 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.321 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.609 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.547 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.715 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.471 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.528 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.005 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.014 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.013 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	415	λ_5	365
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	400	$\lambda_{0.05}$	368
CCI			
B	G	R	
0.00	3.64	3.67	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.08
380	0.38
390	0.64
400	0.80
420	0.921
440	0.957
460	0.970
480	0.978
500	0.984
550	0.993
600	0.993
650	0.991
700	0.994
800	0.997
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.993
1 800	0.983
2 000	0.974
2 200	0.944
2 400	0.920

热学特性	
应变点 StP (°C)	573
退火点 AP (°C)	595
转变点 Tg (°C)	619
弛垂温度 At (°C)	656
软化点 SP (°C)	700
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	83
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	101
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	68
-90 ~ -80	69
-80 ~ -70	71
-70 ~ -60	72
-60 ~ -50	73
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	76
-30 ~ -20	78
-20 ~ -10	79
-10 ~ 0	80
0 ~ 10	82
10 ~ 20	83
20 ~ 30	84
30 ~ 40	85
40 ~ 50	87
50 ~ 60	88
60 ~ 70	89
70 ~ 80	90
80 ~ 90	91
90 ~ 100	92
100 ~ 110	93
110 ~ 120	94
120 ~ 130	95
130 ~ 140	96
140 ~ 150	97
150 ~ 160	98
160 ~ 170	99
170 ~ 180	100
180 ~ 190	101
190 ~ 200	102
200 ~ 210	102
210 ~ 220	103
220 ~ 230	104
230 ~ 240	105
240 ~ 250	105
250 ~ 260	106
260 ~ 270	107
270 ~ 280	107
280 ~ 290	108
290 ~ 300	108

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.83
比重 d	3.10
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.0	0.2	0.7	0.8	1.0	1.3	1.6	2.4	2.6	3.7	5.1	-
-60 ~ -40	-0.1	0.1	0.7	0.9	1.0	1.3	1.6	2.5	2.6	3.8	5.3	-
-40 ~ -20	0.0	0.2	0.7	0.9	1.0	1.4	1.8	2.7	2.8	4.0	5.7	-
-20 ~ 0	0.1	0.4	0.9	1.1	1.2	1.6	2.0	3.0	3.1	4.4	6.1	-
0 ~ 20	0.2	0.5	1.1	1.3	1.4	1.7	2.2	3.2	3.3	4.7	6.5	-
20 ~ 40	0.3	0.6	1.3	1.5	1.6	2.0	2.4	3.4	3.5	5.1	6.9	-
40 ~ 60	0.4	0.7	1.4	1.7	1.7	2.2	2.6	3.8	3.9	5.4	7.3	-
60 ~ 80	0.5	0.9	1.6	1.9	2.0	2.4	2.9	4.0	4.1	5.7	7.7	-
80 ~ 100	0.6	1.0	1.7	2.0	2.1	2.6	3.1	4.2	4.4	6.0	8.1	-
100 ~ 120	0.7	1.1	1.8	2.1	2.2	2.7	3.3	4.5	4.6	6.3	8.5	-
120 ~ 140	0.7	1.1	2.0	2.3	2.4	2.9	3.4	4.6	4.8	6.6	8.8	-
140 ~ 160	0.8	1.2	2.0	2.3	2.4	2.9	3.5	4.8	4.9	6.8	9.1	-
160 ~ 180	0.8	1.2	2.0	2.3	2.4	2.9	3.5	4.8	5.0	6.9	9.3	-

折射率	n_{d}	1.761 82 1.761 821	阿贝数	ν_{d}	26.52	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.028 729
折射率	n_{e}	1.768 591	阿贝数	ν_{e}	26.30	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.029 221

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.709 16
n_{1970}	1.970 09	1.715 54
n_{1530}	1.529 58	1.723 02
n_{1129}	1.128 64	1.731 02
n_{t}	1.013 98	1.734 15
n_{s}	0.852 11	1.740 22
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.744 74
n_{F}	0.706 52	1.749 08
n_{C}	0.656 27	1.753 57
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.754 85
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.756 06
n_{D}	0.589 29	1.761 57
n_{d}	0.587 56	1.761 82
n_{e}	0.546 07	1.768 59
n_{F}	0.486 13	1.782 30
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.784 07
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.797 50
n_{g}	0.435 835	1.799 92
n_{h}	0.404 656	1.815 84
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.689 151 08E+00
A_2	2.904 620 24E-01
A_3	2.379 715 16E+00
B_1	1.282 025 14E-02
B_2	6.180 908 41E-02
B_3	2.010 943 52E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	88.8
刚性率 G (GPa)	35.4
泊松比 σ	0.254
努普硬度 Hk [Class]	550
磨损度 Aa	171

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.019 413
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.008 831
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.008 254
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.015 024
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.038 102
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.017 627
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.015 917
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.020 697
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.013 740
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.015 481
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.675 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.307 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.287 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.523 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.326 3
$\theta_{\text{g,F}}$	0.613 6
$\theta_{\text{h,g}}$	0.554 0
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.708 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.470 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.529 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.004 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.000 6
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.016 7
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.015 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	420	λ_5	365
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	397	$\lambda_{0.05}$	368
CCI			
B	G	R	
0.00	3.11	3.10	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.10
380	0.43
390	0.70
400	0.84
420	0.934
440	0.960
460	0.971
480	0.977
500	0.983
550	0.993
600	0.993
650	0.990
700	0.992
800	0.997
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.997
1 600	0.996
1 800	0.988
2 000	0.982
2 200	0.961
2 400	0.942

热学特性	
应变点 StP (°C)	565
退火点 AP (°C)	590
转变点 Tg (°C)	616
弛垂温度 At (°C)	649
软化点 SP (°C)	693
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 86
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 104
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	71
-90 ~ -80	72
-80 ~ -70	74
-70 ~ -60	75
-60 ~ -50	76
-50 ~ -40	78
-40 ~ -30	79
-30 ~ -20	80
-20 ~ -10	82
-10 ~ 0	83
0 ~ 10	84
10 ~ 20	85
20 ~ 30	87
30 ~ 40	88
40 ~ 50	89
50 ~ 60	90
60 ~ 70	91
70 ~ 80	92
80 ~ 90	93
90 ~ 100	95
100 ~ 110	96
110 ~ 120	97
120 ~ 130	98
130 ~ 140	99
140 ~ 150	100
150 ~ 160	101
160 ~ 170	102
170 ~ 180	103
180 ~ 190	104
190 ~ 200	104
200 ~ 210	105
210 ~ 220	106
220 ~ 230	107
230 ~ 240	108
240 ~ 250	109
250 ~ 260	110
260 ~ 270	110
270 ~ 280	111
280 ~ 290	112
290 ~ 300	113

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.86
比重 d	3.17
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.0	-0.8	-0.2	0.0	0.0	0.4	0.7	1.6	1.8	3.0	4.6	-
-60 ~ -40	-1.0	-0.7	-0.2	0.0	0.1	0.4	0.9	1.8	1.9	3.2	5.0	-
-40 ~ -20	-0.9	-0.7	0.0	0.2	0.3	0.6	1.0	2.0	2.1	3.6	5.3	-
-20 ~ 0	-0.8	-0.5	0.1	0.3	0.4	0.8	1.3	2.3	2.5	3.9	5.8	-
0 ~ 20	-0.7	-0.4	0.3	0.6	0.6	1.1	1.6	2.6	2.8	4.3	6.4	-
20 ~ 40	-0.5	-0.2	0.5	0.8	0.8	1.3	1.8	3.0	3.1	4.8	6.8	-
40 ~ 60	-0.4	0.0	0.7	1.0	1.0	1.6	2.1	3.3	3.4	5.2	7.3	-
60 ~ 80	-0.2	0.2	0.9	1.2	1.3	1.8	2.3	3.5	3.7	5.5	7.9	-
80 ~ 100	-0.2	0.2	1.0	1.4	1.5	2.0	2.6	3.8	4.0	5.9	8.2	-
100 ~ 120	-0.1	0.3	1.1	1.6	1.6	2.2	2.8	4.1	4.3	6.2	8.7	-
120 ~ 140	0.0	0.4	1.3	1.7	1.8	2.3	2.9	4.3	4.5	6.5	9.1	-
140 ~ 160	0.1	0.5	1.4	1.7	1.8	2.4	3.0	4.5	4.7	6.8	9.4	-
160 ~ 180	0.0	0.4	1.4	1.7	1.8	2.4	3.1	4.6	4.8	7.0	9.8	-

折射率	n_{d}	1.721 51 1.721 507	阿贝数	ν_{d}	29.23	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.024 683
折射率	n_{e}	1.727 331	阿贝数	ν_{e}	29.00	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.025 081

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.673 84
n_{1970}	1.970 09	1.680 02
n_{1530}	1.529 58	1.687 15
n_{1129}	1.128 64	1.694 53
n_{t}	1.013 98	1.697 34
n_{s}	0.852 11	1.702 72
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.706 68
n_{F}	0.706 52	1.710 47
n_{C}	0.656 27	1.714 37
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.715 48
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.716 53
n_{D}	0.589 29	1.721 29
n_{d}	0.587 56	1.721 51
n_{e}	0.546 07	1.727 33
n_{F}	0.486 13	1.739 05
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.740 57
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.751 95
n_{g}	0.435 835	1.753 99
n_{h}	0.404 656	1.767 35
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.599 216 08E+00
A_2	2.595 321 64E-01
A_3	2.124 545 43E+00
B_1	1.164 693 04E-02
B_2	5.848 248 83E-02
B_3	1.869 277 79E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	89.1
刚性率 G (GPa)	35.7
泊松比 σ	0.248
努普硬度 Hk [Class]	560
6	
磨损度 Aa	160

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.017 028
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 687
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.007 136
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.012 960
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.032 488
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.014 941
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.013 358
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.018 141
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.011 847
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.013 234
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.689 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.311 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.525 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.316 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.605 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.541 2
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.723 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.472 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.527 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.006 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.012 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.011 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	410	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	393	$\lambda_{0.05}$	366
CCI			
B	G	R	
0.00	2.43	2.44	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.18
380	0.54
390	0.77
400	0.87
420	0.951
440	0.971
460	0.979
480	0.984
500	0.988
550	0.995
600	0.995
650	0.993
700	0.995
800	0.998
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.996
1 600	0.995
1 800	0.986
2 000	0.978
2 200	0.948
2 400	0.928

热学特性	
应变点 StP (°C)	570
退火点 AP (°C)	596
转变点 Tg (°C)	622
弛垂温度 At (°C)	660
软化点 SP (°C)	703
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	85
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	100
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	68
-90 ~ -80	70
-80 ~ -70	72
-70 ~ -60	73
-60 ~ -50	75
-50 ~ -40	76
-40 ~ -30	77
-30 ~ -20	79
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	83
10 ~ 20	84
20 ~ 30	85
30 ~ 40	86
40 ~ 50	87
50 ~ 60	88
60 ~ 70	90
70 ~ 80	91
80 ~ 90	92
90 ~ 100	93
100 ~ 110	94
110 ~ 120	94
120 ~ 130	95
130 ~ 140	96
140 ~ 150	97
150 ~ 160	98
160 ~ 170	98
170 ~ 180	99
180 ~ 190	100
190 ~ 200	101
200 ~ 210	101
210 ~ 220	102
220 ~ 230	102
230 ~ 240	103
240 ~ 250	103
250 ~ 260	104
260 ~ 270	104
270 ~ 280	105
280 ~ 290	105
290 ~ 300	105

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.87
比重 d	3.07
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-0.2	0.1	0.6	0.8	0.9	1.3	1.6	2.3	2.4	3.6	4.9	-
-60 ~ -40	0.0	0.2	0.7	1.0	1.0	1.4	1.7	2.5	2.6	3.8	5.2	-
-40 ~ -20	0.1	0.4	0.9	1.1	1.2	1.5	1.9	2.8	2.9	4.1	5.5	-
-20 ~ 0	0.2	0.5	1.1	1.3	1.4	1.8	2.1	3.0	3.1	4.4	5.9	-
0 ~ 20	0.5	0.7	1.3	1.5	1.6	2.0	2.4	3.3	3.4	4.8	6.3	-
20 ~ 40	0.6	0.9	1.5	1.8	1.8	2.2	2.6	3.6	3.7	5.1	6.7	-
40 ~ 60	0.8	1.0	1.7	1.9	2.0	2.4	2.8	3.8	3.9	5.4	7.0	-
60 ~ 80	0.8	1.1	1.9	2.1	2.2	2.6	3.1	4.0	4.2	5.6	7.3	-
80 ~ 100	0.9	1.2	1.9	2.2	2.2	2.8	3.2	4.3	4.4	5.9	7.6	-
100 ~ 120	0.9	1.3	2.0	2.2	2.3	2.8	3.2	4.4	4.5	6.1	7.9	-
120 ~ 140	0.9	1.3	2.0	2.3	2.4	2.8	3.3	4.5	4.6	6.2	8.1	-
140 ~ 160	0.8	1.2	2.1	2.3	2.4	2.9	3.4	4.5	4.7	6.3	8.2	-
160 ~ 180	0.8	1.2	1.9	2.2	2.3	2.8	3.3	4.5	4.6	6.3	8.2	-

折射率	n_{d}	1.846 66 1.846 660	阿贝数	ν_{d}	23.78	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.035 608
折射率	n_{e}	1.855 041	阿贝数	ν_{e}	23.59	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.036 247

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.785 19
n_{1970}	1.970 09	1.791 99
n_{1530}	1.529 58	1.800 13
n_{1129}	1.128 64	1.809 25
n_{t}	1.013 98	1.812 94
n_{s}	0.852 11	1.820 21
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.825 68
n_{F}	0.706 52	1.830 98
n_{C}	0.656 27	1.836 49
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.838 07
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.839 56
n_{D}	0.589 29	1.846 35
n_{d}	0.587 56	1.846 66
n_{e}	0.546 07	1.855 04
n_{F}	0.486 13	1.872 10
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.874 31
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.891 14
n_{g}	0.435 835	1.894 19
n_{h}	0.404 656	1.914 29
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.879 048 86E+00
A_2	3.697 197 75E-01
A_3	2.337 308 63E+00
B_1	1.441 217 70E-02
B_2	6.388 179 90E-02
B_3	1.826 681 80E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WIS)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	96.0
刚性率 G (GPa)	37.9
泊松比 σ	0.266
努普硬度 Hk [Class]	530
5	
磨损度 Aa	188

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 550
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 806
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.010 172
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 553
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.047 529
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.022 093
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.020 105
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.025 128
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 975
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.019 272
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.661 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.303 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.285 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.521 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.334 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.620 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.564 6
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.693 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.468 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.531 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.019 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.017 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	370
λ_{70}	420		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	408	$\lambda_{0.05}$	370
CCI			
B	G	R	
0.00	4.97	5.06	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.06
380	0.35
390	0.61
400	0.75
420	0.87
440	0.927
460	0.948
480	0.961
500	0.971
550	0.987
600	0.989
650	0.985
700	0.989
800	0.997
900	0.998
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.998
1 600	0.997
1 800	0.991
2 000	0.986
2 200	0.974
2 400	0.955

热学特性	
应变点 StP (°C)	576
退火点 AP (°C)	596
转变点 Tg (°C)	630
弛垂温度 At (°C)	663
软化点 SP (°C)	692
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	88
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	104
热传导率 λ (W/(mK))	1.00

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	72
-90 ~ -80	74
-80 ~ -70	75
-70 ~ -60	77
-60 ~ -50	78
-50 ~ -40	80
-40 ~ -30	81
-30 ~ -20	82
-20 ~ -10	83
-10 ~ 0	85
0 ~ 10	86
10 ~ 20	87
20 ~ 30	88
30 ~ 40	90
40 ~ 50	91
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	94
80 ~ 90	95
90 ~ 100	96
100 ~ 110	97
110 ~ 120	98
120 ~ 130	99
130 ~ 140	99
140 ~ 150	100
150 ~ 160	101
160 ~ 170	102
170 ~ 180	103
180 ~ 190	103
190 ~ 200	104
200 ~ 210	105
210 ~ 220	105
220 ~ 230	106
230 ~ 240	107
240 ~ 250	107
250 ~ 260	108
260 ~ 270	108
270 ~ 280	109
280 ~ 290	109
290 ~ 300	110

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	3.54
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.4	-1.1	-0.6	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.6	1.8	3.2	5.0	-
-60 ~ -40	-1.6	-1.3	-0.7	-0.3	-0.3	0.1	0.6	1.6	1.8	3.4	5.3	-
-40 ~ -20	-1.7	-1.4	-0.6	-0.3	-0.3	0.2	0.7	1.9	2.1	3.7	5.9	-
-20 ~ 0	-1.6	-1.3	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	0.9	2.1	2.3	4.1	6.5	-
0 ~ 20	-1.6	-1.2	-0.4	-0.1	0.0	0.5	1.2	2.5	2.7	4.6	7.1	-
20 ~ 40	-1.5	-1.1	-0.2	0.1	0.2	0.8	1.4	2.8	3.1	5.2	7.8	-
40 ~ 60	-1.4	-1.0	0.0	0.3	0.4	1.0	1.7	3.3	3.5	5.7	8.5	-
60 ~ 80	-1.3	-0.9	0.2	0.5	0.6	1.4	2.1	3.7	3.9	6.2	9.2	-
80 ~ 100	-1.1	-0.6	0.4	0.8	0.9	1.6	2.3	4.1	4.4	6.8	9.9	-
100 ~ 120	-1.0	-0.5	0.7	1.1	1.2	1.9	2.7	4.5	4.7	7.3	10.7	-
120 ~ 140	-0.8	-0.3	0.9	1.3	1.5	2.2	3.0	4.9	5.2	7.9	11.4	-
140 ~ 160	-0.7	-0.2	1.1	1.6	1.7	2.5	3.3	5.3	5.6	8.6	12.1	-
160 ~ 180	-0.6	0.0	1.3	1.9	2.0	2.8	3.7	5.8	6.1	9.1	12.8	-

折射率	n_{d}	1.846 66 1.846 660	阿贝数	ν_{d}	23.78	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.035 608
折射率	n_{e}	1.855 041	阿贝数	ν_{e}	23.59	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.036 247

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.785 19
n_{1970}	1.970 09	1.791 99
n_{1530}	1.529 58	1.800 13
n_{1129}	1.128 64	1.809 25
n_{t}	1.013 98	1.812 94
n_{s}	0.852 11	1.820 21
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.825 68
n_{F}	0.706 52	1.830 98
n_{C}	0.656 27	1.836 49
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.838 07
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.839 56
n_{D}	0.589 29	1.846 35
n_{d}	0.587 56	1.846 66
n_{e}	0.546 07	1.855 04
n_{F}	0.486 13	1.872 10
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.874 31
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.891 14
n_{g}	0.435 835	1.894 19
n_{h}	0.404 656	1.914 29
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.879 048 86E+00
A_2	3.697 197 75E-01
A_3	2.337 308 63E+00
B_1	1.441 217 70E-02
B_2	6.388 179 90E-02
B_3	1.826 681 80E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WIS)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	96.0
刚性率 G (GPa)	37.9
泊松比 σ	0.266
努普硬度 Hk [Class]	550
6	
磨损度 Aa	188

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 550
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 806
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.010 172
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 553
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.047 529
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.022 093
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.020 105
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.025 128
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 975
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.019 272
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.661 4
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.303 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.285 7
$\theta_{\text{e,C}}$	0.521 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.334 8
$\theta_{\text{g,F}}$	0.620 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.564 6
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.693 2
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.468 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.531 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.003 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.019 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.017 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	404	λ_5	368
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	398	$\lambda_{0.05}$	368
CCI			
B	G	R	
0.00	3.49	3.70	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.11
380	0.45
390	0.71
400	0.83
420	0.918
440	0.954
460	0.971
480	0.980
500	0.986
550	0.995
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.999
1 800	0.994
2 000	0.985
2 200	0.961
2 400	0.925

热学特性	
应变点 StP (°C)	576
退火点 AP (°C)	596
转变点 Tg (°C)	630
弛垂温度 At (°C)	663
软化点 SP (°C)	692
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 88
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 104
热传导率 λ (W/(mK))	1.00

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	72
-90 ~ -80	74
-80 ~ -70	75
-70 ~ -60	77
-60 ~ -50	78
-50 ~ -40	80
-40 ~ -30	81
-30 ~ -20	82
-20 ~ -10	83
-10 ~ 0	85
0 ~ 10	86
10 ~ 20	87
20 ~ 30	88
30 ~ 40	90
40 ~ 50	91
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	94
80 ~ 90	95
90 ~ 100	96
100 ~ 110	97
110 ~ 120	98
120 ~ 130	99
130 ~ 140	99
140 ~ 150	100
150 ~ 160	101
160 ~ 170	102
170 ~ 180	103
180 ~ 190	103
190 ~ 200	104
200 ~ 210	105
210 ~ 220	105
220 ~ 230	106
230 ~ 240	107
240 ~ 250	107
250 ~ 260	108
260 ~ 270	108
270 ~ 280	109
280 ~ 290	109
290 ~ 300	110

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	3.54
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.4	-1.1	-0.6	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.6	1.8	3.2	5.0	-
-60 ~ -40	-1.6	-1.3	-0.7	-0.3	-0.3	0.1	0.6	1.6	1.8	3.4	5.3	-
-40 ~ -20	-1.7	-1.4	-0.6	-0.3	-0.3	0.2	0.7	1.9	2.1	3.7	5.9	-
-20 ~ 0	-1.6	-1.3	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	0.9	2.1	2.3	4.1	6.5	-
0 ~ 20	-1.6	-1.2	-0.4	-0.1	0.0	0.5	1.2	2.5	2.7	4.6	7.1	-
20 ~ 40	-1.5	-1.1	-0.2	0.1	0.2	0.8	1.4	2.8	3.1	5.2	7.8	-
40 ~ 60	-1.4	-1.0	0.0	0.3	0.4	1.0	1.7	3.3	3.5	5.7	8.5	-
60 ~ 80	-1.3	-0.9	0.2	0.5	0.6	1.4	2.1	3.7	3.9	6.2	9.2	-
80 ~ 100	-1.1	-0.6	0.4	0.8	0.9	1.6	2.3	4.1	4.4	6.8	9.9	-
100 ~ 120	-1.0	-0.5	0.7	1.1	1.2	1.9	2.7	4.5	4.7	7.3	10.7	-
120 ~ 140	-0.8	-0.3	0.9	1.3	1.5	2.2	3.0	4.9	5.2	7.9	11.4	-
140 ~ 160	-0.7	-0.2	1.1	1.6	1.7	2.5	3.3	5.3	5.6	8.6	12.1	-
160 ~ 180	-0.6	0.0	1.3	1.9	2.0	2.8	3.7	5.8	6.1	9.1	12.8	-

折射率	n_{d}	1.846 66 1.846 660	阿贝数	ν_{d}	23.86	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.035 480
折射率	n_{e}	1.855 009	阿贝数	ν_{e}	23.67	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.036 118

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.785 33
n_{1970}	1.970 09	1.792 14
n_{1530}	1.529 58	1.800 28
n_{1129}	1.128 64	1.809 39
n_{t}	1.013 98	1.813 07
n_{s}	0.852 11	1.820 31
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.825 76
n_{F}	0.706 52	1.831 04
n_{C}	0.656 27	1.836 53
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.838 10
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.839 58
n_{D}	0.589 29	1.846 35
n_{d}	0.587 56	1.846 66
n_{e}	0.546 07	1.855 01
n_{F}	0.486 13	1.872 01
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.874 22
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.890 99
n_{g}	0.435 835	1.894 03
n_{h}	0.404 656	1.914 09
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.873 080 69E+00
A_2	3.764 602 62E-01
A_3	2.374 417 73E+00
B_1	1.413 646 36E-02
B_2	6.363 748 77E-02
B_3	1.848 987 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(WIS)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	96.0	
刚性率 G (GPa)	37.9	
泊松比 σ	0.266	
努普硬度 Hk [Class]	550	6
磨损度 Aa	188	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.023 459
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.010 763
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.010 133
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.018 482
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.047 374
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.022 027
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.020 053
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.025 031
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.016 910
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.019 208
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.661 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.303 4
$\theta_{\text{d,C}}$	0.285 6
$\theta_{\text{e,C}}$	0.520 9
$\theta_{\text{g,d}}$	1.335 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.620 8
$\theta_{\text{h,g}}$	0.565 2
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.693 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.468 2
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.531 8
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.002 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.020 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.017 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	404	λ_5	368
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	398	$\lambda_{0.05}$	368
CCI			
B	G	R	
0.00	3.49	3.70	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.11
380	0.45
390	0.71
400	0.83
420	0.918
440	0.954
460	0.971
480	0.980
500	0.986
550	0.995
600	0.999
650	0.999
700	0.999
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.999
1 600	0.999
1 800	0.994
2 000	0.985
2 200	0.961
2 400	0.925

热学特性	
应变点 StP (°C)	576
退火点 AP (°C)	596
转变点 Tg (°C)	630
弛垂温度 At (°C)	663
软化点 SP (°C)	692
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 88
	(100 °C ~ 300 °C) 104
热传导率 λ (W/(mK))	1.00

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	72
-90 ~ -80	74
-80 ~ -70	75
-70 ~ -60	77
-60 ~ -50	78
-50 ~ -40	80
-40 ~ -30	81
-30 ~ -20	82
-20 ~ -10	83
-10 ~ 0	85
0 ~ 10	86
10 ~ 20	87
20 ~ 30	88
30 ~ 40	90
40 ~ 50	91
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	94
80 ~ 90	95
90 ~ 100	96
100 ~ 110	97
110 ~ 120	98
120 ~ 130	99
130 ~ 140	99
140 ~ 150	100
150 ~ 160	101
160 ~ 170	102
170 ~ 180	103
180 ~ 190	103
190 ~ 200	104
200 ~ 210	105
210 ~ 220	105
220 ~ 230	106
230 ~ 240	107
240 ~ 250	107
250 ~ 260	108
260 ~ 270	108
270 ~ 280	109
280 ~ 290	109
290 ~ 300	110

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	3.54
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.4	-1.1	-0.6	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.6	1.8	3.2	5.0	-
-60 ~ -40	-1.6	-1.3	-0.7	-0.3	-0.3	0.1	0.6	1.6	1.8	3.4	5.3	-
-40 ~ -20	-1.7	-1.4	-0.6	-0.3	-0.3	0.2	0.7	1.9	2.1	3.7	5.9	-
-20 ~ 0	-1.6	-1.3	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	0.9	2.1	2.3	4.1	6.5	-
0 ~ 20	-1.6	-1.2	-0.4	-0.1	0.0	0.5	1.2	2.5	2.7	4.6	7.1	-
20 ~ 40	-1.5	-1.1	-0.2	0.1	0.2	0.8	1.4	2.8	3.1	5.2	7.8	-
40 ~ 60	-1.4	-1.0	0.0	0.3	0.4	1.0	1.7	3.3	3.5	5.7	8.5	-
60 ~ 80	-1.3	-0.9	0.2	0.5	0.6	1.4	2.1	3.7	3.9	6.2	9.2	-
80 ~ 100	-1.1	-0.6	0.4	0.8	0.9	1.6	2.3	4.1	4.4	6.8	9.9	-
100 ~ 120	-1.0	-0.5	0.7	1.1	1.2	1.9	2.7	4.5	4.7	7.3	10.7	-
120 ~ 140	-0.8	-0.3	0.9	1.3	1.5	2.2	3.0	4.9	5.2	7.9	11.4	-
140 ~ 160	-0.7	-0.2	1.1	1.6	1.7	2.5	3.3	5.3	5.6	8.6	12.1	-
160 ~ 180	-0.6	0.0	1.3	1.9	2.0	2.8	3.7	5.8	6.1	9.1	12.8	-

折射率	n_{d}	1.963 00 1.963 000	阿贝数	ν_{d}	24.11	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.039 935
折射率	n_{e}	1.972 398	阿贝数	ν_{e}	23.92	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.040 656

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.893 94
n_{1970}	1.970 09	1.901 63
n_{1530}	1.529 58	1.910 82
n_{1129}	1.128 64	1.921 06
n_{t}	1.013 98	1.925 20
n_{s}	0.852 11	1.933 35
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.939 49
n_{F}	0.706 52	1.945 42
n_{C}	0.656 27	1.951 60
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.953 37
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.955 04
n_{D}	0.589 29	1.962 66
n_{d}	0.587 56	1.963 00
n_{e}	0.546 07	1.972 40
n_{F}	0.486 13	1.991 53
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.994 02
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	2.012 91
n_{g}	0.435 835	2.016 34
n_{h}	0.404 656	2.038 93
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	2.211 032 56E+00
A_2	4.503 469 86E-01
A_3	2.477 466 63E+00
B_1	1.423 302 68E-02
B_2	6.385 733 92E-02
B_3	1.619 376 00E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	3.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	117.0
刚性率 G (GPa)	45.3
泊松比 σ	0.292
努普硬度 Hk [Class]	640
磨损度 Aa	102

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.026 394
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.012 111
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.011 402
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.020 800
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.053 340
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.024 807
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.022 594
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.028 162
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.019 032
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.021 624
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.660 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.303 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.285 5
$\theta_{\text{e,C}}$	0.520 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.335 7
$\theta_{\text{g,F}}$	0.621 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.565 8
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.692 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.468 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.531 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.001 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	-0.001 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.021 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.018 7
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}		λ_5	375
λ_{70}	450		
内透射			
$\lambda_{0.80}$	433	$\lambda_{0.05}$	373
CCI			
B	G	R	
0.00	10.27	10.95	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.02
380	0.13
390	0.33
400	0.51
420	0.73
440	0.84
460	0.90
480	0.929
500	0.950
550	0.979
600	0.988
650	0.991
700	0.994
800	0.997
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.989
2 000	0.977
2 200	0.947
2 400	0.85

热学特性	
应变点 StP (°C)	634
退火点 AP (°C)	661
转变点 Tg (°C)	677
弛垂温度 At (°C)	713
软化点 SP (°C)	732
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	78
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	93
热传导率 λ (W/(mK))	0.970

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	63
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	66
-70 ~ -60	67
-60 ~ -50	68
-50 ~ -40	70
-40 ~ -30	71
-30 ~ -20	72
-20 ~ -10	74
-10 ~ 0	75
0 ~ 10	76
10 ~ 20	77
20 ~ 30	78
30 ~ 40	79
40 ~ 50	81
50 ~ 60	82
60 ~ 70	83
70 ~ 80	84
80 ~ 90	85
90 ~ 100	86
100 ~ 110	86
110 ~ 120	87
120 ~ 130	88
130 ~ 140	89
140 ~ 150	90
150 ~ 160	91
160 ~ 170	91
170 ~ 180	92
180 ~ 190	93
190 ~ 200	93
200 ~ 210	94
210 ~ 220	95
220 ~ 230	95
230 ~ 240	96
240 ~ 250	96
250 ~ 260	97
260 ~ 270	97
270 ~ 280	98
280 ~ 290	98
290 ~ 300	98

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	1.73
比重 d	4.20
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	-1.0	-0.7	0.1	0.3	0.4	0.9	1.5	2.7	2.9	4.7	7.1	-
-60 ~ -40	-1.1	-0.7	0.1	0.4	0.4	1.0	1.6	2.8	3.0	5.0	7.4	-
-40 ~ -20	-0.9	-0.6	0.2	0.5	0.6	1.2	1.8	3.1	3.3	5.4	7.9	-
-20 ~ 0	-0.8	-0.4	0.4	0.8	0.9	1.5	2.1	3.5	3.7	5.8	8.5	-
0 ~ 20	-0.6	-0.2	0.7	1.0	1.1	1.8	2.4	3.9	4.1	6.3	9.1	-
20 ~ 40	-0.5	0.0	1.0	1.3	1.4	2.0	2.7	4.3	4.5	6.8	9.6	-
40 ~ 60	-0.2	0.2	1.2	1.6	1.7	2.3	3.0	4.6	4.8	7.3	10.3	-
60 ~ 80	-0.1	0.4	1.4	1.8	1.9	2.6	3.4	5.0	5.3	7.7	10.8	-
80 ~ 100	0.0	0.6	1.7	2.1	2.2	2.9	3.6	5.3	5.6	8.2	11.4	-
100 ~ 120	0.2	0.6	1.9	2.3	2.4	3.1	3.9	5.6	5.9	8.5	11.9	-
120 ~ 140	0.2	0.8	2.0	2.4	2.6	3.3	4.1	5.9	6.2	8.9	12.4	-
140 ~ 160	0.3	0.8	2.1	2.6	2.7	3.4	4.3	6.2	6.5	9.3	12.8	-
160 ~ 180	0.4	0.9	2.2	2.6	2.8	3.6	4.4	6.4	6.7	9.5	13.3	-

S-TIL 1

Code(d) 548458
Code(e) 551455

折射率	n_d	1.548 14 1.548 141	阿贝数	ν_d	45.79	色散	$n_F - n_C$	0.011 972
折射率	n_e	1.550 984	阿贝数	ν_e	45.49	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.012 112

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.517 97
n_{1970}	1.970 09	1.523 07
n_{1530}	1.529 58	1.528 61
n_{1129}	1.128 64	1.533 65
n_t	1.013 98	1.535 37
n_s	0.852 11	1.538 44
$n_{A'}$	0.768 19	1.540 58
n_F	0.706 52	1.542 57
n_C	0.656 27	1.544 57
$n_{C'}$	0.643 85	1.545 14
n_{He-Ne}	0.632 8	1.545 66
n_D	0.589 29	1.548 04
n_d	0.587 56	1.548 14
n_e	0.546 07	1.550 98
n_F	0.486 13	1.556 54
$n_{F'}$	0.479 99	1.557 25
n_{He-Cd}	0.441 57	1.562 44
n_g	0.435 835	1.563 35
n_h	0.404 656	1.569 18
n_i	0.365 015	1.579 59

色散公式的参数	
A_1	1.250 889 44E+00
A_2	9.979 733 27E-02
A_3	1.205 835 04E+00
B_1	8.839 212 79E-03
B_2	4.826 850 52E-02
B_3	1.374 149 53E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	3
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	70.5
刚性率 G (GPa)	28.8
泊松比 σ	0.222
努普硬度 Hk [Class]	490
磨损度 Aa	132

部分色散	
$n_C - n_t$	0.009 202
$n_C - n_{A'}$	0.003 988
$n_d - n_C$	0.003 569
$n_e - n_C$	0.006 412
$n_g - n_d$	0.015 210
$n_g - n_F$	0.006 807
$n_h - n_g$	0.005 833
$n_i - n_g$	0.016 236
$n_{C'} - n_t$	0.009 765
$n_e - n_{C'}$	0.005 849
$n_{F'} - n_e$	0.006 263
$n_i - n_{F'}$	0.022 340

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.768 6
$\theta_{C,A'}$	0.333 1
$\theta_{d,C}$	0.298 1
$\theta_{e,C}$	0.535 6
$\theta_{g,d}$	1.270 5
$\theta_{g,F}$	0.568 6
$\theta_{h,g}$	0.487 2
$\theta_{i,g}$	1.356 2
$\theta'_{C,t}$	0.806 2
$\theta'_{e,C'}$	0.482 9
$\theta'_{F,e}$	0.517 1
$\theta'_{i,F'}$	1.844 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.007 1
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.001 7
$\Delta\theta_{g,d}$	0.000 9
$\Delta\theta_{g,F}$	0.001 2
$\Delta\theta_{i,g}$	0.014 6

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	366	$\lambda_{0.05}$	341
CCI			
B	G	R	
0.00	0.32	0.33	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.01
350	0.29
360	0.69
370	0.87
380	0.944
390	0.972
400	0.984
420	0.992
440	0.994
460	0.995
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.998
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.996
1 600	0.993
1 800	0.977
2 000	0.948
2 200	0.89
2 400	0.85

热学特性	
应变点 StP (°C)	452
退火点 AP (°C)	487
转变点 Tg (°C)	500
弛垂温度 At (°C)	566
软化点 SP (°C)	654
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	84
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	103
热传导率 λ (W/(mK))	1.04

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	67
-90 ~ -80	69
-80 ~ -70	71
-70 ~ -60	73
-60 ~ -50	74
-50 ~ -40	76
-40 ~ -30	78
-30 ~ -20	79
-20 ~ -10	81
-10 ~ 0	82
0 ~ 10	84
10 ~ 20	85
20 ~ 30	86
30 ~ 40	88
40 ~ 50	89
50 ~ 60	90
60 ~ 70	91
70 ~ 80	92
80 ~ 90	94
90 ~ 100	95
100 ~ 110	96
110 ~ 120	97
120 ~ 130	98
130 ~ 140	98
140 ~ 150	99
150 ~ 160	100
160 ~ 170	101
170 ~ 180	102
180 ~ 190	102
190 ~ 200	103
200 ~ 210	103
210 ~ 220	104
220 ~ 230	104
230 ~ 240	105
240 ~ 250	105
250 ~ 260	106
260 ~ 270	106
270 ~ 280	106
280 ~ 290	107
290 ~ 300	107

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.68
比重 d	2.54
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.4	2.4	2.8	3.3	4.4
-60 ~ -40	0.9	1.0	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	2.2	2.2	2.7	3.2	4.2
-40 ~ -20	0.7	1.0	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	2.1	2.2	2.7	3.2	4.3
-20 ~ 0	0.7	1.0	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	2.1	2.2	2.7	3.3	4.4
0 ~ 20	0.7	0.9	1.2	1.3	1.4	1.7	1.8	2.3	2.3	2.8	3.4	4.6
20 ~ 40	0.8	0.9	1.3	1.4	1.4	1.6	1.9	2.3	2.4	2.9	3.5	4.7
40 ~ 60	0.9	1.0	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.4	2.5	3.0	3.6	4.9
60 ~ 80	0.9	1.0	1.4	1.6	1.6	1.9	2.1	2.6	2.6	3.2	3.8	5.2
80 ~ 100	0.9	1.1	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.7	2.7	3.4	4.0	5.4
100 ~ 120	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.8	2.8	3.5	4.2	5.6
120 ~ 140	1.0	1.3	1.7	1.8	1.9	2.1	2.4	2.9	2.9	3.6	4.3	5.8
140 ~ 160	1.1	1.3	1.7	1.9	1.9	2.1	2.4	2.9	3.0	3.7	4.4	5.9
160 ~ 180	1.1	1.3	1.7	1.9	1.9	2.2	2.4	3.0	3.0	3.7	4.5	6.2

S-TIL 2

Code(d) 541472
Code(e) 543469

折射率	n_{d}	1.540 72 1.540 720	阿贝数	ν_{d}	47.23	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.011 449
折射率	n_{e}	1.543 440	阿贝数	ν_{e}	46.94	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.011 577

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.511 18
n_{1970}	1.970 09	1.516 26
n_{1530}	1.529 58	1.521 76
n_{1129}	1.128 64	1.526 72
n_{t}	1.013 98	1.528 41
n_{s}	0.852 11	1.531 39
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.533 46
n_{F}	0.706 52	1.535 37
n_{C}	0.656 27	1.537 30
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.537 84
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.538 35
n_{D}	0.589 29	1.540 62
n_{d}	0.587 56	1.540 72
n_{e}	0.546 07	1.543 44
n_{F}	0.486 13	1.548 75
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.549 42
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.554 35
n_{g}	0.435 835	1.555 22
n_{h}	0.404 656	1.560 74
n_{i}	0.365 015	1.570 52

色散公式的参数	
A_1	1.234 014 99E+00
A_2	9.597 968 33E-02
A_3	1.205 039 91E+00
B_1	8.695 078 01E-03
B_2	4.656 114 29E-02
B_3	1.379 533 01E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	69.9	
刚性率 G (GPa)	28.6	
泊松比 σ	0.220	
努普硬度 Hk [Class]	500	5
磨损度 Aa	122	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.008 891
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.003 839
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 423
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.006 143
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.014 496
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.006 470
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.005 521
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.015 308
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.009 432
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.005 602
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.005 975
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.021 109

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.776 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.335 3
$\theta_{\text{d,C}}$	0.299 0
$\theta_{\text{e,C}}$	0.536 6
$\theta_{\text{g,d}}$	1.266 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.565 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.482 2
$\theta_{\text{i,g}}$	1.337 1
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.814 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.483 9
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.516 1
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.823 4

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.008 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	-0.000 5
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.000 0
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.007 6

着色度			
λ_{80}	370	λ_5	340
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	368	$\lambda_{0.05}$	340
CCI			
B	G	R	
0.00	0.40	0.38	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.04
350	0.32
360	0.66
370	0.84
380	0.925
390	0.962
400	0.979
420	0.990
440	0.994
460	0.995
480	0.996
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.997
1 200	0.997
1 400	0.997
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.970
2 200	0.942
2 400	0.917

热学特性	
应变点 StP (°C)	448
退火点 AP (°C)	484
转变点 Tg (°C)	498
弛垂温度 At (°C)	571
软化点 SP (°C)	658
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 82
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 98
热传导率 λ (W/(mK))	1.05

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	68
-80 ~ -70	69
-70 ~ -60	71
-60 ~ -50	72
-50 ~ -40	74
-40 ~ -30	75
-30 ~ -20	77
-20 ~ -10	78
-10 ~ 0	80
0 ~ 10	81
10 ~ 20	82
20 ~ 30	83
30 ~ 40	85
40 ~ 50	86
50 ~ 60	87
60 ~ 70	88
70 ~ 80	89
80 ~ 90	90
90 ~ 100	91
100 ~ 110	92
110 ~ 120	93
120 ~ 130	94
130 ~ 140	94
140 ~ 150	95
150 ~ 160	96
160 ~ 170	97
170 ~ 180	97
180 ~ 190	98
190 ~ 200	98
200 ~ 210	99
210 ~ 220	100
220 ~ 230	100
230 ~ 240	101
240 ~ 250	101
250 ~ 260	101
260 ~ 270	102
270 ~ 280	102
280 ~ 290	102
290 ~ 300	102

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.74
比重 d	2.52
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.3	2.8	3.2	4.2
-60 ~ -40	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.2	2.2	2.6	3.2	4.2
-40 ~ -20	0.9	1.0	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.2	2.6	3.2	4.2
-20 ~ 0	0.8	1.0	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.2	2.2	2.7	3.2	4.3
0 ~ 20	0.9	1.1	1.3	1.5	1.5	1.7	1.8	2.3	2.4	2.8	3.3	4.4
20 ~ 40	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.7	2.0	2.4	2.4	2.9	3.5	4.6
40 ~ 60	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.9	2.1	2.5	2.5	3.0	3.6	4.8
60 ~ 80	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.9	2.2	2.6	2.7	3.2	3.8	5.0
80 ~ 100	1.1	1.3	1.6	1.8	1.8	2.0	2.2	2.7	2.8	3.3	3.9	5.2
100 ~ 120	1.2	1.3	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.8	2.8	3.4	4.1	5.3
120 ~ 140	1.2	1.3	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.9	2.9	3.5	4.2	5.5
140 ~ 160	1.3	1.4	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0	3.6	4.2	5.6
160 ~ 180	1.2	1.4	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0	3.6	4.3	5.8

S-TiL 6

Code(d) 532489
Code(e) 534485

折射率	n_d	1.531 72 1.531 717	阿贝数	ν_d	48.84	色散	$n_F - n_C$	0.010 887
折射率	n_e	1.534 304	阿贝数	ν_e	48.55	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.011 006

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.502 92
n_{1970}	1.970 09	1.507 97
n_{1530}	1.529 58	1.513 42
n_{1129}	1.128 64	1.518 29
n_t	1.013 98	1.519 93
n_s	0.852 11	1.522 80
$n_{A'}$	0.768 19	1.524 79
n_F	0.706 52	1.526 62
n_C	0.656 27	1.528 46
$n_{C'}$	0.643 85	1.528 97
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.529 46
n_D	0.589 29	1.531 62
n_d	0.587 56	1.531 72
n_e	0.546 07	1.534 30
n_F	0.486 13	1.539 34
$n_{F'}$	0.479 99	1.539 98
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.544 65
n_g	0.435 835	1.545 47
n_h	0.404 656	1.550 69
n_i	0.365 015	1.559 89

色散公式的参数	
A_1	1.177 017 77E+00
A_2	1.279 580 30E-01
A_3	1.347 401 24E+00
B_1	7.710 876 86E-03
B_2	4.113 253 28E-02
B_3	1.545 316 92E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	3
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2~3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	64.8
刚性率 G (GPa)	28.3
泊松比 σ	0.146
努普硬度 Hk [Class]	490
磨损度 Aa	121

部分色散	
$n_C - n_t$	0.008 529
$n_C - n_{A'}$	0.003 667
$n_d - n_C$	0.003 261
$n_e - n_C$	0.005 848
$n_g - n_d$	0.013 756
$n_g - n_F$	0.006 130
$n_h - n_g$	0.005 216
$n_i - n_g$	0.014 418
$n_{C'} - n_t$	0.009 045
$n_e - n_{C'}$	0.005 332
$n_{F'} - n_e$	0.005 674
$n_i - n_{F'}$	0.019 913

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.783 4
$\theta_{C,A'}$	0.336 8
$\theta_{d,C}$	0.299 5
$\theta_{e,C}$	0.537 2
$\theta_{g,d}$	1.263 5
$\theta_{g,F}$	0.563 1
$\theta_{h,g}$	0.479 1
$\theta_{i,g}$	1.324 3
$\theta'_{C,t}$	0.821 8
$\theta'_{e,C'}$	0.484 5
$\theta'_{F,e}$	0.515 5
$\theta'_{i,F'}$	1.809 3

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.007 6
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.001 7
$\Delta\theta_{g,d}$	0.000 2
$\Delta\theta_{g,F}$	0.000 7
$\Delta\theta_{i,g}$	0.008 2

着色度			
λ_{80}	365	λ_5	335
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	364	$\lambda_{0.05}$	339
CCI			
B	G	R	
0.00	0.28	0.24	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	0.07
350	0.44
360	0.74
370	0.88
380	0.948
390	0.973
400	0.985
420	0.990
440	0.989
460	0.990
480	0.991
500	0.993
550	0.994
600	0.994
650	0.992
700	0.996
800	0.998
900	0.997
1 000	0.997
1 200	0.996
1 400	0.995
1 600	0.993
1 800	0.977
2 000	0.947
2 200	0.89
2 400	0.85

热学特性	
应变点 StP (°C)	438
退火点 AP (°C)	468
转变点 Tg (°C)	478
弛垂温度 At (°C)	552
软化点 SP (°C)	648
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	83
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	101
热传导率 λ (W/(mK))	1.06

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	67
-90 ~ -80	69
-80 ~ -70	71
-70 ~ -60	72
-60 ~ -50	74
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	77
-30 ~ -20	78
-20 ~ -10	80
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	83
10 ~ 20	84
20 ~ 30	85
30 ~ 40	87
40 ~ 50	88
50 ~ 60	89
60 ~ 70	90
70 ~ 80	91
80 ~ 90	92
90 ~ 100	93
100 ~ 110	94
110 ~ 120	95
120 ~ 130	96
130 ~ 140	97
140 ~ 150	98
150 ~ 160	98
160 ~ 170	99
170 ~ 180	100
180 ~ 190	100
190 ~ 200	101
200 ~ 210	102
210 ~ 220	102
220 ~ 230	103
230 ~ 240	103
240 ~ 250	103
250 ~ 260	104
260 ~ 270	104
270 ~ 280	104
280 ~ 290	105
290 ~ 300	105

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	2.50
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.0	1.1	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.1	2.1	2.5	3.0	3.8
-60 ~ -40	0.8	0.9	1.3	1.4	1.4	1.5	1.7	2.0	2.0	2.4	2.8	3.8
-40 ~ -20	0.7	0.8	1.2	1.3	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0	2.4	2.8	3.8
-20 ~ 0	0.7	0.8	1.2	1.3	1.3	1.5	1.6	2.0	2.0	2.4	2.9	3.9
0 ~ 20	0.7	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	2.0	2.0	2.6	3.0	4.0
20 ~ 40	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.5	1.7	2.2	2.2	2.7	3.1	4.1
40 ~ 60	0.9	1.0	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	2.3	2.7	3.2	4.3
60 ~ 80	0.8	1.0	1.3	1.4	1.5	1.7	2.0	2.3	2.4	2.9	3.4	4.5
80 ~ 100	0.9	1.1	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.4	2.4	3.0	3.6	4.6
100 ~ 120	0.9	1.1	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.4	2.5	3.1	3.7	4.8
120 ~ 140	1.0	1.1	1.6	1.6	1.7	2.0	2.2	2.6	2.7	3.2	3.8	4.9
140 ~ 160	1.0	1.2	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.6	2.7	3.2	3.8	5.0
160 ~ 180	1.0	1.2	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.7	2.7	3.3	3.9	5.1

折射率	n_{d}	1.581 44 1.581 439	阿贝数	ν_{d}	40.75	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.014 270
折射率	n_{e}	1.584 822	阿贝数	ν_{e}	40.47	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 451

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.547 41
n_{1970}	1.970 09	1.552 92
n_{1530}	1.529 58	1.558 95
n_{1129}	1.128 64	1.564 56
n_{t}	1.013 98	1.566 51
n_{s}	0.852 11	1.570 05
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.572 54
n_{r}	0.706 52	1.574 86
n_{C}	0.656 27	1.577 22
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.577 88
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.578 50
n_{D}	0.589 29	1.581 31
n_{d}	0.587 56	1.581 44
n_{e}	0.546 07	1.584 82
n_{F}	0.486 13	1.591 49
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.592 33
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.598 61
n_{g}	0.435 835	1.599 73
n_{h}	0.404 656	1.606 87
n_{i}	0.365 015	1.619 79

色散公式的参数	
A_1	1.321 225 34E+00
A_2	1.238 249 76E-01
A_3	1.436 852 54E+00
B_1	9.520 914 36E-03
B_2	5.160 626 65E-02
B_3	1.490 648 83E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	75.3
刚性率 G (GPa)	30.9
泊松比 σ	0.220
努普硬度 Hk [Class]	540
5	
磨损度 Aa	117

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 703
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 679
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 223
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 606
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.018 287
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 240
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 140
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.020 066
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 368
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 941
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 510
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.027 460

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.750 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.327 9
$\theta_{\text{d,C}}$	0.295 9
$\theta_{\text{e,C}}$	0.533 0
$\theta_{\text{g,d}}$	1.281 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.577 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.500 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.406 2
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.786 7
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.480 3
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.519 7
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.900 2

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.012 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.001 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.001 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.022 4

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	378	$\lambda_{0.05}$	351
CCI			
B	G	R	
0.00	0.73	0.73	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.01
360	0.28
370	0.65
380	0.85
390	0.929
400	0.964
420	0.986
440	0.991
460	0.993
480	0.994
500	0.995
550	0.998
600	0.998
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.994
1 800	0.981
2 000	0.963
2 200	0.911
2 400	0.89

热学特性	
应变点 StP (°C)	536
退火点 AP (°C)	564
转变点 Tg (°C)	590
弛垂温度 At (°C)	631
软化点 SP (°C)	715
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 75
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 90
热传导率 λ (W/(mK))	1.05

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	61
-90 ~ -80	62
-80 ~ -70	63
-70 ~ -60	65
-60 ~ -50	66
-50 ~ -40	68
-40 ~ -30	69
-30 ~ -20	70
-20 ~ -10	71
-10 ~ 0	73
0 ~ 10	74
10 ~ 20	75
20 ~ 30	76
30 ~ 40	77
40 ~ 50	78
50 ~ 60	79
60 ~ 70	80
70 ~ 80	81
80 ~ 90	82
90 ~ 100	83
100 ~ 110	84
110 ~ 120	85
120 ~ 130	85
130 ~ 140	86
140 ~ 150	87
150 ~ 160	88
160 ~ 170	88
170 ~ 180	89
180 ~ 190	89
190 ~ 200	90
200 ~ 210	91
210 ~ 220	91
220 ~ 230	91
230 ~ 240	92
240 ~ 250	92
250 ~ 260	93
260 ~ 270	93
270 ~ 280	93
280 ~ 290	94
290 ~ 300	94

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.84
比重 d	2.59
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	2.2	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.6	3.6	4.2	4.8	6.0
-60 ~ -40	2.0	2.1	2.4	2.6	2.6	2.8	3.1	3.5	3.5	4.0	4.6	6.0
-40 ~ -20	1.9	2.0	2.4	2.5	2.5	2.8	3.0	3.4	3.5	4.1	4.7	6.1
-20 ~ 0	1.9	2.0	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.5	3.6	4.1	4.8	6.2
0 ~ 20	1.8	2.1	2.5	2.6	2.6	2.9	3.1	3.5	3.6	4.2	4.9	6.5
20 ~ 40	1.9	2.1	2.5	2.7	2.7	2.9	3.2	3.6	3.7	4.3	5.0	6.7
40 ~ 60	2.0	2.2	2.6	2.7	2.8	3.0	3.2	3.7	3.8	4.5	5.3	6.9
60 ~ 80	2.0	2.3	2.7	2.9	2.9	3.1	3.4	3.9	4.0	4.7	5.4	7.1
80 ~ 100	2.1	2.3	2.8	3.0	3.0	3.2	3.5	4.0	4.1	4.8	5.6	7.3
100 ~ 120	2.1	2.3	2.8	3.0	3.1	3.3	3.6	4.2	4.3	5.0	5.8	7.6
120 ~ 140	2.3	2.5	2.9	3.1	3.1	3.4	3.7	4.3	4.4	5.1	6.0	7.8
140 ~ 160	2.3	2.5	3.0	3.1	3.2	3.5	3.7	4.4	4.4	5.2	6.1	8.0
160 ~ 180	2.2	2.5	3.0	3.2	3.2	3.5	3.8	4.5	4.6	5.4	6.3	8.2

折射率	n_{d}	1.567 32 1.567 322	阿贝数	ν_{d}	42.82	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 250
折射率	n_{e}	1.570 466	阿贝数	ν_{e}	42.54	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.013 411

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.534 93
n_{1970}	1.970 09	1.540 28
n_{1530}	1.529 58	1.546 11
n_{1129}	1.128 64	1.551 48
n_{t}	1.013 98	1.553 33
n_{s}	0.852 11	1.556 67
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.559 01
n_{F}	0.706 52	1.561 19
n_{C}	0.656 27	1.563 39
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.564 01
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.564 59
n_{D}	0.589 29	1.567 21
n_{d}	0.587 56	1.567 32
n_{e}	0.546 07	1.570 47
n_{F}	0.486 13	1.576 64
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.577 42
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.583 21
n_{g}	0.435 835	1.584 23
n_{h}	0.404 656	1.590 77
n_{i}	0.365 015	1.602 56

色散公式的参数	
A_1	1.310 664 88E+00
A_2	9.419 030 94E-02
A_3	1.232 926 44E+00
B_1	9.688 978 12E-03
B_2	5.277 631 06E-02
B_3	1.332 964 22E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	73.9	
刚性率 G (GPa)	30.2	
泊松比 σ	0.222	
努普硬度 Hk [Class]	500	5
磨损度 Aa	120	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 055
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 379
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.003 936
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 080
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.016 907
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 593
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 546
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.018 329
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.010 676
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 459
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.006 952
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.025 140

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.758 9
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.330 5
$\theta_{\text{d,C}}$	0.297 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.534 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.276 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.573 1
$\theta_{\text{h,g}}$	0.494 0
$\theta_{\text{i,g}}$	1.383 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.796 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.481 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.518 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.874 6

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.011 3
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.000 2
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.000 9
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.016 8

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	345
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	374	$\lambda_{0.05}$	349
CCI			
B	G	R	
0.00	0.56	0.54	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.07
360	0.44
370	0.74
380	0.88
390	0.945
400	0.971
420	0.989
440	0.993
460	0.995
480	0.995
500	0.997
550	0.998
600	0.998
650	0.997
700	0.998
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.995
1 600	0.993
1 800	0.977
2 000	0.950
2 200	0.89
2 400	0.86

热学特性	
应变点 StP (°C)	495
退火点 AP (°C)	533
转变点 Tg (°C)	556
弛垂温度 At (°C)	616
软化点 SP (°C)	694
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 78
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 95
热传导率 λ (W/(mK))	1.05

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	62
-90 ~ -80	63
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	67
-60 ~ -50	68
-50 ~ -40	70
-40 ~ -30	71
-30 ~ -20	73
-20 ~ -10	74
-10 ~ 0	75
0 ~ 10	77
10 ~ 20	78
20 ~ 30	79
30 ~ 40	80
40 ~ 50	82
50 ~ 60	83
60 ~ 70	84
70 ~ 80	85
80 ~ 90	86
90 ~ 100	87
100 ~ 110	88
110 ~ 120	89
120 ~ 130	90
130 ~ 140	91
140 ~ 150	91
150 ~ 160	92
160 ~ 170	93
170 ~ 180	94
180 ~ 190	94
190 ~ 200	95
200 ~ 210	95
210 ~ 220	96
220 ~ 230	96
230 ~ 240	97
240 ~ 250	97
250 ~ 260	98
260 ~ 270	98
270 ~ 280	98
280 ~ 290	99
290 ~ 300	99

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.75
比重 d	2.57
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.8	1.9	2.2	2.3	2.3	2.5	2.7	3.1	3.1	3.6	4.2	5.4
-60 ~ -40	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.6	3.1	3.1	3.6	4.2	5.5
-40 ~ -20	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.6	3.1	3.2	3.7	4.3	5.6
-20 ~ 0	1.6	1.8	2.1	2.3	2.3	2.5	2.7	3.1	3.2	3.8	4.5	5.8
0 ~ 20	1.6	1.8	2.3	2.4	2.4	2.6	2.8	3.3	3.4	3.9	4.6	6.0
20 ~ 40	1.7	1.9	2.4	2.5	2.5	2.7	3.0	3.4	3.5	4.1	4.8	6.3
40 ~ 60	1.9	2.0	2.4	2.6	2.6	2.8	3.1	3.6	3.6	4.3	5.0	6.6
60 ~ 80	1.9	2.0	2.6	2.7	2.7	3.0	3.2	3.7	3.8	4.5	5.2	6.8
80 ~ 100	1.9	2.1	2.6	2.7	2.8	3.1	3.3	3.9	4.0	4.7	5.4	7.1
100 ~ 120	2.0	2.2	2.6	2.8	2.8	3.2	3.4	4.0	4.1	4.8	5.6	7.4
120 ~ 140	2.0	2.3	2.8	2.9	3.0	3.2	3.5	4.1	4.2	4.9	5.7	7.6
140 ~ 160	2.1	2.3	2.8	2.9	3.0	3.3	3.5	4.1	4.2	5.0	5.9	7.8
160 ~ 180	2.0	2.3	2.8	2.9	3.0	3.3	3.5	4.2	4.3	5.2	6.0	8.0

折射率	n_{d}	1.575 01 1.575 006	阿贝数	ν_{d}	41.50	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.013 854
折射率	n_{e}	1.578 291	阿贝数	ν_{e}	41.22	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.014 028

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.541 62
n_{1970}	1.970 09	1.547 07
n_{1530}	1.529 58	1.553 04
n_{1129}	1.128 64	1.558 55
n_{t}	1.013 98	1.560 47
n_{s}	0.852 11	1.563 92
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.566 35
n_{r}	0.706 52	1.568 61
n_{C}	0.656 27	1.570 90
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.571 55
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.572 16
n_{D}	0.589 29	1.574 88
n_{d}	0.587 56	1.575 01
n_{e}	0.546 07	1.578 29
n_{F}	0.486 13	1.584 76
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.585 58
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.591 67
n_{g}	0.435 835	1.592 75
n_{h}	0.404 656	1.599 66
n_{i}	0.365 015	1.612 18

色散公式的参数	
A_1	1.314 331 54E+00
A_2	1.123 001 68E-01
A_3	1.413 901 00E+00
B_1	9.504 044 77E-03
B_2	5.241 127 72E-02
B_3	1.484 299 72E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	74.9
刚性率 G (GPa)	30.8
泊松比 σ	0.217
努普硬度 Hk [Class]	540
5	
磨损度 Aa	125

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.010 433
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 553
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 104
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.007 389
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.017 739
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.007 989
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.006 918
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.019 440
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 080
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.006 742
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.007 286
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.026 608

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.753 1
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.328 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.296 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.533 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.280 4
$\theta_{\text{g,F}}$	0.576 7
$\theta_{\text{h,g}}$	0.499 4
$\theta_{\text{i,g}}$	1.403 2
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.789 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.480 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.519 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.896 8

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.011 7
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 4
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.001 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.002 4
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.025 7

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	371	$\lambda_{0.05}$	350
CCI			
B	G	R	
0.00	0.45	0.47	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.05
360	0.44
370	0.78
380	0.913
390	0.961
400	0.979
420	0.990
440	0.993
460	0.994
480	0.995
500	0.996
550	0.998
600	0.998
650	0.998
700	0.998
800	0.999
900	0.999
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.993
1 800	0.978
2 000	0.955
2 200	0.89
2 400	0.87

热学特性	
应变点 StP (°C)	511
退火点 AP (°C)	547
转变点 Tg (°C)	566
弛垂温度 At (°C)	623
软化点 SP (°C)	700
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 76
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 91
热传导率 λ (W/(mK))	1.07

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	61
-90 ~ -80	62
-80 ~ -70	64
-70 ~ -60	65
-60 ~ -50	67
-50 ~ -40	68
-40 ~ -30	69
-30 ~ -20	71
-20 ~ -10	72
-10 ~ 0	73
0 ~ 10	75
10 ~ 20	76
20 ~ 30	77
30 ~ 40	78
40 ~ 50	79
50 ~ 60	80
60 ~ 70	81
70 ~ 80	82
80 ~ 90	83
90 ~ 100	84
100 ~ 110	85
110 ~ 120	86
120 ~ 130	87
130 ~ 140	87
140 ~ 150	88
150 ~ 160	89
160 ~ 170	90
170 ~ 180	90
180 ~ 190	91
190 ~ 200	92
200 ~ 210	92
210 ~ 220	93
220 ~ 230	93
230 ~ 240	94
240 ~ 250	94
250 ~ 260	95
260 ~ 270	95
270 ~ 280	95
280 ~ 290	96
290 ~ 300	96

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	2.58
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.7	1.8	2.1	2.3	2.3	2.6	2.7	3.1	3.2	3.7	4.4	5.6
-60 ~ -40	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.7	3.1	3.2	3.7	4.3	5.8
-40 ~ -20	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.6	3.2	3.2	3.8	4.4	5.8
-20 ~ 0	1.6	1.8	2.1	2.3	2.3	2.5	2.7	3.3	3.3	3.9	4.6	6.0
0 ~ 20	1.6	1.8	2.3	2.4	2.4	2.7	2.9	3.4	3.4	4.0	4.7	6.3
20 ~ 40	1.7	1.9	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.5	3.6	4.2	4.9	6.6
40 ~ 60	1.8	2.0	2.4	2.6	2.6	2.8	3.1	3.6	3.7	4.3	5.2	6.8
60 ~ 80	1.9	2.1	2.6	2.7	2.8	3.0	3.2	3.8	3.8	4.5	5.3	7.0
80 ~ 100	1.9	2.1	2.6	2.8	2.8	3.1	3.4	3.9	4.0	4.7	5.5	7.2
100 ~ 120	2.0	2.2	2.6	2.8	2.8	3.2	3.4	4.0	4.1	4.8	5.6	7.4
120 ~ 140	2.0	2.3	2.7	2.9	2.9	3.2	3.5	4.1	4.1	4.9	5.7	7.6
140 ~ 160	2.0	2.2	2.7	2.9	2.9	3.2	3.5	4.1	4.2	5.0	5.8	7.8
160 ~ 180	1.9	2.2	2.7	2.8	2.9	3.2	3.4	4.1	4.3	5.1	5.9	7.9

S-TIM 2

Code(d) 620363
Code(e) 624360

折射率	n_{d}	1.620 04 1.620 041	阿贝数	ν_{d}	36.26	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.017 099
折射率	n_{e}	1.624 088	阿贝数	ν_{e}	35.99	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.017 339

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.582 40
n_{1970}	1.970 09	1.588 06
n_{1530}	1.529 58	1.594 35
n_{1129}	1.128 64	1.600 41
n_{t}	1.013 98	1.602 60
n_{s}	0.852 11	1.606 63
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.609 52
n_{r}	0.706 52	1.612 25
n_{C}	0.656 27	1.615 02
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.615 81
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.616 55
n_{D}	0.589 29	1.619 89
n_{d}	0.587 56	1.620 04
n_{e}	0.546 07	1.624 09
n_{F}	0.486 13	1.632 12
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.633 15
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.640 81
n_{g}	0.435 835	1.642 18
n_{h}	0.404 656	1.651 00
n_{i}	0.365 015	1.667 28

色散公式的参数	
A_1	1.421 938 46E+00
A_2	1.338 279 68E-01
A_3	1.450 605 74E+00
B_1	1.072 915 11E-02
B_2	5.725 875 46E-02
B_3	1.453 818 05E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	77.6	
刚性率 G (GPa)	31.5	
泊松比 σ	0.230	
努普硬度 Hk [Class]	540	5
磨损度 Aa	141	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.012 426
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 500
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 017
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 064
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.022 135
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 053
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 822
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.025 105
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.013 213
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 277
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 062
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.034 131

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.726 7
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.321 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.293 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.530 1
$\theta_{\text{g,d}}$	1.294 5
$\theta_{\text{g,F}}$	0.587 9
$\theta_{\text{h,g}}$	0.515 9
$\theta_{\text{i,g}}$	1.468 2
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.762 0
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.477 4
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.522 6
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.968 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.009 9
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 9
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.005 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.005 1
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.046 8

着色度			
λ_{80}	390	λ_5	355
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	385	$\lambda_{0.05}$	359
CCI			
B	G	R	
0.00	1.20	1.19	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.08
370	0.44
380	0.73
390	0.87
400	0.942
420	0.978
440	0.987
460	0.990
480	0.992
500	0.994
550	0.997
600	0.997
650	0.996
700	0.997
800	0.999
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.995
1 600	0.995
1 800	0.984
2 000	0.971
2 200	0.930
2 400	0.914

热学特性	
应变点 StP (°C)	551
退火点 AP (°C)	576
转变点 Tg (°C)	599
弛垂温度 At (°C)	640
软化点 SP (°C)	703
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 84
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 101
热传导率 λ (W/(mK))	1.04

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	65
-90 ~ -80	67
-80 ~ -70	69
-70 ~ -60	71
-60 ~ -50	73
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	76
-30 ~ -20	78
-20 ~ -10	79
-10 ~ 0	81
0 ~ 10	83
10 ~ 20	84
20 ~ 30	85
30 ~ 40	87
40 ~ 50	88
50 ~ 60	89
60 ~ 70	91
70 ~ 80	92
80 ~ 90	93
90 ~ 100	94
100 ~ 110	95
110 ~ 120	96
120 ~ 130	97
130 ~ 140	98
140 ~ 150	99
150 ~ 160	99
160 ~ 170	100
170 ~ 180	101
180 ~ 190	101
190 ~ 200	102
200 ~ 210	102
210 ~ 220	103
220 ~ 230	103
230 ~ 240	104
240 ~ 250	104
250 ~ 260	104
260 ~ 270	104
270 ~ 280	105
280 ~ 290	105
290 ~ 300	105

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.86
比重 d	2.69
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.0	1.2	1.6	1.7	1.7	1.9	2.2	2.7	2.8	3.5	4.3	6.1
-60 ~ -40	0.9	1.0	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.7	2.8	3.5	4.3	6.3
-40 ~ -20	0.8	1.0	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.7	2.8	3.6	4.4	6.4
-20 ~ 0	0.9	1.1	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.8	2.9	3.7	4.5	6.7
0 ~ 20	1.0	1.2	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.9	3.0	3.9	4.8	7.0
20 ~ 40	1.0	1.2	1.7	1.9	1.9	2.2	2.4	3.1	3.2	4.1	5.0	7.3
40 ~ 60	1.1	1.3	1.8	1.9	2.0	2.3	2.6	3.3	3.4	4.2	5.2	7.6
60 ~ 80	1.2	1.4	1.9	2.1	2.1	2.4	2.7	3.4	3.5	4.4	5.4	7.9
80 ~ 100	1.2	1.5	2.0	2.1	2.2	2.5	2.8	3.5	3.6	4.5	5.6	8.1
100 ~ 120	1.3	1.5	2.0	2.2	2.3	2.6	2.9	3.6	3.7	4.7	5.8	8.4
120 ~ 140	1.3	1.5	2.1	2.2	2.3	2.6	3.0	3.7	3.8	4.8	6.0	8.7
140 ~ 160	1.2	1.5	2.0	2.2	2.3	2.6	3.0	3.7	3.8	4.9	6.1	8.9
160 ~ 180	1.1	1.4	2.1	2.3	2.4	2.7	3.0	3.8	3.9	5.0	6.2	9.1

折射率	n_{d}	1.603 42 1.603 420	阿贝数	ν_{d}	38.03	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 868
折射率	n_{e}	1.607 179	阿贝数	ν_{e}	37.76	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.016 082

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.567 53
n_{1970}	1.970 09	1.573 06
n_{1530}	1.529 58	1.579 18
n_{1129}	1.128 64	1.585 00
n_{t}	1.013 98	1.587 08
n_{s}	0.852 11	1.590 89
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.593 60
n_{F}	0.706 52	1.596 15
n_{C}	0.656 27	1.598 75
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.599 48
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.600 17
n_{D}	0.589 29	1.603 28
n_{d}	0.587 56	1.603 42
n_{e}	0.546 07	1.607 18
n_{F}	0.486 13	1.614 62
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.615 56
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.622 62
n_{g}	0.435 835	1.623 88
n_{h}	0.404 656	1.631 96
n_{i}	0.365 015	1.646 76

色散公式的参数	
A_1	1.385 313 42E+00
A_2	1.223 729 45E-01
A_3	1.405 083 26E+00
B_1	1.040 745 67E-02
B_2	5.574 400 88E-02
B_3	1.448 787 33E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	2
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	76.3
刚性率 G (GPa)	30.9
泊松比 σ	0.233
努普硬度 Hk [Class]	540
5	
磨损度 Aa	131

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 667
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 143
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 672
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 431
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.020 455
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.009 259
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.008 081
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.022 880
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.012 401
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 697
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 385
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.031 191

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.735 3
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.324 1
$\theta_{\text{d,C}}$	0.294 4
$\theta_{\text{e,C}}$	0.531 3
$\theta_{\text{g,d}}$	1.289 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.583 5
$\theta_{\text{h,g}}$	0.509 3
$\theta_{\text{i,g}}$	1.441 9
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.771 1
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.478 6
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.521 4
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.939 5

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.010 2
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.003 4
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.003 6
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.035 3

着色度			
λ_{80}	385	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	378	$\lambda_{0.05}$	357
CCI			
B	G	R	
0.00	0.79	0.81	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.19
370	0.60
380	0.84
390	0.931
400	0.963
420	0.984
440	0.989
460	0.991
480	0.993
500	0.995
550	0.997
600	0.997
650	0.997
700	0.997
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.994
1 600	0.994
1 800	0.982
2 000	0.966
2 200	0.923
2 400	0.902

热学特性	
应变点 StP (°C)	535
退火点 AP (°C)	565
转变点 Tg (°C)	596
弛垂温度 At (°C)	632
软化点 SP (°C)	700
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 82
α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 100
热传导率 λ (W/(mK))	1.04

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{l} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	65
-90 ~ -80	67
-80 ~ -70	68
-70 ~ -60	70
-60 ~ -50	72
-50 ~ -40	73
-40 ~ -30	75
-30 ~ -20	77
-20 ~ -10	78
-10 ~ 0	80
0 ~ 10	81
10 ~ 20	82
20 ~ 30	84
30 ~ 40	85
40 ~ 50	86
50 ~ 60	88
60 ~ 70	89
70 ~ 80	90
80 ~ 90	91
90 ~ 100	92
100 ~ 110	93
110 ~ 120	94
120 ~ 130	95
130 ~ 140	96
140 ~ 150	97
150 ~ 160	97
160 ~ 170	98
170 ~ 180	99
180 ~ 190	100
190 ~ 200	100
200 ~ 210	101
210 ~ 220	101
220 ~ 230	102
230 ~ 240	102
240 ~ 250	103
250 ~ 260	103
260 ~ 270	103
270 ~ 280	104
280 ~ 290	104
290 ~ 300	104

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.84
比重 d	2.63
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.0	1.2	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.6	2.7	3.3	3.9	5.6
-60 ~ -40	0.8	1.0	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.4	2.5	3.2	3.9	5.6
-40 ~ -20	0.8	0.9	1.4	1.5	1.5	1.7	2.0	2.4	2.5	3.1	4.0	5.7
-20 ~ 0	0.8	0.9	1.3	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	2.6	3.2	4.0	5.9
0 ~ 20	0.8	1.0	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.6	2.6	3.4	4.2	6.1
20 ~ 40	0.9	1.0	1.5	1.6	1.6	1.9	2.1	2.7	2.7	3.5	4.4	6.3
40 ~ 60	0.9	1.1	1.5	1.6	1.7	1.9	2.2	2.8	2.8	3.7	4.6	6.5
60 ~ 80	1.0	1.2	1.6	1.8	1.8	2.1	2.3	2.9	3.0	3.8	4.7	6.9
80 ~ 100	0.9	1.3	1.7	1.9	1.9	2.2	2.5	3.1	3.1	4.0	4.9	7.0
100 ~ 120	1.0	1.3	1.8	1.9	2.0	2.3	2.5	3.2	3.3	4.1	5.0	7.2
120 ~ 140	1.1	1.3	1.8	2.0	2.0	2.3	2.6	3.3	3.4	4.2	5.2	7.5
140 ~ 160	1.1	1.3	1.8	2.0	2.1	2.3	2.6	3.3	3.4	4.3	5.3	7.7
160 ~ 180	1.1	1.3	1.8	2.1	2.2	2.5	2.8	3.4	3.5	4.5	5.5	7.9

折射率	n_{d}	1.595 51 1.595 509	阿贝数	ν_{d}	39.24	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.015 176
折射率	n_{e}	1.599 106	阿贝数	ν_{e}	38.97	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.015 375

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.560 75
n_{1970}	1.970 09	1.566 15
n_{1530}	1.529 58	1.572 12
n_{1129}	1.128 64	1.577 78
n_{t}	1.013 98	1.579 80
n_{s}	0.852 11	1.583 47
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.586 09
n_{F}	0.706 52	1.588 54
n_{C}	0.656 27	1.591 03
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.591 73
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.592 40
n_{D}	0.589 29	1.595 38
n_{d}	0.587 56	1.595 51
n_{e}	0.546 07	1.599 11
n_{F}	0.486 13	1.606 21
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.607 11
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.613 82
n_{g}	0.435 835	1.615 01
n_{h}	0.404 656	1.622 67
n_{i}	0.365 015	1.636 61

色散公式的参数	
A_1	1.372 627 13E+00
A_2	1.126 362 76E-01
A_3	1.397 864 21E+00
B_1	1.032 200 68E-02
B_2	5.501 950 44E-02
B_3	1.477 356 09E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2~3
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	75.0
刚性率 G (GPa)	30.5
泊松比 σ	0.231
努普硬度 Hk [Class]	530
5	
磨损度 Aa	135

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.011 234
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.004 942
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.004 479
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.008 076
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.019 504
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.008 807
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.007 657
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	0.021 600
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.011 938
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.007 372
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.008 003
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	0.029 504

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.740 2
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.325 6
$\theta_{\text{d,C}}$	0.295 1
$\theta_{\text{e,C}}$	0.532 2
$\theta_{\text{g,d}}$	1.285 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.580 3
$\theta_{\text{h,g}}$	0.504 5
$\theta_{\text{i,g}}$	1.423 3
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.776 5
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.479 5
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.520 5
$\theta'_{\text{i,F}'}$	1.919 0

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.009 4
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.002 2
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.002 0
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.002 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	0.026 9

着色度			
λ_{80}	380	λ_5	350
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	378	$\lambda_{0.05}$	351
CCI			
B	G	R	
0.00	0.82	0.82	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	0.02
360	0.27
370	0.64
380	0.84
390	0.928
400	0.962
420	0.982
440	0.988
460	0.990
480	0.992
500	0.994
550	0.997
600	0.997
650	0.996
700	0.997
800	0.998
900	0.997
1 000	0.996
1 200	0.996
1 400	0.994
1 600	0.993
1 800	0.983
2 000	0.968
2 200	0.935
2 400	0.915

热学特性	
应变点 StP (°C)	529
退火点 AP (°C)	560
转变点 Tg (°C)	582
弛垂温度 At (°C)	627
软化点 SP (°C)	695
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 86
α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 105
热传导率 λ (W/(mK))	1.03

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{i} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	68
-90 ~ -80	70
-80 ~ -70	72
-70 ~ -60	74
-60 ~ -50	75
-50 ~ -40	77
-40 ~ -30	79
-30 ~ -20	80
-20 ~ -10	82
-10 ~ 0	84
0 ~ 10	85
10 ~ 20	86
20 ~ 30	88
30 ~ 40	89
40 ~ 50	91
50 ~ 60	92
60 ~ 70	93
70 ~ 80	94
80 ~ 90	95
90 ~ 100	97
100 ~ 110	98
110 ~ 120	99
120 ~ 130	100
130 ~ 140	101
140 ~ 150	101
150 ~ 160	102
160 ~ 170	103
170 ~ 180	104
180 ~ 190	105
190 ~ 200	105
200 ~ 210	106
210 ~ 220	107
220 ~ 230	107
230 ~ 240	108
240 ~ 250	108
250 ~ 260	108
260 ~ 270	109
270 ~ 280	109
280 ~ 290	110
290 ~ 300	110

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.79
比重 d	2.63
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.8	1.0	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	2.2	2.3	2.8	3.3	4.6
-60 ~ -40	0.7	0.8	1.1	1.3	1.3	1.5	1.7	2.0	2.1	2.6	3.3	4.6
-40 ~ -20	0.5	0.7	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	2.0	2.1	2.7	3.3	4.8
-20 ~ 0	0.5	0.6	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6	2.1	2.2	2.8	3.4	5.1
0 ~ 20	0.4	0.7	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	2.1	2.2	2.8	3.6	5.3
20 ~ 40	0.5	0.6	1.0	1.2	1.2	1.5	1.7	2.2	2.3	3.0	3.7	5.6
40 ~ 60	0.4	0.6	1.0	1.2	1.2	1.5	1.7	2.3	2.4	3.2	4.0	5.8
60 ~ 80	0.5	0.7	1.1	1.3	1.3	1.6	1.8	2.4	2.5	3.3	4.1	6.1
80 ~ 100	0.4	0.6	1.2	1.3	1.4	1.6	1.9	2.5	2.6	3.4	4.3	6.4
100 ~ 120	0.4	0.7	1.2	1.3	1.4	1.7	2.0	2.6	2.7	3.6	4.5	6.7
120 ~ 140	0.4	0.6	1.2	1.3	1.4	1.7	2.0	2.7	2.8	3.7	4.7	6.9
140 ~ 160	0.3	0.6	1.1	1.3	1.4	1.7	2.0	2.7	2.8	3.7	4.8	7.2
160 ~ 180	0.2	0.5	1.1	1.3	1.4	1.7	2.1	2.8	2.9	3.9	5.0	7.4

折射率	n_d	1.672 70 1.672 700	阿贝数	ν_d	32.10	色散	$n_F - n_C$	0.020 957
折射率	n_e	1.677 651	阿贝数	ν_e	31.84	色散	$n_{F'} - n_{C'}$	0.021 280

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.629 88
n_{1970}	1.970 09	1.635 83
n_{1530}	1.529 58	1.642 58
n_{1129}	1.128 64	1.649 33
n_t	1.013 98	1.651 84
n_s	0.852 11	1.656 56
$n_{A'}$	0.768 19	1.660 00
n_f	0.706 52	1.663 26
n_C	0.656 27	1.666 61
$n_{C'}$	0.643 85	1.667 56
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.668 46
n_D	0.589 29	1.672 52
n_d	0.587 56	1.672 70
n_e	0.546 07	1.677 65
n_F	0.486 13	1.687 56
$n_{F'}$	0.479 99	1.688 84
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.698 40
n_g	0.435 835	1.700 11
n_h	0.404 656	1.711 26
n_i	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.506 592 33E+00
A_2	2.047 861 35E-01
A_3	1.920 366 68E+00
B_1	1.095 015 62E-02
B_2	5.749 802 85E-02
B_3	1.781 285 35E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.2

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	84.1
刚性率 G (GPa)	34.0
泊松比 σ	0.236
努普硬度 Hk [Class]	570
磨损度 Aa	146

部分色散	
$n_C - n_t$	0.014 766
$n_C - n_{A'}$	0.006 611
$n_d - n_C$	0.006 093
$n_e - n_C$	0.011 044
$n_g - n_d$	0.027 414
$n_g - n_F$	0.012 550
$n_h - n_g$	0.011 144
$n_i - n_g$	
$n_{C'} - n_t$	0.015 718
$n_e - n_{C'}$	0.010 092
$n_{F'} - n_e$	0.011 188
$n_i - n_{F'}$	

部分色散率	
$\theta_{C,t}$	0.704 6
$\theta_{C,A'}$	0.315 5
$\theta_{d,C}$	0.290 7
$\theta_{e,C}$	0.527 0
$\theta_{g,d}$	1.308 1
$\theta_{g,F}$	0.598 8
$\theta_{h,g}$	0.531 8
$\theta_{i,g}$	
$\theta'_{C,t}$	0.738 6
$\theta'_{e,C'}$	0.474 2
$\theta'_{F,e}$	0.525 8
$\theta'_{i,F'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{C,t}$	0.007 3
$\Delta\theta_{C,A'}$	0.000 7
$\Delta\theta_{g,d}$	0.010 1
$\Delta\theta_{g,F}$	0.009 3
$\Delta\theta_{i,g}$	

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	390	$\lambda_{0.05}$	362
CCI			
B	G	R	
0.00	2.11	2.17	

内透射率	
λ (nm)	τ_i (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.01
370	0.24
380	0.60
390	0.80
400	0.89
420	0.957
440	0.974
460	0.981
480	0.986
500	0.989
550	0.995
600	0.996
650	0.995
700	0.996
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.995
1 600	0.995
1 800	0.987
2 000	0.977
2 200	0.944
2 400	0.930

热学特性	
应变点 StP (°C)	556
退火点 AP (°C)	585
转变点 Tg (°C)	613
弛垂温度 At (°C)	649
软化点 SP (°C)	700
线膨胀系数 (-30 °C ~ 70 °C)	82
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹) (100 °C ~ 300 °C)	98
热传导率 λ (W/(mK))	1.05

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	69
-90 ~ -80	70
-80 ~ -70	71
-70 ~ -60	72
-60 ~ -50	73
-50 ~ -40	75
-40 ~ -30	76
-30 ~ -20	77
-20 ~ -10	78
-10 ~ 0	79
0 ~ 10	80
10 ~ 20	81
20 ~ 30	82
30 ~ 40	83
40 ~ 50	84
50 ~ 60	85
60 ~ 70	86
70 ~ 80	87
80 ~ 90	88
90 ~ 100	89
100 ~ 110	90
110 ~ 120	91
120 ~ 130	92
130 ~ 140	93
140 ~ 150	94
150 ~ 160	94
160 ~ 170	95
170 ~ 180	96
180 ~ 190	97
190 ~ 200	98
200 ~ 210	99
210 ~ 220	99
220 ~ 230	100
230 ~ 240	101
240 ~ 250	102
250 ~ 260	102
260 ~ 270	103
270 ~ 280	104
280 ~ 290	104
290 ~ 300	105

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.81
比重 d	2.91
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{rel} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.6	0.8	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1	2.8	2.9	3.8	4.9	-
-60 ~ -40	0.5	0.7	1.3	1.5	1.5	1.8	2.1	2.8	2.9	3.9	5.0	-
-40 ~ -20	0.6	0.8	1.3	1.6	1.6	1.9	2.3	3.0	3.1	4.1	5.3	-
-20 ~ 0	0.7	0.9	1.5	1.6	1.7	2.0	2.4	3.2	3.3	4.3	5.5	-
0 ~ 20	0.8	1.0	1.7	1.9	1.9	2.3	2.6	3.4	3.5	4.5	5.8	-
20 ~ 40	0.9	1.2	1.7	2.0	2.1	2.5	2.8	3.6	3.7	4.8	6.1	-
40 ~ 60	1.0	1.4	2.0	2.2	2.3	2.6	3.0	3.8	3.9	5.1	6.4	-
60 ~ 80	1.2	1.5	2.1	2.3	2.4	2.7	3.2	4.1	4.2	5.4	6.8	-
80 ~ 100	1.3	1.6	2.2	2.5	2.5	2.9	3.3	4.2	4.3	5.6	7.1	-
100 ~ 120	1.4	1.7	2.3	2.6	2.6	3.0	3.4	4.4	4.5	5.8	7.2	-
120 ~ 140	1.4	1.7	2.4	2.7	2.7	3.1	3.6	4.5	4.6	6.0	7.6	-
140 ~ 160	1.4	1.7	2.4	2.7	2.8	3.2	3.7	4.7	4.8	6.2	7.7	-
160 ~ 180	1.5	1.8	2.5	2.8	2.9	3.3	3.7	4.7	4.9	6.3	7.9	-

折射率	n_{d}	1.639 80 1.639 799	阿贝数	ν_{d}	34.46	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.018 564
折射率	n_{e}	1.644 189	阿贝数	ν_{e}	34.20	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.018 835

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.600 36
n_{1970}	1.970 09	1.606 08
n_{1530}	1.529 58	1.612 49
n_{1129}	1.128 64	1.618 78
n_{t}	1.013 98	1.621 08
n_{s}	0.852 11	1.625 37
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.628 46
n_{F}	0.706 52	1.631 38
n_{C}	0.656 27	1.634 38
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.635 22
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.636 02
n_{D}	0.589 29	1.639 64
n_{d}	0.587 56	1.639 80
n_{e}	0.546 07	1.644 19
n_{F}	0.486 13	1.652 94
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.654 06
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.662 44
n_{g}	0.435 835	1.663 93
n_{h}	0.404 656	1.673 61
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.416 804 70E+00
A_2	1.967 850 57E-01
A_3	1.680 013 22E+00
B_1	1.007 321 58E-02
B_2	5.376 169 08E-02
B_3	1.646 724 36E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	79.3
刚性率 G (GPa)	32.1
泊松比 σ	0.236
努普硬度 Hk [Class]	560
磨损度 Aa	146

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.013 292
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.005 916
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.005 424
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.009 814
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.024 134
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.010 994
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.009 680
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.014 141
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.008 965
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.009 870
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.716 0
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.318 7
$\theta_{\text{d,C}}$	0.292 2
$\theta_{\text{e,C}}$	0.528 7
$\theta_{\text{g,d}}$	1.300 0
$\theta_{\text{g,F}}$	0.592 2
$\theta_{\text{h,g}}$	0.521 4
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.750 8
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.476 0
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.524 0
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.007 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.001 1
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.006 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.006 5
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	390	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	385	$\lambda_{0.05}$	360
CCI			
B	G	R	
0.00	1.37	1.38	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.05
370	0.41
380	0.73
390	0.87
400	0.935
420	0.973
440	0.983
460	0.987
480	0.990
500	0.992
550	0.997
600	0.997
650	0.996
700	0.997
800	0.999
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.995
1 600	0.994
1 800	0.984
2 000	0.973
2 200	0.936
2 400	0.919

热学特性	
应变点 StP (°C)	543
退火点 AP (°C)	572
转变点 Tg (°C)	598
弛垂温度 At (°C)	638
软化点 SP (°C)	696
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 85
	(100 °C ~ 300 °C) 102
热传导率 λ (W/(mK))	1.04

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	68
-90 ~ -80	70
-80 ~ -70	72
-70 ~ -60	74
-60 ~ -50	75
-50 ~ -40	77
-40 ~ -30	78
-30 ~ -20	80
-20 ~ -10	81
-10 ~ 0	83
0 ~ 10	84
10 ~ 20	85
20 ~ 30	87
30 ~ 40	88
40 ~ 50	89
50 ~ 60	90
60 ~ 70	91
70 ~ 80	92
80 ~ 90	93
90 ~ 100	94
100 ~ 110	95
110 ~ 120	96
120 ~ 130	97
130 ~ 140	98
140 ~ 150	99
150 ~ 160	100
160 ~ 170	100
170 ~ 180	101
180 ~ 190	102
190 ~ 200	102
200 ~ 210	103
210 ~ 220	103
220 ~ 230	104
230 ~ 240	104
240 ~ 250	104
250 ~ 260	105
260 ~ 270	105
270 ~ 280	105
280 ~ 290	106
290 ~ 300	106

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.83
比重 d	2.76
备考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.6	1.8	2.3	2.5	3.2	4.0	-
-60 ~ -40	0.6	0.7	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	2.4	2.5	3.2	4.1	-
-40 ~ -20	0.5	0.7	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	2.5	2.6	3.4	4.3	-
-20 ~ 0	0.5	0.8	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.5	2.6	3.6	4.6	-
0 ~ 20	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.7	2.0	2.8	2.9	3.8	4.8	-
20 ~ 40	0.6	0.8	1.3	1.5	1.6	1.9	2.2	3.0	3.1	4.0	5.1	-
40 ~ 60	0.7	0.9	1.4	1.7	1.8	2.1	2.4	3.1	3.2	4.2	5.4	-
60 ~ 80	0.8	1.0	1.6	1.8	1.8	2.1	2.5	3.3	3.4	4.4	5.7	-
80 ~ 100	0.8	1.1	1.7	1.9	1.9	2.3	2.6	3.4	3.6	4.7	5.9	-
100 ~ 120	0.9	1.2	1.8	2.0	2.0	2.4	2.8	3.6	3.7	4.9	6.2	-
120 ~ 140	0.9	1.2	1.8	2.0	2.1	2.5	2.9	3.7	3.9	5.1	6.4	-
140 ~ 160	0.8	1.2	1.8	2.0	2.1	2.5	2.9	3.9	3.9	5.3	6.7	-
160 ~ 180	0.9	1.2	1.9	2.1	2.2	2.6	3.0	4.0	4.1	5.4	6.9	-

折射率	n_{d}	1.688 93 1.688 931	阿贝数	ν_{d}	31.07	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.022 170
折射率	n_{e}	1.694 167	阿贝数	ν_{e}	30.83	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.022 516

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.644 63
n_{1970}	1.970 09	1.650 62
n_{1530}	1.529 58	1.657 45
n_{1129}	1.128 64	1.664 38
n_{t}	1.013 98	1.666 99
n_{s}	0.852 11	1.671 92
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.675 53
n_{F}	0.706 52	1.678 96
n_{C}	0.656 27	1.682 50
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.683 50
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.684 45
n_{D}	0.589 29	1.688 74
n_{d}	0.587 56	1.688 93
n_{e}	0.546 07	1.694 17
n_{F}	0.486 13	1.704 67
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.706 02
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.716 15
n_{g}	0.435 835	1.717 97
n_{h}	0.404 656	1.729 81
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.542 708 10E+00
A_2	2.171 138 91E-01
A_3	1.819 044 59E+00
B_1	1.139 250 05E-02
B_2	5.792 245 72E-02
B_3	1.676 971 89E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性	
杨氏模量 E (GPa)	85.5
刚性率 G (GPa)	34.4
泊松比 σ	0.242
努普硬度 Hk [Class]	560
磨损度 Aa	152

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.015 507
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.006 966
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 436
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.011 672
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.029 044
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.013 310
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.011 834
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.016 512
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.010 667
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.011 849
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.699 5
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.314 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.290 3
$\theta_{\text{e,C}}$	0.526 5
$\theta_{\text{g,d}}$	1.310 1
$\theta_{\text{g,F}}$	0.600 4
$\theta_{\text{h,g}}$	0.533 8
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.733 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 8
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 2
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.007 1
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 7
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.009 9
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.009 2
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	405	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	391	$\lambda_{0.05}$	362
CCI			
B	G	R	
0.00	2.30	2.36	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	0.01
370	0.23
380	0.58
390	0.79
400	0.88
420	0.951
440	0.970
460	0.978
480	0.983
500	0.987
550	0.994
600	0.995
650	0.994
700	0.995
800	0.998
900	0.998
1 000	0.998
1 200	0.998
1 400	0.996
1 600	0.996
1 800	0.989
2 000	0.983
2 200	0.961
2 400	0.948

热学特性	
应变点 StP (°C)	560
退火点 AP (°C)	588
转变点 Tg (°C)	615
弛垂温度 At (°C)	655
软化点 SP (°C)	701
线膨胀系数 α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(-30 °C ~ 70 °C) 81
α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 99
热传导率 λ (W/(mK))	1.01

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_l (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	66
-90 ~ -80	68
-80 ~ -70	69
-70 ~ -60	70
-60 ~ -50	72
-50 ~ -40	73
-40 ~ -30	74
-30 ~ -20	76
-20 ~ -10	77
-10 ~ 0	78
0 ~ 10	79
10 ~ 20	81
20 ~ 30	82
30 ~ 40	83
40 ~ 50	84
50 ~ 60	85
60 ~ 70	86
70 ~ 80	87
80 ~ 90	88
90 ~ 100	89
100 ~ 110	90
110 ~ 120	91
120 ~ 130	92
130 ~ 140	93
140 ~ 150	94
150 ~ 160	95
160 ~ 170	96
170 ~ 180	97
180 ~ 190	98
190 ~ 200	99
200 ~ 210	99
210 ~ 220	100
220 ~ 230	101
230 ~ 240	102
240 ~ 250	102
250 ~ 260	103
260 ~ 270	104
270 ~ 280	104
280 ~ 290	105
290 ~ 300	106

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	2.77
比重 d	2.98
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	0.5	0.7	1.2	1.4	1.4	1.7	2.0	2.6	2.8	3.7	4.8	-
-60 ~ -40	0.4	0.7	1.1	1.3	1.4	1.7	2.0	2.7	2.9	3.8	4.9	-
-40 ~ -20	0.4	0.6	1.2	1.4	1.5	1.8	2.1	2.8	2.9	4.0	5.2	-
-20 ~ 0	0.5	0.7	1.3	1.5	1.5	1.9	2.3	3.0	3.2	4.2	5.5	-
0 ~ 20	0.6	0.9	1.5	1.7	1.7	2.1	2.4	3.3	3.4	4.5	5.9	-
20 ~ 40	0.7	0.9	1.6	1.9	1.9	2.3	2.7	3.5	3.6	4.8	6.2	-
40 ~ 60	0.9	1.1	1.8	2.0	2.1	2.4	2.8	3.7	3.9	5.1	6.7	-
60 ~ 80	0.9	1.2	1.9	2.1	2.2	2.7	3.1	4.0	4.2	5.4	7.0	-
80 ~ 100	1.0	1.3	2.0	2.3	2.3	2.7	3.2	4.2	4.3	5.7	7.3	-
100 ~ 120	1.1	1.4	2.2	2.4	2.5	2.9	3.4	4.4	4.5	5.9	7.7	-
120 ~ 140	1.2	1.5	2.2	2.5	2.6	3.0	3.5	4.6	4.7	6.2	8.0	-
140 ~ 160	1.2	1.5	2.3	2.6	2.6	3.2	3.7	4.8	4.9	6.4	8.2	-
160 ~ 180	1.2	1.6	2.4	2.7	2.8	3.2	3.7	4.9	5.0	6.6	8.4	-

折射率	n_{d}	1.698 95 1.698 947	阿贝数	ν_{d}	30.13	色散	$n_{\text{F}} - n_{\text{C}}$	0.023 199
折射率	n_{e}	1.704 424	阿贝数	ν_{e}	29.89	色散	$n_{\text{F}'} - n_{\text{C}'}$	0.023 567

折射率		
λ (μm)		
n_{2325}	2.325 42	1.652 83
n_{1970}	1.970 09	1.659 05
n_{1530}	1.529 58	1.666 15
n_{1129}	1.128 64	1.673 35
n_{t}	1.013 98	1.676 06
n_{s}	0.852 11	1.681 20
$n_{\text{A}'}$	0.768 19	1.684 96
n_{F}	0.706 52	1.688 54
n_{C}	0.656 27	1.692 22
$n_{\text{C}'}$	0.643 85	1.693 27
$n_{\text{He-Ne}}$	0.632 8	1.694 26
n_{D}	0.589 29	1.698 75
n_{d}	0.587 56	1.698 95
n_{e}	0.546 07	1.704 42
n_{F}	0.486 13	1.715 42
$n_{\text{F}'}$	0.479 99	1.716 84
$n_{\text{He-Cd}}$	0.441 57	1.727 50
n_{g}	0.435 835	1.729 41
n_{h}	0.404 656	1.741 89
n_{i}	0.365 015	

色散公式的参数	
A_1	1.558 497 75E+00
A_2	2.307 670 07E-01
A_3	1.844 360 99E+00
B_1	1.153 672 35E-02
B_2	5.860 959 47E-02
B_3	1.629 818 88E+02

化学特性	
耐水作用稳定性(粉末法) RW(P)	1
耐酸作用稳定性(粉末法) RA(P)	1
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance)(美国法)(W/S)	1~2
耐酸作用稳定性 SR	1.0
耐洗剂性(Phosphate Resistance) PR	1.0

机械特性		
杨氏模量 E (GPa)	87.5	
刚性率 G (GPa)	35.3	
泊松比 σ	0.238	
努普硬度 Hk [Class]	550	6
磨损度 Aa	142	

部分色散	
$n_{\text{C}} - n_{\text{t}}$	0.016 161
$n_{\text{C}} - n_{\text{A}'}$	0.007 266
$n_{\text{d}} - n_{\text{C}}$	0.006 722
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}}$	0.012 199
$n_{\text{g}} - n_{\text{d}}$	0.030 465
$n_{\text{g}} - n_{\text{F}}$	0.013 988
$n_{\text{h}} - n_{\text{g}}$	0.012 478
$n_{\text{i}} - n_{\text{g}}$	
$n_{\text{C}'} - n_{\text{t}}$	0.017 210
$n_{\text{e}} - n_{\text{C}'}$	0.011 150
$n_{\text{F}'} - n_{\text{e}}$	0.012 417
$n_{\text{i}} - n_{\text{F}'}$	

部分色散率	
$\theta_{\text{C,t}}$	0.696 6
$\theta_{\text{C,A}'}$	0.313 2
$\theta_{\text{d,C}}$	0.289 8
$\theta_{\text{e,C}}$	0.525 8
$\theta_{\text{g,d}}$	1.313 2
$\theta_{\text{g,F}}$	0.603 0
$\theta_{\text{h,g}}$	0.537 9
$\theta_{\text{i,g}}$	
$\theta'_{\text{C,t}}$	0.730 3
$\theta'_{\text{e,C}'}$	0.473 1
$\theta'_{\text{F,e}}$	0.526 9
$\theta'_{\text{i,F}'}$	

异常色散性	
$\Delta\theta_{\text{C,t}}$	0.008 6
$\Delta\theta_{\text{C,A}'}$	0.000 8
$\Delta\theta_{\text{g,d}}$	0.011 1
$\Delta\theta_{\text{g,F}}$	0.010 3
$\Delta\theta_{\text{i,g}}$	

着色度			
λ_{80}	400	λ_5	360
λ_{70}			
内透射			
$\lambda_{0.80}$	397	$\lambda_{0.05}$	367
CCI			
B	G	R	
0.00	2.94	2.98	

内透射率	
λ (nm)	τ_{i} (10 mm)
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	0.14
380	0.48
390	0.72
400	0.84
420	0.939
440	0.964
460	0.974
480	0.981
500	0.986
550	0.994
600	0.994
650	0.993
700	0.995
800	0.998
900	0.999
1 000	0.999
1 200	0.999
1 400	0.995
1 600	0.995
1 800	0.988
2 000	0.980
2 200	0.942
2 400	0.931

热学特性	
应变点 StP (°C)	579
退火点 AP (°C)	603
转变点 Tg (°C)	625
弛垂温度 At (°C)	665
软化点 SP (°C)	716
线膨胀系数	(-30 °C ~ 70 °C) 77
α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)	(100 °C ~ 300 °C) 94
热传导率 λ (W/(mK))	1.05

线膨胀系数	
温度范围 (°C)	α_{I} (10 ⁻⁷ K ⁻¹)
-100 ~ -90	63
-90 ~ -80	64
-80 ~ -70	65
-70 ~ -60	67
-60 ~ -50	68
-50 ~ -40	69
-40 ~ -30	71
-30 ~ -20	72
-20 ~ -10	73
-10 ~ 0	74
0 ~ 10	75
10 ~ 20	77
20 ~ 30	78
30 ~ 40	79
40 ~ 50	80
50 ~ 60	81
60 ~ 70	82
70 ~ 80	83
80 ~ 90	84
90 ~ 100	85
100 ~ 110	86
110 ~ 120	87
120 ~ 130	88
130 ~ 140	89
140 ~ 150	90
150 ~ 160	91
160 ~ 170	92
170 ~ 180	92
180 ~ 190	93
190 ~ 200	94
200 ~ 210	95
210 ~ 220	95
220 ~ 230	96
230 ~ 240	97
240 ~ 250	97
250 ~ 260	98
260 ~ 270	99
270 ~ 280	99
280 ~ 290	100
290 ~ 300	100

其他	
光弹性常数 β (nm/(cm·10 ⁵ Pa)	3.04
比重 d	2.96
備考	

折射率的温度系数												
温度范围 (°C)	$\Delta n_{\text{rel}} / \Delta T$ (10 ⁻⁶ K ⁻¹)											
	1550	t	r	C	C'	d	e	F	F'	g	h	i
-80 ~ -60	1.1	1.3	1.8	2.0	2.0	2.3	2.6	3.3	3.4	4.4	5.6	-
-60 ~ -40	1.0	1.3	1.7	1.9	2.0	2.2	2.7	3.4	3.5	4.5	5.8	-
-40 ~ -20	1.0	1.3	1.8	2.0	2.1	2.4	2.7	3.5	3.7	4.7	6.0	-
-20 ~ 0	1.1	1.4	2.0	2.2	2.2	2.6	2.9	3.7	3.8	4.9	6.4	-
0 ~ 20	1.2	1.5	2.1	2.3	2.4	2.7	3.1	3.9	4.0	5.3	6.7	-
20 ~ 40	1.3	1.6	2.3	2.5	2.6	2.9	3.3	4.2	4.3	5.6	7.0	-
40 ~ 60	1.5	1.8	2.4	2.7	2.7	3.1	3.5	4.4	4.6	5.8	7.5	-
60 ~ 80	1.6	1.9	2.5	2.8	2.8	3.3	3.8	4.7	4.9	6.2	7.8	-
80 ~ 100	1.7	2.0	2.7	2.9	3.0	3.4	3.9	5.0	5.1	6.5	8.2	-
100 ~ 120	1.8	2.1	2.8	3.1	3.1	3.6	4.0	5.1	5.2	6.8	8.5	-
120 ~ 140	1.8	2.1	2.9	3.2	3.2	3.7	4.2	5.2	5.5	7.0	8.8	-
140 ~ 160	1.8	2.2	3.0	3.3	3.4	3.9	4.3	5.5	5.6	7.2	9.1	-
160 ~ 180	1.9	2.2	3.0	3.3	3.4	3.9	4.4	5.5	5.7	7.3	9.3	-